【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成24年7月5日(2012.7.5)

【公開番号】特開2010-247375(P2010-247375A)
【公開日】平成22年11月4日(2010.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2010-044
【出願番号】特願2009-97099(P2009-97099)
【国際特許分類】
Ｂ４１Ｎ　1/06　(2006.01)
Ｂ４１Ｎ　1/20　(2006.01)
Ｂ４１Ｃ　1/045　(2006.01)
Ｂ４１Ｃ　1/18　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ４１Ｎ　1/06
Ｂ４１Ｎ　1/20
Ｂ４１Ｃ　1/045
Ｂ４１Ｃ　1/18

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月9日(2012.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
前記メタルスリーブがニッケルスリーブであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載のグラビア製版ロール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
ペルヒドロポリシラザン溶液を原料として形成した二酸化珪素被膜を形成する場合、前記銅メッキ層の厚さが５０～２００μｍ、前記グラビアセルの深度が５～１５０μｍ、及び前記二酸化珪素被膜の厚さが０．１～１０μｍ、好ましくは０．１～５μｍ、さらに好ましくは０．１～３μｍ、より好ましくは０．１～１μｍである。