

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成24年3月1日 (2012.3.1)

【公開番号】特開2010-236046(P2010-236046A)

【公開日】平成22年10月21日 (2010.10.21)

【年通号数】公開・登録公報2010-042

【出願番号】特願2009-86955(P2009-86955)

【国際特許分類】

C 2 2 C 38/00 (2006.01)

C 2 2 C 38/06 (2006.01)

C 2 2 C 38/58 (2006.01)

C 2 1 D 8/02 (2006.01)

【F I】

C 2 2 C 38/00 3 0 1 A

C 2 2 C 38/06

C 2 2 C 38/58

C 2 1 D 8/02 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年1月13日 (2012.1.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

前記スラブが、さらに質量％で、Cu：0.8％以下、Ni：2％以下、Cr：1％以下、Mo：0.8％以下、Nb：0.05％以下、V：0.1％以下、Ti：0.025％以下、B：0.002％以下およびCa：0.005％以下のうちから選んだ一種または二種以上を含有する組成になることを特徴とする請求項 4 または 5 に記載の強度 - 伸びバランスに優れた高靱性高張力鋼板の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 7】

6 . 前記スラブが、さらに質量％で、Cu：0.8％以下、Ni：2％以下、Cr：1％以下、Mo：0.8％以下、Nb：0.05％以下、V：0.1％以下、Ti：0.025％以下、B：0.002％以下およびCa：0.005％以下のうちから選んだ一種または二種以上を含有する組成になることを特徴とする前記 4 または 5 に記載の強度 - 伸びバランスに優れた高靱性高張力鋼板の製造方法。