

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年4月19日(2007.4.19)

【公開番号】特開2004-307841(P2004-307841A)

【公開日】平成16年11月4日(2004.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2004-043

【出願番号】特願2004-77444(P2004-77444)

【国際特許分類】

C 0 8 F 279/06 (2006.01)

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 F 279/06
B 3 2 B 27/00 1 0 4

【手続補正書】

【提出日】平成19年3月5日(2007.3.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0037

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0037】

(比較例6)

ゴム状弾性体A2 6.4重量部、スチレン13.9重量部、メチルメタクリレート67.7重量部とした以外は実施例1~4と同様に操作し、ゴム変性スチレン系樹脂を得た。分析、評価結果を表3に示す。

(比較例7)

比較例1で得られたゴム変性スチレン系樹脂を耐候性評価サンプル調整時に耐候剤二種類を未添加とした。評価結果を表3示す。