

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 16 年 9 月 2 日 (2004.9.2)

【公開番号】特開 2001-281870 (P2001-281870A)

【公開日】平成 13 年 10 月 10 日 (2001.10.10)

【出願番号】特願 2000-95597 (P2000-95597)

【国際特許分類第 7 版】

G 0 3 F 7/07

G 0 3 C 8/06

G 0 3 F 7/00

G 0 3 F 7/11

【F I】

G 0 3 F 7/07

G 0 3 C 8/06 5 0 1

G 0 3 F 7/00 5 0 3

G 0 3 F 7/11 5 0 3

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 8 月 20 日 (2003.8.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

粗面化され陽極酸化されたアルミニウム支持体上に少なくとも 1 層のハロゲン化銀乳剤層を有し、そのハロゲン化銀乳剤層とアルミニウム支持体との間に pKa が 10 ~ 12.5 の化合物を含有することを特徴とする平版印刷版。

【請求項 2】

粗面化され陽極酸化されたアルミニウム支持体上に少なくとも 1 層のハロゲン化銀乳剤層を有し、そのハロゲン化銀乳剤層とアルミニウム支持体との間に両性金属の塩を含有することを特徴とする平版印刷版。