

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8997**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(21) Numer zgłoszenia: **7204**

(22) Data zgłoszenia: **13.01.2005**

(54)

Tkanina ubraniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Andrychowskie Zakłady Przemysłu
Bawełnianego „ANDROPOL” S.A.,
Andrychów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Litwińczuk Elżbieta, Białystok, (PL)

PL 8997

Nr Rp. 8997.....

Klasa 05-05.....

Tkanina ubraniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tkanina ubraniowa wytworzona ze 100% bawełny, która po utkaniu jest barwiona.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać tkaniny ubraniowej wybarwianej spieralnymi barwnikami, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiających się oryginalnym splotem i wyglądem użytkowym tkaniny uzyskiwanym poprzez jej spranie.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie na fig. 1 - przedstawiono próbkę wybarwionej tkaniny ubraniowej, fig. 2 - przedstawiono spraną próbkę tkaniny ubraniowej, fig. 3 – przedstawiono na fotografii wybarwioną tkaninę ubraniową, a na fig. 4 – przedstawiono na fotografii spraną tkaninę ubraniową.


Jak pokazano na próbkach tkanina ubraniowa wytworzona jest ze 100% bawełny. Utkana tkanina barwiona jest na kolor różowo-beżowy o numerze S 80016. Splot tkaniny tworzą pogrubione, nieregularnie rozmieszczone na powierzchni nitki, przy czym ciężar metra kwadratowego tkaniny wynosi 230 ± 12 [g/m²] przy gęstości osnowowej wynoszącej 445 ± 9 [l/dm] i gęstości wątkowej wynoszącej 140 ± 4 [l/dm] oraz wytrzymałości osnowowej wynoszącej nie mniej niż 30 [daN] i wytrzymałości wątkowej wynoszącej nie mniej niż 25 [daN].

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Tkanina ubraniowa wytworzona z barwionej bawełny, znamienna tym, że składa się ze 100% z bawełny barwionej w wyrobie spieralnymi barwnikami w kolorze różowo-beżowym o numerze S 80016, której splot tworzą pogrubione, nieregularnie rozmieszczone nitki, przy czym ciężar metra kwadratowego tkaniny wynosi 230 ± 12 [g/m²] przy gęstości osnowowej wynoszącej 445 ± 9 [l/dm] i gęstości wątkowej wynoszącej 140 ± 4 [l/dm] oraz wytrzymałości osnowowej wynoszącej nie mniej niż 30 [daN] i wytrzymałości wątkowej wynoszącej nie mniej niż 25 [daN], jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

**Andrychowskie Zakłady Przemysłu
Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., Andrychów**

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel






fig 1



fig 2




Fig. 3




Fig. 4

**Andrychowskie Zakłady Przemysłu
Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., Andrychów**

*Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel*