【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公開番号】特開2003-262971(P2003-262971A)
【公開日】平成15年9月19日(2003.9.19)
【出願番号】特願2002-64162(P2002-64162)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ０３Ｇ　5/14
【ＦＩ】
　Ｇ０３Ｇ　5/14　１０１Ｅ
　Ｇ０３Ｇ　5/14　１０１Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成16年9月8日(2004.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０６】
酸化亜鉛（平均粒子径７０ｎｍ，テイカ社製試作品，比表面積：１５m^2／ｇ）：１００質量部をトルエン５００質量部と撹拌混合し、これにシランカップリング剤（商品名：KBM６０３，信越化学社製）：１．５質量部を添加し、２時間攪拌した。その後、トルエンを減圧蒸留にて留去し、１５０℃で２時間焼き付けを行った。