



C09d 11/14



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ **OPIS PATENTOWY**

Nr 36546

Kl. 15 1, 7/02

Instytut Naftowy *)

(Kraków, Polska)

Sposób otrzymywania farb powielaczowych

Udzielono patentu z mocą od dnia 12 czerwca 1953 r.

Do wyrobu farb powielaczowych używa się obecnie jako surowców oleju lnianego albo mieszanek olejów mineralnych z cerezyną lub parafiną. Surowce te są trudnodostępne i kosztowne. Sposób według wynalazku pozwala na otrzymanie farby powielaczowej z produktów odpadkowych otrzymanych przy rafinacji ropy naftowej za pomocą selektywnych rozpuszczalników. Według tego sposobu farby powielaczowe otrzymuje się przez zmieszanie 15—20 części wagowych sadzy z 80—95 częściami wagowymi wyciągu krezo-

lowego lub furfurolowego, po czym rozcieńcza się otrzymany produkt benzyną do odpowiedniej lepkości.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób otrzymywania farb powielaczowych, znamienny tym, że 5—20 części wagowych sadzy miesza się z 80—95 częściami wagowymi wyciągu krezolowego lub furfurolowego pochodzącego z rafinacji za pomocą selektywnych rozpuszczalników ropy naftowej, po czym rozcieńcza się otrzymany produkt benzyną do odpowiedniej lepkości.

Instytut Naftowy

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wynalazku są Maria Kujawska i Stanisław Gibiński.