【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【公開番号】特開2009-127173(P2009-127173A)
【公開日】平成21年6月11日(2009.6.11)
【年通号数】公開・登録公報2009-023
【出願番号】特願2007-307265(P2007-307265)
【国際特許分類】
Ｄ０３Ｄ　1/00　(2006.01)
Ｆ１６Ｇ　1/00　(2006.01)
Ｆ１６Ｇ　1/28　(2006.01)
Ｄ０３Ｄ　15/00　(2006.01)
Ｄ０２Ｇ　3/04　(2006.01)
Ｄ０２Ｇ　3/38　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｄ０３Ｄ　1/00　Ｄ
Ｆ１６Ｇ　1/00　Ｄ
Ｆ１６Ｇ　1/00　Ｅ
Ｆ１６Ｇ　1/00　Ｆ
Ｆ１６Ｇ　1/28　Ｇ
Ｄ０３Ｄ　15/00　Ａ
Ｄ０２Ｇ　3/04
Ｄ０２Ｇ　3/38

【手続補正書】
【提出日】平成22年11月15日(2010.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】

【表１】

	歯付きベルト用帆布の構成			耐久性(損耗するまでの時間)		騒音(dB)
	ベルト長さ方向 (経糸密度：85本/5cm)	ベルト幅方向 (緯糸密度：90本/5cm)	ＰＥＮ繊維の 割合(重量％)	室温	１４０℃	
実施例 １	PEN繊維 (1100dtex)	PEN繊維 (1100dtex)	１００	２５０００	２１００	７０
実施例 ２	PEN繊維 (1100dtex)	PET繊維 (1100dtex)	４９	２４０００	２０００	７２
実施例 ３	PEN/PET合撚糸 (550dtex/560dtex)	PEN繊維 (1100dtex)	７６	２２０００	２１００	７３
実施例 ４	PEN繊維 (1100dtex)	Ny66繊維 (1400dtex)	４３	２４０００	２１００	７３
実施例 ５	PEN/PET-POY複合糸 (1100dtex/250dtex)	Ny66繊維 (1400dtex)	３９	２４５００	２２００	７２
実施例 ６	PEN/PU複合糸 (1100dtex/470dtex)	Ny66繊維 (1400dtex)	３６	２４５００	２２００	７２
比較例 １	Ny66繊維 (940dtex)	PEN繊維 (1100dtex)	５５	２００００	１８００	７６
比較例 ２	アラミド繊維 (1100dtex)	PEN繊維 (1100dtex)	５１	２３０００	１２００	７５
比較例 ３	PET繊維 (1100dtex)	PEN繊維 (1100dtex)	５１	１８０００	２２００	７７

JP 2009-127173 A5 2011.1.6