

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年8月23日(2007.8.23)

【公開番号】特開2002-20520(P2002-20520A)

【公開日】平成14年1月23日(2002.1.23)

【出願番号】特願2000-246047(P2000-246047)

【国際特許分類】

C 08 J 9/00 (2006.01)

C 08 G 18/00 (2006.01)

C 08 J 9/42 (2006.01)

C 08 L 101/00 (2006.01)

【F I】

C 08 J 9/00 C E Z Z

C 08 G 18/00 F

C 08 J 9/42 C E R

C 08 L 101:00

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月5日(2007.7.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

原料樹脂中に油脂類を含み、平均気泡径が200μm以下であることを特徴とするゴム弹性スponジ。

【請求項2】

前記原料樹脂は100重両部であり、前記油脂類は0.5~20重両部であることを特徴とする請求項1に記載のゴム弹性スponジ。

【請求項3】

少なくとも原料樹脂と油脂類の混合物を発泡成形することを特徴とするゴム弹性スponジの製造方法。

【請求項4】

前記混合物に、非イオン性界面活性剤が含まれることを特徴とする請求項3に記載のゴム弹性スponジの製造方法。

【請求項5】

発泡成形した後に、油脂類の水分散体を含ませることを特徴とするゴム弹性スponジの製造方法。