

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA



URZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

89768

Patent dodatkowy
do patentu _____

MKP C09d 13/00

Zgłoszono: 30.06.73 (P. 163758)

Pierwszeństwo: _____

Int. Cl.² C09D 13/00

Zgłoszenie ogłoszono: 02.09.74

Opis patentowy opublikowano: 30.06.1977

Twórcy wynalazku: Zbigniew Marciniak, Marian Zyskowski

Uprawniony z patentu: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku Spółdzielni
Inwalidów, Warszawa (Polska)

Kredka krawiecka

Przedmiotem wynalazku jest kredka krawiecka.

Znane są kredki krawieckie, w których stosuje się jako podstawę sodowe mydło podstawowe lub talk. Wadą ich jest niska wytrzymałość oraz kruchość.

Kredka krawiecka według wynalazku zawiera stearynian wapnia w ilości 10÷18% wagowych, dekstrynę, roztwór kleju C-20 w ilości 0,5÷5% wagowych, który stanowi wodną emulsję poliocetanu winylu oraz włókno cięte 0,5–10% wagowych. Składniki te po wymieszaniu są sprasowane na gorąco. Sporządzona tak kredka krawiecka odznacza się większą wytrzymałością i małą kruchością, a także daje dobry rysunek na materiale, z którego łatwo można usunąć ślady kredki za pomocą szczotki włosianej.

Przykład składu kredki krawieckiej:

stearynian wapnia	— 60% wagowych
siarczan wapnia (gips)	— 20% wagowych
dekstryna	— 10% wagowych
włókno cięte bawełniane lub wiskozowe	— 5% wagowych
roztwór kleju C-20	
(wodna emulsja octanu winylu)	— 5% wagowych.

Zastrzeżenie patentowe

Kredka krawiecka, zawierająca dekstrynę i siarczan wapnia, z n a m i e n n a t y m, że zawiera 10–18% wagowych stearynianu wapnia, włókno cięte 0,5–10% wagowych i poliocetan winylu w ilości 0,5–5% wagowych.