

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成30年1月11日(2018.1.11)

【公開番号】特開2017-170905(P2017-170905A)

【公開日】平成29年9月28日(2017.9.28)

【年通号数】公開・登録公報2017-037

【出願番号】特願2017-80699(P2017-80699)

【国際特許分類】

B 3 2 B	5/18	(2006.01)
C 0 8 L	23/10	(2006.01)
C 0 8 L	23/16	(2006.01)
C 0 8 L	23/08	(2006.01)
C 0 8 J	9/10	(2006.01)
B 3 2 B	27/32	(2006.01)

【F I】

B 3 2 B	5/18	
C 0 8 L	23/10	
C 0 8 L	23/16	
C 0 8 L	23/08	
C 0 8 J	9/10	C E S
B 3 2 B	27/32	Z

【手続補正書】

【提出日】平成29年11月16日(2017.11.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

密度が約8.5～約12.5kg/m<sup>3</sup>の少なくとも1種のポリプロピレンポリマーを約50～約95質量部含む発泡組成物であって、ブリストー評価が1～2であり、支持層に積層した際の老化前の剥離引裂強度が少なくとも約34Nであり、熱老化後の剥離引裂強度が少なくとも約28Nである組成物。