



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103666030 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201310593168. 3

(22) 申请日 2013. 11. 23

(71) 申请人 铜陵方正塑业科技有限公司

地址 244000 安徽省铜陵市经济开发区翠湖
四路 3201 号

(72) 发明人 万红霞 陈可亮

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

C09D 11/101 (2014. 01)

C09D 11/03 (2014. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固
化油墨及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨, 其特征在于, 由下列重量份的原料制备制成: 有机颜料 1-3、甲基丙烯酸酯 20-24、环氧甲基丙烯酸酯 12-15、钼酸铵 2-3、氧化铬 1-2、吗啉 1-2、乙二醇乙醚 5-8、二茂铁 1-2、2- 丁氧基 - 乙醇 3-4、甲基丙烯酸 3-4、二乙二醇乙醚醋酸酯 10-14、安息香双甲醚 5-8、三丙二醇二丙烯酸酯 6-9、184 光引发剂 5-8、抗氧剂 DSTP1-2、Sb2O3 1-2、偏硼酸钡 1-2、助剂 4-5; 本发明助剂提高了油墨的韧性, 使油墨分散均匀, 并且维持了油墨的稳定性; 本发明固化速度快, 节约能耗与时间, 提高了生产效率, 适合大规模生产。

1. 一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:有机颜料 1-3、甲基丙烯酸酯 20-24、环氧甲基丙烯酸酯 12-15、钼酸铵 2-3、氧化铬 1-2、吗啉 1-2、乙二醇乙醚 5-8、二茂铁 1-2、2-丁氧基-乙醇 3-4、甲基丙烯酸 3-4、乙二醇乙醚醋酸酯 10-14、安息香双甲醚 5-8、三丙二醇二丙烯酸酯 6-9、184 光引发剂 5-8、抗氧化剂 DSTP 1-2、Sb2031-2、偏硼酸钡 1-2、助剂 4-5;

所述助剂由下列重量份的原料制备而成:纳米硅藻土粉 0.2-0.3、纳米云母粉 0.2-0.3、硅烷偶联剂 KH550 2-3、交联剂 TAC2-3、聚异丁烯 2-3、对苯二酚 1-2、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 10-12、丙烯酸二甲基氨基乙酯 2-3、苯基缩水甘油醚 1-2、环烷酸钴 2-3、没食子酸丙酯 2-3、薏仁油 1-2;其制备方法是将各物料混合,加热至 60-70℃,搅拌反应 30-40 分钟,即得。

2. 根据权利要求 1 所述用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨,其特征在于,由以下具体步骤制成:首先加入有机颜料、甲基丙烯酸酯、环氧甲基丙烯酸酯、钼酸铵、氧化铬、吗啉、乙二醇乙醚、二茂铁搅拌混匀,加热至 80-90℃,搅拌 25-35 分钟;然后加入除 184 光引发剂之外的其余剩余成分,搅拌反应 3-5 小时;最后降温至 60-70℃,加入 184 光引发剂,搅拌反应 40-50 分钟,冷却后,研磨得到 20-40 μm 浆料,即得。

一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种油墨及其制备方法,特别是一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨及其制备方法。

背景技术

[0002] 丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷 在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术,则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版(使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔,而非图文部分的丝网孔被堵住)油画、版画、招贴画、名片、装帧封面、商品包装、商品标牌、印染纺织品、触摸屏玻璃及金属等平面载体等。油墨是有益于环境的两液反应型的丝网印刷油墨,具有触屏玻璃印刷时必不可少优越的印刷稳定性、优良的附着力和耐性,固化后的涂膜具有良好的附着力、耐水性和化学抗性,同时也具有较高的表面硬度和耐磨性。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨及其制备方法。

[0004] 为了实现本发明的目的,本发明通过以下方案实施:

一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨,由下列重量份的原料制备制成:有机颜料 1-3、甲基丙烯酸酯 20-24、环氧甲基丙烯酸酯 12-15、钼酸铵 2-3、氧化铬 1-2、吗啉 1-2、乙二醇乙醚 5-8、二茂铁 1-2、2- 丁氧基 - 乙醇 3-4、甲基丙烯酸 3-4、二乙二醇乙醚醋酸酯 10-14、安息香双甲醚 5-8、三丙二醇二丙烯酸酯 6-9、184 光引发剂 5-8、抗氧剂 DSTP 1-2、Sb2O3 1-2、偏硼酸钡 1-2、助剂 4-5;

所述助剂由下列重量份的原料制备而成:纳米硅藻土粉 0.2-0.3、纳米云母粉 0.2-0.3、硅烷偶联剂 KH550 2-3、交联剂 TAC2-3、聚异丁烯 2-3、对苯二酚 1-2、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 10-12、丙烯酸二甲基氨基乙酯 2-3、苯基缩水甘油醚 1-2、环烷酸钴 2-3、没食子酸丙酯 2-3、薏仁油 1-2;其制备方法是各物料混合,加热至 60-70℃,搅拌反应 30-40 分钟,即得。

[0005] 本发明所述用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨,由以下具体步骤制成:首先加入有机颜料、甲基丙烯酸酯、环氧甲基丙烯酸酯、钼酸铵、氧化铬、吗啉、乙二醇乙醚、二茂铁搅拌混匀,加热至 80-90℃,搅拌 25-35 分钟;然后加入除 184 光引发剂之外的其余剩余成分,搅拌反应 3-5 小时;最后降温至 60-70℃,加入 184 光引发剂,搅拌反应 40-50 分钟,冷却后,研磨得到 20-40 μm 浆料,即得。

[0006] 本发明的有益效果是:本发明助剂提高了油墨的韧性,使油墨分散均匀,并且维持了油墨的稳定性;本发明固化速度快,节约能耗与时间,提高了生产效率,适合大规模生产。

具体实施方案

[0007] 下面通过具体实例对本发明进行详细说明。

[0008] 一种用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨,由下列重量份(公斤)的原料制备制成:有机颜料 1、甲基丙烯酸酯 20、环氧甲基丙烯酸酯 12、钼酸铵 2、氧化铬 1、吗啉 1、乙二醇乙醚 5、二茂铁 1、2-丁氧基-乙醇 3、甲基丙烯酸 3、二乙二醇乙醚醋酸酯 10、安息香双甲醚 5、三丙二醇二丙烯酸酯 6、184 光引发剂 5、抗氧剂 DSTP 1、Sb2031、偏硼酸钡 1、助剂 4;

所述助剂由下列重量份(公斤)的原料制备而成:纳米硅藻土粉 0.2、纳米云母粉 0.2、硅烷偶联剂 KH550 2、交联剂 TAC2、聚异丁烯 2、对苯二酚 1、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 10、丙烯酸二甲基氨基乙酯 2、苯基缩水甘油醚 1、环烷酸钴 2、没食子酸丙酯 2、薏仁油 1;其制备方法是各物料混合,加热至 60-70℃,搅拌反应 30-40 分钟,即得。

[0009] 本发明所述用于数码产品触摸屏玻璃印刷的 UV 固化油墨,由以下具体步骤制成:首先加入有机颜料、甲基丙烯酸酯、环氧甲基丙烯酸酯、钼酸铵、氧化铬、吗啉、乙二醇乙醚、二茂铁搅拌混匀,加热至 80-90℃,搅拌 25-35 分钟;然后加入除 184 光引发剂之外的其余剩余成分,搅拌反应 3-5 小时;最后降温至 60-70℃,加入 184 光引发剂,搅拌反应 40-50 分钟,冷却后,研磨得到 20-40 μm 浆料,即得。

[0010] 所得的油墨,使用划格法牛皮胶带剥离,划格间距 1mm,100%附着;使用浸有酒精的棉球,300 克压力擦拭 50 次,无异状;浸泡于色拉油中(常温)8 小时,无异状;使用浸有盐水的棉球,300 克压力擦拭 50 次,无异状。