(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102677357 A
(43)申请公布日 2012.09.19

(21)申请号 201210169098.4

(22)申请日 2012.05.29

(71)申请人 蔡紫林
地址 226014 江苏省南通市崇川区观音山镇通甲路 830 号南通金林纺织品有限公司

(72)发明人 蔡紫林

(74)专利代理机构 南通市永通专利事务所 32100
代理人 葛雷

(51)Int.Cl.
D03D 15/00(2006.01)
D03D 15/08(2006.01)
D03D 7/00(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页

(54)发明名称

一种布

(57)摘要

本发明公开了一种布，经线采用黄麻纤维，纬线采用聚氨酯弹性纤维，其中黄麻纤维的直径为75.22μm，纤度为892dtex，聚氨酯弹性纤维的直径为24.38μm，纤度为345dtex，经密度为14.9根/cm，纬密度为35.2根/cm。本发明结构合理，使用性能好，能满足特殊需要的消费者。

CN 102677357 A

1. 一种布，其特征是：经线采用黄麻纤维，纬线采用聚氨酯弹性纤维，其中黄麻纤维的直径为 75.22μm，纤度为 892dtex，聚氨酯弹性纤维的直径为 24.38μm，纤度为 345dtex，经密度为 14.9 根 /cm，纬密度为 35.2 根 /cm。

一种布

技术领域

[0001] 本发明涉及一种布料。

背景技术

[0002] 现有的布料品种众多，但随着人们生活水平的提高，需要提供能满足不同人群需要的新品种。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种结构合理，性能好的布。

[0004] 本发明的技术解决方案是：

一种布，其特征是：经线采用黄麻纤维，纬线采用聚氨酯弹性纤维，其中黄麻纤维的直径为 75.22μm，纤度为 892dtex，聚氨酯弹性纤维的直径为 24.38μm，纤度为 345dtex，经密度为 14.9 根 /cm，纬密度为 35.2 根 /cm。

[0005] 本发明结构合理，使用性能好，能满足特殊需要的消费者。

[0006] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

具体实施方式

[0007] 一种布，经线采用黄麻纤维，纬线采用聚氨酯弹性纤维，其中黄麻纤维的直径为 75.22μm，纤度为 892dtex，聚氨酯弹性纤维的直径为 24.38μm，纤度为 345dtex，经密度为 14.9 根 /cm，纬密度为 35.2 根 /cm。