



[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[11] رقم البراءة: ١٥٥٠

[45] تاريخ المنح ١٠/٢٠/١٤٢٧هـ

الموافق: ١١/١١/٢٠٠٦م

[12] براءة اختراع

[51] التصنيف الدولي ^٧ :	[72] اسم المخترع: سيلفيا بريمر - ماسوس ، كورنيليس
Int. Cl. ⁷ : C09D 005/029	فان دير كولك ، مارسيل وبيبر ، جوهانز فان شي
[56] المراجع:	[73] مالك البراءة: سيغما كوتنز بي.في.
براءة امريكية ٣٩٥٦٢.٦ ١١/٠٥/١٩٧٦م	عنوانه: امستردامزويغ ١٤ ، يوثورن ، أن أل -
طلب أوروبي ٠٥٠٥٦٦٤ ٣٠/٠٩/١٩٩٢م	١٤٢٢ أيه دي يوثورن ، هولندا
اسم الفاحص : علي بن يحيى نمازي	[74] الوكيل: علي عبدالكريم السويلم
	[21] رقم الطلب: ٩٨١٩٠٧٣٥
	[22] تاريخ الإيداع : ١٩/٠٧/١٤١٩ هـ
	الموافق : ٠٨/١١/١٩٩٨ م

كل من الأصباغ paints المستحلبة emulsion له لون مختلف من المفضل استخدام الكلاكتو مانو غلايكتير galactomannoglycans كمادة شبة غروية colloid (من المفضل أكثر استخدام صمغ الكوار guar gum والظمي التركيبي synthetic clays ومن المفضل استخدام أنواع السمكتايت smectite أو الهيكترورايت (hectorite).

٢٣ عنصر حماية

[54] اسم الاختراع: تشتيت dispersion مائي متعدد الأطوار multiphase من أجل طلاء متعدد الألوان

[57] الملخص: يحضر التشتيت dispersion المائي المتعدد الأطوار multiphase من أجل طلاء متعدد الألوان multicolour بطريقة تتكون من الخطوات التالية :- توفير واحد أو أكثر من الأصباغ paints المستحلبة emulsion ، إضافة مادة شبة غروية colloid خيطية linear واحدة على الأقل لها قابلية عدم الذوبان insolubilised في أيونات ions البوريك borate وظمي clay هيدروفيلي hydrophilic غير عضوي inorganic (واحد على الأقل) إلى كل من الأصباغ paints لتكوين الأصباغ paints الأساسية base توفير وسط مائي يحتوي على طمي clay هيدروفيلي hydrophilic غير عضوي inorganic واحد على الأقل ، إضافة الأصباغ الأساسية المذكورة إلى الوسط المائي ، إضافة رباط binder مستحلب emulsified واحد على الأقل إلى الوسط المائي

تشيتت dispersion مائي متعدد الأطوار multiphase من أجل طلاء متعدد الألوان

الوصف الكامل

خلفية الاختراع:

يتعلق هذا الاختراع بالأصباغ paints وخصوصا الأصباغ متعددة الألوان multicolour تستعمل الأصباغ متعددة الألوان تجاريا منذ مدة ، تتكون من تشيتت dispersion كريات globules في وسط مستمر . يستخدم مصطلح متعدد الألوان لأن الكريات والوسط المستمر يتلونان بحيث أن الطلاء الجاف يظهر لونين على الأقل اما الأصباغ أحادية اللون monocolour كمثال ستكون الكريات بنفس اللون والوسط المستمر صاف .

يبين الطلاء الجاف لصبغ متعدد الألوان واحد أساسي مع نقاط ، خطوط أو شوائب من لون إضافي أو أكثر ، والذي له مظهر ورق الجدران . إضافة لذلك فإن تكلفتة أقل من ورق الجدران ، ويمكن استخدامة على السطوح التي يستحيل استعمال ورق الجدران عليها ، مثل السطوح الخشنة ، أو الجدران الخارجية .

وبصورة عامة فإن الوسط المستمر مذيب قاعدي solvent-based إن عدم تألف المذيب المائي يبقي الألوان المختلفة منفصلة عن بعضها لأغراض بيئية ، ثم الاتجاه إلى الأصباغ المتعددة الألوان المائية القاعدة .

يبين طلب براءة الاختراع البريطانية رقم ١٢٨٦٩٥١ لـ هارلو طريقة لتحضير الصبغ المتعدد الألوان ، والتي يتم استخدام نوعين على الأقل من مستحلبات emulsions البلمرة polymer المائية الملونة المكونة للأغشية والتي يحتوي كل منها على كحول البولي فينيل polyvinyl alcohol مع محلول مائي غير مذيب لكحول البولي فينيل بحيث يتكون الصبغ المتعدد الألوان المحتوي على جزيئات مستحلب بلمرة مائي ومكون للأغشية ومميز كطور phase داخلي في المحلول المائي للمادة الغير مذيبة والتي تعتبر كطور خارجي مستمر . يمكن استخدام حامض البوريك borate solution كمادة مذيبة لكحول البولي فينيل والذي له مستوى حموضة (بي اتش) أكثر من ٧ .

يمكن استخدام عامل التيكسوتروبيك thixotropic وخصوصا الطمي clay كما موضح في براءتي الاختراع البريطانية رقم ١٠٥٤١١١ ورقم ١١٥٥٥٩٥ .

توضح براءة الاختراع الامريكية رقم ٣٤٥٨٣٢٨ لـ زولا مركبا طلاء مائية متعددة الألوان من طورين أو أكثر ، أحد الطورين على الأقل هو طور تشتيت يحتوي على كريات مميزة من مكون الغشاء المائي ومحتويا كذلك على مادة هيدروفيلية hydrophilic شبة غروية colloid ، والذي يكون طور تشتيتها في الوسط المائي المشتت. كما يوضح ايضا طريقة لتحضير هذه المركبات، بإضافة مكون غشاء مائي هيدروفيلي شبة غروي قابل للتدفق محتوى على ملون ووسط مائي مشتت وقابل للتدفق والذي يحتوي بدوره على العامل الغير مذيب .

توضح براءة الاختراع الامريكية رقم ٤٣٧٦٦٥٤ لـ زولا طريقة لتشتيت الكريات المائية في الوسط المائي ، حيث تعتبر الأطوار المائية غير مذيبة أو غير قابلة للامتزاج مع بعضه لوجود الأطوار الفاصلة للمفاعلات الأيونية الشبة غروية ، والتي من المفضل أن تكون أقطاب التحليل الكهربائي الجزيئية الصغيرة ، والتي تكون متعاكسة بالشحنة . يمكن تخفيض محتوى السائل بدون إزالته كله .

للأصباغ متعددة الألوان المائية القاعدة التي تطرقت إليها الاختراعات السابقة عيب أو عيبين :

- توزيع حجم الكريات غير منتظم ، والذي يعطي بدوره شكل طلاء متعدد غير منتظم .
- تفتقر الكريات المقاومة الكافية ، والتي يجب أن تكون ميكانيكية (المقاومة الميكانيكية أثناء الطلاء) وكيميائية (من أجل ضمان الفصل الكامل بين الألوان) . وبذلك ، فإن أحد أهداف الاختراع هو توفير طريقة لتحضير الأصباغ المتعددة الألوان المائية القاعدة يكون حجم الكريات متناسقا .

من الأهداف الأخرى للاختراع هو توفير طريقة لتحضير الأصباغ المتعددة الألوان المائية القاعدة تكون الكريات فيها مقاومة ميكانيكيا تحت ظروف الرش الطبيعية .

أحد الأهداف الأخرى هي توفير طريقة لتحضير الأصباغ المتعددة الألوان المائية القاعدة والذي يضمن الفصل الكامل للألوان بين الكريات . كما تم ذكره أعلاه ، فإن الاهتمام بالبيئة زاد من الحاجة إلى الأصباغ الخالية من المذيبات . بالرغم من أن الأصباغ المائية القاعدة تحتوي على مذيبات أقل من الأصباغ المذيبة القاعدة ، إلا أنها تحتوي على بعض المذيبات . وفقا لذلك فإن هناك حاجة للأصباغ المتعددة الألوان المائية القاعدة والتي تكون خالية من المذيبات .

من الأهداف الأخرى للاختراع ، هو توفير طريقة لتحضير الأصباغ المتعددة الألوان المائية القاعدة بتركيب معين بحيث ليس هناك حاجة لاستخدام أي نوع من المذيبات .

الوصف العام للاختراع :

تتكون طريقة هذا الاختراع من الخطوات التالية :

- توفير واحد أو أكثر من مستحلبات emulsion الصبغ paints ، لكل مستحلب صبغي لون مختلف

٥ - إضافة محلول شبة غروي خيطي linear لايدوب في أيونات البوريك ، و طمي هيدروفيلي

غير عضوي inorganic إلى أحد الأصباغ لتكوين الأصباغ الأساسية base

- توفير وسط مائي يحتوي على طمي هيدروفيلي غير عضوي

- إضافة الأصباغ الأساسية ، أيونات البوريك ورباط binder مستحلب واحد على الأقل إلى الوسط المائي .

١٠ - استرداد المشتت المائي المتعدد الأطوار

ليس هناك حاجة إلى شرح الأصباغ المستحلبة أو الرباطات المستحلبة لأنها معروفة .

بعض المراجع النموذجية :

- الطلاء السطحي (surface coatings) ، العدد ١ ، اويل آند كولور كيميستيس اسوسيايشن ، تشابمان آند هول ١٩٨٣ وخصوصا :

١٥ .١٦ نظرية بلمرة المستحلب (الصفحات ١٥٨-١٦٣)

١٧ . خواص الاستحلاب emulsion ١ : تأثير مركب المونومير (١٦٤-١٧٠)

١٨ . خواص الاستحلاب ٢ : تأثير الطور المائي وحجم الجزيئ (١٧١-١٧٤)

١٩ . خواص الاستحلاب : صناعة واختبار (١٨٤-١٩٣)

٢٠ . بوليمرات الاستحلاب : صناعة واختبار (١٨٤-١٩٣)

٢٠ - الطلاء العضوي (organic coatings) : العلم والتكنولوجيا ، العدد ١ ، الفصل ٥ ،

الصفحات ٦٤-٨٢ ، ويكس آند جونز باباس ، وايلي ، ١٩٩٢ .

- طلاء الووتر بورن (water - Borne coatings) ، دورين فريناع آند ستوي ، هانسر ، أمثلة

عن الاختراعات هي براءة الاختراع الأمريكية رقم ٤٩٦٨٧٤١ وبراءة الاختراع الأمريكية رقم ٥١٢٢٥٦٦ .

٢٥ يمكن استخدام عدة أنواع من المستحلبات . في حين لا تؤثر أي من المستحلبات على عمليات

التكوين ، هذه عند استخدام الرباط المستحلب في الطور المستمر لأنه لا يؤثر على تركيب الكريات

من المعروف إن الخيوط الشبه غروية لا تذوب في أبونات البوريك (انظر براءة الاختراع الأمريكية رقم ٣٤٥٨٣٢٨) . تحتوي على كالاكتو مانو غلايكيتر galactomannoglycans ، بولي أوكسي ثيلين polyoxyethylenes ، ومجموعة من الكوبوليمر coplmers مثل كحول البولي فينيل polyvinyl alcohol . يفضل استخدام كالاكتو مانو غلايكيتر ومن أفضل أنواعه هو صمغ الكوار guar gum .

٥ كالاكتو مانو غلايكيتر مادة معروفة جدا في هذا المجال ، وليس هناك حاجة إلى شرحها هنا (أنظر مثلا : موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية ، العدد رقم ٢٥ ، الصفحات ٥٤-٥٧ في سي اتش VCH فيرلاجيز يلشافت ١٩٩٤ موسوعة علم هندسة البلورة ، العدد ٧ ، الصفحات ٥٩٧-٥٩٩ ، والعدد ٣ ، الصفحة ١٢٠ ، وإيلي ، ١٩٨٧ و ١٩٨٨) تتكون من كالاكتو مانو غلايكيتر ومشتقاتها .

١٠ من أمثلتها التموزجية صمغ حبة اللوكاست (صمغ كاروب carob) صمغ التارا tara وصمغ الكوار .

١٥ إن الطمي الهيدروفيلي الغير عضوي والذي يفضل استخدامه في طريقة هذا الاختراع له خاصية الانتفاخ عن طريق امتصاص الماء بين طبقات البلور crystal القريبة وتنقسم إلي شظايا لها قابلية تكوين محلول غروي . تم إطلاق أسماء مختلفة على هذا الطمي مثل مونتوريلوناييس montmorillonites ، مونتوريلونويدز montmorillonoids وسيميكتايتس smectites ، وتشمل هذه المجموعة على معادن مثل مونتوريلوناييس بايدلايت beidellite montmorillonite ، سابوناييس ponitesa ، ستيفينسايت stevensite ، نونترونايت nontronite ، هيكتورايت hectorite .

٢٠ لقد وجد أن الطمي التركيبي أو الصناعي له فوائد أكثر وبذلك يفضل أكثر من غيره من أفضل أنواعه السمكتايت الصناعي وخصوصا الهيكتورايت .


٢٥ يحتوي الوسط المائي على طمي هيدروفيلي غير عضوي واحد على الأقل على هيئة طمي شبة غروي (أو محلول) . ومن المفضل أن تكون درجة لزوجة أقل من ٢٧ أس (s) (دي آي أن DIN كوب ٣ وفقا لمعيار دي آي أن DIN إي إن EN آيزو ٢٤٣١) ، ومن المفضل أكثر أن يكون أقل من ٢٢ أس (S) .

إن تحضير مشتتات الطمي الشبة غروية تتم باستخدام الفوسفات phosphates الغير عضوية inorganic التي تذوب في الماء وخاصة البايروفوسفات pyrophosphate tetrasodium . من

المفضل أن تحتوي على ٥% من رباعي صوديوم البايروفوسفات (ومن المفضل أن لا تتجاوز الـ ١٠%) .

من بين السميكتايت الصناعي ، يفضل سليكات مغنسيوم magnesium silicate ، ليثيوم صوديوم المائي sodium lithilum ذات وزن جاف : ٥٩,٥ % SiO2 ، ٢٧,٥ % MgO ، ٠,٨ % Li2O ، ٢,٨ % Na2O ، ضياع عند التشغيل ٨,٢ % ، ومن المفضل استخدام مادة تحتوي في حالتها الجافة على ٤٠١ وزن % من P2O5 .

تم شرح الهيكتورايت الصناعي في براءات الاختراع البريطانية رقم ١٠٥٤١١١ ورقم ١١٥٥٥٩٥ ، والامريكية رقم ٤٠٤٩٧٨٠ . التركيبة العامة :



حيث M يمثل الأيون الموجب للتكافؤ n من ١ إلى ٣ ، x أكبر من صفر وأقل من ٦ ، y من واحد وأقل من ٤ .

يستخدم الطمي الهيدروفيلي الغير عضوي في كل طور ، وهذا ضد الحكم الخاطيء والذي يقول بأن الكريات المنتجة تفتقر للخواص المطلوبة .

تضاف أيونات البوريك بواسطة إضافة البوراكس borax ، والتي يمكن إنتاجها بواسطة مثلاً تفاعل حامض البوريك boric acid مع قاعدة قوية مثل هيدروكسيد الصوديوم sodium hydroxide ، أو بطريقة اخري .

أن جوهر الاختراع يقع في التقنيات الثلاثة لتكوين الكريات ، وهي :

١. التقنية المعتمدة على تفاعل الطمي الهيدروفيلي مع الخيوط الشبه غروية في الصبغ الأساسي .

٢. التقنية المتولدة نتيجة وجود الطمي الهيدروفيلي في الطور المستمر وكل من الأطوار المشتتة .

٣. التقنية المعتمدة على التفاعل بين الخيوط الشبه غروية وأيونات البوريك .

٢٥ بدون تحديد لنظرية الاختراع ، فانه من المعروف أن التركيبة أعلاه ضرورية من أجل الحصول على كريات ثابتة الألوان ، أي : كريات ملونة لا تنقلص ولا تترف (الترف يحدث عندما يرشح من أحد الأطوار ، (مثلاً الكريات ، إلى طور آخر ، مثلاً : الطور المستمر) . من

الواضح أن التقنية رقم (١) مسئولة عن التركيبة القوية للصبغ الأساسي ، التقنية رقم (٢) تقوم بتثبيت وفصل الألوان والتقنية رقم (٣) تجعل الكريات من القوة بحيث تقاوم اثناء الرش .
إن ثبات الكريات الناتجة عن إتباع طريقة هذا الاختراع تكون في الشكل ، الحجم ولون هذه الكريات الذي لا يتغير أثناء عملية الرش . وبذلك ، فإن هذا الاختراع جعل من الممكن لعملية الرش أن تكون بقوام معين .

يجب إضافة على الأقل خيوط شبه غروية التي لا يذوب في أيونات البوريك (من المفضل واحد واطمي هيدروفيلي غير عضوي (من المفضل واحد) إلى واحد أو أكثر من الأصباغ المستحلبة من أجل تكوين واحد أو أكثر من الأصباغ الأساسية (والتي ستقوم بتكوين الكريات) . تتم عملية الأضافة في المذيب ، عند استعمال الكلاكتو مانو غلايكين galactomannoglycans كخيوط شبه غروية بفضل إضافتها كمحلول من أجل تسريع عملية الإذابة. تختلف كميات الخيوط الشبه غروية والاطمي الهيدروفيلي الغير عضوي ، اعتمادا على الخواص المطلوبة للأصباغ المتعددة الالوان ، وفقا للأمتلة المفضلة للاختراع فإن الكمية الكلية للخيوط الشبه غروية في كل صبغ أساسي هي ٠,٥ إلى ٢ وزن % من الصبغ الأساسي (من المفضل ٠,٧ إلى ١ وزن %).

يمكن تلوين الأصباغ الأساسية بواسطة الصبغات كماهي الحال مع الأصباغ المستحلبة ، هذه الصبغات تكن على شكل عجينة أو حبر والتي يمكن أن تحتوي على حشوات أو مضافات . إن التأثيرات الناتجة عن ذلك معروفة في هذا الحقل ويمكن الرجوع لها (براءة الاختراع الأمريكية رقم ٤٣٧٦٦٦٥٤ ، العمود ٧ ، الاسطر ١-٣٢) . من أمثلة الصبغات المستعملة تشمل الصبغات الغير عضوية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم titanium dioxide ، أو أكسيد الحديد الأحمر red iron oxide ، أو أكسيد الحديد الأصفر yellow iron oxide ، أو أكسيد الحديد الاسود iron oxide black ، أو أكسيد الحديد البني metallic oxide brown ، والصبغات العضوية مثل فثالوسيانين الازرق phthaloc yanine blue وفثالوسيانين الأخضر phthaloc yanine green .

تضاف الأصباغ الأساسية إلى الوسط المائي المحتوي طمي هيدروفيلي واحد على الأقل وبكمية تتراوح بين ٠,٥ إلى ٧ وزن % (من المفضل ١,٠ إلى ٥ وزن % ، ومن المفضل أكثر أن تكون ما بين ٣ إلى ٤ وزن %) ، يمكن إضافة الأصباغ الأساسية إلى الوسط المائي المحتوي على ٠,٥ وزن % ومن المفضل ١ وزن % ، من الطمي الهيدروفيل وتضاف البقية بعد الأصباغ الأساسية . في حين تتفاوت بشكل كبير كمية الأصباغ الأساسية في الأصباغ المتعددة

الألوان (على الأقل من ٤٠ إلى ٦٠ وزن %) يمكن الحصول على أفضل التصاميم عند ٥٠ وزن % .

خطوات المزج تتم بواسطة أجهزة الخلط الاعتيادية . وفقا للأمتثلة المفضلة لطريقة الاختراع ، فإنه يمكن استخدام المذيبات لتحضير الأصباغ الأساسية و/ أو تستخدم الخلاطات للخطوات التالية

٥ طبقا للاختراع ، فإن كل صبغ أساسي يتم إضافة واحد تلو الآخر إلى الوسط المائي المحتوي على طمي هيدروفيلي غير عضوي واحد على الأقل . هذا المثال يمكن تطبيقه بعدة طرق :
- الوسط المائي يحتوي على الكمية الكلية من الطمي ، ويضاف الصبغ الأساسي واحدا بعد الآخر

١٠ - يحتوي الوسط المائي على جزء من الكمية الكلية من الطمي ويضاف الصبغ الأساسي واحد بعد الآخر ، وتضاف كمية من الطمي بعد كل إضافة من الصبغ الأساسي .

وتستمر طريقة هذا الاختراع بإضافة أيونات البوريك وعلى الأقل رباط مستحلب واحد بسبب استقرار الكريات ، يتم الحصول على ما يدعى بـ " ماتراه تحصل عليه" عندما يكون الطور المستمر شفاف . ولكن من الممكن استخدام رباط مستحلب غير شفاف (مثلا نصف شفاف) أو حتى صبغ مستحلب كبديل ، بدون الحصول على تأثير "ما تراه تحصل عليه" .
١٥ من أجل الحصول على طور مستمر شفاف ، يجب أن يكون :

١. الوسط المائي المحتوي على الطمي الهيدروفيلي ، أي تشتيت الطمي الشبه غروي .
٢. الرباط المستحلب شفافين .

يكون تشتيت الطمي الشبه غروي شفافا إذا كان حجم الطمي المهدرج كليا صغير ، وذات حجم ٠,٠٢٥ ملم (قطر) x نم nm (سمك thickness) .

٢٠ وكما هو معروف ، فإن الرباط المستحلب يكون نصف شفاف (أو شفاف) إذا كان حجم الجزيئات صغيرة نسبيا، حوالي ٦٠ نم (nm) .

إن استخدام الطور المستمر النصف شفاف (أو من المفضل الشفاف) والخالي من الألوان ينتج عنه الحصول على الألوان البراقة .

٢٥ تضاف أيونات البوريك إلى الكمية بنسبة ٠,٠١ إلى ٠,٦ وزن % من البوريك (من المفضل ٠,٠٢ إلى ٠,٣ وزن % ، ومن المفضل أكثر ٠,٠٣ إلى ٠,٢ وزن % ويفضل حوالي ٠,١ وزن) إلى الأصباغ متعددة الألوان .

إضافة إلى المضيفات التي تعتبر جزء من الأصباغ المستحلبة أو الرباطات المستحلبة فإنها يكمن إضافة مضيفات أخرى إلى الوسط المائي المحتوي على الطمي الهيدروفيلي الغيعضوي ، في أي مرحلة من مراحل هذا الاختراع . من أمثلة المضيفات المستخدمة : المثبتات ، stabilisers ، حافظات العلب preservatives ، مبيدات الفطريات ومبيدات البكتيريا bactericides ، المثبتات عبارة عن عوامل كيميائية تعادل تأثيرات الضوء . حافظات العلب عبارة عن عوامل كيميائية تمنع نمو الفطريات أثناء التشييت المائي المتعدد الأطوار أو الطلاء المتعدد الألوان . مبيدات البكتيريا عبارة عن عوامل كيميائية تمنع النمو البكتيري في التشييت المائي المتعدد الأطوار .

من الممكن تكوين مركبات خالية من المذيبات (كما في D.M.T.S.A ٣٢٧١-٨٧) لأنه ليس هناك حاجة إلى استخدام مذيب في طريقة هذا الاختراع . يجب مراعاة استعمال الروابط المستحلبة الخالية من المذيبات ، المركبات المضافة والحبار inks . يجب مراعاة أيضا قابلية ذوبان المركبات الميكروية والتي تضاف كمحاليل في المذيبات العضوية . إن المركبات المستحصلة من طريقة هذا الاختراع يمكن تطبيقها في الأصباغ المتعددة الألوان ، من المعروف أنه يجب أن تطابق لزوجة وقوام الصبغ طريقة هذه التطبيق .

وبذلك فإنه من الممكن (ولكن ليس من المفضل) استخدام الفرشاة ، الوسادة أو الكرة لتطبيق طريقة هذا الاختراع ، والحصول على تأثيرات تنتج من الجزء التوجيهي و /أو الشكل الهندسي لآلة الصبغ .

أن الطريقة المفضلة هي الرش ، بطريقة الرش الهوائية (الفصل ٣ ، الصفحات ١٩-٢٣) ، في "تطبيق الأصباغ والطلاء" ، اس ليفنسون ، إتحاد جمعيات تكنولوجيا الطلاء (١٩٨٨) . عند رش الصبغ بطريقة هذا الاختراع ، فإن تماسك الكريات يزداد وبذلك شكل الطلاء

متناسق المسافات . لقد وجد أيضا أنه عند إضافة كمية قليلة من ملح ذو وزن جزيئي قليل بوليسا كاريد أيوني anionic polysaccharide إلى الأصباغ المتعددة الألوان المائية فإنه يؤثر بصورة إيجابية على ثباتها . من الصفات المفضلة للملح المستخدم (١) كمية لا تقل عن ٠,٠١ % (من الصبغ المتعدد الألوان) ، من المفضل أن يكون ٠,١ وزن % ، ومن المفضل أكثر أن يكون ٠,٢ وزن % (٢) ملح الصوديوم sodium salt (٣) كربوكسي مثيل carboxymethylated بوليساكاريد polysaccharide و (٥) أن تكون حوالي ١٠٠,٠٠٠ . يتم الحصول على هذه النتيجة هي إذا كان الصبغ المتعدد الألوان المائي يحتوي على ملح بوليساكاريد أيوني ذو وزن جزيئي أعلى .

الوصف التفصيلي :

هناك أمثلة بديلة لطريقة هذا الاختراع . مثلا يمكن إضافة قاعدة الصيغ إلى جزء منفصل من الوسط المائي ، وبعد ذلك يمزج الخليطين ، وتستمر طريقة هذا الاختراع بإضافة أيوناتالبوريك والرباط المستحلب ، أو تبقي معزولة لإضافة أيونات البوريك ومن ثم تمزج ، تستمر العملية بإضافة الرباط المستحلب ، أو تبقي معزولة لإضافة أيونات البوريك والرباط المستحلب وتمزج بعد ذلك .

مثال:

في المثال ، تبين الأشكال بـ أجزاء بالوزن مالم تحدد بغير ذلك . درجة الحرارة هي ٢٠ درجة مئوية مالم تحدد بغير ذلك .
١٠ عند خزن المحاليل المائية ، يجب إضافة ٠,٣ وزن % من مييد البكتيريا / مييد الطفيليات إليها

تحضير الرباطات المستحلبة :

تستحلب المفاعلات في الجزء الأكبر من الماء . يمزج جزء من المستحلب مع الماء المتبقي ويسخن مع التحريك حتي تصل درجة الحرارة الداخلية إلى ٨٠ درجة مئوية . يبدأ المزيج بلانحسار ، بينما تزداد درجة الحرارة مؤشرة بذلك البلمرة . يضاف باقي المستحلب عندما استقر الانحسار . بعد أن اكتملت الإضافة ، يسخن المزيج إلى درجة حرارة ٩٧ درجة مئوية من أجل أن تكتمل البلمرة . ثم تبرد إلى درجة ٦٠ درجة مئوية قبل إضافة نظام إعادة البدء . يبرد الرباط المستحلب الناتج إلى درجة حرارة الغرفة ويصفي .

تحضير قاعدة الأصباغ :

يحضر الماء في مذيب مقاوم للصدأ . تضاف المركبات التالية بالتسلسل ، مع ملاحظة أنه يجب أن ينوب المركب قبل إضافة المركب الآخر .

- هيدروكسيد الصوديوم sodium hydroxide

- المواد المضافة additives

- الحشوات fillers ٢٥

- ثاني أكسيد التيتانيوم (إذا كان المطلوب)

- محلول صمغ الكوار (يحضر في وعاء منفصل)

- الرباط المستحلب (يحضر كما تم شرحه أعلاه)

- مشنت لا بونايت laponite آر دي اس RDS (١٠ وزن % في الماء ، يحضر في وعاء منفصل) .

يترك المشنت الناتج طوال الليل ، في حالة الرغبة يمكن تلوين المشنت إضافة حبر ملون ، أي ، عجين صبغ بدون الرباط .

تحضير الأصباغ الملونة :

طريقة التحضير مشروحة في كل مثال . وتخزن الأصباغ الناتجة في درجة حرارة الغرفة .

صفات الصبغ والطلاء

١٠ يتم الصبغ باستخدام تقنيات الرش الهوائية الاعتيادية ، الجهاز هو رشاش " اوبتيماسيت أتش . في . ال . بي . optimaset ذو فوهة ٢,٥ ملم ، وباستخدام ضغط هو ٠,٠٥٧ أم بي ايه mpa وضغط ٠,١٧ أم بي ايه mpa على حاوية الصبغ . تم تقييم صفات الرش (وبالذات معدل الرش) .

١٥ تم اختبار الطلاء الجاف من أجل قابلية الغسل وقابلية الفك وفقا للطريقة المعيارية دي آي أن DIN ١٠٥٣٧٧٨ الجزء الثاني .

تم تقييم الطلاء بصريات للصفات التالية :

- مطابقة الألوان ، وخصوصا الأجزاء البيضاء

- الفصل الواضح بين الألوان .

٢٠ - شكل بقعة كل لون

- انتظام العينة

مثال رقم ١ :

- الرباط المستحلب أ :

٥٠	ماء
٢٤	بيوتيل الا كريليت butyl acrylate
٢٢	ستيرين styrene
١	حامض الاكريك acrylic acid
٠,٤	اكلاميد acrylamide
١,٤	مواد ذات فعالية سطحية
٠,٢	فوق كبريتات البوتاسيوم potassium persulphate
٠,١	نظام إعادة البدء
٠,٥	أمونيا (٢٥ %)
٠,٤	المواد المضافة

- الرباط المستحلب ب :

٦٥	ماء
٢٠	بيوتيل الا كريليت butyl acrylate
٩	ستيرين styrene
١,٥	حامض الميثاكريليك
٠,٢	اكلاميد acrylamide
٣	مواد ذات فعالية سطحية
٠,١	فوق كبريتات البوتاسيوم potassium persulphate
٠,١	نظام إعادة البدء
٠,٨	أمونيا (٢٥ %)
٠,٣	المواد المضافة

- الصبغ الأساسي الأبيض :

٣٦,٧	ماء
٢	المواد المضافة
٠,٠٥	هيدروكسيد الصوديوم
٢٠	ثاني اوكسيد التيتانيوم
٢,٥	حشوة السليكا
٢,٧٥ (٠,٧٥ بي بي دبليو في كليكول البروبلين)	محلول صبغ الكوار
٢٨	الرباط المستحلب أ
٨ (٠,٨ بي دبليو في الماء)	مشتت لابونايت

الأحبار (عجين الصبغ) :

- الأحمر - البني :

٦١,٥	أوكسيد الأحمر red oxide
١٧,٥	كليكول glycols
٩,٥	ماء
١٠	المواد المضافة
١,٥	الحشوات

- الأصفر :

٥٦	اوكسيد الحديد الأصفر
١٥	كليكول glycols
١٦	ماء
١٠	المواد المضافة
٣	الحشوات

- الأسود :

٨,٥	صبغة سوداء
٢٦	كليكول glycols
٢٢	ماء
١٤,٣	المواد المضافة
٢٩,٢	الحشوات

- أسود فاتح :

١,٦	صبغة سوداء
٣٢	كليكول glycols
١٨,١	ماء
١٤,٣	المواد المضافة
٣٤	الحشوات

- الصبغ الأساسي الرمادي :

٩٨,٢	الصبغ الأساسي الأبيض
٠,٩	حبر أصفر
٠,٨	حبر أسود
٠,١	حبر أحمر - بني

-الصبغ الأساسي (بلون السليمون):

٩٩,٥	الصبغ الأساسي الأبيض
٠,٤	حبر أصفر
٠,٠٥	حبر أحمر - بني
٠,٠٥	حبر أسود فاتح

تحضير الأصباغ المتعددة الألوان :

تم تحضير هذه المركبات في وعاء فولاذي مقاوم للصدأ ، وفق الترتيب ، مع التحريك المستمر :

١٩,٢	مــــــــــــــــاء
٣ (٠,٣ بي بي دبليو في الماء)	مشنت لابونايت آر دي اس
٣,٧	صبغ اساسي رمادي
١ (٠,١ بي بي دبليو في الماء)	مشنت لابونايت آر دي اس
٦,٦	صبغ اساسي (لون السليمون)
٦,٨ (٠,٦٨ بي بي دبليو في الماء)	مشنت لابونايت آر دي أس
٣٩,٧	صبغ اساسي أبيض
٧,٢ (٠,٧٢ بي بي دبليو من البوريك في الماء)	مشنت لابونايت آر دي أس
٣ (٠,٠٣ بي بي دبليو من البوريك في الماء)	محلول البوريك
٥	الرباط المستحلب ب
٣ (٠,١٨ بي بي دبليو NaCMC في الماء)	كاربو سكيميثيل سيليلوز الصوديوم
١	مــــــــــــــــاء
٠,٨	المواد المضافة

(ام دبليو حوالي ١٠,٠٠٠)

كانت الصيغ الناتج ذو كثافة ١,٠٩ غم / مل ، لزوجة ١٥٨,٦ دي بي أيه . أس (المغزل ٢ في مقياس اللزوجة هاك في تي ١٨١ ، السرعة ٣٢) أو ٨,٣ (المغزل ٢ ، السرعة ١)

الرش :

تم تجفيف الصيغ المتعدد الألوان بإضافة ١٠ بي دبليو من الماء إلى ١٠٠ بي بي دبليو من الصيغ ومن ثم رشه . معدل الجريان كان بحدود ١,١ كغم/ دقيقة والتغطية كانت ٣٠,٢ م^٢/لتر ، قوة الإخفاء الرطبة كانت جيدة .

٥

صفات الطلاء الجاف :

اجتاز الطلاء الجاف دي أي أن ٥٣٧٧٨ لقابلية الغسل والفرك ، قوة الإخفاء الجافة كانت جيدة باعث الطلاء الجاف كان اعتيادي ، بقع الصيغ كانت دائرية والألوان مطابقة للألوان الأصلية ومفصولة بشكل جيد .

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

عناصر الحماية

- ١ - خطوات تحضير التشتيت dispersions المائي المتعدد الاطوار multiphase ١
- ٢ و الذي يتكون من الخطوات التالية : تزويد بواحد أو أكثر من الأصباغ paints ٢
- ٣ المستحلبة emulsion (الدهانات التي تذوب في الماء) بألوان متعددة ٣
- ٤ multicolour ، إضافة محلول غروي colloid خطي linear واحد على الأقل ٤
- ٥ قادر على عدم الذوبان في ايونات ions البوريك borat وعلى الاقل طمي clay ٥
- ٦ غير عضوي inorganic محب للماء لكل الاصباغ paints المذكورة لتشكيل ٦
- ٧ اصباغ paints اساسية base . أعطاء وسط مائي يتكون من طمي clay ٧
- ٨ عضوي محب للماء ، إضافة الأصباغ paints الاساسية base المذكورة بشكل ٨
- ٩ جيد ، وايونات ions البوريك borat ومواد رابطة مستحلبة emulsion واحدة ٩
- ١٠ على الاقل على الوسط المائي . الحصول على تشتيت dispersions مائي متعدد ١٠
- ١١ الاطوار multiphase . ١١

- ١ -٢ خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ١ ، حيث ان المحلول الغروي colloid ١
- ٢ الخطي linear ذو القدرة على عدم الذوبان في ايونات ions البوريك borat هو ٢
- ٣ جلاستمانو جلايسين galacto-mannoglycan . ٣

- ١ -٣ خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ٢ ، حيث ان جلاستمانو جلايسين ١
- ٢ galacto-mannoglycan هو صمغ الكوار guar gum . ٢

- ١ -٤ خطوات وفقا لعناصر الحماية من ١ إلى ٣ ، حيث ان الطمي clay الغير ١
- ٢ عضوي inorganic المحب للماء هو طمي clay مصنع . ٢

- ١ ٥ - خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ٤ حيث ، ان الطمي clay المصنع هو
٢ السميستيت smectite المصنع .
- ١ ٦ - خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ٥ ، حيث ان السميستيت smectite
٢ المصنع هو الهيكوريت hectorite المصنع .
- ١ ٧- خطوات وفقا لعناصر الحماية من رقم ١ إلى ٦ ، حيث ان الكمية الكلية
٢ للمادة الغروية colloid الخطية linear لكل صبغ paint اساسي base يتراوح
٣ بين ٠,٥ الى ٢ % وزن للصبغ paint الاساسي base .
- ١ ٨- خطوات وفقا لعناصر الحماية من رقم ١ الى ٧ ، حيث ان الكمية الكلية
٢ للطمي clay في كل صبغ paint اساسي base يتراوح بين ٠,٤ الى ١,٥ %
٣ من وزن الصبغ paint الاساسي base .
- ١ ٩- خطوات وفقا لعناصر الحماية من رقم ١ الى ٨ حيث ان الوسط المائي
٢ يحتوي على الاقل طمي clay غير عضوي inorganic محب للماء بلزوجة اقل
٣ من ٢٧ ثانية (دي أي ان DIN كوب ٣ وفقا لـ دي أي ان أي ان DIN EN
٤ / معايير الايسو ISO ٢٤٣١) .
- ١ ١٠- خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ٩ ، حيث ان لزوجة الوسط المائي
٢ المذكور اقل من ٢٢ ثانية .
- ١ ١١- خطوات وفقا لعناصر الحماية من ١ الى ١٠، حيث ان الكمية الكلية

- ٢ للطيني clay في الوسط المائي تتراوح بين ٠,٦ الى ٣ % من وزن الصبغ
- ٣ paint متعدد الالوان multicolour .
- ١ ١٢- خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ١١، حيث ان الكمية الكلية للطيني
- ٢ clay في الوسط المائي تتراوح بين ١,٠ الى ٢,٠ % من وزن الصبغ paint
- ٣ متعدد الالوان multicolour .
- ١ ١٣- خطوات وفقا لعنصر الحماية من ١ الى ١٢ حيث ، ان كل صبغ paint
- ٢ اساسي base يضاف الى كل الوسط المائي المحتوي على الأقل من المذكور
- ٣ وعلى الاقل طمي clay غير عضوي inorganic محب للماء
- ١ ١٤- خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ١٣، حيث ان الوسط المائي يحتوي
- ٢ على كمية كاملة من الطمي clay ويتم إضافة كل الاصباغ paints الاساسية
- ٣ base بالترتيب .
- ١ ١٥- خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ١٣، حيث ان الوسط المائي يحتوي
- ٢ على جزء من الكمية الكلية للطيني clay ، يتم اضافة كل صبغ paint اساسي
- ٣ base بالترتيب ، يتم اضافة كمية اضافية من الطمي clay بعد اضافة بعض من
- ٤ الاصباغ paints الاساسية base .
- ١ ١٦- خطوات وفقا لعنصر الحماية من ١ الى ١٢، حيث ان كل صبغ paint
- ٢ اساسي base يضاف بجزء منفصل للوسط المائي .

- ١ ١٧- خطوات وفقا لعناصر الحماية من ١ الى ١٦ ، حيث يتم انتاج ايونات
٢ ions البوريك borat عن طريق إضافة البوراكس borax .
- ١ ١٨- خطوات وفقا لعناصر الحماية من ١ الى ١٧ ، حيث ان الكمية الكلية
٢ لايونات ions البوريك borat تتراوح بين ٠,٠١ الى ٠,٦ % من وزن
٣ التشتيت dispersions متعدد الاطوار multiphase (تم حسابها على أساس انها
٤ بوراكس borax) .
- ١ ١٩- خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ١٨ ، حيث ان الكمية الكلية لايونات
٢ ions البوريك borat تتراوح بين ٠,٠٢ الى ٠,٣ % (يتم حسابها على اساس
٣ انها بوراكس borax) .
- ١ ٢٠- خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ١٩ ، حيث ان الكمية الكلية لايونات
٢ ions البوريك borat تتراوح بين ٠,٠٣ الى ٠,٢ % (يتم حسابها على اساس
٣ انها بوراكس borax) .
- ١ ٢١- خطوات وفقا لاي عنصر حماية مما سبق ذكره ، يتكون من خطوة
٢ اضافية وهي اضافة كمية صغيرة من الملح من السكريات المتعددة السالبة ذات
٣ الوزن الجزيئي الصغير .
- ١ ٢٢- خطوات وفقا لعنصر الحماية رقم ٢١ ، حيث ان الخطوة المذكورة
٢ تتكون من اضافة كمية تتراوح بين ٠,٠١ الى ٠,٢ % (بالنسبة الى التركيب
٣ الكلي) من كربوكسي ميثيل سليلوز الصوديوم sodium carboxy methyl

- ٤ cellalose و الذي له معدل وزن يتراوح من ١,٠٠٠ الى ٢٠,٠٠٠ .
- ١ -٢٣- خطوات وفقا لاي عنصر حماية مما سبق ذكره ، حيث ان التركيب هو
- ٢ خالى من المذيبات كما تم تعريفه في آيه اس تي ام (ASTM) .