(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[5]
C08G 71/02

(11) 공개번호 특1991-0016807
(43) 공개일자 1991년11월05일

(21) 출원번호 특1991-0005009
(22) 출원일자 1991년03월29일
(30) 우선권주장 502333 1990년03월30일 미국(US)
(71) 출원인 미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩츄어링 캄파니 게리 리 그리스울드
미합중국 미네소타 세인트 폴
(72) 발명자 토사스 스토우트 레이드
미합중국 미네소타 55144-1000 세인트 폴 3엠 센터
챨스 딘 라이트
미합중국 미네소타 55144-1000 세인트 폴 3엠 센터
(74) 대리인 김창세, 김영, 장성구

심사청구 : 없음

(54) 폴리우레탄 우레아 조성물

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

폴리우레탄 우레아 조성물

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

(a) 올리고머성 방향족 아민으로 말단 캡핑된 매크로디올(macrodiol) 및 (b) 폴리이소시아네이트, 폴리이소시아네이트 예비중합제 또는 이들의 혼합물의 경화성 반응 혼합물(여기서, 적어도 하나의 우레탄 결합이 상기 혼합물내에 존재하며, 상기 폴리이소시아네이트 및/또는 예비중합체는 상기 아민 당량당 이소시아네이트 약 0.9 내지 약 2.6 당량의 양으로 존재한다)을 포함하는 폴리우레탄우레아 조성물.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.