

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和6年3月5日(2024.3.5)

【国際公開番号】WO2023/021832

【出願番号】特願2023-542239(P2023-542239)

【国際特許分類】

C 0 8 L 33/04(2006.01)

C 0 8 K 5/46(2006.01)

C 0 8 F 220/10(2006.01)

C 0 7 D 279/36(2006.01)

10

【F I】

C 0 8 L 33/04

C 0 8 K 5/46

C 0 8 F 220/10

C 0 7 D 279/36

【手続補正書】

【提出日】令和6年1月19日(2024.1.19)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3


【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

(A)成分が、

アルキル(メタ)アクリレートおよび/またはアルコキシアルキル(メタ)アクリレート単量体 90~99.9重量%と一般式



30

(ここで、 $R^1$ は水素原子またはメチル基であり、 $R^2$ は炭素数1~10の二価の脂肪族炭化水素基である)で表されるカルバミン酸エステル基含有(メタ)アクリレート単量体 0.1~10重量%との共単量体割合で共重合されたアクリルゴム

40

および

アルキル(メタ)アクリレートおよび/またはアルコキシアルキル(メタ)アクリレート単量体 90~99.9重量%と、不飽和カルボン単量体 0.1~10重量%との共単量体割合で共重合体されたアクリルゴム

の混合物であって、それぞれの成分の重量比が90~10重量%、10~90重量%である請求項1記載の架橋性アクリルゴム組成物。

50