

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和1年6月13日(2019.6.13)

【公開番号】特開2018-104816(P2018-104816A)

【公開日】平成30年7月5日(2018.7.5)

【年通号数】公開・登録公報2018-025

【出願番号】特願2017-242366(P2017-242366)

【国際特許分類】

C 22C 5/04 (2006.01)

【F I】

C 22C 5/04

【手続補正書】

【提出日】平成31年4月30日(2019.4.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

R h を5～30 mass %、

T a を0.5～5 mass %、

Co、Cr、Niの少なくとも一種を0～5 mass %、

Co、Cr、Niの少なくとも一種とTaを合計で5 mass %以下含有する、ことを特徴とする耐熱性Ir合金。