

I lutego 1927 r.

URZĄD PATENTOWY



6046, 29/00

# RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIŚ PATENTOWY

Nr 4602.

Kl. 80 b 22.

Józef Adamski  
(Początki, Polska).

### Sposób wyrobu cegieł z miazła koksowego.

Zgłoszono 13 grudnia 1922 r.

Udzielono 7 kwietnia 1926 r.

Wynalazek niniejszy ma na celu sposób wyrobu cegieł z miazła koksowego i polega na tem, że odpadki pozostałe po wypaaniu koksu miesza się z szarem wapnem, to jest wapnem zmieszanem z piaskiem. A mianowicie trzy części objętościowe miazła koksowego miesza się z jedną częścią objętościową wapna szarego z dodaniem pewnej ilości cementu portlandzkiego.

Składniki te miesza się w sposób praktykowany przy wyrobie betonu, a uzyskaną w ten sposób masę nakłada się do form metalowych i ubija się zapomocą żelaznego tłuczka. Zaraz po ubiciu wyjmuję się cegły z formy, układa się je na deskach i suszy się w przeciągu 8—10 dni, poczem są już zdadne do użycia.

Jeżeli cegły mają służyć do budowy fundamentów na wilgotnym gruncie, wystarczy do powyższej mieszaniny dodać nieco więcej cementu, przez co cegła staje się jeszcze więcej spoistą i mocną.

Przy wyprowadzaniu murów cegły te wiążę się wapnem, przyczem wiążę się one z wapnem lepiej z powodu chropowatości ich powierzchni.

### Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wyrobu cegieł z miazła koksowego, znamienny tem, że trzy części objętościowe miazła koksowego miesza się z jedną częścią objętościową wapna szarego z dodaniem pewnej ilości cementu portlandzkiego, a uzyskaną w ten sposób masę nakłada się do form metalowych i ubija zapomocą żelaznego tłuczka, poczem po wyjęciu cegieł z form poddaje się je suszeniu w przeciągu 8—10 dni.

Józef Adamski,  
Zastępca: M. Goldwasser,  
adwokat.