

C 25 D

Ans.nr.: 4176/83

Indleveret: 14 sep 1983

Løbedag: 14 sep 1983

Alm. tilgængelig: 17 mar 1984

Prioritet: 16 sep 1982 DE 3234363

*CHEMISCHE WERKE HUELS AKTIENGESELLSCHAFT; Marl, DE.

Opfinder: Horst *Gaetzschmann; DE, Herbert *Bertels; DE, Hubertus *Haefner; DE, Alfred *Schmid; DE.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Fremgangsmåde til forbehandling af carbonamidgruppelholdige termoplastiske plaster til fremstilling af fastsiddende metalovertræk

SAMMENDRAG

4176-83

Fremgangsmåde til forbehandling af uorganiske, findelte, klæbemassefyldstofholdige, termoplastiske, carbonamidgruppelholdige plaster til fremstilling af fastsiddende metalovertræk ved følgende størrelser: Bejdseprocessen deles i mindst to trin, hvorhos der i det første trin gennemføres fordykning med et i og for sig kendt bejdsemiddel (50 til 96% svovlsyre), som yderligere skal have en formindsket overfladespænding på højst 25 mN/m ved 20°C, og det forbehandlede plast skal tørres forud for den egentlige metalbelægning ved 70 til 110°C.

