【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和6年6月7日(2024.6.7)

【国際公開番号】WO2023/042921
【出願番号】特願2023-548527(P2023-548527)
【国際特許分類】
*C08L 33/16(2006.01)*
*C08K 3/04(2006.01)*
*C08K 3/36(2006.01)*
*C08K 5/548(2006.01)*
*C08K 5/3492(2006.01)*
【FI】
C08L 33/16
C08K 3/04
C08K 3/36
C08K 5/548
C08K 5/3492

【手続補正書】
【提出日】令和6年2月29日(2024.2.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
塩素基含有アクリルゴムを含むアクリルゴム１００質量部に対し、カーボンブラックを２質量部～５０質量部、シリカを１０質量部～７０質量部、メルカプト基含有シランカップリング剤を０．４質量部～５．０質量部、かつ、メルカプト基含有シランカップリング剤がシリカに対して０．８質量%～１３質量%およびトリアジン系架橋剤を０．０５質量部～２．５質量部含有するアクリルゴム組成物。
【請求項２】
シリカのＢＥＴ比表面積が４０$m^2$／ｇ～３００$m^2$／ｇである請求項１記載のアクリルゴム組成物。
【請求項３】
含有化合物に含まれるメルカプト基の合計含有量が、塩素基含有アクリルゴム１００ｇに対して２．５～５０ｍｍｏｌである請求項１または２記載のアクリルゴム組成物。
【請求項４】
請求項１又は２に記載のアクリルゴム組成物で作製されたアクリルゴム架橋物。