

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成23年8月4日(2011.8.4)

【公表番号】特表2007-515531(P2007-515531A)

【公表日】平成19年6月14日(2007.6.14)

【年通号数】公開・登録公報2007-022

【出願番号】特願2006-546047(P2006-546047)

【国際特許分類】

C 08 F 4/02 (2006.01)

C 08 F 4/6592 (2006.01)

C 08 F 10/00 (2006.01)

【F I】

C 08 F 4/02

C 08 F 4/6592

C 08 F 10/00 5 1 0

【誤訳訂正書】

【提出日】平成23年6月15日(2011.6.15)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0140

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0140】

比較例A

a) 担持共触媒の作製

シリカゲル(XPO2107, Grace; 180、10時間乾燥)0.8gを、室温で、トルエン20ml中に懸濁させ、トリメチルアルミニウム(トルエン中2M、0.82mmol)0.41mlと混合した。懸濁液を、60分間攪拌し、続いて、ペンタフルオロフェニルボロン酸0.29g(0.82mmol)を添加した。反応混合物を一晩中、攪拌し、ろ過した。残留物を、トルエン20mlで3回洗浄し、オイルポンプ真空中で、乾燥させて一定の質量にした。これにより1.1gの流動性粉末を得た。