

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和3年5月20日(2021.5.20)

【公開番号】特開2020-122165(P2020-122165A)

【公開日】令和2年8月13日(2020.8.13)

【年通号数】公開・登録公報2020-032

【出願番号】特願2020-84072(P2020-84072)

【国際特許分類】

C 08 L 77/00 (2006.01)

C 08 K 3/16 (2006.01)

C 08 K 5/00 (2006.01)

C 08 L 1/02 (2006.01)

C 08 L 101/00 (2006.01)

【F I】

C 08 L 77/00

C 08 K 3/16

C 08 K 5/00

C 08 L 1/02

C 08 L 101/00

【手続補正書】

【提出日】令和3年4月9日(2021.4.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) ポリアミド樹脂100質量部と、(B) セルロースと、(C) 表面改質剤0.01～5質量部とを含むポリアミド樹脂組成物の製造方法であって、

ポリアミド樹脂溶解性溶媒に前記ポリアミド樹脂組成物を溶解させたときの、不溶分中の(C)表面改質剤含有量をW'、溶液中の(C)表面改質剤含有量をW''、W' と W''との合計をWとしたときに、下記関係式(1)：

$$1 \leq 10 \times W' / W \leq 5 \quad (1)$$

を満たすようにポリアミド樹脂組成物中に(C)表面改質剤を含有させる工程を含み、
(C)表面改質剤がポリアミド系樹脂及びその変性物からなる群から選ばれる1種以上のオリゴマーである、ポリアミド樹脂組成物の製造方法。