

Warszawa, 28 marca 1939 r.

URZĄD PATENTOWY



COH 6 39/00²

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27962.

Kl. 80 b, 13/01.

Tomasz Siedlaczek
(Rybnik, Polska).

Sposób wyrobu krawężników oraz płyt chodnikowych i drogowych.

Zgłoszono 27 czerwca 1936 r.

Udzielono 30 stycznia 1939 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu wyrobu krawężników oraz płyt drogowych i chodnikowych o szorstkiej powierzchni. Według wynalazku ubija się w odpowiedniej formie warstwę betonu o grubości około 3 cm. Na beton nakłada się następnie warstwę mieszaniny mielonego lub rozdrobionego granitu, bazaltu, porfiru, marmuru, korundu, piasku oraz cementu i odpowiedniej ilości wody i ubija tak samo jak beton.

Na rysunku fig. 1 przedstawia przekrój podłużny krawężnika wykonanego sposobem według wynalazku, a fig. 2 — przekrój poprzeczny.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wyrobu krawężników oraz płyt chodnikowych i drogowych, znamienny tym, że w odpowiedniej formie ubija się warstwę betonu o grubości około 3 cm, następnie na ubitą warstwę betonu nakłada się warstwę mieszaniny, składającej się z mielonego lub miało rozdrobionego granitu, bazaltu, porfiru, marmuru, korundu, piasku i cementu oraz odpowiedniej ilości wody, po czym warstwę tę ubija tak samo jak beton.

Tomasz Siedlaczek.

Fig. 1.




Fig. 2.

