

C 07 F 7

Ans.nr.: 1463/83

Indleveret: 30 mar 1983

Løbedag: 30 mar 1983

Alm. tilgængelig: 01 okt 1983

Prioritet: 31 mar 1982 US 364100

*KEY-FRIES INC.; Stony Point, US.

Opfinder: Gregory J. *Rummo; US.

Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS

Fremgangsmåde til fremstilling af polytitan-
chelater

SAMMENDRAG

1463-83

Polytitanchelatforbindelser fremstilles ved, at mindst ét dialkoxytitan-bis(β-diketonat) med formlen $(R_1O)(R_2O)Ti-(R_3C_3HO_2R_4)_2$, hvor R_1 , R_2 , R_3 og R_4 er alkyl, blandes med fra ca. 0,07 til ca. 0,3 vægtdele vand.

Polytitanchelatforbindelserne anvendes som fortykkelsesmidler til vandige polysaccharidopløsninger, der f.eks. anvendes som hjælpemiddel ved boring efter jordolie.

