

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成30年7月5日(2018.7.5)

【公開番号】特開2016-166292(P2016-166292A)

【公開日】平成28年9月15日(2016.9.15)

【年通号数】公開・登録公報2016-055

【出願番号】特願2015-46676(P2015-46676)

【国際特許分類】

C 08 F 4/38 (2006.01)

C 08 K 5/14 (2006.01)

C 08 L 101/00 (2006.01)

【F I】

C 08 F 4/38

C 08 K 5/14

C 08 L 101/00

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月22日(2018.5.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a-1) t-ヘキシリペルオキシアセテート100重量部、及び

(a-2) t-ブチルペルオキシ-2-エチルヘキサノエート0.1~80重量部を含む

(A)ラジカル重合型熱硬化性樹脂用混合硬化剤。

【請求項2】

さらに、(d-1)飽和炭化水素5~40重量部を含む請求項1に記載のラジカル重合型熱硬化性樹脂用混合硬化剤。

【請求項3】

(b-1)ラジカル重合型熱硬化性樹脂100重量部、及び

請求項1または請求項2に記載の

(A)ラジカル重合型熱硬化性樹脂用混合硬化剤0.3~5重量部を含むラジカル重合型熱硬化性樹脂組成物。

【請求項4】

請求項3に記載の組成物を硬化することにより得られる成形物。

【請求項5】

請求項1または請求項2に記載のラジカル重合型熱硬化性樹脂用混合硬化剤を配合する工程と、100~180で硬化する工程、によるラジカル重合型熱硬化性樹脂組成物の硬化方法。