



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 880423
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 32 B 27/32, 27/18
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 29.01.88
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 29.01.88
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan GB87/00374
(30) Etuoikeus-Prioritet 30.05.86 GB 8613161

(71) Hakija/Sökande: *Exxon Chemical Patents, Inc.*, 1900 East Linden Avenue, Linden, New Jersey, USA

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Bossaert, Bernard Louis Luc 2. Ohlsson, Stefan Bertil 3. Willems, William Frans Maria Josef

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Saumattavia kalvoja. Fö-
lier som kan tillslutas.

(57) Tiivistelmä

Kalvo, jolla on erinomaiset sauman lu-
juus- ja sulkuominaisuudet, käsittää
peruskerroksen, joka sisältää 70-97
paino-% polyolefiinia, esim. polypro-
peenaa ja 3-30 paino-% hartseja, jolla
on alempi molekyylipaino kuin polyole-
fiinilla, esim. hydrattua maaöljyhart-
sia. Peruskerroksen ainakin toisella
pinnalla on 1-20 paino-% kalvoa, joka
koostuu satunnaiskopolymeerista, jossa
on 80-99 paino-% propeenaa ja 1-20
paino-% eteeniä, esim. isotaktisesta
propeenieteenikopolymeerista.

(57) Sammandrag

En film med utmärkt sömstyrke- och
barriäregenskaper omfattar ett bas-
skikt innehållande 70-97 vikt-% polyolefin,
t.ex. polypropen och 3-30 vikt-% harts,
som har en lägre molekylvikt än poly-
olefinen, t.ex. hydrerad jordöljeharts.
Ätminstone den ena ytan av bas-
skiktet uppvisar 1-20 vikt-% film bestående av
en slumpmässig kopolymer med 80-99 vikt-%
propen och 1-20 vikt-% eten, t.ex. en
isotaktisk propenetenkopolymer.