

(12) CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: a 2013 00832

(22) Data de depozit: 13.11.2013

(41) Data publicării cererii:
29.05.2015 BOPI nr. 5/2015

(71) Solicitant:
• INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA MATERIALELOR (INCDFM),
STR. ATOMIȘTILOR NR. 105 BIS,
MĂGURELE, IF, RO

(72) Inventatori:
• ALDICA GHEORGHE VIRGIL,
ALEEA RĂMNICEL NR. 2, BL. M6, SC. B,
AP. 66, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;

• BURDUȘEL MIHAIL, BD. UNIRII NR. 64,
BL. K4, SC. 2, AP. 39, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO;
• CIOCA EUGEN MIHAIL, ALEEA CIUCEA
NR. 5, BL. P20, SC. 3, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO;
• BĂDICĂ PETRE, BD. DINICU GOLESCU
NR. 37, SC. B, ET. 3, AP. 48, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, B, RO

(54) MATERIAL SUPRACONDUCTOR PRELUCRABIL MECANIC
ȘI CONCENTRATOR/STOCATOR DE CÂMP MAGNETIC

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un concentrator/stocator de câmp magnetic realizat dintr-un material supraconductor pe bază de MgB_2 prelucrabil mecanic prin așchiere, utilizat în tomografele cu rezonanță nucleară, limitatoare de curent, transformatoare, refrigeratoare de demagnetizare adiabatică, separatoare magnetice, sisteme de levitație magnetică pentru transportul feroviar, echipamente de stocare a energiei magnetice, în aplicații medicale, spațiale și în construcția de instrumente științifice. Concentratorul/ stocator de câmp magnetic, conform invenției, este un material compozit constituit dintr-un compus supraconductor intermetallic majoritar de MgB_2 , și un adaos de nitrură de bor hexagonală, consolidat prin metoda sinterizării în vid, asistată de un câmp electric intens la o temperatură de 1150°C , decupat mecanic prin așchiere în forme dorite, decupările fiind umplute, pentru ranforsare, cu o rășină epoxidică rezistentă la temperaturi joase $< 350^\circ\text{K}$, cu coeficient de dilatare asemănător materialului compozit de $0,51\%$, conductivitate termică bună de $1,0144\text{ W/mK}$ și vâscozitate scăzută la temperatura camerei cuprinsă în intervalul $0,03...0,04\text{ Pa.s}$.

Revendicări: 2
Figuri: 3




Fig. 1



Descriere a brevetului de inventie

Material supraconductor prelucrabil mecanic și concentrator/stocator de camp magnetic

elaborata de

Gheorghe Virgil ALDICA, Mihail BURDUȘEL, Eugen Mihail CIOCA, Petre BĂDICĂ

Stadiul tehnicii

Prezenta inventie se referă la producerea unui material supraconductor pe baza de MgB_2 prelucrabil prin mijloace mecanice de aschiere, si la un concentrator/stocator de camp magnetic. Dispozitivul poate fi utilizat in tomografele cu rezonanta nucleara, limitatoarele de curent, transformatoare, refrigeratoare de demagnetizare adiabatica, separatoare magnetice, sisteme de levitatie magnetica pentru transportul feroviar, echipamante de stocare a energiei magnetice, in lagarele fara frecare folosite in masini si motoare mecanice, sau in aplicatii medicale, spatiale si in constructia de instrumente stiintifice (M. Tomsic si colab., Intern. J. Appl. Ceram. Technol. 4(3), 250 (2007)).

Comportarea supraconductorilor ca subansamble in aplicatiile implicand levitatie magnetica a fost studiata intens in domeniul de temperatura mai mic de 77 K in cazul materialului supraconductor de temperatura critica inalta (high temperature superconductor-HTS) pe baza de $Y(PR)Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$ texturat, obtinandu-se o valoare a campului retinut extrem de mare. Dar in practica s-au observat limitari in proprietatile mecanice ale supraconductorului si in producerea de obiecte mari si complexe ca forma.

Pe de alta parte dezavantajul principal al concentratoarelor/stocatoarelor bazate pe supraconductori avand temperatura critica scazuta (low temperature superconductor-LTS) este faptul ca peste 15 K acestia nu retin nici un camp magnetic.

Ca alternativa, MgB_2 sub forma masiva, cu temperatura critica intermediara (39 K) celor doua clase de supraconductori mentionati, prezinta mai putine probleme mecanice, cand este complet densificat si are o valoare a magnetizarii mai stabila intre 10 K si 30 K (E. Perini si colab., Supercond. Sci. Technol. 22(4), art. nr. 045021 (2009)). Ca si in cazul supraconductorului $Y(PR)Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$ texturat, MgB_2 pur este un material ce nu poate fi produs usor sub forma de obiecte cu forma si dimensiunile dorite.

Problema tehnica rezolvata de inventie

Prezenta inventie propune un material supraconductor compozit $(MgB_2)_{1-x}(BN\text{-hexagonal})_x$, $x > 0,08$, prelucrabil prin aschiere. Acest material nou este folosit la obtinerea si demonstrarea de concentratoare/stocatoare de camp magnetic in forme diferite, de dimensiuni variabile, cu proprietati mecanice imbunatatite, campul magnetic retinut fiind mai stabil in timp. Inventia rezolva problema limitarii in obtinerea formei dorite a materialului oferind noi avantaje in constructia concentratoarelor/stocatoarelor magnetice in functie de cerintele specifice ale

diferitelor aplicatii ce folosesc aceste dispozitive. Alaturi de aspectele tipice de integrare a diferitelor piese intr-un sistem/dispozitiv pentru functionarea acestuia, controlul formei este necesar in cazul pieselor supraconductoare ce retin campul magnetic pentru a evita salturile nedorite de flux magnetic datorate efectelor termomagnetice. Pentru dimensiuni si forme caracteristice efectele termomagnetice pot fi stabilizate: piese de MgB_2 cu anumite forme au fost obtinute prin metoda infiltrarii [G. Giunchi si colab., Intern. J. Mod. Phys. B17(4-6), 453 (2003)] si s-a demonstrat posibilitatea imbunatatirii stabilitatii termomagnetice. Cu toate acestea, metoda infiltrarii prezinta dezavantaje majore in realizarea unui uniformitati mari pentru forme complexe si in volume mari si necesita folosirea unor matrite pentru definirea formei cu limitari in obtinerea, procesarea sau extragerea din matrita (in cazul in care este necesara aceasta operatie) a supraconductorului.

Avantajele inventiei in raport cu stadiul tehnicii

Materialul pe baza de MgB_2 propus in aceasta inventie este uniform, nu necesita matrite si prelucrabilitatea sa prin aschiere ofera o flexibilitate sporita in realizarea unor forme complexe scalabile si stabile termomagnetic. De asemenea, procesul propus de preparare a corpurilor supraconductoare cu diferite forme, folosind metoda de sinterizare asistata de camp electric intens (cunoscuta international sub denumirea Spark Plasma Sintering, SPS, sau Field Assisted Sintering, FAST) in combinatie cu prelucrarea ulterioara prin aschiere, din aceasta inventie inlatura dezavantajele claselor de materiale supraconductoare de tip LTS (Low Temperature Superconductor) sau HTS (High Temperature Superconductor) legate de proprietatile mecanice. Metoda SPS produce corpuri masive cu densitate ridicata, apropiata de cea teoretica, rezultat ce nu se regaseste in cazul multor alte metode, dar care este de dorit pentru aplicatiile supraconductoare.

In plus, MgB_2 poate fi folosit in stare policristalina, deoarece curentii persistenti nu depind de orientarea cristalina la granite (D.C. Larbalestier si colab., Nature 410, 6825 (2001)) asa cum este cazul HTS. Corpurile masive de MgB_2 pot fi usor lipite, permitand obtinerea de obiecte cu suprafata mare (G. Giunchi si colab., IEEE Trans. Appl. Supercond. 20, 1524 (2010)). MgB_2 este mult mai usor decat majoritatea supraconductorilor (2.63 g/cm^3), fiind de interes maxim in special in aplicatiile supraconductoare portabile.

Prezentarea pe scurt a figurilor

Se dau in continuare doua exemple de ilustrare a inventiei pe baza figurilor 1-3 in care:

- Fig. 1 reprezinta fotografii ale doua concentratoare/stocatoare de camp magnetic: (a)- model sub forma de inele concentrice (fixate in rasina epoxidica) si (b)- model sub forma plan-elicoidala (spiralata).
- Fig. 2 reprezinta diagrama de difractie a radiatiei X pe structura spiralata mentionata la Fig. 1b; notatiile sunt urmatoarele : 1- MgB_2 , 2- MgO , 3-BN hexagonal si 4- MgB_4 .

- Fig. 3 reprezinta graficul de raspuns magnetic (magnetizare reziduala, M_{rezidual}) a concentratorului/stocatorului cu (a)- inele concentrice si (b)- cu forma spiralata la diferite intensitati ale campului magnetic si pentru doua temperaturi de masura (5 si 20 K).

Prezentarea in detaliu a cel puțin a unui mod de realizare a inventiei cu referire la figuri

Potrivit inventiei de fata, se prepara un amestec format din pulbere de borura de magneziu si pulbere de nitrura de bor (hexagonala, notata in continuare h-BN) in proportie de 90 :10% in greutate. Pulberile se amesteca manual, cca. 15 minute, si amestecul de 3 g se incarca intr-o matrita de grafit de 20 mm diametru. Matrita cu pulbere se etaseizeaza cu doua poansoane din grafit. In jurul pulberii exista folii de grafit separatoare fata de elementele de grafit ale matritei si a poansoanelor.

În etapa următoare se introduce matrita intr-o presa hidraulica si se preseaza la 5 kN, cateva zeci de secunde. Dupa depresare se plaseaza ansamblul intr-o instalatie de sinterizare asistata de camp electric (SPS) produsa de FCT Systeme GmbH, Germania. Proba masiva se obtine urmand un ciclu de incalzire-racire dupa cum urmeaza: viteza de incalzire este de 110 °C /min, durata de sinterizare pe palierul de 1150 °C este de 3 minute, iar racirea se face exponential prin oprirea brusca a alimentarii electrice. In timpul incalzirii se aplica o presiune crescatoare ce atinge o valoare maxima de 90 MPa care este mentinuta si pe palierul de la temperatura maxima de procesare. In continuare, la racire presiunea este scazuta treptat aproape de zero in 5 minute. Atmosfera de sinterizare este vacuum (ce variaza in timpul procesului intre 35 si 60 Pa) realizat dintr-o atmosfera de argon, gaz ce a fost introdus in cuptorul SPS la temperatura camerei si inainte de a porni incalzirea. Incalzirea se realizeaza folosind curenti electrici foarte intensi (peste 1300 A), ce au o componenta continua peste care se suprapune o componenta pulsata, formata din trenuri de 12 pulsuri de 40 ms cu o pauza de 2 ms intre ele. Intensitatea trenurilor pulsate este comparabila cu intensitatea componentei continue.

Prelucrarea mecanica a discului este precedata de scoaterea prin depresare a acestuia din matrita de grafit si eliminarea mecanica prin raziure si slefuire a resturilor din foliile de grafit. Discul sinterizat prin SPS se introduce intr-o masina automata de frezat (Wabeco CC-F1410 LF hs). Prin aschiere, folosindu-se o freza (Proxton) cu doi dinti avand un diametru de 1 mm, se obtine forma dorita a concentratorului/stocatorului magnetic (Fig. 1). Prelucrarea prin aschiere a fost efectuata cu urmatoorii parametrii: viteza de rotatie a frezei 2000-2500 rpm, avans in plan 1 mm/s si avansul vertical 0,1 mm/trecere. Racirea materialului in timpul prelucrarii a fost facuta cu alcool etilic tehnic.

Dupa prelucrarea mecanica in spatiile decupate prin frezare s-a introdus (optional sau pentru ranforsare mecanica) o rasina epoxidica Stycast 2850 FT (catalyst 24 LV), rezistenta, conform producatorului, la temperaturi scazute, cu un coeficient de dilatare (0.51 %) asemanator probei si avand o conductivitate termica buna (1,0144 W/m·K) si viscozitate scazuta la temperatura camerei (0,03-0,04 Pa·s).

Înainte de operația de umplere cu rasina a spațiilor decupate, piesele sinterizate și prelucrate mecanic au fost caracterizate structural prin difracție de raze X (Bruker-AXS D8 ADVANCE, radiația $\text{CuK}_{\alpha 1}$ $\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$). Conform Fig. 2, materialul este compus din supraconductorul MgB_2 , h-BN și faze reziduale (MgO , MgB_4).

Măsurătorile magnetice pentru testarea concentratorilor/stocatorilor din Fig. 1 au fost efectuate la 5 și 20 K, folosind un sistem de măsură PPMS (Quantum Design, SUA). Pe una din suprafețele mari ale concentratorului/stocatorului a fost fixată pe centru sonda Hall calibrată (LHP-MU, Arepoc, Slovacia). Câmpul magnetic de 2 T a fost aplicat perpendicular pe suprafețele mari la o temperatură de 45 K (peste temperatura critică a supraconductorului de $\sim 38,8 \text{ K}$). După răcirea în câmp magnetic la o temperatură de 20 K sau 5 K, câmpul magnetic a fost scăzut continuu la zero cu o viteză de $0,0005 \text{ T/sec}$, înregistrându-se semnalul sondei Hall corespunzător câmpului aplicat și a câmpului generat de dispozitiv. În Fig. 3 este reprezentată magnetizarea reziduală, M_{rezidual} în tesla funcție de câmpul magnetic aplicat descrescător, $\mu_0 H$ (Fig. 3). Pentru stocatorul/concentratorul magnetic cu inele concentrice din Fig. 1a răcit, câmpul rezidual reținut după scăderea la zero a câmpului magnetic aplicat a fost de $0,15 \text{ T}$ (5 K) și $0,929 \text{ T}$ (20 K), iar pentru cel cu forma plan-elicoidală din Fig. 1b M_{rezidual} a fost de $0,209 \text{ T}$ (5 K) și $0,196 \text{ T}$ (20 K).

Folosirea concentratorului/stocatorului se face prin alegerea temperaturii de lucru, fixarea unui câmp magnetic și scăderea acestuia cu o viteză optimă, mișcarea liniilor de câmp magnetic depinzând de dinamica acestora în supraconductorului aflat în stare mixtă. După cum se observă există o stabilitate bună a acestor linii la temperatura de 20 K, dar apar salturi de flux magnetic la temperaturi scăzute (5 K) la o viteză de $0,0005 \text{ T/secunda}$, mai ales în cazul concentratorului cu inele circulare (și ranforsat cu rasina epoxidică).

Modul în care invenția este susceptibilă a fi aplicată industrial

Exemple de utilizare a fenomenului de retenție a liniilor de câmp magnetic într-un concentrator/stocator magnetic sunt exemplificate mai jos. Forțele de levitație pot fi obținute între un magnet permanent (MP) și un supraconductor masiv. Acestea sunt limitate de intensitatea câmpului magnetic produs de MP. Supraconductorii cu retenția unor câmpuri magnetice mari, cum este MgB_2 , pot fi folosiți în locul MP în sisteme supraconductor masiv – supraconductor masiv. Supraconductorul masiv pe baza de MgB_2 sub forma de inele concentrice (Fig. 1) este util ca element pasiv la dezvoltarea rotoarelor (F. Marignetti și colab., IEEE Trans. Appl. Supercond., 23(4), 8002506 (2013)), iar cel sub forma elicoidală (Fig. 2) este aplicabil drept componentă activă a magnetilor de excitație a rotorului pentru mașinile electrice (lagarele cu levitație magnetică pentru sistemele de stocare a energiei “fly wheel”, motoare, etc.) (F. Marignetti și colab., IEEE Trans. Appl. Supercond., 23(4), 8002606 (2013)).

Revendicarile inventiei

1. Materialul prelucrabil mecanic **caracterizat prin aceea ca** este un compozit format dintr-un compus supraconductor intermetallic majoritar de borura de magneziu si un adaos de nitrura de bor hexagonala, consolidat prin metoda sinterizarii asistata de camp electric intens (SPS sau FAST) la 1150 °C, in vid;
2. Concentratorul/stocatorul de camp magnetic **caracterizat prin aceea ca** este alcatuit din :
 - materialul activ magnetic (supraconductor) prelucrabil mecanic de la revendicarea 1, decupat prin aschiere mecanica in forme dorite si cunoscute,
 - si din o alta parte ranforsata cu rasina epoxidica rezistenta la temperaturi joase (< 350 K).

Bucuresti-Magurele, 11 noiembrie 2013

Figuri explicative pentru inventie

Fig. 1a.




Fig. 1b.




Fig. 2.




Fig. 3a.




Fig. 3b.

