

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第2部門第4区分
【発行日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【公開番号】特開2002-67490(P2002-67490A)
【公開日】平成14年3月5日(2002.3.5)
【出願番号】特願2000-260127(P2000-260127)
【国際特許分類第7版】

B 4 1 M 5/00

D 2 1 H 11/12

D 2 1 H 27/00

【F I】

B 4 1 M 5/00 B

D 2 1 H 11/12

D 2 1 H 27/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月12日(2004.7.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0074

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0074】

評価：表1より明らかなように、本発明のインクジェット記録シートである実施例1～19は絵画風の良好な風合いを有し、インクジェット適性である色濃度と吸収性解像度において優れている。坪量が 180 g/m^2 に満たないと風合いが劣り（比較例2、4）、非木材パルプが入っていない（比較例1、3）と、やはり風合いが劣る。さらに、インク受理層中に気相法シリカを含有させる（実施例7～17、19）ことで、よりインク受理層の透明性が向上するため、印字濃度がさらに向上する。また、密度が 0.6 g/cm^3 を超えるとやや風合いが低下している。インク受理層の塗工量は少な過ぎる（実施例13）と印字濃度と吸収性解像度が低下し、多すぎる（実施例17）と風合いが劣ってくる。