

C 08 K

Ans.nr.: 1119/84

Indleveret: 28 feb 1984

Løbedag: 28 feb 1984

Alm. tilgængelig: 26 sep 1984

Prioritet: 25 mar 1983 AT 1061/83

*SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT; Wien,
AT.

Opfinder: Erich *Fuhrmann; AT.

Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens
eftf.

Kautsjukblanding til slanger til køretøjer

Sammendrag

1119-84

Til opnåelse af luftslanger, der ikke er sortfarvede -
altså uden indhold af sod - men alligevel er meget lufttætte,
anvendes en kautsjukblanding, der polymermæssigt består af
et med naturkautsjuk blandet halobutylkautsjuk, der som for-
stærkerfyldstof indeholder Neuburger kiseljord.

