

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 3 月 23 日 (2006.3.23)

【公開番号】特開 2001-126684(P2001-126684A)

【公開日】平成 13 年 5 月 11 日 (2001.5.11)

【出願番号】特願 平 11-307691

【国際特許分類】

H 0 1 M 2/08 (2006.01)

H 0 1 M 6/16 (2006.01)

H 0 1 M 10/40 (2006.01)

【F I】

H 0 1 M 2/08 S

H 0 1 M 2/08 W

H 0 1 M 6/16 Z

H 0 1 M 10/40 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 2 月 8 日 (2006.2.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0085

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0085】

実施例 4

絶縁封口ガasketの素材として、ポリフェニレンサルファイド（PPS）とブチルゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を 97%としたこと以外は、実施例 1 と同様にして図 2 に示す円筒型非水電解液電池を 20 個作製した。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0086

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0086】

実施例 5

絶縁封口ガasketの素材として、ポリフェニレンサルファイド（PPS）とブチルゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を 65%としたこと以外は、実施例 1 と同様にして図 2 に示す円筒型非水電解液電池を 20 個作製した。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0087

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0087】

実施例 6

絶縁封口ガasketの素材として、ポリフェニレンサルファイド（PPS）とブチルゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を 35%としたこと以外は、実施例 1 と同様にして図 2 に示す円筒型非水電解液電池を 20 個作製した。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0100
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0100】

実施例 7

絶縁封口ガasketの素材として四フッ化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合体（PFA）とフッ素ゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を97%としたこと以外は、実施例1と同様にして図2に示す円筒型非水電解液電池を20個作製した。

【手続補正5】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0101
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0101】

実施例 8

絶縁封口ガasketの素材として四フッ化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合体（PFA）とフッ素ゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を65%としたこと以外は、実施例1と同様にして図2に示す円筒型非水電解液電池を20個作製した。

【手続補正6】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0102
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0102】

実施例 9

絶縁封口ガasketの素材として四フッ化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合体（PFA）とフッ素ゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を35%としたこと以外は、実施例1と同様にして図2に示す円筒型非水電解液電池を20個作製した。

【手続補正7】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0114
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0114】

実施例 10

絶縁封口ガasketの素材としてエチレン・四フッ化エチレン共重合体（ETFE）とフッ素ゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を97%としたこと以外は、実施例1と同様にして図2に示す円筒型非水電解液電池を20個作製した。

【手続補正8】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0115
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0115】

実施例 11

絶縁封口ガasketの素材としてエチレン・四フッ化エチレン共重合体（ETFE）とフッ素ゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を65%としたこと以外は、実施例1と同様にして図2に示す円筒型非水電解液電池を20個作製した。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 1 6】

実施例 1 2

絶縁封口ガasketの素材としてエチレン・四フッ化エチレン共重合体（E T F E）とフッ素ゴムとの混合材料を使用し、圧縮永久歪み率を35%としたこと以外は、実施例1と同様にして図2に示す円筒型非水電解液電池を20個作製した。