



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103396093 B

(45) 授权公告日 2015.08.05

(21) 申请号 201310341334.0

(22) 申请日 2013.08.07

(73) 专利权人 福建省德化永惠尔红壤土陶艺有限公司

地址 362500 福建省泉州市德化县龙浔镇鹏祥工业区

(72) 发明人 陈永定

(74) 专利代理机构 泉州市博一专利事务所
35213

代理人 孟庆茹

(51) Int. Cl.

C04B 33/13(2006.01)

(56) 对比文件

CN 101993237 A, 2011.03.30, 说明书第1页
第6、11段。

CN 1436752 A, 2003.08.20, 说明书全文。

CN 102718471 A, 2012.10.10, 说明书全文。

CN 102795839 A, 2012.11.28, 说明书全文。

高风辉等. 烧结温度对硅藻土基陶瓷砖吸湿

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种红壤土陶及其制作方法

(57) 摘要

本发明公开了一种红壤土陶,由以下重量份配比的原料制得:红壤土48份、黑土6份、黑灰石3份、白云石3份、硅藻泥40份和水玻璃胶0.5~1.5份。由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明通过采用上述配方制得的红壤土陶生态环保,在废弃若干年后自行风化,适合用于制作家居陶类产品,如花瓶、花盆、钱筒、动物或人物工艺品等,可自行调温保湿、消除异味,能有效吸收游离的甲醛、苯和氨等有害物质。

B

CN 103396093

1. 一种红壤土陶的制作方法,由以下步骤组成:

1) 将以下重量份配比的原料:红壤土 48 份、黑土 6 份、黑灰石 3 份和白云石 3 份,混合均匀后,加水放入球磨机内研磨 36 小时成浆;

2) 往步骤 1) 所得的浆中加入 40 重量份的硅藻泥,搅拌均匀,再加入 0.5 ~ 1.5 重量份的水玻璃胶,再次搅拌均匀得到泥浆;

3) 将上述步骤 2) 所得的泥浆注入模具中,然后脱模成坯,再自然风干 1 ~ 2 天,最后进行修坯、刷水和入窑;

4) 入窑后,进行烧制,先用 2h 将温度升到 200℃,再用 3.5h 将温度从 200℃ 升到 800℃,最后用 2h 将温度从 800℃ 升到 1080℃,冷却出窑即得红壤土陶。

一种红壤土陶及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明属于陶瓷领域,涉及一种红壤土陶及其制作方法。

背景技术

[0002] 陶瓷是陶器和瓷器的总称。中国人早在约公元前 8000 — 2000 年(新石器时代)就发明了陶器。陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。常见的陶瓷材料有粘土、氧化铝、高岭土等。陶瓷材料一般硬度较高,但可塑性较差。除了在食器、装饰的使用上,在科学、技术的发展中亦扮演重要角色。陶瓷原料是地球原有的大量资源黏土经过淬取而成。而粘土的性质具韧性,常温遇水可塑,微干可雕,全干可磨;烧至 700 度可成陶器能装水;烧至 1230 度则瓷化,可完全不吸水且耐高温耐腐蚀。其用法之弹性,在今日文化科技中尚有各种创意的应用。

发明内容

[0003] 本发明的主要目的是提供一种红壤土陶及其制作方法,不仅工艺上节能,而且产品生态环保。

[0004] 本发明采用如下技术方案:

[0005] 一种红壤土陶,由以下重量份配比的原料制得:红壤土 48 份、黑土 6 份、黑灰石 3 份、白云石 3 份、硅藻泥 40 份和水玻璃胶 0.5 ~ 1.5 份。

[0006] 一种红壤土陶的制作方法,由以下步骤组成:

[0007] 1)将以下重量份配比的原料:红壤土 48 份、黑土 6 份、黑灰石 3 份和白云石 3 份,混合均匀后,加水放入球磨机内研磨 36 小时成浆;

[0008] 2)往步骤 1)所得的浆中加入 40 重量份的硅藻泥,搅拌均匀,再加入 0.5 ~ 1.5 重量份的水玻璃胶,再次搅拌均匀得到泥浆;

[0009] 3)将步骤 2)所得的泥浆注入模具中,然后脱模成坯,再自然风干 1 ~ 2 天,最后进行修坯、刷水和入窑;

[0010] 4)入窑后,进行烧制,先用 2h 将温度升到 200 °C,再用 3.5h 将温度从 200 °C 升到 800 °C,最后用 2h 将温度从 800 °C 升到 1080 °C,冷却出窑即得红壤土陶。

[0011] 由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明通过采用上述配方制得的红壤土陶生态环保,在废弃若干年后自行风化,适合用于制作家居陶类产品,如花瓶、花盆、钱筒、动物或人物工艺品等,可自行调温保湿、消除异味,能有效吸收游离的甲醛、苯和氨等有害物质;本发明的制作方法采用 1080 °C 低温烧成,节能且生产成本低,通过上述配方与制作方法的配合,生产出的红壤土陶成品率在 96% 以上。

具体实施方式

[0012] 以下通过具体实施方式对本发明作进一步的描述。

[0013] 一种红壤土陶,由以下重量份配比的原料制得:红壤土 48 份、黑土 6 份、黑灰石 3

份、白云石 3 份、硅藻泥 40 份和水玻璃胶 0.5 ~ 1.5 份。

[0014] 一种红壤土陶的制作方法，由以下步骤组成：

[0015] 1) 将以下重量份配比的原料：红壤土 48 份、黑土 6 份、黑灰石 3 份和白云石 3 份，混合均匀后，加水放入球磨机内研磨 36 小时成浆；

[0016] 2) 往步骤 1) 所得的浆中加入 40 重量份的硅藻泥，搅拌均匀，再加入 0.5 ~ 1.5 重量份的水玻璃胶，再次搅拌均匀得到泥浆；

[0017] 3) 将步骤 2) 所得的泥浆注入模具中，然后脱模成坯，再自然风干 1 ~ 2 天，最后进行修坯、刷水和入窑；

[0018] 4) 入窑后，进行烧制，先用 2h 将温度升到 200 °C，再用 3.5h 将温度从 200 °C 升到 800 °C，最后用 2h 将温度从 800 °C 升到 1080 °C，冷却出窑即得红壤土陶。

[0019] 上述仅为本发明的一个具体实施方式，但本发明的设计构思并不局限于此，凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动，均应属于侵犯本发明保护范围的行为。