

Warszawa, 18 grudnia 1933 r.

F24j 1/04

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18956.

Kl. 24 n.

Herman Kahane
(Lwów, Polska).

Mieszanina termiczna do poduszek ogrzewających.

Zgłoszono 28 października 1932 r.

Udzielono 18 września 1933 r.

Mieszanina według wynalazku zawiera następujące składniki: 94.35% proszku żelaza, nadającego się do celów pyrotechnicznych, 4% chloranu miedzi, 1.5% sody amoniakalnej i 0.15% indygo. W razie dodania do mieszaniny jednej lub kilku łyżeczek wody zachodzi proces chemiczny, który powoduje silne wytwarzanie się ciepła w ciągu dłuższego czasu. Po użyciu należy masę wysuszyć, poczem może być znowu używana.

Zastrzeżenie patentowe.

Mieszanina termiczna do poduszek ogrzewających, znamienna tem, że składa się z 94.35% proszku żelaza, nadającego się do celów pyrotechnicznych, 4% chloranu miedzi, 1.5% sody amoniakalnej i 0.15% indygo.

Herman Kahane.