



(12) Ausschließungspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

(19) **DD** (11) **268 430 A5**

4(51) **B 32 B 15/08** C 09 J 3/12
B 32 B 7/12 C 09 J 3/14
B 32 B 27/30
C 08 J 5/12
C 09 J 5/04

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)	AP B 32 B / 314 515 4	(22)	07.04.88	(44)	31.05.89
(31)	P3711778.5	(32)	08.04.87	(33)	DE

(71) siehe (73)
 (72) Bertrand, Jürgen, DE
 (73) Hoesch Stahl AG, Dortmund, DE
 (74) Internationales Patentbüro Berlin, Wallstraße 23/24, Berlin, 1020, DD

(54) Verfahren zum Verkleben von geprägten Polyvinylchloridfolien auf Metallbänder und -bleche

(55) Verkleben, geprägte Polyvinylchloridfolien, Metallbänder, Metallbleche, wärmeaktivierbarer vernetzter PVC/Metall-Klebstoff, Klebstoffschicht, Temperatur, Laminierung, Folie, zweischichtig

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verkleben von geprägten Polyvinylchloridfolien auf Metallbänder und -bleche, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man einen wärmeaktivierbaren, vernetzenden PVC/Metall-Klebstoff zweischichtig aufträgt, wobei die erste Klebstoffschicht auf das Metallband aufgetragen und bei üblichen Temperaturen getrocknet und darauf die zweite Klebstoffschicht aufgebracht und vor der Laminierung mit der geprägten Folie bei niedrigeren als üblichen Temperaturen getrocknet wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum kontinuierlichen Verkleben von geprägten Polyvinylchloridfolien auf Metallbänder und -bleche, dadurch gekennzeichnet, daß man einen wärmeaktivierbaren, vernetzenden PVC-Metall-Klebstoff zweischichtig aufträgt, wobei die erste Klebstoffschicht auf das Metallband aufgetragen und bei üblichen Temperaturen getrocknet und darauf die zweite Klebstoffschicht aufgebracht und vor der Laminierung mit der geprägten PVC-Folie bei niedrigeren als üblichen Temperaturen getrocknet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Klebstoff eine Mischung von Glycidyl/Methacrylat-Copolymeren, organischen Peroxiden, Nitrilkautschuk und Vinylchlorid/Vinylacetatcopolymeren, Weichmachern und Antioxidantien, vorzugsweise gelöst in einem geeigneten Lösungsmittel (-Gemisch) mit einem Feststoffgehalt bis 20 Vol.-% eingesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Klebstoffschicht bei einer Temperatur von 210 bis 225 °C, vorzugsweise 215 - 220 °C, und die zweite Klebstoffschicht bei einer Temperatur von 180 bis 195 °C, vorzugsweise 185 bis 190 °C, getrocknet wird.
4. Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Klebstoffschicht eine Dicke von 5 bis 10 µm, vorzugsweise 5 bis 6 µm, und die zweite Klebstoffschicht eine Dicke von 4 bis 10 µm, vorzugsweise 7 bis 8 µm aufweist.

Verfahren zum kontinuierlichen Verkleben von geprägten Polyvinylchloridfolien auf Metallbänder und -bleche

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft Verfahren zum Verkleben von geprägten Polyvinylchlorid (PVC)-Folien auf Metallbänder und -bleche, indem man einen üblichen Klebstoff zweischichtig aufträgt, wobei die erste Klebstoffschicht auf das Metallband aufgetragen und bei üblichen Temperaturen getrocknet und darauf die zweite Klebstoffschicht aufgebracht und vor der Laminierung mit einer geprägten PVC-Folie bei niedrigeren als den üblichen Temperaturen getrocknet wird.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Folienbeschichtete Metallbänder und Bleche finden in vielen Bereichen der metallverarbeitenden Industrie Verwendung. Dabei sind bekannte Einsatzgebiete z. B. Geräte- und Gehäuseverkleidung in der Unterhaltungselektronik, Ladenbau, Metallmöbel oder Deckenpaneelen. Die mit dekorativen Folien laminierten Metallbleche können für die genannten Zwecke nur dann verwendet werden, wenn sie ein einwandfreies, dekoratives Aussehen aufweisen und sich die laminierte Folie weder bei der üblichen Verarbeitung des Verbundmaterials wie Schneiden, Stanzen, Walzprofilieren oder Tiefziehen, noch im späteren Gebrauch bei Temperaturenbelastung, wie z. B. Geräteerwärmung löst. Um diese dauerhafte Verbindung zwischen Metallband und dekorativer Folie zu erzielen, muß üblicherweise bei der Laminierung der dekorativen Folie mit Hilfe

eines Klebstoffes eine Temperatur von über 215 °C eingehalten werden. Dabei treten in aller Regel nachteilige Veränderungen des Glanzes und der Prägestruktur der verwendeten PVC-Folien ein. Dies ist auch nicht zu vermeiden, wenn unmittelbar nach der Laminierung der Verbund sofort mit Luft/Wasser gekühlt wird. Andererseits führt eine Reduzierung der Verklebungstemperatur, um z. B. eine Beeinträchtigung der dekorativen Folienoberflächen zu vermeiden, zu einer zu geringen Haftfestigkeit zwischen der Dekorfolie und dem Metallband und zu einer zu geringen Wärmebeständigkeit des Verbundes.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, Metallbänder und -bleche auf kostengünstige und verbesserte Weise mit geprägten Polyvinylchloridfolien zu verkleben.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Verkleben von geprägten Polyvinylchloridfolien auf Metallbändern und -bleche aufzuzeigen, das sich durch eine ausreichende Verbundhaftung und Wärmebeständigkeit des Verbundes auszeichnet und bei dem keine Beeinträchtigung des dekorativen Aussehens eintritt. Dies gelingt mit dem erfindungsgemäßen zweischichtigen Klebstoffverfahren.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher Verfahren zum Verkleben von geprägten Polyvinylchloridfolien auf Metallbändern und -blechen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß man einen wärmeaktivierbaren, vernetzenden PVC-Metall-Klebstoff zweischichtig aufträgt, wobei die erste Klebstoffschicht auf das Metallband aufgetragen

und bei üblichen Temperaturen getrocknet und darauf die zweite Klebstoffschicht aufgebracht und vor der Laminierung mit der geprägten PVC-Folie bei niedrigeren als üblichen Temperaturen getrocknet wird.

Als wärmeaktivierbarer vernetzender Klebstoff wird vorzugsweise eine Mischung von Glycidyl/Methacrylat-Copolymeren, organischen Peroxiden, Nitrilkautschuk und Vinylchlorid/Vinylacetatsopolymeren, Weichmachern und Antioxidantien, vorzugsweise gelöst in einem geeigneten Lösungsmittel (-Gemisch) mit einem Feststoffgehalt bis 20 Vol.-% verwendet. Die geprägten PVC-Folien, die metallisch oder nichtmetallisch pigmentiert und unterschiedliche Arten von Weichmacher bzw. Härteeinstellungen aufweisen können, können auf alle Metallbänder und -Bleche, die in Beschichtungsanlagen eingesetzt werden können, verklebt werden. Geeignet ist z. B. kaltgewalzter Stahl, feuerverzinkter Stahl, elektrolytisch verzinkter Stahl, legierfeuert verzinkter Stahl wie Galfan oder Galvalume, verzinnter oder verchromter Stahl, Aluminium oder Edelstahl.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Metallband nach einer mechanisch/chemischen Reinigung und chemischer Vorbehandlung auf einer Beschichtungsanlage vorzugsweise im Walzenauftrag mit lösungsmittelhaltigem Klebstoff beschichtet und die Klebstoffschicht in einem nachfolgendem Heizkanal eines Trockners bei Temperaturen von 210 bis 225 °C, vorzugsweise 215 bis 220 °C Metalltemperatur getrocknet. Die Schichtdicke beträgt 5 bis 10 µm,

vorzugsweise 5 bis 6 μm . Anschließend wird nochmals im Walzenauftrag der gleiche Klebstoff aufgetragen und bei Temperaturen von 180 bis 195 °C, vorzugsweise 185 bis 190 °C Metalltemperatur im Heizkanal eines Trockners getrocknet. Die Schichtdicke beträgt 4 bis 10 μm , vorzugsweise 7 bis 8 μm . Die Laminierung der geprägten PVC-Folie kann dann einseitig oder beidseitig auf die Metallbänder erfolgen.

Die Obergrenze der jeweiligen Klebstoffschichtdicke ist in erster Linie durch wirtschaftliche Gründe (Kosten des Klebers) bedingt.

Die erfindungsgemäß erhaltenen Verbunde von geprägten PVC-Folien und Metallbändern zeigen nicht nur keinerlei Beeinträchtigung der Dekorfolie, sondern auch eine ausgezeichnete Haftfestigkeit und Wärmebeständigkeit, so daß sie für die genannten Zwecke ohne Beeinträchtigung verwendet werden können.

Gegenüber dem üblichen Einschichten-Verklebungsverfahren bietet die erfindungsgemäße Zweischichtenverklebung, bedingt durch die ca. 30 °C niedrigere Kaschiertemperatur, folgende Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:

Einwandfreie Verklebung, d. h. gute Folienhaftung ohne Veränderung der Oberfläche, von üblichen Blechkaschierfolien, bei denen es trotz guter Prägestabilität aufgrund der Fertigungsbedingungen (z. B. hohe Bandgeschwindigkeit, große Blechdicke) bisher zu Problemen und Ausfällen durch schlechte Haftung

oder Folienglanz und Prägungsabflachung gekommen ist (z. B. Aufzugbau, Türargen).

Steigerung der Banddurchlaufgeschwindigkeit um ca. 10 % bei Produktionen, die, durch die Ofenkapazität begrenzt, nicht voll ausgefahren werden konnten.

In den nachfolgenden Beispielen werden die Eigenschaften der Verbunde wie folgt bestimmt:

1. Dekoratives Aussehen

Durch visuelle Beurteilung werden der Glanz und die Prägestruktur der zum Einsatz kommenden Folie und des Verbundes verglichen und die jeweiligen (unerwünschten) Änderungen festgestellt.

2. Haftung

Gemäß ECCA-Prüfverfahren T6 (1985) "Haftung nach Tiefung", d. h. Schlagtiefung bzw. normale Tiefung mit vorherigem Gitterschnitt.

3. Wärmebeständigkeit (Haftung nach Wärmebeanspruchung)

Auf einer Blech-Prüfmaschine werden runde Näpfcchen (Durchmesser ca. 33 mm) tiefgezogen, wobei die folienbeschichtete Seite außen liegt. Derartige Näpfcchen werden im Trockenschrank 24 Stunden bei 100 °C gelagert. Anschließend wird visuell das Verhalten der Folie am Näpfcchenrand beurteilt, z. B., ob eine (unerwünschte) Kräuselung bis Ablösung aufgetreten ist.

Ausführungsbeispiele

Die Erfindung soll nachfolgend in mehreren Beispielen näher erläutert werden.

Beispiel 1:

Ein Metallband aus feuerverzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,7 mm wird vor der Beschichtung zur Reinigung alkalisch entfettet und mechanisch gebürstet und anschließend alkalisch passiviert. Ein so vorbehandeltes Metallband wird mit einer Durchlaufgeschwindigkeit von 60 m/min mit einem Klebstoff auf Basis einer Mischung von Glycidyl/Methacrylat-Copolymeren, organischen Peroxiden, Nitrilkautschuk und Vinylchlorid/Vinylacetat-Copolymeren, Weichmachern und Antioxidantien, gelöst in einem organischen Lösungsmittel beschichtet und im Trockner bei 216 °C Metallbandtemperatur getrocknet. Die Schichtdicke der so erhaltenen ersten Klebstoffschicht beträgt 5 µm. Anschließend wird auf die erste Klebstoffschicht eine zweite Klebstoffschicht im Walzenauftrag aufgetragen und bei 185 °C Metallbandtemperatur getrocknet. Die Schichtdicke beträgt 7 µm. Auf diese beiden Klebstoffschichten wird eine Weich-PVC-Folie, halbharte Einstellung, mit Metalllichpigmentierung und einer Prägung "seidenmatt" bei einer Kaschieretemperatur von 185 °C laminiert und der Verbund anschließend sofort gekühlt. Das Aussehen, die Haftung und die Wärmebeständigkeit des Verbundes werden wie oben angegeben geprüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 eingetragen.

A)

Als Vergleich wird der unter 1 beschriebene Verbund in üblicher Weise hergestellt, wobei nur eine Kleb-

stoffschicht mit einer Trockenfilmdicke von $7 \mu\text{m}$ aufgetragen und bei einer Kaschieretemperatur von 216°C die Dekorfolie mit dem Metallband verbunden wird. Die Ergebnisse des dekorativen Aussehens, der Haftung und der Wärmeformbeständigkeit sind ebenfalls in Tabelle 1 eingetragen.

B)

Wird dieser Vergleichsversuch A) wiederholt nur mit dem Unterschied, daß die Kaschierung bei einer Temperatur um 185°C erfolgt, so wird eine deutliche Verminderung von Wärmebeständigkeit und Haftung festgestellt. Das dekorative Aussehen, die Haftung und die Wärmebeständigkeit sind ebenfalls in Tabelle 1 eingetragen.

Beispiel 2:

Ein Metallband aus kaltgewalztem Stahl mit einer Dicke von $0,88 \text{ mm}$ wurde zur Reinigung alkalisch entfettet und mechanisch gebürstet. Zur chemischen Vorbehandlung wurde es sauer passiviert. Das so vorbereitete Metallband wurde bei einer Bandlaufgeschwindigkeit von 55 m/min mit einer Klebstoffschicht, wie in Beispiel 1 beschrieben, durch Walzenauftrag beschichtet und im Trockner bei einer Metallbandtemperatur von 216°C getrocknet. Die Schichtdicke betrug $5 \mu\text{m}$. Darauf wurde in einem zweiten Walzenauftrag eine weitere Klebstoffschicht aufgebracht, die bei 190°C Bandtemperatur getrocknet wurde. Durch Laminierung der zweiten Klebstoffschicht mit einer Hart-PVC-Folie, die eine normale Pigmentierung und eine Prägung "Porennarbung fein" aufwies, wurde bei 190°C der Verbund mit dem Metallband hergestellt und der Verbund anschließend sofort gekühlt. Das Aussehen, die Haftung und die Wärmebeständigkeit des Verbundes sind in Tabelle 1 eingetragen.

Tabelle 1

Beispiel	dekoratives Aussehen	Schlagtiefe	Haftung Ablösung in mm	Wärmebeständigkeit
			norm. Tiefung	
1	keine Veränderung	< 1	< 1	keine erkennbare Haftungsminderung
1 A (Vergleich)	erkennbare	< 1	< 1	keine erkennbare Haftungsminderung
1 B (Vergleich)	keine Veränderung	> 5	> 5	erkennbare Haftungsminderung
2	keine Veränderung	< 1	< 1	keine erkennbare Haftungsminderung

10

268430