



NORGE

(19) [NO]

STYRET FOR DET
INDUSTRIELLE RETTSVERN

(12) **UTDRAG**

(21) **PATENTSØKNAD NR. 822167**

(51) Int. Cl.³ C 23 F 11/00, 15/00

(21) Patentsøknad nr. 822167

(22) Inngivelsesdag 25.06.82

(24) Løpedag 25.06.82

(62) Avdelt/utskilt fra søknad nr.

(71)(73) Søker/Patenthaver SIKI AG, VORM. KASPAR WINKLER & CO.,
Tüffenwies 16-22,
Zürich, Sveits.

(86) Internasjonal søknad nr. -

(86) Internasjonal inngivelsesdag -

(85) Videreføringsdag -

(41) Alment tilgjengelig fra 21.01.83

(44) Utlegningsdag

(72) Oppfinner THEODOR BURGE, Geroldswil,
GUSTAV BRACHER, Rifferswil,
Sveits.

(74) Fullmektig Siv.ing. Jan E. Helgerud,
Bryns Patentkontor A/S, Oslo.

(30) Prioritet begjært 20.07.81, Sveits, nr 4750/81.

(54) Oppfinnelsens benevnelse FREMGANGSMÅTE FOR KORROSJONSBEKYTTELSE
AV ARMERINGSJERN, SPENNKABLER OG LIGNENDE
I BYGNINGSDELER.

(57) Sammendrag Ved korrosjonsbeskyttelsesfremgangsmåten blir de
i bygningsdelene innebygde metalleder belagt med
en vandig oppslemming av 10-99,99% hydrauliske
bindemidler, fortrinnsvis sement, eller blandinger
derav med latente hydrauliske tilsetninger og 0,01-
10% korrosjonsinhibitorer.

Anvendelsen av de spesielle beskyttende slam har
den fordel at de har en spesielt god vedheftings-
evne til betongdelene av uorganisk materiale,
spesielt betong, og metalledene.