

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成21年3月19日(2009.3.19)

【公開番号】特開2007-230805(P2007-230805A)

【公開日】平成19年9月13日(2007.9.13)

【年通号数】公開・登録公報2007-035

【出願番号】特願2006-52470(P2006-52470)

【国際特許分類】

C 0 4 B 28/06 (2006.01)

C 0 4 B 7/32 (2006.01)

C 0 4 B 14/02 (2006.01)

C 0 4 B 24/26 (2006.01)

【F I】

C 0 4 B 28/06

C 0 4 B 7/32

C 0 4 B 14/02 A

C 0 4 B 24/26 F

【手続補正書】

【提出日】平成21年1月29日(2009.1.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 9】

《比較例2》

エマルション100質量部と、顔料として0.1質量部と、骨材として45質量部とを混合、攪拌し、ついで、ポルトランドセメント(宇部三菱セメント(株)製の普通ポルトランドセメント、平均粒径15μm)25質量部を加えて混合、攪拌することにより、比較用着色防水材を得た。なお、エマルション、顔料、および骨材には、実施例1と同じものを用いた。