

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 648 259 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
09.09.1998 Patentblatt 1998/37

(51) Int Cl.⁶: **C11D 17/06**, C11D 11/00,
C11D 11/02

(21) Anmeldenummer: **93914715.3**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP93/01615

(22) Anmeldetag: **24.06.1993**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 94/01526 (20.01.1994 Gazette 1994/03)

(54) **FESTE WASCHAKTIVE ZUBEREITUNG MIT VERBESSERTEM EINSPÜLVERHALTEN**

SOLID DETERGENT COMPOSITION WITH IMPROVED WASHING-IN BEHAVIOUR

PREPARATION DETERGENTE SOLIDE AYANT UN MEILLEUR COMPORTEMENT AU RIN AGE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR IT LI NL

(30) Priorität: **02.07.1992 DE 4221736**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
19.04.1995 Patentblatt 1995/16

(60) Teilanmeldung: **97116694.7 / 0 814 153**

(73) Patentinhaber: **Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien**
40191 Düsseldorf (DE)

(72) Erfinder:
• **LARSON, Bernd**
D-41812 Erkelenz (DE)
• **SCHNEPP, Kathrin**
D-40595 Düsseldorf (DE)
• **JACOBS, Jochen**
D-42349 Wuppertal (DE)
• **KÜHNE, Norbert**
D-42781 Haan (DE)

- **PAWELCZYK, Hubert**
D-40229 Düsseldorf (DE)
- **RUNGE, Volker**
D-40880 Ratingen (DE)
- **SEITER, Wolfgang**
D-41469 Neuss (DE)
- **ARTIGA GONZALEZ, René**
D-40589 Düsseldorf (DE)
- **BÖCKER, Monika**
D-42799 Leichlingen (DE)
- **VOGT, Günther**
D-47918 Tönisvorst (DE)
- **SMULDERS, Eduard**
D-40724 Hilden (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 229 671 EP-A- 0 337 330
EP-A- 0 340 013 EP-A- 0 360 330
DE-A- 4 123 195 GB-A- 2 005 715

- **DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 78-17093A ANONYMOUS 'High density granular detergent composition'**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 0 648 259 B1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung von waschaktiven festen Zubereitungen mit hohem Schüttgewicht, die in Pulver- oder Granulatform vorliegen, mit flüssigen oder festen, hydrophoben bzw. wenig wasserlöslichen Stoffen, und die dadurch hergestellten, in ihrem Einspülverhalten in haushaltsübliche Waschmaschinen verbesserten Produkte.

Unter waschaktiven Zubereitungen werden hier ganz allgemein Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel verstanden, sowie deren tensidhaltige Vorprodukte oder Vormischungen. Insbesondere wenn derartige Zubereitungen höhere Mengen an nichtionischen Tensiden enthalten, neigen sie bei Zusatz von Wasser dazu, daß beim Auflöse- oder Dispergiervorgang sich an der Oberfläche eine gelartige Phase ausbildet, die zum Verkleben der Pulverkörner führen kann. Unter ungünstigen Bedingungen, wie sie in manchen Haushaltswaschmaschinen mit speziellen Konstruktionsmerkmalen vorliegen, kann es im Falle von Waschmitteln zu Ablagerungen von klumpigen Rückständen kommen, die dann für den eigentlichen Einsatz des Produktes nicht zur Verfügung stehen. Ganz besonders störend wirkt sich dieses Verhalten oft bei festen pulverförmigen Mitteln mit hohem Schüttgewicht aus, die in der Regel keine oder nur wenig die Auflösegeschwindigkeit erhöhende anorganische Füllsalze enthalten.

Es ist das Konzept der folgenden beschriebenen Erfindung, das Auflösebeziehungsweise Zerfallsverhalten von waschaktiven Zubereitungen mit hohen Schüttgewichten durch eine spezielle Behandlung der Oberfläche der Teilchen so zu optimieren, daß unter den Bedingungen des Einspülens eines Waschmittels in eine Haushaltswaschmaschine die einzelnen Waschpulvertelchen schneller durch den einfließenden Wasserstrom voneinander getrennt werden, als sie verklumpen können.

Zur Verbesserung des Einspülverhaltens von Waschmitteln wurde in der Patentliteratur bereits eine Reihe von Vorschlägen beschrieben. So wird in der deutschen Patentanmeldung DE 38 18 829 ein Waschmittelvorprodukt bzw. Waschmittelbestandteil beschrieben, der das Auflöseverhalten daraus hergestellter Universalwaschmittel verbessert. Das dort beschriebene Verfahren schlägt vor, im Kationenaustauscher (Builder), der beispielsweise aus Zeolith NaA besteht, zusammen mit einer definierten Seife, Polycarbonsäuren und nichtionische Tenside einzusetzen und die mittlere Korngröße und das Schüttgewicht in bestimmtem Rahmen festzulegen. Weiterhin findet sich dort der Vorschlag, das nichtionische Tenside mit einer in Wasser nicht oder schwer löslichen, hydrophobe Reste enthaltenden Verbindung zu vermischen. Als eine solche hydrophobe Verbindung wird beispielsweise ein Gemisch aus Talgfettsäurepartialglycerid und Talgfettsäureamid des Hydroxylethyethylendiamins vorgeschlagen. Wenngleich sich nach der Lehre dieser Anmeldung Waschmittel mit gutem Einspülverhalten herstellen lassen, so ist ein deutlicher Nachteil darin zu sehen, daß die dort beschriebene Lehre rezepturspezifisch ist. Sie erlaubt es somit nicht, andere, aus anderen Überlegungen heraus günstige Rezepturen von waschaktiven Zubereitungen ohne wesentlichen Eingriff in das Rezepturgefüge durch einen Nachbehandlungsschritt zu verbessern.

Dies gilt auch für die Waschmitteladditive mit verbessertem Einspülverhalten, die in der deutschen Offenlegungsschrift DE 38 22 479 beschrieben werden. Gegenstand dieser Offenlegungsschrift sind körnige Waschmitteladditive, bestehend aus einem körnigen, porösen, in Wasser löslichen beziehungsweise dispergierbaren Trägermaterial und daran adsorbierten wasserlöslichen bzw. in Wasser dispergierbaren nichtionischen Tensiden, bei denen das adsorbierte nichtionische Tensid im homogenen Gemisch mit einer hydrophoben, polare Gruppen aufweisenden Substanz vorliegt, wobei das Gewichtsverhältnis von nichtionischem Tensid zu hydrophober Substanz 99 : 1 bis 60 : 40 beträgt. Dabei besteht die hydrophobe Substanz bevorzugt aus Fettsäuren mit 12 bis 22 C-Atomen.

Die nicht vorveröffentlichte deutsche Patentanmeldung DE 41 23 195 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung waschaktiver Zubereitungen in Pulver- oder Granulatform durch Behandeln eines vorgefertigten Pulvers oder Granulats mit einer flüssigen, reaktiven Polysiloxan Komponente in bestimmten Gewichtsverhältnissen. Dadurch wird die Auflösegeschwindigkeit der waschaktiven Zubereitung erniedrigt und durch diese Maßnahme ihre Einspülbarkeit verbessert.

Die europäische Patentanmeldung EP 0 360 330 A2 beschreibt die Verbesserung des Einspülverhaltens pulverförmiger Waschmittel durch Besprühen mit einer innigen Mischung aus C₈₋₂₂-Fettsäure und flüssigem nichtionischen Tensid. Daß man die Dichte sprühgetrockneter Waschmittel, die 4bis 20Gew.-% anionisches Tensid, 2bis 20Gew.-% nichtionisches Tensid, 20 bis 50 Gew.-% Builder und 3 bis 25 Gew.-% Waschkalkalien enthalten, durch Behandeln mit mindestens der Hälfte des insgesamt in dem Mittel enthaltenen nichtionischen Tensids in einem Mischer erhöhen kann, ist aus der europäischen Patentanmeldung EP 0 337 330 bekannt. Aus der europäischen Patentanmeldung EP 0 337 523 A1 sind sprühgetrocknete Waschmittel bekannt, die neben anionischen und/oder nichtionischen Tensiden zur Verbesserung des Rückstandsverhaltens ein in derartigen Tensiden und Wasser unlösliches Additiv, zum Beispiel ein Paraffin, enthalten, das einen Schmelzpunkt im Bereich von 30 bis 70 °C und einen Kontaktwinkel zu Wasser von mindestens 75 ° aufweist.

Insbesondere bei der Herstellung von Waschmitteln mit hohem Schüttgewicht ist als letzter Verfahrensschritt die Abpuderung des vorzugsweise durch Granulation erzeugten Pulverproduktes mit feinteiligem Zeolith, insbesondere Zeolith Na-A, nicht unüblich, wie beispielsweise in der internationalen Patentanmeldung WO 91/02047 vorgeschlagen. Diese Maßnahme dient im wesentlichen zur Vermeidung der Verklebung der noch nicht völlig ausgetrockneten oder

erwärmten, somit bestimmte Inhaltsstoffe in flüssigem und damit klebrigem Zustand enthaltenen Pulverprodukte direkt nach der Herstellung. Auf das Einspülverhalten der Fertigprodukte hat diese Abpuderung keinen Einfluß.

Vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, waschaktive Zubereitungen mit hohem Schüttgewicht im Rahmen eines Nachbehandlungsschrittes und weitgehend unabhängig von ihrer jeweiligen Zusammensetzung so zu modifizieren, daß die Neigung zur Verklumpung bei Wasserzugabe abnimmt.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung von Waschmitteln mit hohem Schüttgewicht und verbessertem Einspülverhalten in Waschmaschinen. Zusätzlich ist es eine Aufgabe der Erfindung, gut einspülbare Waschmittelvorprodukte bereitzustellen, die sich zu solchen Waschmitteln konfektionieren lassen.

Gegenstand der Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung einer waschaktiven Zubereitung in Pulver- oder Granulatform mit hohem Schüttgewicht und verbessertem Einspülverhalten, dadurch gekennzeichnet, daß man ein vorgefertigtes waschaktives Pulver oder Granulat mit einem Schüttgewicht über 500 g/l unter Mischen mit einer flüssigen oder festen, hydrophoben und/oder wasserunlöslichen Komponente, welche kein Zeolith ist, in Kontakt bringt, wobei das Gewichtsverhältnis von vorgefertigtem Pulver zu flüssigem oder festem, hydrophobem und/oder wasserunlöslichem Behandlungsmittel zwischen 20 : 1 und 2000 : 1 eingestellt wird, und das Behandlungsmittel aus der Gruppe umfassend inerte Siloxane, Fettsäuresalze, Alkohole mit 10 bis 22 C-Atomen, welche auch sulfatiert sein können, Kieselsäuren, anorganische anionische Schichtverbindungen, wie Schichtsilikate, anorganische kationische Schichtverbindungen, wie Hydrotalcite, sowie deren Gemische ausgewählt wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand durchführen. Als Ausgangsprodukt dient die jeweilige waschaktive Zubereitung, die in ihrem Einspülverhalten verbessert werden soll. Also zum Beispiel ein Waschmittel, ein Waschmittelvorprodukt oder ein Spül- oder Reinigungsmittel oder andere feste tensidhaltige Zubereitungen, die in Pulver- oder Granulatform vorliegen.

Die weitgehend wasserunlöslichen anorganischen Feststoffe unter den geeigneten Behandlungsmitteln werden in Form handelsüblicher feinteiliger Pulver eingesetzt. Dabei ist weitgehend unerheblich, ob diese Materialien als kristalline Substanzen oder amorph vorliegen. Die genannten Kieselsäuren, Schichtsilikate und Hydrotalcite können insbesondere auch in hydrophobierter Form eingesetzt werden. Dabei muß überraschen, daß derartige anorganische Materialien geeignet sind, das Einspülverhalten der waschaktiven Zubereitungen erfindungsgemäß zu verbessern, während der gewünschte Effekt bei gleichartiger Verwendung von feinteiligem Zeolith nicht oder zumindest nicht in ausreichendem Maße auftritt. Als weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist zu werten, daß einige der erfindungsgemäß brauchbaren Behandlungsmittel, insbesondere Siloxane, zusätzliche Nutzeffekte in Waschmitteln, insbesondere schaumregulierende Wirkung, besitzen.

Als inerte Siloxane im Rahmen der Erfindung kommen flüssige Organopolysiloxane, insbesondere Alkyl- und Arylpolysiloxane, ihre Co- und Blockpolymere mit Polyalkylenoxiden und ihre Acylierungsprodukte mit langkettigen Fettsäuren in Betracht. Sie können als solche oder gewünschtenfalls in Gemischen mit weiteren als Entschäumerwirkstoffe üblichen Verbindungen vorliegen, zu denen insbesondere Paraffine, langkettige Fettsäureester und feinteilige Kieselsäure, die auch silaniert oder auf andere Weise hydrophobiert sein kann, gehören. Die dafür in Frage kommenden Paraffine sind im allgemeinen ein komplexes Stoffgemisch ohne scharfen Schmelzpunkt. Zur Charakterisierung bestimmt man üblicherweise seinen Schmelzbereich durch Differential-Thermo-Analyse (DTA), wie in "The Analyst" 87 (1962), 420, beschrieben, und/oder seinen Erstarrungspunkt. Darunter versteht man die Temperatur, bei der das Wachs durch langsames Abkühlen aus dem flüssigen in den festen Zustand übergeht. Sowohl bei Raumtemperatur vollständig flüssige Paraffine, das heißt solche mit einem Erstarrungspunkt unter 25 °C, als auch bei Raumtemperatur feste Paraffine sind brauchbar. Eingesetzt werden können beispielsweise die aus der europäischen Patentanmeldung EP 309 931 bekannten Paraffinwachsgemische aus beispielsweise 26 Gew.-% bis 49 Gew.-% mikrokristallinem Paraffinwachs mit einem Erstarrungspunkt von 62 °C bis 90 °C, 20 Gew.-% bis 49 Gew.-% Hartparaffin mit einem Erstarrungspunkt von 42 °C bis 56 °C und 2 Gew.-% bis 25 Gew.-% Weichparaffin mit einem Erstarrungspunkt von 35 °C bis 40 °C. Vorzugsweise werden Paraffine bzw. Paraffingemische verwendet, die im Bereich von 30 °C bis 90 °C erstarren. Dabei ist zu beachten, daß auch bei Raumtemperatur fest erscheinende Paraffinwachsgemische unterschiedliche Anteile an flüssigem Paraffin enthalten können. So weisen besonders bevorzugte Paraffinwachsgemische bei 30 °C einen Flüssiganteil von unter 10 Gew.-%, insbesondere von 2 Gew.-% bis 5 Gew.-%, bei 40 °C einen Flüssiganteil von unter 30 Gew.-%, vorzugsweise von 5 Gew.-% bis 25 Gew.-% und insbesondere von 5 Gew.-% bis 15 Gew.-%, bei 60 °C einen Flüssiganteil von 30 Gew.-% bis 60 Gew.-%, insbesondere von 40 Gew.-% bis 55 Gew.-%, bei 80 °C einen Flüssiganteil von 80 Gew.-% bis 100 Gew.-%, und bei 90 °C einen Flüssiganteil von 100 Gew.-% auf. Die Temperatur, bei der ein Flüssiganteil von 100 Gew.-% des Paraffinwachses erreicht wird, liegt bei besonders bevorzugten Paraffinwachsgemischen noch unter 85 °C, insbesondere bei 75 °C bis 82 °C. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden kieselsäurehaltige Organopolysiloxane, insbesondere Dimethylpolysiloxane, eingesetzt. Der Gehalt an feinteiliger Kieselsäure, falls vorhanden, liegt vorzugsweise bei 5 Gew.-% bis 10 Gew.-%, bezogen auf Organopolysiloxan. Falls flüssige Organopolysiloxane eingesetzt werden sollen, beträgt deren Viskosität bei Raumtemperatur vorzugsweise 15 000 mPa.s bis 38 000 mPa.s. Sie kann nach üblichen Methoden, beispielsweise mit einem Brookfield-Viskosimeter Modell RVT unter Verwendung von Spindel Nr. 5 bei 10 Umdrehungen pro Minute, gemessen

werden. Der Einsatz feinteiliger fester beziehungsweise in fester Form konfektionierter Organopolysiloxane ist gleichfalls möglich. Zu den in diesem Zusammenhang möglichen festen Konfektionierungsformen gehören die in der internationalen Patentanmeldung WO 93/01269 beschriebenen Silikone auf organischem porösem Trägermaterial mit Schutzbeschichtung, die ähnlich zusammengesetzten, glycerinhaltigen Schaumregulierungsgranulate der internationalen Patentanmeldung WO 92/13056 und insbesondere die aus der europäischen Patentanmeldung EP 496 510 bekannten feinteiligen Schaumregulatoren auf Silikon-Stärke-Basis.

Die als erfindungsgemäße Behandlungsmittel brauchbaren Fettsäuresalze werden vorzugsweise unter denen der gesättigten oder ein- bis mehrfach ungesättigten C_8 - bis C_{22} -Carbonsäuren ausgewählt. Insbesondere gehören zu diesen Caprylsäure, Pelargonsäure, Caprinsäure, Laurinsäure, Lauroleinsäure, Myristinsäure, Myristoleinsäure, Palmitinsäure, Palmitoleinsäure, Stearinsäure, Petroselinssäure, Petroselaidinsäure, Ölsäure, Elaidinsäure, Linolsäure, Linolaidinsäure, Linolensäure, Eläostearinsäure, Arachinsäure, Gadoleinsäure, Arachidonsäure, Behensäure, Eruksäure, Brassidinsäure und Clupanodonsäure. Unter diesen sind die C_{16} - bis C_{20} -Carbonsäuren bevorzugt. Zu den Fettsäuresalzen gehören solche mit ein-, zwei- oder dreiwertigem Gegenkation, insbesondere die Natrium-, Kalium-, Lithium-, Magnesium-, Calcium- und Aluminiumsalze. Unter diesen ist Calciumstearat besonders bevorzugt.

Die langkettigen Alkohole im Sinne der Erfindung werden aus den linearen oder verzweigt-kettigen, primären oder sekundären Alkoholen mit 10 bis 22 C-Atomen ausgewählt. Bevorzugt sind dabei die Abkömmlinge der obengenannten Fettsäuren, sogenannte Fettalkohole, obwohl auch deren verzweigt-kettige Analoga, sogenannte Oxoalkohole, in Frage kommen. Die Alkohole können auch sulfatiert sein.

Zu den in Frage kommenden Sulfatierungsprodukten gehören insbesondere primäre Alkylsulfate mit vorzugsweise linearen Alkylresten mit 10 bis 20 C-Atomen, die ein Alkali-, Ammonium- oder Alkyl- beziehungsweise Hydroxyalkyl-substituiertes Ammoniumion als Gegenkation besitzen. Besonders geeignet sind die Derivate der linearen Alkohole mit insbesondere 12 bis 18 C-Atomen und deren verzweigt-kettiger Analoga, der sogenannten Oxoalkohole. Brauchbar sind demgemäß insbesondere die Sulfatierungsprodukte primärer Fettalkohole mit linearen Dodecyl-, Tetradecyl-, Hexadecyl- oder Octadecylresten sowie deren Gemische. Besonders bevorzugte Alkylsulfate enthalten einen Talgalkylrest, das heißt Mischungen mit im wesentlichen Hexadecyl- und Octadecylresten. Die Alkylsulfate können in bekannter Weise durch Reaktion der entsprechenden Alkoholkomponente mit einem üblichen Sulfatierungsreagenz, insbesondere Schwefeltrioxid oder Chlorsulfonsäure, und anschließende Neutralisation mit Alkali-, Ammonium- oder Alkyl- beziehungsweise Hydroxyalkyl-substituierten Ammoniumbasen hergestellt werden.

Bei den Kieselsäuren unterscheidet man Fällungskieselsäuren, die aus wäßriger Silikatlösung abgeschieden werden, und pyrogene, durch einen Verbrennungsprozeß üblicherweise aus Siliziumhalogeniden gewonnene Kieselsäuren, wobei insbesondere letztere wegen ihres geringen oder völlig fehlenden Wassergehalts oft als Siliziumdioxid bezeichnet werden. Vorzugsweise werden im Rahmen der Erfindung feinteilige pyrogene Kieselsäuren eingesetzt, wie sie beispielsweise unter der Bezeichnung Aerosil® handelsüblich sind.

Kieselgel wie auch anorganische anionische oder kationische Schichtverbindungen können als solche oder in zuvor hydrophobierter Form eingesetzt werden. Darunter werden in aller Regel durch Behandeln mit Organohalogen-silanen erhaltene Produkte verstanden, wie sie im Fall der hydrophobierten Kieselsäure beispielsweise in den US-amerikanischen Patentschriften US 3 207 698 oder US 3 388 073 beschrieben sind. Auch durch das Fixieren von Organopolysiloxanen, beispielsweise Polydimethylsiloxan, an feinteiliges Siliziumdioxid, wie beispielsweise aus der US-amerikanischen Patentschrift US 3 235 509 bekannt, können hydrophobierte Kieselsäuren erhalten werden. Als weiteres Beispiel sei mit Dimethyldichlorsilan oder Trimethylchlorsilan umgesetztes pyrogenes Siliziumdioxid genannt. Die zur Hydrophobierung der genannten anorganischen Substanzen notwendigen Mengen an Silan beziehungsweise Siloxan sind äußerst klein, sie betragen normalerweise nicht mehr als etwa 5 Gew.-% der Menge an zu hydrophobierender Substanz.

Das Kontaktieren der waschaktiven Zubereitung mit dem Behandlungsmittel wird zweckmäßigerweise unter Mischen durchgeführt. Die Mischungsverhältnisse liegen für das Verhältnis waschaktive Zubereitung zu Behandlungsmittel vorzugsweise zwischen 25 : 1 und 1000 : 1, insbesondere zwischen 100 : 1 und 500 : 1. Die erfindungsgemäße Behandlung kann in üblichen Granulatoren, universellen Mischern oder Rührgeräten, beispielsweise Spheronizern, erfolgen und kann durch Bepudern der vorgefertigten waschaktiven Zubereitung mit einem festen Behandlungsmittel, das dafür zweckmäßigerweise in Form eines feinen Pulvers vorliegt, oder durch Aufdüsen eines flüssigen Behandlungsmittels vorgenommen werden. Vorzugsweise wird das Behandlungsmittel in solchen Mengen auf die waschaktive Zubereitung aufgebracht, daß das Gewichtsverhältnis von in dieser enthaltenem Tensid zu Behandlungsmittel von 10 : 1 bis 200 : 1, insbesondere 30 : 1 bis 120 : 1 beträgt, wobei insbesondere bei relativ viel nichtionisches Tensid enthaltenden Zubereitungen ein eher am Behandlungsmittel-reicheren Ende des genannten Bereichs liegendes Verhältnis von vorzugsweise 10 : 1 bis 50 : 1 (Tensid zu Behandlungsmittel) gewählt wird.

Dabei ist es ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, daß es nicht nur auf die fertigen waschaktiven Zubereitungen angewandt werden kann, sondern, wenn diese Zubereitungen aus mehreren Pulversorten bestehen, von denen nur eine Pulversorte in ihrem Einspülverhalten verbessert werden muß, auch gezielt auf diese Teilpulvermengen.

Falls beabsichtigt ist, ein verdichtetes Schwerpulver, welches vor der erfindungsgemäßen Behandlung mit einer

erfindungsgemäß nicht brauchbaren Substanz, beispielsweise Zeolith Na-A, abgepulvert worden ist, in seiner Einspülbarkeit zu verbessern, kann dies auch dadurch erfolgen, daß man eine Mischung aus erfindungsgemäß nicht brauchbarem Material mit erfindungsgemäß brauchbarem Behandlungsmittel gleichzeitig aufbringt und so einen Verarbeitungsschritt einspart. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird daher die in ihrer Einspülbarkeit zu verbessernde waschaktive Zubereitung mit einer Mischung in Kontakt gebracht, die feinteiligen Zeolith Na-A in Waschmittelqualität und ein erfindungsgemäß geeignetes, insbesondere festes Behandlungsmittel in Mengenverhältnissen von 99:1 bis 25:75, vorzugsweise 95:5 bis 20:80 und insbesondere 80:20 bis 50:50 enthält. In diesem Zusammenhang bevorzugt sind Mischungen von Zeolith mit pyrogener Kieselsäure und/oder Fettsäurecalciumsalzen. Durch diese Vorgehensweise kann man den zum Beispiel aus WO 91/02047 bekannten Vorteil der Trocknung durch den Zeolithauftrag mit der erfindungsgemäßen Einspülbarkeitsverbesserung ohne zusätzlichen Aufwand koppeln.

Das erfindungsgemäße Verfahren zeigt besonders deutliche Effekte bei waschaktiven Zubereitungen in Pulver- oder Granulatform, die ein Schüttgewicht zwischen 700 und 1200 g pro Liter aufweisen. Nach einer besonderen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens geht man daher von entsprechenden waschaktiven Zubereitungen mit einem derartigen Litergewicht von 700 g/l bis 1200 g/l, insbesondere 800 g/l bis 1000 g/l, aus. Die entstehenden, in ihrem Einspülverhalten verbesserten Produkte weisen ebenfalls Schüttgewichte in den genannten Bereichen auf. Dabei ist jedoch als weiterer Vorteil der Erfindung zu werten, daß neben der Verbesserung des Einspülverhaltens durch das erfindungsgemäße Verfahren auch eine Erhöhung des Schüttgewichts der waschaktiven Zubereitung erfolgen kann.

Bei den im Rahmen der Erfindung erfindungsgemäß als Ausgangsstoffe geeigneten waschaktiven Zubereitungen kann es sich um durch Granuliertverfahren, beispielsweise durch Naßgranulation und anschließende Trocknung, insbesondere Wirbelschichttrocknung, hergestellte Mittel handeln. Möglich ist jedoch auch der Einsatz von sprühtrockneten, gegebenenfalls nachverdichteten Mitteln. Selbstverständlich können auch verpreßte waschaktive Zubereitungen, hergestellt durch beispielsweise Kompaktierung oder Pelletierung, erfindungsgemäß modifiziert werden.

Ein bevorzugtes Ausgangsprodukt ist beispielsweise ein durch Sprühtrocknung und anschließender Nachverdichtung hergestelltes Waschmittelvorprodukt, das in Abmischung mit weiteren nicht sprühtrocknenbaren Waschmittelbestandteilen ein Waschmittel ergibt. Die Herstellung derartiger, besonders als Ausgangsprodukte für das erfindungsgemäße Verfahren geeigneter waschaktiver Zubereitungen mit erhöhter Dichte ist in der Patentliteratur beschrieben.

Eine besonders bevorzugte vorgefertigte waschaktive Zubereitung als Ausgangsmaterial für das erfindungsgemäße Verfahren ist ein gemäß dem Verfahren der internationalen Patentanmeldung WO 91/02047 hergestelltes Produkt. Dabei handelt es sich um ein durch strangförmiges Verpressen eines homogenen Vorgemisches, das gegebenenfalls unter Zusatz eines Plastifizierungsmittels erfolgen kann, über Lochformen, welche vorzugsweise eine Öffnungsweite von 0,5 mm bis 5 mm aufweisen, anschließendes Zerkleinern des Extrudats mittels einer Schneidevorrichtung und nachfolgende Behandlung in einem Rondiergerät hergestelltes Waschmittel oder Waschmittel vorprodukt, das auch in Abmischung mit weiteren Waschmittelbestandteilen im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden kann.

Die Behandlung mit der flüssigen oder festen, hydrophoben und/oder wasserunlöslichen Komponente erfolgt in diesem Fall vorzugsweise in dem Rondiergerät, als welches vorzugsweise ein Spheronizer eingesetzt wird.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhält man waschaktive Zubereitungen in Pulver- oder Granulatform, die an ihrer Oberfläche und insbesondere an den von außen zugänglichen Teilen ihrer Oberfläche die hydrophobe und/oder wasserunlösliche Komponente enthalten.

Als zusätzlicher Vorteil der Erfindung ist zu werten, daß die Auflösegeschwindigkeit der erfindungsgemäß behandelten Zubereitung sich nicht signifikant ändert, obwohl ihre Einspülbarkeit deutlich verbessert wird.

Wenngleich praktisch beliebige waschaktive Zubereitungen in Pulver- oder Granulatform durch Verzögerung des Auflösungsverhaltens des Einzelkorns in ihrem makroskopischen Auflöse- oder Dispergierverhalten verbessert werden können und das Verfahren es somit erlaubt, verbesserte Reinigungsmittel, Spülmittel oder andere tensidhaltige Zubereitungen zu schaffen, so betrifft die Erfindung in ihrer bevorzugten Ausführungsform ein granuliertes festes Waschmittel- oder Reinigungsmittel, enthaltend

5 bis 40 Gew.-%	Aniontensid,
1 bis 20 Gew.-%	nichtionisches Tensid,
10 bis 65 Gew.-%	Builder,
bis zu 35 Gew.-%,	vorzugsweise 5 Gew.-% bis 15 Gew.-% Alkalikomponente,
bis zu 15 Gew.-%,	vorzugsweise 3 Gew.-% bis 7 Gew.-% Cobuilder,
bis zu 40 Gew.-%,	vorzugsweise 10 Gew.-% bis 30 Gew.-% Bleichmittel,
bis zu 15 Gew.-%,	vorzugsweise 1 Gew.-% bis 10 Gew.-% Bleichaktivator,
bis zu 20 Gew.-%,	vorzugsweise 2 Gew.-% bis 10 Gew.-% Alkalisilikat,

(fortgesetzt)

0,1 bis 10 Gew.-%	mindestens einer Substanz aus der Gruppe der Schauminhibitoren, Schaumverstärker, Textilweichmacher, Vergrauungsinhibitoren, optischen Aufheller, Farbstoffe, Stellmittel, Füllmittel, und
1 bis 20 Gew.-%	Wasser,

hergestellt nach dem erfindungsgemäßen Verfahren und enthaltend an der Kornoberfläche die flüssige oder feste, hydrophobe und/oder wasserunlösliche Komponente in einer Menge von 1 Gewichtsteil auf 25 bis 1 200, insbesondere 100 bis 1 000 Gewichtsteile des Mittels.

Besonders bevorzugt sind erfindungsgemäß modifizierte feste Mittel auf Basis der folgenden Zusammensetzung:

5 bis 35 Gew.-%	anionisches Tensid aus der Gruppe der Alkylbenzolsulfonate, Fettalkoholsulfate, Fettalkoholethersulfate, Olefinsulfonate und/oder Fettsäurealkylestersulfate,
1 bis 15 Gew.-%	nichtionisches Tensid aus der Gruppe der Alkylpolyethylenglykoether, Nonylphenolpolyethylenglykoether und/oder Alkylpolyglykoside,
20 bis 50 Gew.-%	Zeolith NaA,
bis zu 20 Gew.-%,	vorzugsweise 5 Gew.-% bis 15 Gew.-% Alkalicarbonat,
bis zu 10 Gew.-%,	vorzugsweise 3 Gew.-% bis 7 Gew.-% Polycarbonsäure,
13 bis 25 Gew.-%	Bleichmittel,
1 bis 10 Gew.-%	Bleichaktivator,
bis zu 6 Gew.-%,	vorzugsweise 2 Gew.-% bis 5 Gew.-% Alkalisilikat,
0,1 bis 3,5 Gew.-%	Schauminhibitor und
1 bis 3 Gew.-%	eines oder mehrerer Stoffe aus der Gruppe der Textilweichmacher, Vergrauungsinhibitoren, Enzyme, optischen Aufheller, Farbstoffe, Duftstoffe, Formulierungshilfsmittel oder Stellmittel.

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich mit Erfolg auch dann einsetzen, wenn nicht das fertig rezeptierte Waschmittel, sondern nur der Tenside enthaltende Anteil behandelt wird. So kann man die beispielsweise durch Sprühtrocknung hergestellten Waschmittel vorprodukte, sogenannte Compounds, als solche oder nach einem Verdichtungsschritt direkt einsetzen. Derartige Vorprodukte enthalten üblicherweise all die Rezepturbestandteile eines Waschmittels, die wärmeunempfindlich sind. Sie sind somit frei von beispielsweise Bleichmitteln oder Enzymen, enthalten aber Builder und die Tensidanteile.

Entsprechende Waschmittel vorprodukte können beispielsweise 40 Gew.-% bis 85 Gew.-% Aniontensid und 15 Gew.-% bis 60 Gew.-% Alkalicarbonat enthalten oder zum Beispiel aus 20 Gew.-% bis 50 Gew.-% Zeolith, 5 % Gew.-% bis 15 Gew.-% Schichtsilikat und/oder Alkalisilikat und bis zu 35 Gew.-%, insbesondere 15 Gew.-% bis 25 Gew.-% nichtionischem Tensid aufgebaut sein.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden hochtensidhaltige waschaktive Zubereitungen behandelt. Bei diesen handelt es sich um Produkte, welche die in den aufgeführten Rahmenrezepturen genannten Inhaltsstoffe enthalten können, wobei mindestens 12 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 20 Gew.-% und insbesondere 40 Gew.-% bis 85 Gew.-% Aniontensid enthalten ist. Zusätzlich kann nichtionisches Tensid vorhanden sein, vorzugsweise in Mengen von 1 Gew.-% bis 40 Gew.-% und insbesondere in solchen Mengen, daß das Gewichtsverhältnis von Aniontensid zu nichtionischem Tensid 10 : 1 bis 1 : 3 beträgt. Derartige hochtensidhaltige waschaktive Zubereitungen werden vorzugsweise mit dem Behandlungsmittel in Mischungsverhältnissen (Verhältnis waschaktive Zubereitung zu Behandlungsmittel) von 20 : 1 bis 1500 : 1, insbesondere von 100 : 1 bis 1000 : 1 behandelt.

Bezüglich der einzelnen Bestandteile der vorstehend genannten waschaktiven Zubereitungen gilt im speziellen das folgende:

Aniontenside sind im allgemeinen Tenside vom Sulfonatyp oder vom Sulfatyp. Zu den Sulfatgruppen enthaltenden Tensiden gehören insbesondere Alkylsulfate und die entsprechenden Sulfatierungsprodukte alkoxylierter, insbesondere ethoxylierter, Alkohole. Sulfonatgruppen enthaltende Tenside sind insbesondere Alkylbenzolsulfonate, α -Sulfatfettsäureestersalze und α -Sulfatfettsäure-disalze. Die anionischen Tenside liegen üblicherweise in Form ihrer Alkalisalze, insbesondere ihrer Natriumsalze vor.

Als nichtionische Tenside sind Anlagerungsprodukte von 2 bis 20, vorzugsweise 3 bis 15 Mol Ethylenoxid an 1 Mol einer Verbindung mit im wesentlichen 10 bis 20 Kohlenstoffatomen aus der Gruppe der Alkohole und Alkylphenole verwendbar. Besonders wichtig sind die Anlagerungsprodukte von 7 bis 15 Mol Ethylenoxid an primäre Alkohole, wie zum Beispiel an Kokos- oder Talgfettalkohole, an Oleylalkohol, an Oxoalkohole, oder an sekundäre Alkohole mit 8 bis

18, vorzugsweise 12 bis 18 C-Atomen, sowie an Mono- oder Dialkylphenole mit 6 bis 14 C-Atomen in den Alkylresten. Neben diesen wasserlöslichen nichtionischen Tensiden sind aber auch nicht beziehungsweise nicht vollständig wasserlösliche Polyglykolether mit 2 bis 6 Ethylenglykoletherresten im Molekül von Interesse, insbesondere, wenn sie zusammen mit wasserlöslichen nichtionischen oder anionischen Tensiden eingesetzt werden. Weitere geeignete nicht-ionische Tenside sind Alkylglykoside beziehungsweise Alkylpolyglykoside, deren Alkylgruppe 8 bis 18, vorzugsweise 10 bis 16 C-Atome aufweist.

Unter Buildersubstanzen werden im allgemeinen neben Alkalicarbonaten, insbesondere Natriumcarbonat, synthetische Zeolithe und Polycarbonsäuren verstanden. Bevorzugt sind feinkristalline, synthetische wasserhaltige Zeolithe vom Typ NaA, die ein Calciumbindevermögen (gemäß den Angaben in der deutschen Patentschrift DE 22 24 837) im Bereich von 100 bis 200 mg CaO/g aufweisen. Ihre Teilchengröße liegt üblicherweise im Bereich von 1 bis 10 µm.

Als (co-)polymere Polycarbonsäuren eignen sich Polyacrylate, Polymethacrylate und insbesondere Copolymere der Acrylsäure mit Maleinsäure, vorzugsweise solche aus 50 % bis 90 % Acrylsäure und 10 % bis 50 % Maleinsäure. Das Molekulargewicht der Homopolymeren liegt im allgemeinen zwischen 1000 und 100 000, das der Copolymeren zwischen 2000 und 200 000, vorzugsweise 50 000 bis 120 000, bezogen auf freie Säure. Ein besonders bevorzugtes Acrylsäure-Maleinsäure-Copolymer weist ein Molekulargewicht von 50 000 bis 100 000 auf. Die genannten Säuren werden üblicherweise in Form ihrer wasserlöslichen Salze, insbesondere der Natriumsalze, eingesetzt.

Geeignete, wenn auch weniger bevorzugte Verbindungen dieser Klasse sind Copolymere der Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Vinylethern, wie Vinylmethylether, in denen der Anteil der Säure mindestens 50 % beträgt. Brauchbar sind ferner Polyacetalcarbonsäuren, wie sie beispielsweise in den US-Patentschriften 4 144 226 und 4 146 495 beschrieben sind und durch Polymerisation von Estern der Glykolsäure, Einführung stabiler terminaler Endgruppen und Verseifung zu den Natrium- oder Kaliumsalzen erhalten werden. Geeignet sind ferner polymere Säuren, die durch Polymerisation von Acrolein und Disproportionierung des Polymers nach Canizzaro mittels starker Alkalien erhalten werden. Sie sind im wesentlichen aus Acrylsäureeinheiten und Vinylalkoholeinheiten beziehungsweise Acroleineinheiten aufgebaut.

Geeignete Alkalikomponenten sind Alkalisilikate, insbesondere Natriumsilikate der Zusammensetzung $\text{Na}_2\text{O} : \text{SiO}_2 = 1 : 1$ bis $1 : 3,5$, vorzugsweise $1 : 2$ bis $1 : 3,35$. Als Alkalikomponenten kommen ferner auch Alkalicarbonate und -hydroxide, insbesondere die Natriumverbindungen, in Frage.

Als Cobuilder können die erfindungsgemäßen Waschmittel Phosphonsäuren enthalten, beispielsweise Aminoalkanphosphonsäuren. Als Aminoalkanphosphonsäuren kommen vorzugsweise Ethylendiamin-tetramethylenphosphonat (EDTMP), Diethylentrimain-pentamethylenphosphonat (DTPMP) sowie deren höhere Homologe in Frage. Sie werden vorzugsweise in Form der neutral reagierenden Natriumsalze, zum Beispiel als Hexanatriumsalz der EDTMP beziehungsweise als Hepta- und Octa-Natriumsalz der DTPMP, eingesetzt. Ihr Anteil in den Mitteln, auf freie Säure berechnet, beträgt vorzugsweise bis zu 1 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 0,5 Gew.-%. Eine weitere geeignete Phosphonsäure ist die 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure bzw. das Dinatriumsalz oder das Tetranatriumsalz dieser Säure.

Die erfindungsgemäßen Waschmittel enthalten weiterhin bevorzugt Bleichmittel. Unter den als Bleichmittel dienenden, in Wasser H_2O_2 liefernden Verbindungen haben das Natriumperborat-tetrahydrat ($\text{NaBO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$) und das -monohydrat ($\text{NaBO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2$) besondere Bedeutung. Es sind aber auch andere H_2O_2 liefernde Borate brauchbar, z.B. der Perborax $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}_2$. Diese Verbindungen können teilweise oder vollständig durch andere Aktivsauerstoffträger, insbesondere durch Peroxyhydrate, wie Peroxycarbonate ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 1,5 \text{H}_2\text{O}_2$), Peroxypyrophosphate, Citratperhydrate, Harnstoff- H_2O_2 - oder Melamin- H_2O_2 -Verbindungen sowie durch persaure Salze oder Persäuren, wie Perbenzoate, Peroxyphthalate, Diperazelaissäure oder Diperdodekandisäure ersetzt werden.

Um beim Waschen bei Temperaturen unterhalb 80 °C, insbesondere im Bereich von 40 bis 60 °C, eine verbesserte Bleichwirkung zu erreichen, können Bleichaktivatoren in die Präparate eingearbeitet werden. Beispiele hierfür sind mit H_2O_2 organische Persäuren bildende N-Acyl- bzw. O-Acyl-Verbindungen, vorzugsweise N, N'-tetraacylierte Diamine, wie N, N, N', N'-Tetraacetyl-ethylendiamin, ferner Carbonsäureanhydride, wie Benzoesäureanhydrid und Phthalsäureanhydrid und Ester von Polyolen, wie Glucosepentaacetat.

Die Waschmittel können als optische Aufheller für Baumwolle insbesondere Derivate der Diaminostilbendisulfonsäure bzw. deren Alkalimetallsalze enthalten. Geeignet sind z.B. Salze der 4,4'-Bis(2-anilino-4-morpholino-1,3,5-triazin-6-yl-amino)-stilben-2,2'-disulfonsäure oder gleichartig aufgebaute Verbindungen, die anstelle der Morpholinogruppe eine Diethanolaminogruppe, eine Methylaminogruppe oder eine 2-Methoxyethylaminogruppe tragen. Als Aufheller für Polyamidfasern kommen solche vom Typ der 1,3-Diaryl-2-pyrazoline in Frage, beispielsweise 1-(p-Sulfamoylphenyl)-3-(p-chlorphenyl)-2-pyrazolin. Weiterhin können Aufheller vom Typ des substituierten 4,4'-Bis-(4-chlor-3-sulfostryl)-diphenyl eingesetzt werden. Auch Gemische der vorgenannten Aufheller können verwendet werden.

Als Enzyme kommen solche aus der Klasse der Proteasen, Lipasen, Amylasen, Cellulasen und deren Gemisch in Frage. Besonders geeignet sind aus Bakterienstämme oder Pilzen, wie Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis und Streptomyces griseus gewonnene enzymatische Wirkstoffe. Die Enzyme können an Trägerstoffen adsorbiert und/oder

in Hüllsubstanz eingebettet sein, um sie gegen vorzeitige Zersetzung zu schützen.

Geeignete Schaumhhibitoren sind Organopolysiloxane und deren Gemische mit mikrofeiner, gegebenenfalls silanierter Kieselsäure, Paraffine, Wachse, Mikrokristallinwachse und deren Gemische mit silanierter Kieselsäure. Auch von C₁₂₋₂₀-Fettsäuren und C₂₋₆-Diaminen oder von C₁₂₋₂₀-Alkylaminen und C₂₋₆-Dicarbonsäuren abgeleitete Bis-acylamide sind brauchbar. Mit Vorteil werden auch Gemische verschiedener Schaumhhibitoren verwendet, zum Beispiel solche aus Silikonen und Paraffinen oder Wachsen beziehungsweise aus Bis-acylamiden und Paraffinen oder Wachsen. Vorzugsweise sind die Schaumhhibitoren an eine granulare, in Wasser lösliche oder dispergierbare Trägersubstanz gebunden.

Als textilweichmachende Zusätze eignen sich Schichtsilikate aus der Klasse der Bentonite und Smectite, zum Beispiel solche gemäß DE 23 34 899 oder EP 026 529. Geeignet sind ferner synthetische feinteilige Schichtsilikate mit smectitähnlicher Kristallphase, wie in DE 35 26 405 näher gekennzeichnet. Der Gehalt an Schichtsilikaten kann beispielsweise 5 Gew.-% bis 20 Gew.-% betragen.

Beispiele

Beispiele 1 bis 4

Wie in den Beispielen 1 bis 5 der WO 91/2047 beschrieben, wurde ein granulares Mittel **S1** mit einem Schüttgewicht von 813 g/l und der nachstehend angegebenen Zusammensetzung hergestellt. Abweichend vom dortigen Verfahren wurden bei der Knetter-Extruder/Granulierung Stränge mit 1,4 mm Durchmesser extrudiert, zur Granulat-Trocknung wurde ein kontinuierlich betriebener Wirbelschichttrockner eingesetzt und die abschließende Granulat-Siebung erfolgte mit einem Sieb der Maschenweite 2 mm.

Zusammensetzung der waschaktiven Zubereitung **S1**:

24 Gew.-% Tensid	(Gemisch aus 21 Gew.-% Aniontensid und 3 Gew.-% Niotensid),
21 Gew.-%	Zeolith Na-A,
18 Gew.-%	Natriumperborat-Monohydrat,
13 Gew.-%	Natriumcarbonat,
6 Gew.-%	Polycarboxylat (Sokalan ^(R) CP 5, Hersteller BASF),
3 Gew.-%	Natriumsilikat,
Rest auf 100 Gew.-% Wasser, optischer Aufheller, Entschäumer, Seife.	

In einem Rondiergerät (Spheronizer^(R) RM 400, Hersteller Fa. Schlüter, Neustadt) wurde **S1** vorgelegt und 0,6 Gew.-% Calciumstearat (Behandlungsmittel **B1**), 0,4 Gew.-% amorphe Kieselsäure (Aerosil^(R) 200, Hersteller Degussa; Behandlungsmittel **B2**) oder 0,3 Gew.-% hydrophobierte Kieselsäure (Aerosil^(R) R 972, Hersteller Degussa; Behandlungsmittel **B3**), jeweils bezogen auf die Menge an **S1**, aufgebracht (Mischdauer 45 Sekunden). 0,3 Gew.-% geschmolzenes Paraffin (Schmelzbereich 51-53 °C, Hersteller Merck; Behandlungsmittel **B4**) wurden in einem Rotor-Granulator (GPC6-3, Hersteller Fa. Glatt, Binzen) über einen Düsenkopf auf die Zubereitung **S1** aufgebracht. Man erhielt so die Mittel **M1** bis **M4** mit den in Tabelle 1 angegebenen Schüttgewichten (g/l).

Zur Bestimmung des Einspülverhaltens wurden Bedingungen simuliert, die einer unter kritischen Bedingungen betriebenen Einspülvorrichtung einer Haushaltswaschmaschine entsprechen. In die Versuchsvorrichtung (Zanussi-Einspülrinne) wurden jeweils 100 g Produkt eingegeben, nach einer Ruhezeit von 1 Minute wurden innerhalb von 80 Sekunden 10 Liter Leitungswasser eingespeist. Die Menge des danach verbliebenen Rückstands (in Gramm) ist in Tabelle 1 (Spalte Einspültest) angegeben. Zusätzlich wurde in einem weiteren Test die Auflösegeschwindigkeit untersucht, wobei die Zeit gemessen wurde, innerhalb der sich 90 Gew.-% des Mittels in einem Rührgefäß (jeweils 5 g zu untersuchendes Mittel in 500 g Wasser bei 20 °C, Konzentrationsmessung über die Leitfähigkeit) gelöst hatten. Die ermittelten Werte (in Minuten: Sekunden) sind ebenfalls in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1

Mittel	Schüttgewicht	Einspültest	Auflösegeschwindigkeit
S1	813	16,3	2:57
M1	856	7,6	2:49
M2	778	1,0	3:02
M3	843	6,5	3:05

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Mittel	Schüttgewicht	Einspültest	Auflösegeschwindigkeit
M4	740	0,1	3:03

Man erkennt, daß die Auflösegeschwindigkeiten der erfindungsgemäß modifizierten Mittel **M1** bis **M4** sich nicht signifikant von der des unbehandelten Ausgangsmaterials **S1** unterscheiden, daß aber die Werte für die Einspülbarkeit durch die erfindungsgemäße Behandlung sehr wirksam verbessert werden.

Beispiel 5

Eine waschaktive Zubereitung **S2** der gleichen Zusammensetzung wie oben für **S1** genannt, wobei allerdings beim Herstellungsverfahren gemäß WO 91/2047 auf die Abpuderung mit Zeolith verzichtet worden war, mit einem Schüttgewicht von 783 g/l wurde in einem Mischer (Atika-Mischer) mit 3 Gew.-% einer Mischung aus Zeolith Na-A und Kieselsäure (Aerosil^(R) 200; Gewichtsverhältnis 80:20; Behandlungsmittel **B5**), bezogen auf die Menge an **S2**, behandelt. Das entstehende Mittel **M5** unterschied sich in seinem Auflöseverhalten nicht signifikant vom Ausgangsmaterial **S2**. Zum Vergleich wurde durch Behandeln von **S2** mit 3 Gew.-% Zeolith Na-A ein Mittel **V1** hergestellt. Zur Prüfung des Einspülverhaltens wurde eine um 5 ° geneigte Rinne mit Halbkugelquerschnitt, in die man 40 g des zu prüfenden Produkts gegeben hatte, mit Wasser aus einem Duschkopf durchströmt (3 Liter kaltes Leitungswasser pro Minute). Gemessen wurde die bis zum völligen Fortspülen benötigte Wassermenge, falls weniger als 1 Minute (entsprechend 3 l) für dieses benötigt wurde. Ansonsten wurde der nach 1 Minute verbleibende Rückstand ausgewogen und der Wert um 30 % vermindert, um die aufgesogene Wassermenge zu berücksichtigen. Aus der zum Einspülen benötigten Wassermenge (in 0,1 Liter) und gegebenenfalls dem ermittelten Rückstand (in Gramm) wurde additiv der Wert R des Einspülwiderstandes (in willkürlichen Einheiten) bestimmt. Je größer dieser Wert R, desto schlechter ist das Einspülverhalten der untersuchten Probe. Die in Tabelle 2 angegebenen Werte sind Mittelwerte aus jeweils 2 Bestimmungen.

Tabelle 2:

Einspülwiderstand	
Mittel	Einspülwiderstand R
S2	24,5
V1	22,2
M5	4,0

Man erkennt, daß sich durch das Aufbringen von Zeolith das Einspülverhalten nur unwesentlich verbessert (**V1** im Vergleich zu **S2**), während das gleichzeitige Behandeln mit pyrogener Kieselsäure die Einspülbarkeit dramatisch verbessert (**M5**).

Beispiele 6 und 7

Die waschaktive Zubereitung **S2** aus Beispiel 5 wurde in einem Rondiergerät (Spheronizer^(R) RM 400, Hersteller Fa. Schlüter, Neustadt) wie in den Beispielen 1 bis 4 beschrieben mit 1,0 Gew.-% Calciumstearat (Behandlungsmittel **B5**) oder 3 Gew.-% einer Mischung aus Calciumstearat und Zeolith Na-A (Gewichtsverhältnis 1:2; Behandlungsmittel **B6**), jeweils bezogen auf die Menge an **S2**, behandelt (entstehende Mittel **M5** und **M6**). Durch diese Behandlung wurde die Auflösegeschwindigkeit nicht signifikant beeinflusst. Zur Überprüfung der Einspülbarkeitsverbesserung wurden jeweils 80 g der zu testenden Mittel in die Einspülkammer haushaltsüblicher Waschmaschinen (Maschine I: Elektrolux^(R) Öko 3; Maschine II: Miele Novotronic^(R) W 717; Maschine III: Quelle Privileg^(R) 200) gegeben (nasse Kammer), bei einem Wasserdruck von 0,5 bar eingespült (gezogene Wassermenge bei Maschine I: 12,7 l; bei Maschine II: 13,1 l; bei Maschine III: 11,7 l), anschließend der verbliebene feuchte Rückstand ausgewogen und jeweils 30 % als in diesem enthaltenes Wasser abgezogen. Es ergaben sich die in Tabelle 3 angegebenen Rückstandswerte (in Gramm) als Mittelwerte aus 10 Messungen mit den dazugehörigen Schwankungsbreiten als eingeklammerte Werte.

Tabelle 3

Mittel	Schüttgewicht [g/l]	Rückstand in Maschine		
		I	II	III
S2	783	10,7 (1,4)	22,9 (3,6)	14,5 (3,3)
M5	746	1,0 (0,2)	0 (-)	0,7 (0,1)
M6	756	1,7 (0,3)	0 (-)	1,0 (0,3)

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer waschaktiven Zubereitung in Pulver- oder Granulatform mit hohem Schüttgewicht und verbessertem Einspülverhalten, dadurch gekennzeichnet, daß man ein vorgefertigtes waschaktives Pulver oder Granulat mit einem Schüttgewicht über 500 g/l unter Mischen mit einer flüssigen oder festen, hydrophoben und/oder wasserunlöslichen Komponente, welche kein Zeolith ist, in Kontakt bringt, wobei das Gewichtsverhältnis von vorgefertigtem Pulver zu flüssigem oder festem, hydrophobem und/oder wasserunlöslichem Behandlungsmittel zwischen 20 : 1 und 2000 : 1 eingestellt wird, und das Behandlungsmittel aus der Gruppe umfassend inerte Siloxane, Fettsäuresalze, Alkohole mit 10 bis 22 C-Atomen, welche auch sulfatiert sein können, Kieselsäuren, anorganische anionische Schichtverbindungen, anorganische kationische Schichtverbindungen sowie deren Gemische ausgewählt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Behandlungsmittel hydrophobierte Kieselsäure, hydrophobiertes Schichtsilikat, hydrophobierter Hydrotalcit oder ein Gemisch aus diesen eingesetzt wird.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewichtsverhältnis von vorgefertigtem Pulver zu Behandlungsmittel zwischen 25 : 1 und 1000 : 1, insbesondere zwischen 100 : 1 und 500 : 1 liegt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Behandlungsmittel, insbesondere in fester Form, in Mischung mit feinteiligem Zeolith Na-A eingesetzt wird, wobei das Gewichtsverhältnis von Zeolith zu Behandlungsmittel 99:1 bis 25:75, insbesondere 95 : 5 bis 20 : 80 beträgt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als vorgefertigtes waschaktives Pulver oder Granulat ein Waschmittel mit einem Schüttgewicht von 700 g/l bis 1200 g/l, insbesondere 800 g/l bis 1000 g/l eingesetzt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als vorgefertigte waschaktive Zubereitung ein durch Sprühtrocknung und gegebenenfalls anschließende Nachverdichtung hergestelltes Waschmittelvorprodukt oder dessen Abmischung mit weiteren, insbesondere nicht sprühtrockenbaren Waschmittelbestandteilen eingesetzt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß als vorgefertigte waschaktive Zubereitung ein durch strangförmiges Verpressen eines homogenen Vorgemisches, das gegebenenfalls unter Zusatz eines Plastifizierungsmittels erfolgen kann, über Lochformen, welche vorzugsweise eine Öffnungsweite von 0,5 mm bis 5 mm aufweisen, anschließendes Zerkleinern des Extrudats mittels einer Schneidevorrichtung und nachfolgende Behandlung in einem Rondiergerät hergestelltes Waschmittel, Waschmittelvorprodukt oder dessen Abmischung mit weiteren Waschmittelbestandteilen eingesetzt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Behandlung mit der flüssigen oder festen, hydrophoben und/oder wasserunlöslichen Komponente in dem Rondiergerät, als welches vorzugsweise ein Spheronizer eingesetzt wird, erfolgt.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewichtsverhältnis von in der waschaktiven Zubereitung enthaltenem Tensid zu Behandlungsmittel 10 : 1 bis 200 : 1, insbesondere 30 : 1 bis 120 : 1 beträgt.

10. Granuliertes festes Wasch- oder Reinigungsmittel, enthaltend

5	5 bis 40 Gew.-% 1 bis 20 Gew.-% 10 bis 65 Gew.-% bis zu 35 Gew.-%, bis zu 15 Gew.-%, bis zu 40 Gew.-%, 10	Anionensid, nichtionisches Tensid, Builder, vorzugsweise 5 Gew.-% bis 15 Gew.-% Alkalikomponente, vorzugsweise 3 Gew.-% bis 7 Gew.-% Cobuilder, vorzugsweise 10 Gew.-% bis 30 Gew.-% Bleichmittel, vorzugsweise 1 Gew.-% bis 10 Gew.-% Bleichaktivator, vorzugsweise 2 Gew.-% bis 10 Gew.-% Alkalisilikat, mindestens einer Substanz aus der Gruppe der Schauminhibitoren, Schaumverstärker, Textilweichmacher, Vergrauungsinhibitoren, optischen Aufheller, Farbstoffe, Stellmittel, Füllmittel, und 15
	1 bis 20 Gew.-%	Wasser,

hergestellt nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es an der Kornoberfläche die flüssige oder feste, hydrophobe und/oder wasserunlösliche Komponente in einer Menge von 1 Gewichtsteil auf 25 bis 1 200, insbesondere 100 bis 1 000 Gewichtsteile granuliertes Wasch- oder Reinigungsmittel enthält.

11. Mittel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß es

25	5 bis 35 Gew.-% 1 bis 15 Gew.-% 20 bis 50 Gew.-% 30	anionisches Tensid aus der Gruppe der Alkylbenzolsulfonate, Fettalkoholsulfate, Fettalkoholethersulfate, Olefinsulfonate und/oder Fettsäurealkylestersulfate, nichtionisches Tensid aus der Gruppe der Alkylpolyethylenglykoether, Nonylphenolpolyethylenglykoether und/oder Alkylpolyglykoside, Zeolith NaA, vorzugsweise 5 Gew.-% bis 15 Gew.-% Alkalicarbonat, vorzugsweise 3 Gew.-% bis 7 Gew.-% Polycarbonsäure, Bleichmittel, Bleichaktivator, vorzugsweise 2 Gew.-% bis 5 Gew.-% Alkalisilikat, 35
	0,1 bis 3,5 Gew.-% 1 bis 3 Gew.-%	Schauminhibitor und eines oder mehrerer Stoffe aus der Gruppe der Textilweichmacher, Vergrauungsinhibitoren, Enzyme, optischen Aufheller, Farbstoffe, Duftstoffe, Formulierungshilfsmittel oder Stellmittel enthält.

12. Waschaktive Zubereitung, enthaltend mindestens 12 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 20 Gew.-% und insbesondere 40 Gew.-% bis 85 Gew.-% Anionensid und gegebenenfalls nichtionisches Tensid von 1 Gew.-% bis 40 Gew.-%, insbesondere in solchen Mengen, daß das Gewichtsverhältnis von Anionensid zu nichtionischem Tensid 10 : 1 bis 1 : 3 beträgt, hergestellt nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es an der Kornoberfläche die flüssige oder feste, hydrophobe und/oder wasserunlösliche Komponente in einer Menge von 1 Gewichtsteil auf 100 bis 1000 Gewichtsteile Waschmittelvorprodukt enthält.

13. Mittel nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Schüttgewicht zwischen 700 g/l und 1200 g/l, insbesondere von 800 g/l bis 1000 g/l aufweist.

Claims

1. A process for the production of a powder-form or granular washing-active formulation with high bulk density and improved dispensing behaviour, characterized in that a prepared washing-active powder or granules with a bulk density above 500 g/l is/are contacted while mixing with a liquid or solid, hydrophobic and/or water-insoluble component which is not a zeolite, the ratio by weight of prepared powder to liquid or solid, hydrophobic and/or water-insoluble treatment agent being adjusted to between 20:1 and 2000:1 and the treatment agent being selected from

the group consisting of inert siloxanes, fatty acid salts, alcohols containing 10 to 22 carbon atoms, which may even be sulfated, silicas, inorganic anionic layer compounds, inorganic cationic layer compounds and mixtures thereof.

2. A process as claimed in claim 1, characterized in that hydrophobicized silica, hydrophobicized layer silicate, hydrophobicized hydrotalcite or a mixture thereof is used as the treatment agent.
3. A process as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the ratio by weight of prepared powder to treatment agent is between 25:1 and 1000:1 and more particularly between 100:1 and 500:1.
4. A process as claimed in any of claims 1 to 3, characterized in that the treatment agent, more particularly in solid form, is used in admixture with fine-particle zeolite NaA, the ratio by weight of zeolite to treatment agent being 99:1 to 25:75 and more particularly 95:5 to 20:80.
5. A process as claimed in any of claims 1 to 4, characterized in that a detergent with a bulk density of 700 g/l to 1200 g/l and more particularly 800 g/l to 1000 g/l is used as the prepared washing-active powder or granules.
6. A process as claimed in any of claims 1 to 5, characterized in that a detergent compound produced by spray drying and optionally post-compaction or a mixture thereof with other detergent ingredients, more particularly non-spray-dryable detergent ingredients, is used as the prepared washing-active formulation.
7. A process as claimed in any of claims 1 to 6, characterized in that a detergent or detergent compound produced by extrusion of a homogeneous compound, optionally in the presence of a plasticizer, through multiple-bore dies preferably having a bore diameter of 0.5 mm to 5 mm to form strands, size reduction of the extrudate by a cutting unit and subsequent treatment in a rounding unit, or a mixture thereof with other detergent ingredients, is used as the prepared washing-active formulation.
8. A process as claimed in claim 7, characterized in that the treatment with the liquid or solid hydrophobic and/or water-insoluble component is carried out in the rounding unit which is preferably a spheronizer.
9. A process as claimed in any of claims 1 to 8, characterized in that the ratio by weight of surfactant in the washing-active formulation to treatment agent is 10:1 to 200:1 and more particularly 30:1 to 120:1.

10. A granular solid detergent containing

5 to 40% by weight of	anionic surfactant,
1 to 20% by weight of	nonionic surfactant,
10 to 65% by weight of	builder,
up to 35% by weight and	preferably 5% by weight to 15% by weight of an alkali component,
up to 15% by weight and preferably 3% by weight to 7% by weight of cobuilder,	
up to 40% by weight and preferably 10% by weight to 30% by weight of bleaching agent,	
up to 15% by weight and preferably 1% by weight to 10% by weight of bleach activator,	
up to 20% by weight and preferably 2% by weight to 10% by weight of alkali metal silicate,	
0.1 to 10% by weight of	at least one substance from the group of foam inhibitors, foam boosters, fabric softeners, redeposition inhibitors, optical brighteners, dyes, fillers and
1 to 20% by weight of	water,

produced by the process claimed in any of claims 1 to 9, characterized in that it contains the liquid or solid, hydrophobic and/or water-insoluble component on the particle surface in a quantity of 1 part by weight to 25 to 1,200 and more particularly 100 to 1,000 parts by weight of granulated detergent.

11. A detergent as claimed in claim 10, characterized in that it contains

5 to 35% by weight	of anionic surfactant selected from the group of alkyl benzenesulfonates, fatty alcohol sulfates, fatty alcohol ether sulfates, olefin sulfonates and/or fatty acid alkyl ester sulfates,
1 to 15% by weight of	nonionic surfactant from the group of alkyl polyethylene glycol ethers, nonylphenol polyethylene glycol ethers and/or alkyl polyglycosides,
20 to 50% by weight of	zeolite NaA.
up to 20% by weight and preferably 5% by weight to 15% by weight of alkali metal carbonate,	
up to 10% by weight and preferably 3% by weight to 7% by weight of polycarboxylic acid,	
13 to 25% by weight of	bleaching agent,
1 to 10% by weight of	bleach activator,
up to 6% by weight and preferably 2% by weight to 5% by weight of alkali metal silicate,	
0.1 to 3.5% by weight of	foam inhibitor and
1 to 3% by weight of	one or more substances from the group of fabric softeners, redeposition inhibitors, enzymes, optical brighteners, dyes, fragrances, formulation aids or fillers.

12. A washing-active formulation containing at least 12% by weight and preferably at least 20% by weight and more particularly 40% by weight to 85% by weight of anionic surfactant and optionally nonionic surfactant in a quantity of 1% by weight to 40% by weight and more particularly in such quantities that the ratio by weight of anionic surfactant to nonionic surfactant is 10:1 to 1:3, produced by the process claimed in any of claims 1 to 9, characterized in that it contains the liquid or solid, hydrophobic and/or water-insoluble component on the particle surface in a quantity of 1 part by weight to 100 to 1,000 parts by weight of detergent compound.

13. A formulation as claimed in any of claims 10 to 12, characterized in that it has a bulk density of 700 g/l to 1,200 g/l and more particularly in the range from 800 g/l to 1,000 g/l.

Revendications

1. Procédé de production d'une préparation détergente sous forme pulvérulente ou granuleuse ayant une densité apparente élevée et un comportement au rinçage amélioré, caractérisé en ce qu'

on met en contact une poudre détergente préfabriquée ou un granulé ayant une densité apparente au-dessus de 500 g/l tout en mélangeant avec un composant liquide ou solide, hydrophobe et/ou insoluble dans l'eau qui n'est pas ce la zéolite, dans lequel le rapport en poids de la poudre préfabriquée à l'agent de traitement liquide ou solide, hydrophobe et/ou insoluble dans l'eau est ajusté entre 20 : 1 et 2000 : 1 et l'agent de traitement est choisi dans le groupe comprenant des siloxanes inertes, des sels d'acides gras, des alcools ayant de 10 à 22 atomes de carbone, qui peuvent être également sulfatés, des acides siliciques, des composés lamellaires minéraux anioniques, des composés lamellaires minéraux cationiques, ainsi que leurs mélanges.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que comme agent de traitement on met en oeuvre des acides siliciques rendus hydrophobes, des silicates lamellaires rendus hydrophobes, de l'hydrotalcite rendue hydrophobe ou un mélange à base de ceux-ci.

3. Procédé selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que le rapport pondéral de la poudre préfabriquée à l'agent de traitement se situe entre 25 : 1 et 1000 : 1, en particulier entre 100 : 1 et 500 : 1.

4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'agent de traitement, en particulier sous forme solide, en mélange avec de la zéolite NaA finement dispersée, est mis en oeuvre, pour lequel le rapport en poids de la zéolite à l'agent de traitement s'élève de 99 : 1 à 25 : 75, en particulier de 95 : 5 à 20 : 80.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que comme poudre détergente préfabriquée ou comme granulé, on met en oeuvre un produit de lavage ayant une densité apparente de 700 g/l à 1200 g/l en particulier allant de 800 g/l à 1000 g/l.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que comme produit préfabriqué détergent, un pré-produit de lavage produit par séchage par pulvérisation, et le cas échéant par compactage ultérieur consécutif ou son mélange avec d'autres constituants de produits de lavage en particulier non séchables par pulvérisation.
7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que comme préparation détergente préfabriquée on met en oeuvre un pré-produit d'agent de lavage ou son produit de mélange avec d'autres constituants de produits de lavage fabriqué par compression en forme de filament d'un pré-mélange homogène, qui peut être produit éventuellement en ajoutant un agent de plastification par l'intermédiaire de moules perforés, qui possèdent de préférence une largeur d'ouverture de 0,5 à 5 mm, ensuite broyage de l'extrudat à l'aide d'un dispositif de découpage et traitement consécutif dans un appareil pour arrondir.
8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que le traitement avec le composant liquide ou solide, hydrophobe et/ou insoluble dans l'eau s'effectue dans l'appareil pour arrondir pour lequel de préférence un « Spheronizer » est mis en oeuvre.
9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le rapport en poids de l'agent tensioactif contenu dans la préparation détergente à l'agent de traitement s'élève de 10 : 1 à 200 : 1, en particulier de 30 : 1 à 120 : 1.
10. Produit de lavage ou de nettoyage solide, en granulé contenant :
 - de 5 à 40 % en poids d'agent tensioactif anionique,
 - de 1 à 20 % en poids d'agent tensioactif non ionique,
 - de 10 à 65 % en poids d'agent de structuration,
 - jusqu'à 35 % en poids, de préférence de 5 % en poids à 15 % en poids, de composant alcalin,
 - jusqu'à 15 % en poids, de préférence de 3 % en poids à 7 % en poids d'agent de co-structuration,
 - jusqu'à 40 % en poids, de préférence de 10 % en poids à 30 % en poids d'agent de blanchiment,
 - jusqu'à 15 % en poids, de préférence de 1 % en poids à 10 % en poids, d'activateur de blanchiment,
 - jusqu'à 20 % en poids de préférence de 2 % en poids à 10 % en poids, de silicate alcalin,
 - 0,1 à 10 % en poids d'au moins une substance choisie dans le groupe des inhibiteurs de mousse, des renforceurs de mousse des assouplissants textiles, des inhibiteurs de grisaille, des azurants optiques, des colorants, des agents de fixation, des agents de charge et,
 - de 1 à 20 % en poids d'eau,
- préparé selon le procédé conformément à l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il renferme sur la surface des grains, le composant liquide ou solide, hydrophobe et/ou insoluble dans l'eau en une quantité allant de 1 partie en poids pour 25 à 1200, en particulier de 100 à 1000 parties en poids de produit de lavage ou de nettoyage en granulé.
11. Produit selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il renferme :
 - de 5 à 35 % en poids d'agent tensioactif choisi dans le groupe des alkylbenzène sulfonates, des sulfates d'alcool gras, des éthersulfates d'alcool gras, des oléfinesulfonates, et/ou des sulfates d'ester d'alkyle d'acide gras,
 - de 1 à 15 % en poids d'agent tensioactif non ionique choisi dans le groupe des éthers d'alkylpolyéthylèneglycol,

des éthers de nonylphénolpolyéthylèneglycol et/ou des alkylpolyglycosides,

- de 20 à 50 % en poids de zéolite NaA,
 - jusqu'à 20 % en poids, de préférence de 5 % en poids à 15 % en poids, de carbonate alcalin,
 - jusqu'à 10 % en poids, de préférence de 3 % en poids à 7 % en poids, d'acide polycarboxylique,
 - de 13 % à 25 % en poids d'agent de blanchiment,
 - de 1 % à 10 % en poids d'activateur de blanchiment,
 - jusqu'à 6 % en poids, de préférence de 2 % en poids à 5 % en poids, de silicate alcalin,
 - de 0,1 à 3,5 % en poids d'inhibiteur de mousse et,
 - de 1 à 3 % en poids d'une ou plusieurs substances choisies dans le groupe des assouplissants pour textiles,
- des inhibiteurs de grisaille, des enzymes, des azurants optiques, des colorants, des parfums, des adjuvants de formulation ou des agents de fixation.

12. Produit détergent contenant au moins 12 % en poids, de préférence au moins 20 % en poids et en particulier de 40 % en poids à 85 % en poids, d'agent tensioactif anionique et le cas échéant de 1 % en poids à 40 % en poids, d'un agent tensioactif non ionique, en particulier en quantités telles que le rapport en poids de l'agent tensioactif anionique à l'agent tensioactif non ionique s'élève de 10 : 1 à 1 : 3, produit selon le procédé conformément à l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'

il renferme à la surface des grains, le composant liquide ou solide, hydrophobe et/ou insoluble dans l'eau en une quantité de 1 partie en poids pour 100 à 1000 parties en poids de pré-produit de produit de lavage.

13. Produit selon l'une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu'

il possède une densité apparente comprise entre 700 g/l et 1200 g/l, en particulier de 800 g/l à 1000 g/l.