【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和4年5月12日(2022.5.12)

【公開番号】特開2021-15890(P2021-15890A)
【公開日】令和3年2月12日(2021.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2021-006
【出願番号】特願2019-129734(P2019-129734)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ 35/24(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 35/34(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 51/00(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 51/30(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ 35/24
Ｈ０１Ｌ 35/34
Ｈ０１Ｌ 29/28 １００Ｚ
Ｈ０１Ｌ 29/28 ２２０Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和4年4月28日(2022.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
ビーカー３１０に表２のＳ１１０（一次処理）に示す第１の有機溶媒３２０を５０ｍＬ入れ、ＰＳＳがドープされたＰＥＤＯＴ水分散液３３０（Ｈｅｒａｅｕｓ　Ｃｌｅｖｉｏｓ ＰＨ１０００、水の比重０．９９７ｇ／ｃｍ^{3}、カウンターカチオンはＮａ$^{+}$である）を２ｍＬ、ビーカー内に注入し、表２に示す温度および時間、静置させた（図１のステップＳ１１０）。このようにしてゲル化膜３４０を得た。次いで、例１～例１２については、第１の有機溶媒３２０をビーカーから除去し、表２のＳ１２０（二次処理）に示す第２の有機溶媒３５０を２５ｍＬ追加し、表２に示す温度および時間、静置させた（図１のステップＳ１２０）。その後、第２の有機溶媒３５０を除去し、ゲルを取り出し、大気中、２５℃で、２４時間乾燥させた。このようにしてゲル化膜３６０を得た。