



MD 4018 F1 2010.02.28

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **4018** ⁽¹³⁾ **F1**
(51) Int. Cl.: *C09D 5/18* (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
B27K 3/16 (2006.01)
B27K 3/32 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2008 0249 (22) Data depozit: 2008.09.30	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2010.02.28, BOPI nr. 2/2010
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: SANDU Ion, RO; LUPAȘCU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU Ioan Gabriel, RO; BOȚAN Victor, MD; SANDU Andrei-Victor, RO; CIOCAN Adeline-Camelia, RO (73) Titular: INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	

(54) **Procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului vechi pus în operă**
(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la un procedeu de insecto-
fungicizare și ignifugare a lemnului vechi pus în
operă, cum ar fi icoane, catapetesme, strane, tăblii,
lambriuri, tavane și alte elemente structurale din
lemn natural sau policrom, utilizate în calitate de
ancadrame ornamentale.

Procedeu propus include aplicarea unui sistem
dispers compus pe baza unor componente obținute
separat, și anume: monohidrogenfosfat de amoniu,
alaun de aluminiu și amoniu, silicato-borat de
amoniu și soluție de alcool etilic absolut, conținând
uree, camfor și N-cetilpiridină, componentele fiind
luate în următorul raport, %:

monohidrogenfosfat de amoniu 15...20
alaun de aluminiu și amoniu 3...5

2
silicato-borat de amoniu 1...2
uree 0,2
camfor 0,8
N-cetilpiridină 0,5
alcool etilic absolut restul.
Sistemul dispers se aplică după stabilizarea și
condiționarea lui, și după curățarea suprafeței lem-
nului vechi prin imersiune, injectare sau sprayere.
Revendicări: 2

15

MD 4018 F1 2010.02.28

Descriere:

Invenția se referă la un procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului vechi pus în operă, cum ar fi icoane, catapetesme, strane, tăblii, lambriuri, tavane și alte elemente structurale din lemn natural sau policrom, utilizate în calitate de încadrăminte ornamentale.

5 Se știe că lemnul din cauza naturii sale organice reprezintă un material combustibil foarte vulnerabil la foc, scânteii sau corpuri încinse cu care intră în contact. Lemnul odată aprins arde și întreține arderea, chiar și în condiții închise, în spații mici și la concentrații reduse de aer. De asemenea, datorită rezervelor de substanțe nutritive din țesuturile de parenchim, lemnul poate fi deteriorat și degradat până la colaps prin acțiunea unor microorganisme, prin procese de biodeteriorare și biodegradare.

10 Este cunoscut un procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului, care constă mai întâi în tratare insectofungică, apoi ignifugă, prin injectare sau imersie în masa lemnului a unui sistem dispers coloidal hidroalcoolic pe bază de silicat de sodiu, fosfat acid de diamoniu, borax, sulfat dublu de aluminiu și amoniu, fluorură de sodiu, cuproxan, γ -hexaclorociclohexan, după care se aplică prin peliculizare al doilea sistem dispers coloidal apos pe bază de borax, silicat de sodiu, fosfat acid de diamoniu și urelit sau corboximetilceluloză, sare de sodiu sau de amoniu [1].

15 Este cunoscut un procedeu de insectofungicizare a lemnului în care se folosesc de asemenea două sisteme organice: unul aplicat prin imersie sau injectare, sub formă de soluție alcoolică sau white-spirit pe bază de propolis, rășină de brad sau molid și naftenat de argint, iar cealaltă prin peliculizare sub formă de soluție de petrol roșu de Câmpeni, ulei siliconic și clor trimetilsiloxan [2].

20 Aceste procedee au o serie de dezavantaje: un număr mare de componenți atât pentru tratamentele în faza de volum a lemnului, cât și a celor de suprafață, iar peliculele rezultate sunt neuniforme, cu lavabilitate ușoară, rezistență mică la exudat, durată scurtă de acțiune (sub 5 ani), din care cauză este necesară reînignifugarea periodică.

25 Problema pe care o rezolvă invenția constă în elaborarea unui procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului cu utilizarea unor sisteme sinergice, ecologice, ce conțin două grupe de substanțe, una pe bază de săruri duble, congruenți micști de amoniu și alta pe bază de cetazol, ca antimicotic, iar ca dispersant uree și camfor, care să dea dilatări sau contrageri și care să ofere o lungă durată de acțiune, cu efect multiplu de insectofungicizare și ignifugare.

30 Procedul propus include aplicarea unui sistem dispers compus pe baza unor componente obținute separat, și anume: monohidrogenfosfat de amoniu, alaun de aluminiu și amoniu, silicato-borat de amoniu și soluție de alcool etilic absolut, conținând uree, camfor și N-cetilpiridină, componentele fiind luate în următorul raport, %:

35	monohidrogenfosfat de amoniu	15...20
	alaun de aluminiu și amoniu	3...5
	silicato-borat de amoniu	1...2
	uree	0,2
	camfor	0,8
	N-cetilpiridină	0,5
40	alcool etilic absolut	restul.

Sistemul dispers se aplică după stabilizarea și condiționarea lui și după curățarea suprafeței lemnului vechi prin imersiune, injectare sau sprayere.

Invenția prezintă o serie de avantaje față de procedeele cunoscute, și anume:

- permite prezervarea activă a lemnului vechi, natur sau policrom, cu un efect cumulativ de insectofungicizare și ignifugare;
- nu denaturează patina și nici nu dă abateri sau deplasări cromatice;
- realizează o stabilizare microstructurală și dimensională a lemnului, deci nu produce modificări structurale și nici dimensionale;
- nu afectează domeniul normal de variație a echilibrului hidric, oricare ar fi regimul climatic de păstrare/etalară;
- asigură o retenție bună și un efect de durată al principiilor active;
- are o acțiune eficientă pentru o durată de minimum 50 ani;
- se poate aplica la toate tipurile de obiecte sau elemente componente din lemn, indiferent de vechime, stare de conservare, complexitate structurală, mediu climatic de păstrare, natura materialelor aflate în contact etc;

- componentele oferă o acțiune sinergică și ecologică deosebită;
- permite protecția printr-un peliculogen nanostructurat, cu rol de consolidant prin liere pentru structurile superficiale ale lemnului fragilizat și degradat chimic sau biochimic, și care are și rol estetic.

Exemplu de realizare a invenției.

60 Conform procedului revendicat se folosește un sistem microdispers, care se aplică prin imersie, spray, pensulare sau injectare, în funcție de cazistica stării de conservare, vechime, valoare patrimonială, de tipologia și complexitatea structurală a elementului din lemn ce urmează a fi tratat.

65 Ca mediu, componenți utili cu activități specifice pentru cele două funcții, insectofungică și ignifugă, se folosesc o serie de substanțe anorganice și organice, de tipul reactivelor comune de sinteză cu gradul de puritate mediu (tehnice sau pentru analiză).

MD 4018 F1 2010.02.28

4

Astfel, sistemul microdispers pe bază de alcool absolut, folosește alaun de Al(III) și amoniu, silicato-boratul de amoniu și monohidrogenfosfatul de amoniu, proaspăt preparate din reactivi comune, cum ar fi: sulfatul de aluminiu, sulfatul de amoniu, monohidrogenfosfatul de amoniu, silicatul de sodiu, boratul de sodiu și clorura de amoniu, ureea, camforul și N-cetilpiridina sau cetazolul.

5 În acest sens se dizolvă mai întâi în alcool etilic absolut agenții de dispersare ureea și camforul, în proporție de 0,2% - primul și 0,8% - al doilea, după care se dispersează, la o agitare continuă de 120 rot/min, timp de 5...10 min, cetazolul (N-cetilpiridină) în proporție de 0,5%. După omogenizare se adaugă la o agitare continuă de 240 rot/min, timp de 10...20 min în proporție de 15...20% monohidrogenfosfatul de amoniu, 3...5% alaunul de Al(III) și amoniu, și 1...2% silicato-boratul de amoniu, proaspăt preparați.

10 Se prepară mai întâi amestecul stoechiometric începând de la sulfatul de aluminiu și sulfat de amoniu în sistem apos, când prin recristalizare, prin evaporare în timp ce se obține alaunul de Al(III) și amoniu. Acesta se macină fin, se sitează și se amestecă în raport de 1:5 cu monohidrogenfosfat de amoniu, fin adăugat. Amestecul se dispersează în soluția alcoolică ce conține agenții de dispersare în raportul prezentat mai sus. Aceste componente au rolul atât de mordantant, cât și ca ignifugant.

15 Silicatul și tetraboratul de sodiu luate în raport molar 4:1 se diluează în soluție alcoolică, se tratează stoechiometric cu clorură de amoniu (fiecărui cation de sodiu să-i corespundă unul de amoniu). Sistemul se lasă pentru recristalizare la rece, când se obține silicato-boratul de amoniu, care se separă prin decantare și se redispersează alături de alaunul de Al(III) și amoniu, și monohidrogenfosfatul de amoniu în soluție alcoolică ce conține agenții de dispersare în raportul prezentat mai sus. Acest component este totodată ignifugant și insectofungic.

20 Ceilalți componenți se folosesc în forma reactivelor comune procurate din rețeaua de comerț. Dintre acestea un rol aparte îl are cetazolul, a cărui prezență are un efect sinergic deosebit. Astfel, în condițiile unui atac fungic de suprafață, mai ales în cazurile cu structuri policrome, pentru sistemul alcoolic se utilizează soluții alcoolice de cetazol 0,5%. Cetazolul, de fapt N-cetilpiridina are un rol fungic și asemenea taninului are o mare capacitate de udare în optimizarea reologică a dispersiilor organice.

25 În tabel sunt prezentate caracteristicile fizico-chimice ale celor două sisteme.

Caracteristicile fizico-chimice ale sistemului dispers

30

Sistemul dispers	Caracteristica					
	Viscozitatea, (cP)	Greutatea specifică, (g/cm ³)	pH-ul	Indicele de aciditate, (mgKOH/g)	Culoarea	Mirosul
In alcool etilic absolut	21,5...32,0	1,18...1,45	7,5...8,5	-	Galben-pal	Înțepător

Aplicarea sistemului dispers se face după stabilizarea și condiționarea lui microstructurală.

35 Condiționarea are în atenție faptul că în urma obținerii unele componente nu sunt compatibile la amestecare, iar în procesul dispersării lor, acestea trebuie adăugate în prezența unor aditivi, într-o anumită ordine, care să permită o omogenizare și stabilizare optimă a componenților. Condiționarea se realizează plecând de la concentrațiile ridicate în componenți, la limita care să confere o stabilitate înaltă microsistemului coloidal și care se păstrează în butelii de sticlă sau metalice închise ermetic. La utilizare produsul va fi diluat conform aplicației, care se va desfășura în funcție de o serie de variabile: starea de conservare, esența, complexitatea elementului structural, vechimea, valoarea patrimonială, naturală și agresivitatea agenților exogeni.

40 Așadar, aplicarea se va efectua în funcție de cazuistica elementului operant. În acest caz, o primă etapă are în atenție separarea elementelor din lemn pe tipodimensiuni sau pe complexități structural-funcționale, pe nivele de conservare, pe esențe și pe tipuri de medii de păstrare.

45 După această etapă urmează pregătirea elementelor și curățarea suprafețelor active din lemn vechi pus în operă, urmând aplicarea sistemului sumativ, când, de obicei se recomandă imersia sau injectarea, dar pentru unele elemente cu structuri complexe și gabarite mari se poate aplica prin pensulare sau spray după aplicare se recomandă blocarea sau stabilizarea soluției organice în faza de volum a materialului lemnos. În urma tratamentului aplicat prin imersie, injectare sau întindere în strat subțire se are în atenție stabilizarea și uniformizarea peliculelor de suprafață, în vederea păstrării patinei și obținerii efectului estetic scontat.

50 Sistemele disperse se livrează în recipiente din PET, PVC sau sticlă, cu un volum de 0,5; 1,0; 5,0 sau 10,0 litri, închise ermetic și etichetate corespunzător, sub formă concentrată sau diluată.

55 Dacă timpul de staționare nu este prea îndelungat, soluțiile după diluție se pot utiliza ca atare. Dacă timpul este mai mare, se indică omogenizarea prin agitare și apoi diluția.

Marcarea ambalajelor se face cu marca de fabrică, denumirea, standardul de firmă, numărul locului, masa brută, masa netă și compoziția.

Depozitarea se face în încăperi curate, fără precauții speciale de temperatură, umiditate și luminozitate, cu menținerea că soluția I trebuie ferită de surse de căldură.

MD 4018 F1 2010.02.28

5

Transportarea se va efectua cu respectarea normelor de manevrare a ambalajelor ce conțin lichide viscoase inflamabile.

Produsele se încadrează în grupa III de toxicitate.

5 Produsele se vor livra sub formă de sisteme disperse organice multicomponente, care nu afectează polimeromiile, realizează procese sinergice în consolidare, au o acțiune insectofungică și în gnifugă.

Etapele de implementare a procedurii

Pregătirea soluțiilor

În funcție de cazuistică sau analiză de caz prestabilită, soluțiile se diluează corespunzător cerințelor și înainte de aplicare se omogenizează separat.

10 Pregătirea suprafețelor și a elementelor structurale din lemn

Elementele structurale sau piesele din lemn vechi, mai întâi sunt igienizate prin operații ce respectă principiile conservării integrale, după care se face reîntregirea sau completarea lipsurilor de material lemnos. În aceste operațiuni se va avea grijă de a nu afecta patina.

Aplicarea sistemului dispers sumativ

15 Se indică pentru eficiență imersia sau injectarea, iar în cazurile structurilor din lemn cu profiluri complexe și gabarite mari, se utilizează pensularea sau sprayerea.

Controlul și remedierea deficiențelor de aplicare

Prin analiza vizuală directă sau cu ajutorul unei lupe se urmărește continuarea și uniformitatea tratamentului.

20 În condițiile prezenței unor deficiențe de tratare se face o reaplicare a tratamentului, iar pentru remedierea orificiilor și a galeriilor superficiale, se execută chituirii cu materiale specifice compatibile, de tip polimeric sau rășini naturale.

Monitorizarea comportării tratamentului

25 Se efectuează pentru o perioadă de 6 luni până la un an, la intervale de 7 zile, când se studiază comportarea tratamentului, prin analiza vizuală cu ajutorul lupei sau în cazul polimeromiilor - prin colorimetrie de reflexie.

30

(57) Revendicări:

1. Procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului vechi pus în operă, care include aplicarea unui sistem dispers compus pe baza unor componente obținute separat, și anume: monohidrogenfosfat de amoniu, alaun de aluminiu și amoniu, silicato-borat de amoniu și soluție de alcool etilic absolut, conținând uree, camfor și N-cetilpiridină, componentele fiind luate în următorul raport, %:

35

monohidrogenfosfat de amoniu	15...20
alaun de aluminiu și amoniu	3...5
silicato-borat de amoniu	1...2
uree	0,2
camfor	0,8
N-cetilpiridină	0,5
alcool etilic absolut	restul.

40

45

2. Procedeu conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** sistemul dispers se aplică după stabilizarea și condiționarea lui, și după curățarea suprafeței lemnului vechi prin imersiune, injectare sau sprayere.

50

(56) Referințe bibliografice:

1. RO120975 B1 2006.10.30
2. RO111667 B1 1996.12.30

Șef Secție:

GROSU Petru

Examinator:

BAZARENCO Tatiana

Redactor:

UNGUREANU Mihail

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2008 0249		
(22) Data depozit: 2008.09.30		
(51) : Int. Cl.: C09D 5/18 (2006.01); C09D 5/14 (2006.01); B27K 3/16 (2006.01); B27K 3/32 (2006.01); B27K 3/52 (2006.01) Titlul : Procedeu de insectofungicizare și ignifugare a lemnului vechi pus în operă (71) Solicitantul : INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD Termeni caracteristici : insectofungicizare, ignifugare lemnul vechi pus în operă, sistem dispers, monohidrogenfosfat de amoniu, alaun de aluminiu și amoniu, silicato-borat de amoniu, soluție de alcool etilic absolut, conținând uree, camfor și N-cetilpiridină		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl. Int. Cl.: C09D 5/18 (2006.01); C09D 5/14 (2006.01); B27K 3/16 (2006.01); B27K 3/32 (2006.01); B27K 3/52 (2006.01)		
(MD, EA, SU, inclusiv și colecția „nepublică”)MD 1993-2009; EA 1996-2009; SU-colecția BRTȘ		
II. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	DE 1277548 B 1968.09.12	1
A	FR 2383223 A1 1978.10.06	1
A	UA 8963U 2005.08.15	1
A	CN 1663394 A 2005.06.23	1
A	GR 3019383 T 1996.06.30	1
A	RO 120975 B1 2006.10.30	1
A	RO 108326 B1 1994.04.28	1
☐ Documentele următoare sunt indicate în continuare a rubricii II		☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria care conține baza invenției
E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate, poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă		& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării		2009.12.01
Examinatorul		Bazarenco Tatiana

736 / FC / 05.0 / A / 3 / I /

ANEXĂ

RAPORT DE DOCUMENTARE

Informația referitoare la brevete paralele		(21) Nr depozit:	
Date de identificare ale documentelor citate in raport	Data publicării	Brevete paralele	Data publicării
1	2	3	4