



MD 346 Z 2011.10.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **346** ⁽¹³⁾ **Z**

(51) Int.Cl: *C23C 26/00* (2006.01)
C10M 125/00 (2006.01)
C23C 30/00 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
C10M 103/06 (2006.01)
C10N 40/22 (2006.01)
C10M 117/02 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ**

(21) Nr. depozit: s 2010 0122 (22) Data depozit: 2010.07.12	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2011.03.31, BOPI nr. 3/2011
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; SCATICAILOV Sergiu, MD; STINGACI Ion, MD; MARDARI Alexandru, MD; PEREU Eugen, MD; BOTNARI Vlad, MD (73) Titular: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD	

(54) **Procedeu de durificare a dinților angrenajului conic sau precesional**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la construcția de mașini,
în special la procedee de durificare a dinților
angrenajului conic sau precesional.

Procedeu de durificare a dinților angrenajului conic sau precesional include pregătirea prealabilă a suprafeței angrenajului cu o sculă în formă de perie metalică cu formarea unui microrelief, debitarea simultană în zona de contact al periei metalice cu suprafața angrenajului a lichidului de ungere-răcire (LUR), după care se efectuează rularea suprafeței angrenajului cu o sculă cu bile și/sau role. Sculele sus-menționate execută mișcări rotative, sfero-spațiale și oscilatorii, perpendiculare axelor sale, iar LUR conține clorură de cupru,

2
sulfat de cupru, acetamidă, uree, acid stearic,
5 apă distilată, glicerină pură și disulfură de
molibden în următorul raport al compo-
nentelor, % de masă:

10	clorură de cupru	3...12
	sulfat de cupru	2...16
	acetamidă	4...10
	uree	0,25...1,0
	acid stearic	2,5...25
15	apă distilată	0,5...1,0
	glicerină pură	1...2
	disulfură de molibden	restul.
	Revendicări: 3	
	Figuri: 6	

MD 346 Z 2011.10.31

(54) Process for hardening the teeth of bevel or precession gears

(57) Abstract:

1
The present invention relates to mechanical engineering, in particular to processes for hardening the teeth of bevel or precession gears.

The process for hardening the teeth of bevel or precession gears includes the preliminary preparation of the gear surface with a tool in the form of a metal brush with the formation of a microrelief, the simultaneous feed into the zone of contact of the metal brush with the gear surface of the lubricoolant fluid (LCF), after which is carried out knurling of the gear surface with a tool with balls and/or rollers. The above-mentioned instruments execute rotational, spatial-spherical and oscillating movements, perpen-

2
dicular to their axes, and LCF contains copper chloride, copper sulphate, acetamide, urea, stearic acid, distilled water, pure glycerin and molybdenum disulphide in the following component ratio, mass %:

5	copper chloride	3...12
10	copper sulphate	2...16
	acetamide	4...10
	urea	0.25...1.0
	stearic acid	2.5...25
15	distilled water	0.5...1.0
	pure glycerin	1...2
	molybdenum disulphide	the rest.

Claims: 3
Fig.: 6

(54) Способ упрочнения зубьев конической или прецессионной зубчатой передачи

(57) Реферат:

1
Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам упрочнения зубьев конической или прецессионной зубчатой передачи.

Способ упрочнения зубьев конической или прецессионной зубчатой передачи включает предварительную подготовку поверхности зубчатой передачи инструментом в виде металлической щетки с формированием микрорельефа, одновременную подачу в зону контакта металлической щетки с поверхностью зубчатой передачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), после которой производят накатку поверхности зубчатой передачи инструментом с шариками и/или роликами. Вышеупомянутые инструменты выполняют вращательные, пространст-

2
венно-сферические и осциллирующие движения, перпендикулярные своим осям, а СОЖ содержит хлорид меди, сульфат меди, ацетамид, мочевины, стеариновую кислоту, дистиллированную воду, глицерин чистый и дисульфид молибдена в следующем соотношении компонентов, масс. %:

5	хлорид меди	3...12
10	сульфат меди	2...16
	ацетамид	4...10
	мочевина	0,25...1,0
	стеариновая кислота	2,5...25
	дистиллированная вода	0,5...1,0
15	глицерин, чистый	1...2
	дисульфид молибдена	остальное.

П. формулы: 3
Фиг.: 6

Descriere:

Invenția se referă la construcția de mașini, în special la procedee de durificare a dinților angrenajului conic sau precesional.

Este cunoscut procedeul de durificare a pieselor cu aplicare concomitentă a acoperirilor compoziționale, în special a sulfurilor de molibden pe suprafețele conjugate cu contact rostogolire-alunecare sau frecare-alunecare, care include aplicarea substratului de cupru prin frecare într-un mediu de glicerină cu aplicarea ulterioară a unui strat de galiu [1].

Dezavantajul acestui procedeu constă în complexitatea tehnologiei, care include obținerea unui substrat de cupru cu prelucrarea suprafeței prin frecare cu o probă din bronz cu productivitate unică, mai ales pentru piese mari, și imposibilitatea de a fi utilizat pentru angrenajele roților dințate.

De asemenea este cunoscut procedeul de durificare a suprafeței metalului cu aplicarea acoperirilor cu lichid de ungere-răcire (LUR) pe o suprafață prealabil prelucrată mecanic cu deformarea plastică ulterioară a suprafeței (DPS). În acest procedeu depunerea cuprului are loc prin metoda de contact cu soluția LUR: deplasarea ionilor de cupru din soluția cu metal în baza oțelului, care se realizează fără cheltuieli energetice prin aplicarea simplă a soluției pe suprafața prelucrată [2].

Dezavantajul procedurii dat constă în rezistența la uzură scăzută a suprafețelor prelucrate cu DPS, care depinde de aderența cuprului depus prin frecare pe un strat de oțel cu fisuri și crăpături. La majorarea grosimii acoperirii aderența se micșorează și provoacă uzura sporită a sculei, micșorând durata de funcționare a piesei.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în extinderea posibilităților tehnologice prin durificarea dinților angrenajului conic sau precesional, majorarea randamentului și rezistenței la uzură a transmisiei.

Problema se soluționează prin aceea că procedeul de durificare a dinților angrenajului conic sau precesional include pregătirea prealabilă a suprafeței angrenajului cu o sculă în formă de perie metalică cu formarea unui microrelief, debitarea simultană în zona de contact al periei metalice cu suprafața angrenajului a lichidului de ungere-răcire, după care se efectuează rularea suprafeței angrenajului cu o sculă cu bile și/sau role. Sculele sus-menționate execută mișcări rotative, sfero-spațiale și oscilatorii, perpendiculare axelor sale, iar LUR conține clorură de cupru, sulfat de cupru, acetamidă, uree, acid stearic, apă distilată, glicerină pură și disulfură de molibden în următorul raport al componentelor, % de masă:

clorură de cupru	3...12
sulfat de cupru	2...16
acetamidă	4...10
uree	0,25...1,0
acid stearic	2,5...25
apă distilată	0,5...1,0
glicerină pură	1...2
disulfură de molibden	restul.

Procedeul propus conține două faze principale. Prima fază include pregătirea prealabilă (durcizare și curățire) a suprafeței angrenajului cu o sculă în formă de perie metalică rotativă, cu care se activează stratul exterior al metalului, se formează tensiuni remanente favorabile, se optimizează rugozitatea suprafeței angrenajului. În faza a doua în zona de contact a periei metalice cu suprafața angrenajului se introduce LUR cu compoziția indicată, după care se efectuează rularea suprafeței angrenajului cu o sculă cu bile și/sau role. Sculele execută mișcări rotative, sfero-spațiale și oscilatorii, perpendiculare axelor sale. Totodată modificarea excentricității sculei în formă de perie metalică față de axa sa conduce la modificarea condițiilor de durcizare și suplimentar are loc activarea procesului de formare a acoperirii. Mărimea și periodicitatea oscilării se optimizează în funcție de proprietățile metalului piesei, condițiile de exploatare, precum și gradul de durcizare.

Invenția se explică prin desenele din fig. 1-6, care reprezintă:

- fig. 1, dispozitivul de realizare a procedurii, vedere generală;
- fig. 2, dispozitivul de realizare a procedurii, vederea A-A;
- fig. 3, scula în formă de perie metalică, vederea B;
- fig. 4, scula cu role;
- fig. 5, scula cu bile;
- fig. 6, variante de amplasare a bilelor.

Pentru realizarea procedurii propus poate fi utilizat dispozitivul, care conține corp 1 cu un element de reazem executat în formă de semicilindru pentru rezemarea lui în lăcașul mașinii-unelte, traversă 2, fixată prin intermediul șuruburilor de corpul 1, arbore-manivelă 3, balansieră 4. Balansiera 4 este fixată pe un braț reglabil 5. Așezarea simetrică a brațului se asigură prin intermediul unei pene prismatice 6. Pentru ca scula 7 împreună cu mecanismul de acționare să se regleze la unghiul necesar ($\beta + \delta$), brațul 5 poate să se rotească în jurul unui știft 8, variind mărimea unghiului ($\beta + \delta$) între planul format de axele X, Y, Z și traiectoria deplasării sculei.

Axele fixă și mobilă ale arborelui-manivelă 3 se intersectează într-un punct (centrul mișcării sfero-spațiale), amplasat pe axa angrenajului 9. Balansiera 4 are o legătură cinematică cu sistemul mobil de coordonate OX₁Y₁Z₁, iar corpul 1 - cu sistemul de coordonate fix OXYZ. În același timp axa arborelui-manivelă 3 coincide cu axa Z₁, iar axa de rotație a angrenajului 9 - cu axa Z.

La rotirea arborelui-manivelă 3, balansierei 4 și sculei 7 li se comunică o mișcare oscilantă în jurul centrului mișcării sfero-spațiale O - punctului de intersecție a axelor fixe și mobile ale arborelui-manivelă 3. Totodată sculei 7 i se comunică o deplasare (intermitentă sau rapidă) cu ajutorul mecanismului cu șurub 10. Mecanismul cu șurub 10 (poate fi hidraulic sau pneumatic), la rândul său, deplasează căruciorul 11. Pentru o deplasare rectilinie corectă căruciorul 11 conține ghidaje.

Balansiera 4 nu se rotește în jurul axei sale geometrice proprii, execută doar oscilații în jurul axei Y a sistemului de coordonate fix OXYZ cu unghiul Θ . Aceasta se asigură prin blocarea balansierei cu ajutorul mecanismului de legătură cinematică 12, care comunică sculei o mișcare auxiliară, descrisă de unghiurile lui Euler Θ și ψ .

Modificarea unghiului ($\beta + \delta$) de înclinare a sculei se asigură prin rotirea tubului filetat 13, care permite modificarea deplasării unghiulare a căruciorului 11.

Angrenajul 9 este așezat în dispozitivul de prindere pe masa 15 a mașinii-unelte și este pus în mișcare de rotație V₁ coordonată de mișcarea oscilatorie a sculei 7 realizată de brațul 5. Scula 7 capătă și o mișcare de rotație de la un mecanism de acționare autonom. Mecanismul de acționare autonom asigură rotația sculei 7 la o viteză $V \geq 10$ m/s în direcție inversă față de rotația angrenajului 9. Scula 7 este executată în formă de perie metalică din fire metalice cu un diametru de 0,125...0,254 mm, lungimea firelor 20...36 mm, coeficientul densității firelor 0,1...0,2. După prelucrarea prealabilă a suprafeței angrenajului cu scula 7 printr-un furtun 16 LUR se transportă la suprafața angrenajului prelucrat. Excentricitatea se obține prin instalarea sculei 7 pe dornul 17.

Formarea acoperirii are loc în procesul de interacțiune a componentelor LUR și a acțiunii firelor sculei 7, prin restabilirea și depunerea ionilor de cupru pe suprafața prelucrată a angrenajului. Totodată se formează un substrat de difuzie „fier-cupru”, ce asigură o fiabilitate înaltă de priză a lui cu baza, iar componentele dizolvabile (pulberi înalt dispersabile) completează uniform volumul legăturii metalice a acoperirii, care devine compozită. Oscilarea cu comprimare a sculei în formă de perie metalică permite de a îmbunătăți distribuția pulberii metalice în acoperire, iar varierea componenței pulberilor înalt dispersate permite de a dirija cu proprietățile fizico-mecanice ale acoperirilor. Comprimarea firelor periei (excentricitatea) variază între 0,1...5,0 mm, la un diametru al firului de 0,125...0,254 mm, coeficientul densității firelor în perie 0,1...0,2 mm, la o lungime a firelor de 20...36 mm, viteza de prelucrare $V > 10...35$ m/s, periodicitatea modificării strângerii (firelor de suprafață) 0,25...2 s, timpul prelucrării unității lungimii 10...30 s.

Soluția tehnică propusă este confirmată prin cercetări experimentale, care atestă eficacitatea și ameliorarea proprietăților de antifricțiune ale suprafețelor protejate, sporirea rezistenței la uzură. În urma cercetărilor acoperirilor s-au verificat mai multe componente ale

pulberilor înalt dispersate ale metalelor (cupru, nichel, zinc, molibden). Componenta compoziției în soluție în % este prezentată mai sus.

Compoziția LUR utilizată în procedeul propus a fost pregătită în felul următor. Cantitatea necesară de clorură de cupru se dizolvă în apă, soluția obținută se încălzește până la 55...85 °C și în ea consecutiv se adaugă restul componentelor la amestecare continuă și adăugarea glicerinei încălzite.

Microduritatea acoperirii s-a determinat după o metodică standardizată pe microdurimetru PMT-3, rezistența la gripare și proprietățile de antiuzură pe o mașină tribologică frontală la o presiune specifică de 7,5 MPa și o viteză medie de alunecare $V \approx 10$ m/min. Cercetările au arătat că acoperirea cu compoziția LUR propusă sporește rezistența la uzură a suprafețelor prelucrate cu 15...30%, iar rezistența la gripare de 1,2..2 ori față de cea mai apropiată soluție.

Rezultatul tehnic constă în sporirea randamentului și îmbunătățirea proprietăților de exploatare a angrenajelor cu acoperiri.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. RU 2138579 C1 1999.09.27
2. RU 2195516 C1 2001.01.20

(57) Revendicări:

1. Procedeul de durificare a dinților angrenajului conic sau precesional, care include pregătirea prealabilă a suprafeței angrenajului cu o sculă în formă de perie metalică cu formarea unui microrelief, debitarea simultană în zona de contact al periei metalice cu suprafața angrenajului a lichidului de ungere-răcire (LUR), după care se efectuează rularea suprafeței angrenajului cu o sculă cu bile și/sau role, totodată sculele sus-menționate execută mișcări rotative, sfero-spațiale și oscilatorii, perpendiculare axelor sale, iar LUR conține clorură de cupru, sulfat de cupru, acetamidă, uree, acid stearic, apă distilată, glicerină pură și disulfură de molibden în următorul raport al componentelor, % de masă:

clorură de cupru	3...12
sulfat de cupru	2...16
acetamidă	4...10
uree	0,25...1,0
acid stearic	2,5...25
apă distilată	0,5...1,0
glicerină pură	1...2
disulfură de molibden	restul.

2. Procedeul, conform revendicării 1, în care sculele sus-menționate sunt amplasate în același plan și vin în contact permanent cu suprafața angrenajului.

3. Procedeul, conform revendicării 1, în care sculele sus-menționate vin în contact consecutiv cu suprafața angrenajului.

Șef Secție:

SĂU Tatiana

Examinator:

ANDREEVA Svetlana

Redactor:

CANȚER Svetlana




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: s 2010 0122		
(22) Data depozit: 2010.07.12		
(54) Titlul: Procedeu de netezire a dinților angrenajului conic sau precesional cu o acoperire simultană cu un strat de protecție a suprafeței angrenajului		
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD		
(51) (Int.Cl): Int. Cl.: C23C 26/00 (2006.01) C23C 30/00 (2006.01)		
II. Condiții de unitate a invenției: ☐ satisface Note:		
III.Revendicări: claritatea, susținerea de descriere Note: ☐ satisface		
IV. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare)		
MD (Documentare Invenții (inclusiv cereri nepublicate)) -		
EA, CIS (Eapatis) –		
V. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
VI. Documente considerate a fi relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate

* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată	
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet	
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție	
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete	
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri	
Data finalizării documentării		
Examinator ANDREEVA Svetlana		

AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: s 2010 0122 (22) Data depozit: 2010.07.12 (54) Titlul: Procedeu de durificare a dinților angrenajului conic sau precesional (71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (51) (Int.Cl): Int. Cl.: C23C 26/00 (2006.01) C23C 30/00 (2006.01) C10M 103/06 (2006.01) C10M 117/02 (2006.01) C10M 125/00 (2006.01) C10M 169/04 (2006.01) C10N 40/22 (2006.01)		
II. Condiții de unitate a invenției: ☐ satisface		
III. Revendicări: claritatea, susținerea de descriere ☐ satisface		
IV. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare)		
MD (Documentare Invenții (inclusiv cereri nepublicate)) -C23C 26/00, C23C 30/00, C10M 103/06, C10M 117/02, C10M 125/00, C10M 169/04, C10N 40/22, procedeu de durificare a dinților angrenajului conic, lichid de ungere răcire EA, CIS (Eapatis) – C23C 26/00, C23C 30/00, C10M 103/06, C10M 117/02, C10M 125/00, C10M 169/04, C10N 40/22, способ AND упрочнения AND зубьев AND зубчатой AND передачи, смазочно-охлаждающая AND жидкость		
V. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
VI. Documente considerate a fi relevante		
Categorია*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	a 2010 0051	1-3
A	s 2010 0123	1-3
A	MD 2674 C2 2004.06.30	1-3
A	MD 2791 C2 2005.04.30	1-3
A	MD 3533 B2 2007.05.31	1-3
A	MD 3560G2 2008.04.30	1-3
A	RU 2099396 C1 1997.12.20	1-3
A	RU 2103329 C1 1998.01.27	1-3
A,D,C	RU 2138579 C1 1999.09.27	1-3
A,D	RU 2195516 C1 2001.01.20	1-3