

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4004820号  
(P4004820)

(45) 発行日 平成19年11月7日(2007.11.7)

(24) 登録日 平成19年8月31日(2007.8.31)

(51) Int.C1.

F 1

G03F 7/039 (2006.01)

G03F 7/039 601

G03F 7/004 (2006.01)

G03F 7/004 501

H01L 21/027 (2006.01)

H01L 21/30 502 R

請求項の数 7 (全 187 頁)

(21) 出願番号 特願2002-60583 (P2002-60583)  
 (22) 出願日 平成14年3月6日 (2002.3.6)  
 (65) 公開番号 特開2003-177537 (P2003-177537A)  
 (43) 公開日 平成15年6月27日 (2003.6.27)  
 審査請求日 平成16年5月14日 (2004.5.14)  
 (31) 優先権主張番号 特願2001-305364 (P2001-305364)  
 (32) 優先日 平成13年10月1日 (2001.10.1)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 306037311  
 富士フィルム株式会社  
 東京都港区西麻布2丁目26番30号  
 (74) 代理人 100105647  
 弁理士 小栗 昌平  
 (74) 代理人 100105474  
 弁理士 本多 弘徳  
 (74) 代理人 100108589  
 弁理士 市川 利光  
 (74) 代理人 100115107  
 弁理士 高松 猛  
 (74) 代理人 100132986  
 弁理士 矢澤 清純

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

(a) 下記一般式(I)で示される構造単位及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、



(b) 活性放射線の照射により酸を発生する化合物、

(c) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物、及び

(d) 環状アミン化合物、

を含有し、かつレジスト組成物中に不純物として含まれる酸の含有量が500 ppm以下であることを特徴とするポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

## 【化1】




式(I)及び(III)中、R21は水素原子又はメチル基を表し、R23は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アシル基又はアシロキシ基を表

10

20

す。nは1～3の整数を表す。Wは下記一般式(X)で示される基を表す。

【化2】



式(X)中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数1～4のアルキル基を表し、Wは2価の有機基を表し、R<sub>3</sub>は総炭素数11～20の置換基を有してもよいアルキル基、総炭素数11～30の置換基を有してもよいアリール基、総炭素数12～30の置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

10

【請求項2】

(a) 下記一般式(I)で示される構造単位及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、


(b) 活性放射線の照射により酸を発生する化合物、

(d) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物、及び

(f) フッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤又はその両方、

を含有し、かつレジスト組成物中に不純物として含まれる酸の含有量が500 ppm以下であることを特徴とするポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。


【化3】



式(I)及び(III)中、R<sub>21</sub>は水素原子又はメチル基を表し、R<sub>23</sub>は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アシル基又はアシロキシ基を表す。nは1～3の整数を表す。Wは下記一般式(X)で示される基を表す。

30

【化4】



式(X)中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数1～4のアルキル基を表し、Wは2価の有機基を表し、R<sub>3</sub>は総炭素数11～20の置換基を有してもよいアルキル基、総炭素数11～30の置換基を有してもよいアリール基、総炭素数12～30の置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

40

【請求項3】

上記一般式(X)において、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>の少なくとも何れかが炭素数1～4の直鎖又は分岐のアルキル基であることを特徴とする、請求項1または2に記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。


【請求項4】

上記(b)活性放射線の照射により酸を発生する化合物が、活性放射線の照射により、スルホン酸を発生する下記一般式(A-1)、(A-2)、(A-3)、(A-4)、(A-5)、(A-6)及び(A-7)で表される化合物のうち少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1～3のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジス

50


ト組成物。

【化5】



(A-1)

10



(A-2)


20

式(A-1)、(A-2)中、R<sub>1</sub>～R<sub>5</sub>は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、又は-S-R<sub>6</sub>基を示す。R<sub>6</sub>はアルキル基、又はアリール基を示す。

X<sup>-</sup>は、(a)直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1～12個のアルキルスルホン酸のアニオンで、その水素原子の一部又は全部をフッ素原子で置換されていても良い、又は(b)分岐状又は環状の炭素数8個以上のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも1個有するか、直鎖状、分岐状又は環状の炭素数4～7個のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有するか、直鎖状又は分岐状の炭素数1～3個のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも3個有するか、1～5個のハロゲン原子を有するか、若しくは直鎖状又は分岐状の炭素数1～10のエステル基を有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオン、を示す。

30


【化6】



10

式(A-3)中、 $R_7 \sim R_{10}$ は、同一でも異なっていてもよく、各々水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、又はハロゲン原子を示す。 $X^-$ は、上記と同義である。 $m$ 、 $n$ 、 $p$ 及び $q$ は、各々1～3の整数を示す。

【化7】




20

30

式(A-4)中、 $R_{11} \sim R_{13}$ は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又は-S-R<sub>6</sub>基を示す。R<sub>6</sub>、X<sup>-</sup>は上記と同義である。1、m及びnは、同じでも異なってもよく、1～3の整数を示す。1、m及びnが各々2又は3の場合、2～3個のR<sub>11</sub>～R<sub>13</sub>のうちの各々の2個が互いに結合して、炭素環、複素環又は芳香環を含む5～8個の元素から成る環を形成してもよい。

【化8】




10

式(A-5)中、 $R_{14} \sim R_{16}$ は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又は $-S-R_6$ 基を示す。 $R_6$ 、 $X^-$ は前記と同義である。1、m及びnは、同じでも異なってもよく、1～3の整数を示す。1、m及びnが各々2又は3の場合、2～3個の $R_{14} \sim R_{16}$ のうちの各々の2個が互いに結合して、炭素環、複素環又は芳香環を含む5～8個の元素から成る環を形成してもよい。

【化9】


20



30

式(A-6)中、Yは置換基を有していてもよい直鎖、分岐、環状アルキル基、置換されていてもよいアラルキル基、

## 【化10】



10

20

30

で表される基を示す（ $R_{31} \sim R_{51}$ は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、置換基を有していてもよい直鎖、分岐、環状アルキル基、アルコキシ基、アシリル基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アシロキシ基、アラルキル基もしくはアルコキシカルボニル基、又はホルミル基、ニトロ基、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、水酸基、もしくはシアノ基を示し、 $R_{31} \sim R_{35}$ 、 $R_{36} \sim R_{42}$ 及び $R_{43} \sim R_{51}$ はそれぞれの群のうちの2つが結合して炭素原子及び／又はヘテロ原子からなる5～8員環を形成してもよい）。また、Yは別のイミドスルホネート化合物の残基と結合していてもよい。

Xは置換基を有していてもよい直鎖、分岐アルケレン基、置換基を有していてもよくヘテロ原子を含んでいてもよい单環又は多環環状アルケレン基、置換されていてもよい直鎖、分岐アルケニレン基、置換されていてもよくヘテロ原子を含んでいてもよい单環又は多環環状アルケニレン基、置換されていてもよいアリーレン基、置換されていてもよいアラルケレン基を示す。また、Xは別のイミドスルホネート残基と結合していてもよい。





式(A-7)中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ は、同一でも異なっていてもよく、置換もしくは未置換のアリール基を示す。

## 【請求項5】

上記(b)活性放射線の照射により酸を発生する化合物が、活性放射線の照射により、スルホン酸を発生する下記一般式(PAG3)及び(PAG4)で表される化合物のうち少なくとも1種であることを特徴とする請求項1～3のいずれかのいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

40

## 【化11】



式中、 $\text{Ar}^1$ 、 $\text{Ar}^2$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。 $\text{R}^{203}$ 、 $\text{R}^{204}$ 、 $\text{R}^{205}$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。 $\text{Z}^-$ は、少なくとも1つのフッ素原子を有するスルホン酸アニオンを示す。

また $\text{R}^{203}$ 、 $\text{R}^{204}$ 、 $\text{R}^{205}$ のうちの2つおよび $\text{Ar}^1$ 、 $\text{Ar}^2$ はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

## 【請求項6】

更に、活性放射線の照射によりフッ素原子を含有しないスルホン酸を発生する化合物、及び、活性放射線の照射によりカルボン酸を発生する化合物の少なくともいずれかを含有することを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

## 【請求項7】

請求項1～6のいずれかに記載のレジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該ポジ型レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体集積回路素子、集積回路製造用マスク等の製造に用いるポジ型レジスト組成物に関するものである。

## 【0002】

## 【従来の技術】

ポジ型フォトレジスト組成物として、米国特許第4,491,628号明細書、欧州特許第29,139号明細書等に記載されている化学增幅系レジスト組成物がある。化学增幅型ポジレジスト組成物は、遠紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させパターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

## 【0003】

上記化学增幅型ポジレジスト組成物は、アルカリ可溶性樹脂、放射線露光によって酸を発生する化合物（光酸発生剤）、及び酸分解性基を有するアルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止化合物から成る3成分系と、酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂と光酸発生剤からなる2成分系、更に酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂、酸分解性基を有する低分子溶解阻止化合物、及び光酸発生剤から成るハイブリット系に大別できる。

## 【0004】

特開平9-319092号公報において、オキシ連結を導入したアセタール基を導入した樹脂が定在波低減効果等に効果があるとして開示されている。

## 【0005】

また、特開平10-221854号公報では、置換アセタール基のユニットを持つ樹脂が開示されている。

## 【0006】

しかしながら、これらのアセタール基を有する樹脂では、電子線レジストとして用いた場合、電子線後方散乱の影響が強く現れ、得られるレジストパターンが逆テープ形状のP

10

20

30

40

50

ロファイルとなった。更に電子線照射装置の真空チャンバー中での引き置き時間による線幅変動の改善も望まれていた。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、電子線、X線、又はEUV(Extreme Ultraviolet)等の活性放射線による照射用のレジストとして、得られるパターンプロファイルの形状が優れ、更に照射装置の真空チャンバー中での引き置き時間による線幅変動も改善された化学増幅型ポジ型レジスト組成物を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、かかる現状に鑑み、銳意検討した結果、特定の構造の酸分解性基を有する化合物を有するポジ型レジスト組成物を用いることで、上記目的が達成され、本発明を完成するに到った。

【0009】

即ち、本発明に係るポジ型レジスト組成物は下記構成である。


(1)(a) 下記一般式(X)で示される基を含有する構造単位を有し、酸の作用により分解してアルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び

(b) 活性放射線の照射により酸を発生する化合物

を含有することを特徴とするポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

【0010】

【化2】



【0011】

式(X)中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数1～4のアルキル基を表し、Wは2価の有機基を表し、R<sub>3</sub>は総炭素数11～20の置換基を有してもよいアルキル基、総炭素数11～30の置換基を有してもよいアリール基、総炭素数12～30の置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

【0012】

以下に、好ましい態様を記載する。

(2)(a) 下記一般式(I)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び/又は、下記一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び

(b) 活性放射線の照射により酸を発生する化合物

を含有することを特徴とするポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物

。

【0013】


【化3】

10


20

30

40




(I)



(II)

10



(III)

20

## 【0014】

式(I)～(III)中、 $\text{R}_{21}$ は水素原子又はメチル基を表し、 $\text{R}_{22}$ は酸の作用により分解しない基を表し、 $\text{R}_{23}$ は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アシリル基又はアシロキシ基を表す。 $n$ は1～3の整数を表す。 $\text{W}$ は上記一般式(X)で示される基を表す。

## 【0015】

(3) 上記一般式(X)において、 $\text{R}_1$ 、 $\text{R}_2$ の少なくとも何れかが炭素数1～4の直鎖又は分岐のアルキル基であることを特徴とする上記(1)又は(2)に記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。


30

## 【0016】

(4) 上記(b)活性放射線の照射により酸を発生する化合物が、活性放射線の照射により、スルホン酸を発生する下記一般式(A-1)、(A-2)、(A-3)、(A-4)、(A-5)、(A-6)及び(A-7)で表される化合物のうち少なくとも1種であることを特徴とする上記(1)～(3)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。


## 【0017】

## 【化4】



10

(A-1)



20

(A-2)

## 【0018】

式(A-1)、(A-2)中、R<sub>1</sub>～R<sub>5</sub>は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、又は-S-R<sub>6</sub>基を示す。R<sub>6</sub>はアルキル基、又はアリール基を示す。

## 【0019】

X<sup>-</sup>は、(a)直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1～12個のアルキルスルホン酸のアニオンで、その水素原子の一部又は全部をフッ素原子で置換されていても良い、又は(b)分岐状又は環状の炭素数8個以上のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも1個有するか、直鎖状、分岐状又は環状の炭素数4～7個のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有するか、直鎖状又は分岐状の炭素数1～3個のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも3個有するか、1～5個のハロゲン原子を有するか、若しくは直鎖状又は分岐状の炭素数1～10のエステル基を有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオン、


を示す。

## 【0020】

## 【化5】

30

40




10

## 【0021】

式(A-3)中、 $R_7 \sim R_{10}$ は、同一でも異なっていてもよく、各々水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、又はハロゲン原子を示す。 $X^-$ は、上記と同義である。 $m$ 、 $n$ 、 $p$ 及び $q$ は、各々1～3の整数を示す。

## 【0022】

## 【化6】



20

30


## 【0023】

式(A-4)中、 $R_{11} \sim R_{13}$ は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又は $-S-R_6$ 基を示す。 $R_6$ 、 $X^-$ は上記と同義である。 $l$ 、 $m$ 及び $n$ は、同じでも異なってもよく、1～3の整数を示す。 $l$ 、 $m$ 及び $n$ が各々2又は3の場合、2～3個の $R_{11} \sim R_{13}$ のうちの各々の2個が互いに結合して、炭素環、複素環又は芳香環を含む5～8個の元素から成る環を形成してもよい。

## 【0024】

## 【化7】

40




## 【0025】

式(A-5)中、 $R_{14} \sim R_{16}$ は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子又は $-S-R_6$ 基を示す。 $R_6$ 、 $X^-$ は前記と同義である。 $l$ 、 $m$ 及び $n$ は、同じでも異なってもよく、1～3の整数を示す。 $l$ 、 $m$ 及び $n$ が各々2又は3の場合、2～3個の $R_{14} \sim R_{16}$ のうちの各々の2個が互いに結合して、炭素環、複素環又は芳香環を含む5～8個の元素から成る環を形成してもよい。

## 【0026】

## 【化8】



20

30


## (A-6)

## 【0027】

式(A-6)中、Yは置換基を有していてもよい直鎖、分岐、環状アルキル基、置換されていてもよいアラルキル基、

## 【0028】

## 【化9】



10

20

## 【0029】

で表される基を示す（ $R_{31} \sim R_{51}$ は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、置換基を有していてもよい直鎖、分岐、環状アルキル基、アルコキシ基、アシリル基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アシロキシ基、アラルキル基もしくはアルコキシカルボニル基、又はホルミル基、ニトロ基、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、水酸基、もしくはシアノ基を示し、 $R_{31} \sim R_{35}$ 、 $R_{36} \sim R_{42}$ 及び $R_{43} \sim R_{51}$ はそれぞれの群のうちの2つが結合して炭素原子及び/又はヘテロ原子からなる5～8員環を形成してもよい）。また、Yは別のイミドスルホネート化合物の残基と結合していてもよい。30

## 【0030】

Xは置換基を有していてもよい直鎖、分岐アルケレン基、置換基を有していてもよくヘテロ原子を含んでいてもよい单環又は多環環状アルケレン基、置換されていてもよい直鎖、分岐アルケニレン基、置換されていてもよくヘテロ原子を含んでいてもよい单環又は多環環状アルケニレン基、置換されていてもよいアリーレン基、置換されていてもよいアラルケレン基を示す。また、Xは別のイミドスルホネート残基と結合していてもよい。

## 【0031】

$A_{r_1} - SO_2 - SO_2 - A_{r_2}$  (A-7)



式(A-7)中、 $A_{r_1}$ 、 $A_{r_2}$ は、同一でも異なっていてもよく、置換もしくは未置換のアリール基を示す。40

## 【0032】

(5) 上記(b)活性放射線の照射により酸を発生する化合物が、活性放射線の照射により、スルホン酸を発生する下記一般式(PAG3)及び(PAG4)で表される化合物のうち少なくとも1種であることを特徴とする上記(1)～(3)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

## 【0033】

## 【化10】



## 【0034】

式中、 $\text{Ar}^1$ 、 $\text{Ar}^2$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。 $\text{R}^{203}$ 、  
 $\text{R}^{204}$ 、 $\text{R}^{205}$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。 10

## 【0035】

$\text{Z}^-$ は、少なくとも1つのフッ素原子を有するスルホン酸アニオンを示す。  
また $\text{R}^{203}$ 、 $\text{R}^{204}$ 、 $\text{R}^{205}$ のうちの2つおよび $\text{Ar}^1$ 、 $\text{Ar}^2$ はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

## 【0036】

(6) 更に、活性放射線の照射によりフッ素原子を含有しないスルホン酸を発生する化合物、及び、活性放射線の照射によりカルボン酸を発生する化合物の少なくともいずれかを含有することを特徴とする上記(5)に記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。 20

(7) 更に環状アミン化合物を含有することを特徴とする上記(1)～(6)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

(8) 更にフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤又はその両方を含有することを特徴とする上記(1)～(7)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

(9) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物をさらに含むことを特徴とする上記(1)～(8)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

(10) 前記レジスト組成物中に含まれる酸の含有量が500 ppm以下であることを特徴とする上記(1)～(9)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。 30

## 【0037】

## 【発明の実施の形態】

以下本発明を詳細に説明する。

(a)-1：上記一般式(X)で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂

一般式(X)における $\text{R}_1$ 、 $\text{R}_2$ のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソブロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等の炭素数1～4個のアルキル基が挙げられる。

## 【0038】

Wにおける2価の有機基としては、好ましくは置換基を有していてもよい、直鎖、分岐あるいは環状のアルキレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、アラルキレン基並びに、-S-、-C(=O)-、-N( $\text{R}_4$ )-、-SO-、-SO<sub>2</sub>-、-CO<sub>2</sub>-、-N( $\text{R}_4$ )SO<sub>2</sub>-あるいはこれらの基を2つ以上組み合わせた2価の基を挙げることができる。ここで $\text{R}_4$ は水素原子又はアルキル基(アルキル基の具体例としては上記 $\text{R}_1$ と同様のものが挙げられる)を挙げることができる。 40

## 【0039】

$\text{R}_3$ における総炭素数11～20の置換基を有してもよいアルキル基としては、総炭素数11～20の置換基を有してもよい鎖状アルキル基、総炭素数11～20の置換基を有してもよい環状アルキル基が挙げられる。 50

## 【0040】

上記R<sub>3</sub>の炭素数11～20、好ましくは炭素数11～18、の鎖状アルキル基としては、直鎖状であっても分岐状であっても良く、例えばn-ウンデシル基、i-ウンデシル基、n-ドデシル基、i-ドデシル基、n-トリデシル基、i-トリデシル基、n-テトラデシル基、i-テトラデシル基、n-ペントデシル基、i-ペントデシル基、n-ヘキサデシル基、i-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、i-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、i-オクタデシル基、n-ノナデシル基、i-ノナデシル基等を挙げができる。

## 【0041】

上記R<sub>3</sub>の炭素数11～20、好ましくは炭素数11～18、の環状アルキル基としては、10 20までの炭素数で環を形成する場合でも置換基を有した環状アルキルでも良く、例えばシクロウンデシル基、シクロドデシル基、シクロトリデシル基、シクロトリデシル基、シクロテトラデシル基、シクロペントデシル基、シクロヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオクタデシル基、シクロノナデシル基、4-シクロヘキシルシクロヘキシル基、4-n-ヘキシルシクロヘキシル基、ペントニルシクロヘキシル基、ヘキシルオキシシクロヘキシル基、ペントニルオキシシクロヘキシル基等を挙げることが出来る。ここに挙げた以外の置換環状アルキル基も上記範囲内であれば使用できることができる。

## 【0042】

上記R<sub>3</sub>の炭素数11～30、好ましくは炭素数11～25、のアリール基としては、4-シクロペンチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-シクロヘプテニルフェニル基、4-シクロオクタニルフェニル基、2-シクロペンチルフェニル基、2-シクロヘキシルフェニル基、2-シクロヘプテニルフェニル基、2-シクロオクタニルフェニル基、3-シクロペンチルフェニル基、3-シクロヘキシルフェニル基、3-シクロヘプテニルフェニル基、3-シクロオクタニルフェニル基、4-シクロペンチルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、4-シクロオクタニルオキシフェニル基、2-シクロペンチルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニル基、2-シクロオクタニルオキシフェニル基、3-シクロペンチルオキシフェニル基、3-シクロヘキシルオキシフェニル基、3-シクロヘプテニルオキシフェニル基、3-シクロオクタニルオキシフェニル基、4-n-ペンチルフェニル基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-n-ヘプテニルフェニル基、4-n-オクタニルフェニル基、2-n-ペンチルフェニル基、2-n-ヘキシルフェニル基、2-n-ヘプテニルフェニル基、2-n-オクタニルフェニル基、3-n-ペンチルフェニル基、3-n-ヘキシルフェニル基、3-n-ヘプテニルフェニル基、3-n-オクタニルフェニル基、2,6-ジ-イソプロピルフェニル基、2,3-ジ-イソプロピルフェニル基、2,4-ジ-イソプロピルフェニル基、3,4-ジ-イソプロピルフェニル基、3,6-ジ-t-ブチルフェニル基、2,3-ジ-t-ブチルフェニル基、2,4-ジ-t-ブチルフェニル基、3,4-ジ-t-ブチルフェニル基、2,4-ジ-n-ブチルフェニル基、2,3-ジ-n-ブチルフェニル基、2,4-ジ-n-ブチルフェニル基、3,4-ジ-n-ブチルフェニル基、2,3-ジ-i-ブチルフェニル基、2,4-ジ-i-ブチルフェニル基、3,4-ジ-i-ブチルフェニル基、2,6-ジ-t-アミルフェニル基、2,3-ジ-t-アミルフェニル基、2,4-ジ-i-アミルフェニル基、2,6-ジ-i-アミルフェニル基、3,4-ジ-i-アミルフェニル基、2,6-ジ-n-ペンチルフェニル基、2,3-ジ-n-ペンチルフェニル基、4-アダマンチルフェニル基、2-アダマンチルフェニル基、4-イソボロニルフェニル基、3-イソボロニルフェニル基、2-イソボロニルフェニル基、4-シクロペンチルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、4-シクロヘプテニルオキシフェニル基、4-シクロオクタニルオキシフェニル基、50

基、2 - シクロペンチルオキシフェニル基、2 - シクロヘキシルオキシフェニル基、2 - シクロヘプテニルオキシフェニル基、2 - シクロオクタニルオキシフェニル基、3 - シクロペンチルオキシフェニル基、3 - シクロヘキシルオキシフェニル基、3 - シクロヘプテニルオキシフェニル基、3 - シクロオクタニルオキシフェニル基、4 - n - ペンチルオキシフェニル基、4 - n - ヘキシルオキシフェニル基、4 - n - ヘプテニルオキシフェニル基、4 - n - オクタニルオキシフェニル基、

2 - n - ペンチルオキシフェニル基、2 - n - ヘキシルオキシフェニル基、2 - n - ヘプテニルオキシフェニル基、2 - n - オクタニルオキシフェニル基、3 - n - ペンチルオキシフェニル基、3 - n - ヘキシルオキシフェニル基、3 - n - ヘプテニルオキシフェニル基、3 - n - オクタニルオキシフェニル基、2 , 6 - ジ - イソプロピルオキシフェニル基、2 , 3 - ジ - イソプロピルオキシフェニル基、2 , 4 - ジ - イソプロピルオキシフェニル基、3 , 4 - ジ - イソプロピルオキシフェニル基、2 , 6 - ジ - t - ブチルオキシフェニル基、2 , 3 - ジ - t - ブチルオキシフェニル基、2 , 4 - ジ - t - ブチルオキシフェニル基、3 , 4 - ジ - t - ブチルオキシフェニル基、2 , 6 - ジ - n - ブチルオキシフェニル基、2 , 3 - ジ - n - ブチルオキシフェニル基、2 , 4 - ジ - n - ブチルオキシフェニル基、3 , 4 - ジ - n - ブチルオキシフェニル基、2 , 6 - ジ - i - ブチルオキシフェニル基、2 , 3 - ジ - i - ブチルオキシフェニル基、2 , 4 - ジ - i - ブチルオキシフェニル基、3 , 4 - ジ - i - ブチルオキシフェニル基、2 , 6 - ジ - t - アミルオキシフェニル基、2 , 3 - ジ - t - アミルオキシフェニル基、2 , 4 - ジ - t - アミルオキシフェニル基、3 , 4 - ジ - t - アミルオキシフェニル基、2 , 6 - ジ - i - アミルオキシフェニル基、2 , 3 - ジ - i - アミルオキシフェニル基、2 , 4 - ジ - i - アミルオキシフェニル基、3 , 4 - ジ - i - アミルオキシフェニル基、2 , 6 - ジ - n - ペンチルオキシフェニル基、2 , 3 - ジ - n - ペンチルオキシフェニル基、2 , 4 - ジ - n - ペンチルオキシフェニル基、3 , 4 - ジ - n - ペンチルオキシフェニル基、4 - アダマンチルオキシフェニル基、3 - アダマンチルオキシフェニル基、2 - アダマンチルオキシフェニル基、4 - イソボロニルオキシフェニル基、3 - イソボロニルオキシフェニル基、2 - イソボロニルオキシフェニル基、等が挙げられこれらは上記範囲内であればさらに置換しても良く上記例以外の置換基に限定しない。

#### 【0043】

$R_3$  の炭素数 12 ~ 30、好ましくは炭素数 12 ~ 25、のアラルキル基としては、4 - シクロペンチルフェニルエチル基、4 - シクロヘキシルフェニルエチル基、4 - シクロヘプテニルフェニルエチル基、4 - シクロオクタニルフェニルエチル基、2 - シクロペンチルフェニルエチル基、2 - シクロヘキシルフェニルエチル基、2 - シクロヘプテニルフェニルエチル基、2 - シクロオクタニルフェニルエチル基、3 - シクロベンチルフェニルエチル基、3 - シクロヘキシルフェニルエチル基、3 - シクロヘプテニルフェニルエチル基、3 - シクロオクタニルフェニルエチル基、4 - シクロペンチルオキシフェニルエチル基、4 - シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、4 - シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、2 - シクロベンチルオキシフェニルエチル基、2 - シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、2 - シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、2 - シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、3 - シクロベンチルオキシフェニルエチル基、3 - シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、3 - シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、3 - シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、4 - n - ペンチルフェニルエチル基、4 - n - ヘキシルフェニルエチル基、4 - n - ヘプテニルフェニルエチル基、4 - n - オクタニルフェニルエチル基、2 - n - ペンチルフェニルエチル基、2 - n - ヘキシルフェニルエチル基、2 - n - ヘプテニルフェニルエチル基、2 - n - オクタニルフェニルエチル基、3 - n - ペンチルフェニルエチル基、3 - n - ヘキシルフェニルエチル基、3 - n - ヘプテニルフェニルエチル基、3 - n - オクタニルフェニルエチル基、2 , 6 - ジ - イソプロピルフェニルエチル基、2 , 3 - ジ - イソプロピルフェニルエチル基、2 , 4 - ジ - イソプロピルフェニルエチル基、3 , 4 - ジ - イソプロピルフェニルエチル基、30  
40  
40  
50

チル基、2,6-ジ-*t*-ブチルフェニルエチル基、2,3-ジ-*t*-ブチルフェニルエチル基、2,4-ジ-*t*-ブチルフェニルエチル基、3,4-ジ-*t*-ブチルフェニルエチル基、2,6-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、2,3-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、2,4-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、3,4-ジ-*n*-ブチルフェニルエチル基、2,6-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、2,3-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、2,4-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、3,4-ジ-*i*-ブチルフェニルエチル基、2,6-ジ-*t*-アミルフェニルエチル基、2,3-ジ-*t*-アミルフェニルエチル基、2,4-ジ-*t*-アミルフェニルエチル基、3,4-ジ-*t*-アミルフェニルエチル基、2,6-ジ-*i*-アミルフェニルエチル基、2,3-ジ-*i*-アミルフェニルエチル基、2,4-ジ-*i*-アミルフェニルエチル基、3,4-ジ-*i*-アミルフェニルエチル基、2,6-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、2,3-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、2,4-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、3,4-ジ-*n*-ペンチルフェニルエチル基、4-アダマンチルフェニルエチル基、3-アダマンチルフェニルエチル基、2-アダマンチルフェニルエチル基、4-イソボロニルフェニルエチル基、3-イソボロニルフェニルエチル基、2-イソボロニルフェニルエチル基、4-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、4-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、2-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、2-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、2-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、3-シクロベンチルオキシフェニルエチル基、3-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、3-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、4-n-ペンチルオキシフェニルエチル基、4-n-ヘキシルオキシフェニルエチル基、4-n-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、4-n-オクタニルオキシフェニルエチル基、2-n-ペンチルオキシフェニルエチル基、2-n-ヘキシルオキシフェニルエチル基、2-n-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、2-n-オクタニルオキシフェニルエチル基、3-n-ペンチルオキシフェニルエチル基、3-n-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、3-n-オクタニルオキシフェニルエチル基、2,6-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、3,4-ジ-イソプロピルオキシフェニルエチル基、2,6-ジ-*t*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ-*t*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-*t*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,6-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、3,4-ジ-*n*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ-*i*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-*i*-ブチルオキシフェニルエチル基、3,4-ジ-*i*-ブチルオキシフェニルエチル基、2,6-ジ-*t*-アミルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ-*t*-アミルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-*t*-アミルオキシフェニルエチル基、3,4-ジ-*t*-アミルオキシフェニルエチル基、2,6-ジ-*i*-アミルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ-*i*-アミルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-*i*-アミルオキシフェニルエチル基、3,4-ジ-*i*-アミルオキシフェニルエチル基、2,6-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、3,4-ジ-*n*-ペンチルオキシフェニルエチル基、4-アダマンチルオキシフェニルエチル基、3-アダマンチルオキシフェニルエチル基、2-アダマンチルオキシフェニルエチル基、4-イソボロニルオキシフェニルエチル基、3-イソボロニルオキシフェニルエチル基、2-イソボロニルオキシフェニルエチル基、あるいは、上記アルキルがメチル基、プロピル基、ブチル基などに置き換えたもの等が挙げられる。

【0044】

また、上記基の更なる置換基としては、水酸基、ハロゲン原子（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）

ウ素)、ニトロ基、シアノ基、上記のアルキル基、メトキシ基・エトキシ基・ヒドロキシエトキシ基・プロポキシ基・ヒドロキシプロポキシ基・n-ブトキシ基・イソブトキシ基・sec-ブトキシ基・t-ブトキシ基等のアルコキシ基、メトキシカルボニル基・エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ベンジル基・フェニル基・クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル基・アセチル基・ブチリル基・ベンゾイル基・シアナミル基・バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基・プロペニルオキシ基・アリルオキシ基・ブテニルオキシ基等のアルケニルオキシ基、上記のアリール基、フエノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシカルボニル基を挙げることができる。

## 【0045】

10

$R_3$ の置換基としては、好ましくは炭素数11～25のアリール基又は炭素数12～25のアラルキル基である。これらの置換基はさらに置換基を有してもよく、置換アリール基や置換アラルキル基の炭素数がこの範囲内であればよい。

## 【0046】

また、上記一般式(X)において、 $R_1$ 、 $R_2$ の少なくとも何れかが炭素数2～4の直鎖又は分岐のアルキル基であることが好ましい。


## 【0047】

一般式(X)で示される基の具体例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。

## 【0048】


## 【化11】

20




【 0 0 4 9 】  
【 化 1 2 】


15




16



17




18




10

19




20




20

21




22




30

23




24



40


25




【0050】

【化13】


26



27




28




10

29




30




20

31



30


32



40

【0 0 5 1】

【化 1 4】



## 【0052】

本発明における一般式(X)で示される基を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂(以下、一般式(X)で示される基を有する樹脂ともいう)は、モノマーを重合して得られる、分子量分布を有する化合物に、一般式(X)で示される酸分解性基を導入した構造を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる化合物のことである。

## 【0053】

一般式(X)で示される基を有する樹脂としては、樹脂の主鎖又は側鎖、あるいは、主鎖及び側鎖の両方に、一般式(X)で示される基を有する樹脂である。この内、一般式(X)で示される基を側鎖に有する樹脂がより好ましい。

## 【0054】

次に、一般式(X)で示される基が側鎖として結合する場合の母体樹脂としては、側鎖に

- OHもしくは-COOH、好ましくは-R<sup>0</sup>-COOHもしくは-Ar-OH基を有するアルカリ可溶性樹脂である。例えば、後述する酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂を挙げることができる。ここで、-R<sup>0</sup>-は置換基を有してもよい2価以上の脂肪族もしくは芳香族炭化水素を表し、-Ar-は単環もしくは多環の置換基を有してもよい2価以上の芳香族基を表す。

#### 【0055】

本発明において好ましい母体樹脂としては、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂である。

#### 【0056】

本発明に用いられるフェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂は、o-、m-又はp-ヒドロキシスチレン(これらを総称してヒドロキシスチレンと言う)、あるいはo-、m-又はp-ヒドロキシ- -メチルスチレン(これらを総称してヒドロキシ- -メチルスチレンと言う)に相当する繰り返し単位を少なくとも30モル%、好ましくは50モル%以上含有する共重合体又はそのホモポリマー、あるいは該単位のベンゼン核が部分的に水素添加された樹脂であることが好ましく、p-ヒドロキシスチレンホモポリマーがより好ましい。

10

#### 【0057】

上記共重合体を共重合により調製するためのヒドロキシスチレン及びヒドロキシ- -メチルスチレン以外のモノマーとしては、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、無水マレイン酸、スチレン、 -メチルスチレン、アセトキシスチレン、アルコキシスチレン類が好ましく、スチレン、アセトキシスチレン、t-ブトキシスチレンがより好ましい。

20

#### 【0058】

本発明では、このような樹脂中における一般式(X)で示される基を有する繰り返し単位(構造単位)の含有量としては、全繰り返し単位に対して3モル%~50モル%が好ましく、より好ましくは5モル%~30モル%である。

#### 【0059】

本発明において一般式(X)で示される基を有する樹脂中には、上記一般式(X)で示される基以外に、他の酸分解性基を含んでいてもよい。

30

#### 【0060】

上記一般式(X)で示される基を含有する樹脂は、対応するビニルエーテルを合成し、テトラヒドロフラン等の適当な溶媒に溶解したフェノール性水酸基含有アルカリ可溶性樹脂と既知の方法により反応させることで得ることができる。反応は、通常酸性の触媒、好ましくは、酸性イオン交換樹脂や、塩酸、p-トルエンスルホン酸あるいは、ピリジニウムトシレートのような塩の存在下実施される。対応する上記ビニルエーテルは、クロロエチルビニルエーテルのような活性な原料から、求核置換反応等の方法により合成することができ、また水銀やパラジウム触媒を用いて合成することができる。

#### 【0061】

また、別の方法として、対応するアルコールとビニルエーテルを用いてアセタール交換する方法によっても合成することができる。この場合、導入したい置換基をアルコールを持たせ、ビニルエーテルはt-ブチルビニルエーテルのような比較的不安定なビニルエーテルを混在させ、p-トルエンスルホン酸やピリジニウムトシレートのような酸存在下実施される。

40

#### 【0062】

上記一般式(X)で示される基を含有する樹脂の重量平均分子量は2000~200000が好ましく、3000~100000がより好ましく、5000~50000が更に好ましい。

#### 【0063】

分子量分布(Mw/Mn)の範囲は、1.01~4.0であり、好ましくは1.05~3

50

. 0 0 である。

【 0 0 6 4 】


このような分子量分布のポリマーを得るにはアニオン重合、ラジカル重合等の手法を用いることが好ましい。

【 0 0 6 5 】

このような一般式 ( X ) で示される基を含有する樹脂の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。


【 0 0 6 6 】

【 化 1 5 】




A-1

10




A-2

20




A-3

30




A-4

40




A-5


【 0 0 6 7 】  
【 化 1 6 】




A-6




A-7



A-8




A-9




A-10


【 0 0 6 8 】  
【 化 1 7 】




A-11




A-12



A-13




A-14




A-15


【0069】  
【化18】




A-16




A-17



A-18








A-19 Ad: アダマンチル




A-20

【 0 0 7 0 】  
【 化 1 9 】




【 0 0 7 1 】  
【 化 2 0 】




A-26

10




A-27

20




A-28

【 0 0 7 2 】  
【 化 2 1 】




A-29




A-30

10




A-31

20



A-32

30








A-33

40

【0073】

【化22】





【 0 0 7 4 】  
【 化 2 3 】

10

20

30

40



10

20

## 【0075】

本発明で用いる樹脂（一般式（X）で示される基を含有する樹脂、一般式（I）及び一般式（III）で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び／又は、上記一般式（I）、一般式（II）及び一般式（III）で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂）は、アルカリ溶解速度調整及び耐熱性向上のために合成段階においてポリヒドロキシ化合物を添加して、ポリマー主鎖を多官能アセタール基で連結する架橋部位を導入してもよい。

## 【0076】

ポリヒドロキシ化合物の添加量は樹脂の水酸基の数に対して、0.01～10 mol %、  
好ましくは0.05～8 mol %、更に好ましくは0.1～5 mol %である。 30


## 【0077】

ポリヒドロキシ化合物としては、フェノール性水酸基あるいはアルコール性水酸基を2～6個持つものがあげられ、好ましくは水酸基の数が2～4個であり、更に好ましくは水酸基の数が2又は3個である。

以下に具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## 【0078】

## 【化24】



## 【0079】

(a)-2 : 上記一般式(I)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂(以下、(A)-1の樹脂ともいう)、及び/又は、上記一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂(以下、(A)-2の樹脂ともいう)

R21は、水素原子又はメチル基を表す。

## 【0080】

R22における酸の作用により分解しない基(酸安定基ともいう)としては、水素原子、

ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルキルオキシ基（但し、-O-第3級アルキルは除く）、アシル基、シクロアルキルオキシ基、アルケニルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルカルボニルオキシ基、アルキルアミドメチルオキシ基、アルキルアミド基、アリールアミドメチル基、アリールアミド基等が挙げられる。酸安定基としては、好ましくはアシル基、アルキルカルボニルオキシ基、アルキルオキシ基、シクロアルキルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルアミドオキシ基、アルキルアミド基であり、より好ましくはアシル基、アルキルカルボニルオキシ基、アルキルオキシ基、シクロアルキルオキシ基、アリールオキシ基である。

## 【0081】

R22の酸安定基において、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基の様な炭素数1～4個のものが好ましく、シクロアルキル基としてはシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基の様な炭素数3～10個のものが好ましく、アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基の様な炭素数2～4個のものが好ましく、アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基の様な炭素数2～4個のものが好ましく、アリール基としてはフェニル基、キシリル基、トルイル基、クメニル基、ナフチル基、アントラセニル基の様な炭素数6～14個のものが好ましい。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基等の炭素数1～4個のアルコキシ基が好ましい。

10

20

## 【0082】

上記R23におけるハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、沃素が好ましく、アルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、n-ブチル、sec-ブチル、t-ブチル、ヘキシル、オクチル等のような炭素数1～8個のものが好ましく、アリール基としては、フェニル、キシリル、トルイル、クメニル、ナフチル、アントラセニル等のような炭素数6～14個のものが好ましい。アルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、ヒドロキシエトキシ、プロポキシ、ヒドロキシプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブトキシ、t-ブトキシ等のような炭素数1～4個のものが好ましく、アシル基としては、ホルミル、アセチル、プロパノイル、ブタノイル、ベンゾイル等の炭素数1～7個のものが好ましく、アシロキシ基としては、アセトキシ、プロブノイルオキシ、ブタノイルオキシ、ベンゾイルオキシ等の炭素数2～7個のものが好ましい。

30

## 【0083】


一般式(I)における置換基Wは、前記一般式(X)のことであり、一般式(X)は前述の通りである。

## 【0084】


このような一般式(I)で示される構造単位の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## 【0085】


## 【化25】




10



20








30




40



【 0 0 8 6 】  
【 化 2 6 】




【0087】  
【化27】




10



20





30




40


【0088】  
【化28】



10




20




30

Ad: アダマンチル





40


【0089】  
【化29】




10



20




30





40

【 0 0 9 0 】  
【 化 3 0 】



10



20

**【0091】**





一般式(II)で表される構造単位を樹脂に含有させることにより、該樹脂が酸の作用により分解し、アルカリ現像液中での溶解度を制御することができる。また、この構造単位を導入することによって矩形性の優れたプロファイルを達成できる。さらには、一般式(I)で表される構造単位の量を調整するのに有効である。

30










**【0092】**

このような一般式(II)で示される構造単位の重合性モノマーの具体例としては、以下のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

**【0093】****【化31】**



【 0 0 9 4 】  
【 化 3 2 】



## 【0095】

これら一般式(I)、又は一般式(III)で示される構造単位を含む樹脂は、フェノール樹脂あるいは、そのモノマーへ、塩基存在下で酸無水物と反応させることにより、あるいは塩基存在下対応するハライドと反応させることなどにより得ることができる。

## 【0096】

本発明の(A)-1の樹脂における一般式(I)及び一般式(III)で示される繰り返し構造単位の比率は、モル比で(一般式(I)で示される構造単位 / 一般式(III)で示さ

10

20

30

40

50

れる構造単位) 5 / 95 ~ 50 / 50 であり、好ましくは 10 / 90 ~ 30 / 70 である。

### 【0097】

また、本発明の(A)-2の樹脂における一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位の比率が、下記 1 ~ 4 の条件を満足することが好ましい。

$$1 \quad 0.10 < (I) / (I) + (II) + (III) < 0.25$$

$$2 \quad 0.01 < (II) / (I) + (II) + (III) < 0.15$$

$$3 \quad (I) > (III)$$

$$4 \quad 0.5 < (I) / (I) + (II) < 0.85$$

(式中、(I)、(II)、(III)は、各々、一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位のモル分率を表す。)

本発明において、(A)-1の樹脂又は(A)-2の樹脂は、一般式(I)、一般式(II)又は一般式(III)で表される構造単位の他に共重合成分として他のモノマー単位を含んでいてもよい。

### 【0098】

一般式(I)、一般式(II)又は一般式(III)で示される繰り返し構造単位、又は他の重合性モノマーからの繰り返し構造単位は、各々一種、又は二種以上を組み合わせて樹脂中に存在させてもよい。

### 【0099】

また、本発明のポジ型レジスト組成物において、(A)-1の樹脂又は(A)-2の樹脂は同時に存在しても良く、更に他の樹脂を併用させても良い。

### 【0100】

本発明において、(A)-1の樹脂と(A)-2の樹脂が同時に存在する場合、(A)-1の樹脂の含有量は、樹脂全体に対して、20 ~ 90 重量%であり、好ましくは 40 ~ 70 重量%である。

### 【0101】

また、(A)-2の樹脂の含有量は、樹脂全体に対して、20 ~ 90 重量%であり、好ましくは 30 ~ 50 重量%である。

### 【0102】

また本発明のポジ型レジスト組成物に含有される樹脂は、アルカリ現像液に対する良好な現像性を維持するために、アルカリ可溶性基、例えばフェノール性水酸基、カルボキシル基が導入され得るように適切な他の重合性モノマーが共重合されていてもよい。

### 【0103】

上記の方法によって合成される本発明の(A)-1の樹脂又は(A)-2の樹脂の分子量は、重量平均(Mw : ポリスチレン標準)で 2,000 以上、好ましくは 3,000 ~ 100,000 であり、より好ましくは 5,000 ~ 40,000 である。

### 【0104】

また、分散度(Mw / Mn)は、好ましくは 1.0 ~ 4.0、より好ましくは 1.0 ~ 3.5、特に好ましくは 1.0 ~ 3.0 であり、分散度が小さい程、耐熱性、画像形成性(パターンプロファイル、デフォーカスラチチュード等)が良好となる。

### 【0105】

本発明の一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される繰り返し構造単位を有する樹脂((A)-2の樹脂)の具体例を以下に示すが、本発明がこれらに限定されるものではない。

### 【0106】

尚、一般式(I)及び一般式(III)で示される繰り返し構造単位を有する樹脂((A)-1の樹脂)の具体例としては、上述の具体例(A-1) ~ (A-28)が挙げられるが、本発明がこれらに限定されるものではない。

### 【0107】






### 【化33】

20


30

40






50







【 0 1 0 8 】  
【 化 3 4 】



【 0 1 0 9 】  
【 化 3 5 】




【 0 1 1 0 】  
【 化 3 6 】



【0111】

【化37】



10

20

30

40

## 【0112】

上記一般式(X)で示される基を有する樹脂((A)-1の樹脂又は(A)-2の樹脂も含む)のポジ型レジスト組成物中(塗布溶媒を除く)の含有量は、好ましくは50~99重量%、更に好ましくは70~97重量%である。

## 【0113】

また、本発明においては、他の酸分解性基を有する樹脂を併用してもよい。本発明における化学增幅型レジストにおいて用いられる他の酸により分解し、アルカリ現像液中の溶解性を増大させる基を有する樹脂としては、樹脂の主鎖又は側鎖、あるいは、主鎖及び側鎖の両方に、酸で分解し得る基を有する樹脂である。この内、酸で分解し得る基を側鎖に有する樹脂がより好ましい。

## 【0114】

酸で分解し得る基として好ましい基は、-COOA<sup>0</sup>、-O-B<sup>0</sup>基であり、更にこれらを含む基としては、-R<sup>0</sup>-COOA<sup>0</sup>、又は-Ar-O-B<sup>0</sup>で示される基が挙げられる。

## 【0115】

ここでA<sup>0</sup>は、-C(R<sup>01</sup>)(R<sup>02</sup>)(R<sup>03</sup>)、-Si(R<sup>01</sup>)(R<sup>02</sup>)(R<sup>03</sup>)又は-C(R<sup>04</sup>)(R<sup>05</sup>)-O-R<sup>06</sup>基を示す。B<sup>0</sup>は、-A<sup>0</sup>又は-CO-O-A<sup>0</sup>基を示す(R<sup>0</sup>、R<sup>01</sup>~R<sup>06</sup>、及びArは後述のものと同義)。

## 【0116】

酸分解性基としては好ましくは、シリルエーテル基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエーテル基、テトラヒドロピラニルエステル基、エノールエーテル基、エノールエステル基、第3級のアルキルエーテル基、第3級のアルキルエステル基、第3級のアルキルカーボネート基等である。更に好ましくは、第3級アルキルエステル基、第3級アルキルカーボネート基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエーテル基である。

## 【0117】

次に、これら酸で分解し得る基が側鎖として結合する場合の母体樹脂としては、側鎖に-OHもしくは-COOHを含有する基、好ましくは-R<sup>0</sup>-COOH基もしくは-Ar-OH基を有するアルカリ可溶性樹脂である。例えば、後述するアルカリ可溶性樹脂を挙げることができる。

## 【0118】

これらアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解速度は、0.261Nテトラメチルアンモニウム

50

ムハイドロオキサイド (TMAH) で測定 (23 ) して 170 A / 秒以上のものが好ましい。特に好ましくは 330 A / 秒以上のものである (A はオングストローム)。

#### 【0119】

また、矩形プロファイルを達成する点から遠紫外光やエキシマレーザー光に対する透過率が高いアルカリ可溶性樹脂が好ましい。好ましくは、1 μm 膜厚の 248 nm での透過率が 20 ~ 90 % である。

#### 【0120】

このような観点から、特に好ましいアルカリ可溶性樹脂は、o - , m - , p - ポリ (ヒドロキシスチレン) 及びこれらの共重合体、水素化ポリ (ヒドロキシスチレン) 、ハロゲンもしくはアルキル置換ポリ (ヒドロキシスチレン) 、ポリ (ヒドロキシスチレン) の一部、O - アルキル化もしくは O - アシル化物、スチレン - ヒドロキシスチレン共重合体、-メチルスチレン - ヒドロキシスチレン共重合体及び水素化ノボラック樹脂である。

10

#### 【0121】

本発明に用いられる酸で分解し得る基を有する樹脂は、アルカリ可溶性樹脂に酸で分解し得る基の前駆体を反応させる、もしくは、酸で分解し得る基の結合したアルカリ可溶性樹脂モノマーを種々のモノマーと共に重合して得ることができる。

#### 【0122】

上記酸発生剤、酸で分解し得る基を有する樹脂とともに、後記する酸分解性低分子溶解阻止化合物を混合してもよい。

20

本発明に用いられる酸分解性溶解阻止化合物としては、その構造中に酸で分解し得る基を少なくとも 2 個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも 8 個経由する化合物である。

#### 【0124】

また、本発明に使用される酸分解性低分子溶解阻止化合物は、一般式 (X) で示される酸分解基を少なくとも 1 種含有してもよい。

#### 【0125】

本発明において、好ましくは酸分解性溶解阻止化合物は、その構造中に酸で分解し得る基を少なくとも 2 個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも 10 個、好ましくは少なくとも 11 個、更に好ましくは少なくとも 12 個経由する化合物、又は酸分解性基を少なくとも 3 個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも 9 個、好ましくは少なくとも 10 個、更に好ましくは少なくとも 11 個経由する化合物である。又、上記結合原子の好ましい上限は 50 個、更に好ましくは 30 個である。

30

#### 【0126】

本発明において、酸分解性溶解阻止化合物が、酸分解性基を 3 個以上、好ましくは 4 個以上有する場合、又酸分解性基を 2 個有するものにおいても、該酸分解性基が互いにある一定の距離以上離れている場合、アルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止性が著しく向上する。



40

#### 【0127】

なお、本発明における酸分解性基間の距離は、酸分解性基を除く、経由結合原子数で示される。例えば、以下の化合物 (1) , (2) の場合、酸分解性基間の距離は、各々結合原子 4 個であり、化合物 (3) では結合原子 12 個である。

#### 【0128】

#### 【化 38】



酸分解性基 :  $-\text{COO} - A^0$ 、 $-O - B^0$

#### 【0129】

また、本発明の酸分解性溶解阻止化合物は、1つのベンゼン環上に複数個の酸分解性基を有していてもよいが、好ましくは、1つのベンゼン環上に1個の酸分解性基を有する骨格から構成される化合物である。更に、本発明の酸分解性溶解阻止化合物の分子量は3,000以下であり、好ましくは500~3,000、更に好ましくは1,000~2,500である。

#### 【0130】

本発明の好ましい実施態様においては、酸により分解し得る基、即ち  $-\text{COO} - A^0$ 、 $-O - B^0$  基を含む基としては、 $-R^0 - \text{COO} - A^0$ 、又は  $-Ar - O - B^0$  で示される基が挙げられる。

#### 【0131】

ここで  $A^0$  は、 $-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 、 $-Si(R^{01})(R^{02})(R^{03})$  もしくは  $-C(R^{04})(R^{05}) - O - R^{06}$  基を示す。 $B^0$  は、 $A^0$  又は  $-\text{CO} - O - A^0$  基を示す。

#### 【0132】

$R^{01}$ 、 $R^{02}$ 、 $R^{03}$ 、 $R^{04}$  及び  $R^{05}$  は、それぞれ同一でも相異してもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基もしくはアリール基を示し、 $R^{06}$  はアルキル基もしくはアリール基を示す。但し、 $R^{01} \sim R^{03}$  の内少なくとも2つは水素原子以外の基であり、又、 $R^{01} \sim R^{03}$ 、及び  $R^{04} \sim R^{06}$  の内の2つの基が結合して環を形成してもよい。 $R^0$  は置換基を有していてもよい2価以上の脂肪族もしくは芳香族炭化水素基を示し、 $-Ar-$  は单環もしくは多環の置換基を有していてもよい2価以上の芳香族基を示す。

#### 【0133】

ここで、アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基の様な炭素数1~4個のものが好ましく、シクロアルキル基としてはシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロヘキシリル基、アダマンチル基の様な炭素数3~10個のものが好ましく、アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基の様な炭素数2~4個のものが好ましく、アリール基としてはフェニル基、キシリル基、トルイル基、クメニル基、ナフチル基、アントラセニル基の様な炭素数6~14個のものが好ましい。

#### 【0134】

また、置換基としては水酸基、ハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ基、上記のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキ

10

20

30

40

50

シ基、*t*-ブトキシ基等のアルコキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ベンジル基、フェネチル基、クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ベンゾイル基、シアナミル基、バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基、プロペニルオキシ基、アリルオキシ基、ブテニルオキシ基等のアルケニルオキシ基、上記のアリール基、フエノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシカルボニル基を挙げることができる。

## 【0135】

酸により分解しうる基として、好ましくは、シリルエーテル基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエーテル基、エノールエーテル基、エノールエステル基、第3級のアルキルエーテル基、第3級のアルキルエステル基、第3級のアルキルカーボネット基等である。更に好ましくは、第3級アルキルエステル基、第3級アルキルカーボネット基、クミルエステル基、テトラヒドロピラニルエーテル基である。

## 【0136】

酸分解性溶解阻止化合物としては、好ましくは、特開平1-289946号、特開平1-289947号、特開平2-2560号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-191351号、特開平3-200251号、特開平3-200252号、特開平3-200253号、特開平3-200254号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平3-279959号、特開平4-1650号、特開平4-1651号、特開平4-11260号、特開平4-12356号、特開平4-12357号、特願平3-33229号、特願平3-230790号、特願平3-320438号、特願平4-25157号、特願平4-52732号、特願平4-103215号、特願平4-104542号、特願平4-107885号、特願平4-107889号、同4-152195号等の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物のフエノール性OH基の一部もしくは全部を上に示した基、-R<sup>0</sup>-COO-A<sup>0</sup>もしくはB<sup>0</sup>基で結合し、保護した化合物が含まれる。

## 【0137】




更に好ましくは、特開平1-289946号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-200251号、特開平3-200252号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平4-1650号、特開平4-11260号、特開平4-12356号、特開平4-12357号、特願平4-25157号、特願平4-103215号、特願平4-104542号、特願平4-107885号、特願平4-107889号、同4-152195号の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物を用いたものが挙げられる。

## 【0138】

より具体的には、一般式[I]～[XVI]で表される化合物が挙げられる。



## 【0139】

## 【化39】



【 0 1 4 0 】  
【 化 4 0 】

30



## 【0141】

 $R^{101}$ 、 $R^{102}$ 、 $R^{108}$ 、 $R^{130}$ :

同一でも異なっていてもよく、水素原子、 $-R_0-COO-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$   
又は $-CO-O-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 、但し、 $R^0$ 、 $R^{01}$ 、 $R^{02}$ 及び $R^{03}$ の定義  
は前記と同じである。


## 【0142】

 $R^{100}$ :

$-CO-$ 、 $-COO-$ 、 $-NHCONH-$ 、 $-NHCOO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$   
 $-SO_2-$ 、 $-SO_3-$ 、もしくは

## 【0143】

## 【化41】



## 【0144】

ここで、 $G = 2 \sim 6$  但し、 $G = 2$  の時は  $R^{150}$ 、 $R^{151}$  のうち少なくとも一方はアルキル基、

 $R^{150}$ 、 $R^{151}$ :

同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、 $-OH$ 、 $-COO$   
 $H$ 、 $-CN$ 、ハロゲン原子、 $-R^{152}-COOR^{153}$  もしくは $-R^{154}-OH$ 、

 $R^{152}$ 、 $R^{154}$ :

アルキレン基、

 $R^{153}$ :

水素原子、アルキル基、アリール基、もしくはアラルキル基、

10

20

30

40

50

$R^{99}$ 、 $R^{103} \sim R^{107}$ 、 $R^{109}$ 、 $R^{111} \sim R^{118}$ 、 $R^{131} \sim R^{134}$  :


同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、アシリル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アラルキル基、アラルキルオキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、カルボキシル基、シアノ基、もしくは $-N(R^{155})(R^{156})(R^{157})$ 、 $R^{156}$  : H、アルキル基、もししくはアリール基)

$R^{110}$  :

単結合、アルキレン基、もしくは

【0145】

【化42】



10

【0146】

$R^{157}$ 、 $R^{159}$  :

同一でも異なってもよく、単結合、アルキレン基、-O-、-S-、-CO-、もしくはカルボキシル基、

$R^{158}$  :

20

水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アシリル基、アシロキシ基、アリール基、ニトロ基、水酸基、シアノ基、もしくはカルボキシル基、但し、水酸基が酸分解性基（例えば、t-ブトキシカルボニルメチル基、テトラヒドロピラニル基、1-エトキシ-1-エチル基、1-t-ブトキシ-1-エチル基）で置き換ってもよい。

【0147】

$R^{119}$ 、 $R^{120}$  :

同一でも異なってもよく、メチレン基、低級アルキル置換メチレン基、ハロメチレン基、もしくはハロアルキレン基、但し本発明において低級アルキル基とは炭素数1~4のアルキル基を指す、

A :

30

メチレン基、低級アルキル置換メチレン基、ハロメチレン基、もしくはハロアルキレン基

、

$a \sim v$ 、 $g1 \sim n1$  : 複数の時、括弧内の基は同一又は異なっていてもよい、

$a \sim q$ 、 $s, t, v, g1 \sim i1, k1 \sim m1$  : 0もしくは1~5の整数、

$r, u$  : 0もしくは1~4の整数、

$j1, n1$  : 0もしくは1~3の整数、

$(a+b), (e+f+g), (k+l+m), (q+r+s), (g1+h1+i1+j1) \quad 2,$

$(j1+n1) \quad 3,$

$(r+u) \quad 4,$


$(a+c), (b+d), (e+h), (f+i), (g+j), (k+n), (l+o), (m+p), (q+t), (s+v), (g1+k1), \quad (h1+l1 \quad 40$

$, (i1+m1) \quad 5,$

を表す。

【0148】


【化43】



ここで、

$R^{160}$ : 有機基、単結合、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、もしくは  $-S\overset{\text{O}}{=}\text{O}-$

$R^{161}$ : 水素原子、一価の有機基もしくは



$R^{162} \sim R^{166}$ : 同一でも異なっていても良く、水素原子、水酸基、  
ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルケ  
ニル基、 $-O-R^0-COO-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$  もしくは  
 $-O-CO-O-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 、但し、少なくとも  
2つは  $-O-R^0-COO-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$  もしくは  
 $-O-CO-O-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$  である、又、各4も  
しくは6個の同一記号の置換基は同一の基でなくて  
も良い、


X : 2価の有機基、

$e_2$  : 0 もしくは 1、を表わす。

【0149】

【化44】


40



ここで、

$R^{167} \sim R^{170}$ : 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、もしくはアルケニル基、但し、各4～6個の同一記号の置換基は同一の基ではなくても良い、

$R^{171}, R^{172}$ : 水素原子、アルキル基もしくは



$R^{173}$ : 少なくとも2つは $-O-R^0-COO-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 基もしくは $-O-CO-O-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 基であり、その他は水酸基である、


$f_2, h_2 : 0$ もしくは1、  
 $g_2 : 0$ もしくは1～4の整数、  
 を表す。

【0 1 5 0】

【化45】

20

30



ここで、

$R^{174} \sim R^{180}$ : 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、アルコキカルボニル基、アリールカルボニル基、アシロキシ基、アシル基、アラルキルオキシ基、もしくはアリールオキシ基、但し、各 6 個の同一記号の置換基は同一の基ではなくても良い、

$R^{181}$ : 少なくとも 2 つは  $-O-R^0-COO-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$  基もしくは  $-O-CO-O-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$  基であり、その他は、水酸基である、

を表す。

#### 【0151】

この場合、該溶解阻止化合物の含量は、レジスト組成物の全重量（溶媒を除く）を基準として 3 ~ 45 重量%、好ましくは 5 ~ 30 重量%、より好ましくは 10 ~ 20 重量%である。

#### 【0152】

更に、アルカリ溶解性を調節するために、酸で分解し得る基を有さないアルカリ可溶性樹脂を混合してもよい。

#### 【0153】

そのようなアルカリ可溶性樹脂としては、例えばノボラック樹脂、水素化ノボラック樹脂、アセトン - ピロガロール樹脂、o - ポリヒドロキシスチレン、m - ポリヒドロキシスチレン、p - ポリヒドロキシスチレン、水素化ポリヒドロキシスチレン、ハロゲンもしくはアルキル置換ポリヒドロキシスチレン、ヒドロキシスチレン - N - 置換マレイミド共重合体、o / p - 及び m / p - ヒドロキシスチレン共重合体、ポリヒドロキシスチレンの水酸

10

20

30

40

50

基に対する一部O - アルキル化物（例えば、5 ~ 30モル%のO - メチル化物等）もしくはO - アシル化物（例えば、5 ~ 30モル%のO - アセチル化物等）、スチレン - 無水マレイン酸共重合体、スチレン - ヒドロキシスチレン共重合体、O - メチルスチレン - ヒドロキシスチレン共重合体、カルボキシル基含有メタクリル系樹脂及びその誘導体を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

#### 【0154】

特に好ましいアルカリ可溶性樹脂はノボラック樹脂及びO - ポリヒドロキシスチレン、m - ポリヒドロキシスチレン、p - ポリヒドロキシスチレン及びこれらの共重合体、アルキル置換ポリヒドロキシスチレン、ポリヒドロキシスチレンの一部O - アルキル化、もしくはO - アシル化物、スチレン - ヒドロキシスチレン共重合体、O - メチルスチレン - ヒドロキシスチレン共重合体である。該ノボラック樹脂は所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることにより得られる。

10

#### 【0155】

所定のモノマーとしては、フェノール、m - クレゾール、p - クレゾール、O - クレゾール等のクレゾール類、2,5 - キシレノール、3,5 - キシレノール、3,4 - キシレノール、2,3 - キシレノール等のキシレノール類、m - エチルフェノール、p - エチルフェノール、O - エチルフェノール、p - t - ブチルフェノール、p - オクチルフェノール、2,3,5 - トリメチルフェノール等のアルキルフェノール類、p - メトキシフェノール、m - メトキシフェノール、3,5 - ジメトキシフェノール、2 - メトキシ - 4 - メチルフェノール、m - エトキシフェノール、p - エトキシフェノール、m - プロポキシフェノール、p - プロポキシフェノール、m - ブトキシフェノール、p - ブトキシフェノール等のアルコキシフェノール類、2 - メチル - 4 - イソプロピルフェノール等のビスアルキルフェノール類、m - クロロフェノール、p - クロロフェノール、O - クロロフェノール、ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、フェニルフェノール、レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ芳香化合物を単独もしくは2種類以上混合して使用することができるが、これらに限定されるものではない。

20

#### 【0156】

アルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、O - フェニルプロピルアルデヒド、O - フェニルプロピルアルデヒド、O - ヒドロキシベンズアルデヒド、m - ヒドロキシベンズアルデヒド、p - ヒドロキシベンズアルデヒド、O - クロロベンズアルデヒド、m - クロロベンズアルデヒド、p - クロロベンズアルデヒド、O - ニトロベンズアルデヒド、m - ニトロベンズアルデヒド、p - ニトロベンズアルデヒド、O - メチルベンズアルデヒド、m - メチルベンズアルデヒド、p - メチルベンズアルデヒド、p - エチルベンズアルデヒド、p - n - ブチルベンズアルデヒド、フルフラール、クロロアセトアルデヒド及びこれらのアセタール体、例えばクロロアセトアルデヒドジエチルアセタール等を使用することができるが、これらの中で、ホルムアルデヒドを使用するのが好ましい。

30

#### 【0157】

これらのアルデヒド類は、単独もしくは2種類以上組み合わせて用いられる。酸性触媒としては塩酸、硫酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸等を使用することができる。

40

#### 【0158】

こうして得られたノボラック樹脂の重量平均分子量は、1000 ~ 30000の範囲であることが好ましい。1000未満では未露光部の現像後の膜減りが大きく30000を越えると現像速度が小さくなってしまう。特に好適なのは2000 ~ 20000の範囲である。

#### 【0159】

また、ノボラック樹脂以外の前記ポリヒドロキシスチレン、及びその誘導体、共重合体の重量平均分子量は、2000以上、好ましくは5000 ~ 200000、より好ましくは10000 ~ 100000である。また、レジスト膜の耐熱性を向上させるという観点か

50

らは、25000以上が好ましい。

**【0160】**

ここで、重量平均分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィーのポリスチレン換算値をもって定義される。

**【0161】**

本発明におけるこれらのアルカリ可溶性樹脂は2種類以上混合して使用してもよい。

**【0162】**

本発明におけるこれらのアルカリ可溶性樹脂の組成物中の添加量としては、好ましくは5～30重量%である。

**【0163】**

本発明で用いられる酸発生剤(b)は、活性放射線の照射により酸を発生する化合物である。

**【0164】**

本発明で用いられる酸発生剤(b)としての活性放射線(電子線、X線又はEUV)の照射により酸を発生する化合物とは、酸発生剤(b)を含有するレジスト膜が、活性放射線の照射を受けることにより、酸を発生する化合物でさえあればよい。

即ち、酸発生剤が直接、照射を受け酸を発生する化合物であっても、照射により樹脂などの構成成分から2次電子が放出され、それにより酸を発生する化合物であってもよい。

本発明で使用されるこのような化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400～200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物の中から、適宜に選択して使用することができる。

**【0165】**

たとえばジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化合物、o-ニトロベンジル型保護基を有する酸発生剤、イミノスルフォネ-ト等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物を挙げることができる。

**【0166】**

また、これらの酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物を用いることができる。

**【0167】**

さらにV.N.R.Pillai,Synthesis,(1),1(1980)、A.Abad et al,Tetrahedron Lett.,(47)4555(1971)、D.H.R.Barton et al,J.Chem.Soc.,(C),329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

**【0168】**

本発明においては、酸発生剤(b)として、上記一般式(A-1)～(A-7)で示される、活性放射線の照射により、スルホン酸を発生する化合物が好ましく使用される。

以下、一般式(A-1)～(A-7)で示される化合物について詳細に説明する。

**【0169】**

一般式(A-1)～(A-3)で示される酸発生剤

前記一般式(A-1)～(A-3)における、R<sub>1</sub>～R<sub>6</sub>及びR<sub>7</sub>～R<sub>10</sub>のアルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基のような炭素数1～4個のものが挙げられる。シクロアルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシリル基のような炭素数3～8個のものが挙げられる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基のような炭素数1～4個のものが挙げられる。ハ

10

20

30

40

50

ロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。アリール基としては、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような置換基を有してもよい炭素数6～14個のものが挙げられる。

#### 【0170】

置換基として好ましくは、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、沃素原子）、炭素数6～10個のアリール基、炭素数2～6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

#### 【0171】

本発明で使用される一般式(A-1)～(A-3)で表わされるスルホニウム、ヨードニウム化合物は、その対アニオン、X<sup>-</sup>として、 10

(a) 直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1～12個のアルキルスルホン酸のアニオンで、その水素原子の一部又は全部をフッ素原子で置換されていても良い、又は

(b) 分岐状又は環状の炭素数8個以上のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも1個有するか、直鎖状、分岐状又は環状の炭素数4～7個のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有するか、直鎖状又は分岐状の炭素数1～3個のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも3個有するか、1～5個のハロゲン原子を有するか、若しくは直鎖状又は分岐状の炭素数1～10のエステル基を有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオン、 20

を有する。

#### 【0172】

これにより露光後発生する酸（上記基を有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、又はアントラセンスルホン酸）の拡散性が小さくなり、且つ該スルホニウム、ヨードニウム化合物の溶剤溶解性が向上する。

#### 【0173】

特に、拡散性を低減させるという観点からは上記基として直鎖状のアルキル基又はアルコキシ基より、分岐状又は環状のアルキル基又はアルコキシ基の方が好ましい。上記基が1個の場合は、直鎖状と分岐状又は環状との拡散性の差異はより顕著になる。

#### 【0174】

炭素数8個以上、好ましくは炭素数8～20個のアルキル基としては、分岐状又は環状のオクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、オクタデシル基等が挙げられる。 30

#### 【0175】

炭素数8個以上、好ましくは炭素数8～20個のアルコキシ基としては、分岐状又は環状のオクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、オクタデシルオキシ基等が挙げられる。

#### 【0176】

炭素数4～7個のアルキル基としては、直鎖状、分岐状又は環状のブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基等が挙げられる。 40

#### 【0177】

炭素数4～7個のアルコキシ基としては、直鎖状、分岐状又は環状のブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基等が挙げられる。

#### 【0178】

炭素数1～3個のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基が挙げられる。

#### 【0179】

炭素数1～3個のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基が挙げられる。 50

**【0180】**

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができ、好ましくはフッ素原子である。

**【0181】**

直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1～10個のエステルとしては、メチルエステル基、エチルエステル基、n-プロピルエステル基、i-プロピルエステル基、n-ブチルエステル基、i-ブチルエステル基、t-ブチルエステル基、n-ヘキシリエステル基、i-ヘキシリエステル基、t-ヘキシリエステル基、n-ヘプチルエステル基、i-ヘプチルエステル基、t-ヘプチルエステル基、n-オクチルエステル基、i-オクチルエステル基、t-オクチルエステル、n-ノニルエステル基、i-ノニルエステル基、t-ノニルエステル基、n-デカニルエステル基、i-デカニルエステル基、t-デカニルエステル、シクロプロピルエステル基、シクロブチルエステル基、シクロペンチルエステル基、シクロヘキシリエステル基、シクロヘプチルエステル基、シクロオクチルエステル基、シクロノニルエステル基、シクロデカニルエステル基等が挙げられる。

10

**【0182】**

直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1～12個のアルキルスルホン酸のアニオンにおけるアルキル基としては、好ましくは炭素数1～12個のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシリ基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等を挙げることができる。

20

**【0183】**

また、X<sup>-</sup>で表されるアルキルスルホン酸、芳香族スルホン酸には、上記特定の置換基以外に、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子）、炭素数6～10個のアリール基、シアノ基、スルフィド基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ニトロ基等を置換基として含有してもよい。









**【0184】**

以下に、これらの化合物の具体例（A-1-1）～（A-1-66）、（A-2-1）～（A-2-59）、（A-3-1）～（A-3-35）を示すが、これに限定されるものではない。





**【0185】**

30


**【化46】**




【 0 1 8 6 】  
【 化 4 7 】




【 0 1 8 7 】  
【 化 4 8 】




10



20




30




40


【 0 1 8 8 】  
【 化 4 9 】




10




20




(A-1-19)



(A-1-20)









(A-1-21)







40





【 0 1 8 9 】  
【 化 5 0 】




【0190】  
【化51】




【0191】  
【化52】




【0192】  
【化53】




10



20




30




40


【0193】  
【化54】




10



20




30




40


【0194】  
【化55】




10



20




30





40

【0195】  
【化56】




(A-1-53)





(A-1-54)

10




(A-1-55)





(A-1-56)

20




(A-1-57)





(A-1-58)

30




(A-1-59)



(A-1-60)


40

【 0 1 9 6 】  
【 化 5 7 】




(A-1-61)

10




(A-1-62)

20



(A-1-63)

30




(A-1-64)


40

【 0 1 9 7 】


【 化 5 8 】



(A-1-65)













(A-1-66)





【 0 1 9 8 】



【 化 5 9 】







【 0 1 9 9 】  
【 化 6 0 】



(A-2-11)







(A-2-12)







(A-2-13)

(A-2-14)



(A-2-15)

(A-2-16)











(A-2-17)

40

(A-2-18)

【 0 2 0 0 】

【 化 6 1 】











【0201】  
【化62】

10



20

30


40





【0202】  
【化63】





(A-2-35)




(A-2-36)





10





(A-2-37)



(A-2-38)



(A-2-39)












(A-2-40)

20

30

【0 2 0 3】

【化 6 4】



【0204】



【化65】

10



20

30

40





(A-2-46)





(A-2-47)

10





(A-2-48)





(A-2-49)

20





(A-2-50)





(A-2-51)

30



(A-2-52)





(A-2-53)



40

【0205】

【化66】





(A-2-54)





(A-2-55)

10





(A-2-56)





(A-2-57)

20



(A-2-58)








(A-2-59)

30





【0206】

【化67】






40




【0207】  
【化68】




【0208】  
【化69】




【0209】  
【化70】




10



20








30








40






【0210】  
【化71】





【0211】  
【化72】





【0 2 1 2】  
【化73】



【0213】  
【化74】



(A-3-34)



(A-3-35)

10

## 【0214】

尚、具体例中、nは直鎖、sは第2級、tは第3級、iは分岐であることを示す。

20

## 【0215】

一般式(A-1)～(A-3)で表される化合物は、例えば対応するC1<sup>-</sup>塩(一般式(A-1)～(A-3)でX<sup>-</sup>をC1<sup>-</sup>で置換した化合物)と、X<sup>-</sup>Y<sup>+</sup>で表わされる化合物(X<sup>-</sup>は一般式(A-1)～(A-3)の場合と同義であり、Y<sup>+</sup>はH<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>、N(CH<sub>3</sub>)<sub>4</sub><sup>+</sup>等のカチオンを示す。)とを水溶液中で塩交換させることにより合成できる。

## 【0216】

一般式(A-4)、(A-5)で示される酸発生剤

一般式(A-4)、(A-5)において、R<sub>11</sub>～R<sub>13</sub>、R<sub>14</sub>～R<sub>16</sub>におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子は前記R<sup>1</sup>～R<sup>5</sup>のものと同様のものを具体例として挙げることができる。R<sub>6</sub>、X<sup>-</sup>は、前記と同義である。

30

## 【0217】

また、1、m、nが各々2又は3の場合、2又は3個のR<sub>11</sub>～R<sub>13</sub>あるいはR<sub>14</sub>～R<sub>16</sub>のうちの各々の2個が互いに結合して、炭素環、複素環又は芳香環を含む5～8個の元素からなる環を形成してもよい。

## 【0218】



以下に、一般式(A-4)で表される化合物の具体例(A-4-1)～(A-4-28)、一般式(A-5)で表される化合物の具体例(A-5-1)～(A-5-30)を示すが、これに限定されるものではない。

## 【0219】



## 【化75】

40



11





10





20



30








40








【0220】






【化76】




【0221】  
【化77】




【0222】  
【化78】




【0223】  
【化79】




【 0 2 2 4 】  
【 化 8 0 】



10




20




【0 2 2 5】

【化 8 1】


30




10




20













30



40



【 0 2 2 6 】  
【 化 8 2 】








【 0 2 2 7 】  
【 化 8 3 】

10






20

30


40




【 0 2 2 8 】  
【 化 8 4 】




【 0 2 2 9 】  
【 化 8 5 】





(A-5-23)




10




(A-5-24)




(A-5-25)




20




(A-5-26)



30






(A-5-27)



40

【0 2 3 0】  
【化 8 6】



### 【0231】

尚、具体例中、 $n$  は直鎖、 $s$  は第 2 級、 $t$  は第 3 級、 $i$  は分岐であることを示す。

### 【0232】

一般式 (A-4)、(A-5) で表される化合物は、例えば対応する  $\text{Cl}^-$  塩 (一般式 (A-4)、(A-5) で  $X^-$  を  $\text{Cl}^-$  で置換した化合物) と、 $X^-Y^+$  で表わされる化合物 ( $X^-$  は一般式 (A-4)、(A-5) の場合と同義、 $Y^+$  は  $\text{H}^+$ 、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{N}(\text{CH}_3)_4^+$  等のカチオンを示す。) とを水溶液中で塩交換させることにより合成できる。

### 【0233】

一般式 (A-6) で表される酸発生剤

前記一般式 (A-6) における  $Y$  及び  $R_{31} \sim R_{51}$  の直鎖、分岐、環状アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 $n$ -ブチル基、sec-ブチル基、 $t$ -ブチル基、ヘキシル基、オクチル基のような炭素数 1 ~ 20 個の直鎖又は分岐アルキル基及びシクロプロピル基、シクロペンチル基又はシクロヘキシル基等の環状アルキル基が挙げられる。アルキル基の好ましい置換基としてはアルコキシ基、アシリル基、アシロキシ基、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。

### 【0234】

また、 $Y$  のアラルキル基としてはベンジル基もしくはフェネチル基のような炭素数 7 ~ 12 個のアラルキル基が挙げられる。アラルキル基の好ましい置換基としては、炭素数 1 ~ 4 の低級アルキル基、炭素数 1 ~ 4 の低級アルコキシ基、ニトロ基、アセチルアミノ基、ハロゲン原子などが挙げられる。

### 【0235】

$R_{31} \sim R_{51}$  のアルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、 $n$ -ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、 $t$ -ブトキシ基、オクチルオキシ基、ドデシルオキシ基のような炭素数 1 ~ 20 個のアルコキシ基又はエトキシエトキシ基などの置換基を有するアルコキシ基が挙げられる。

10

20

40

50

## 【0236】

アシル基としてはアセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基などが挙げられる。アシルアミノ基としてはアセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ベンゾイルアミノ基などが挙げられる。スルホニルアミノ基としてはメタンスルホニルアミノ基、エタンスルホニルアミノ基など炭素数1～4個のスルホニルアミノ基、p-トルエンスルホニルアミノ基のような置換または無置換のベンゼンスルホニルアミノ基があげられる。

## 【0237】

アリール基としてはフェニル基、トリル基、ナフチル基などが挙げられる。アルコキカルボニル基としてはメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、エトキシエトキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基などの炭素数2～20個のアルコキカルボニル基があげられる。10

## 【0238】

アシロキシ基としてはアセトキシ基、プロパノイルオキシ基、オクタノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基のような炭素数2～20個のアシロキシ基があげられる。

## 【0239】

アラルキル基としては置換または無置換ベンジル基、置換または無置換フェネチル基などの炭素数7～15個のアラルキル基があげられる。アラルキル基の好ましい置換基としては前記にあげたものと同じものがあげられる。

## 【0240】

$R_{31} \sim R_{51}$ においては、 $R_{31} \sim R_{35}$ 、 $R_{36} \sim R_{42}$ 及び $R_{43} \sim R_{51}$ はそれぞれの群のうちの2つが結合して炭素及び/又はヘテロ原子からなる5～8員環を形成してもよい。このような5～8員環としては、例えばシクロヘキサン、ピリジン、フラン又はピロリジンがあげられる。20

## 【0241】

また、X、Yは別のイミドスルホネート化合物の残基と結合していてもよく、2量体、3量体を形成していても良い。別のイミドスルホネートとしては、一般式(A-6)で表される化合物で、X又はYのところで1価の基になったものがあげられる。

## 【0242】

Xのアルキレン基としては、直鎖又は分岐の炭素数1～10個のアルキレン基あるいはヘテロ原子を含んでいてもよい单環又は多環の環状アルキレン基があげられる。30

## 【0243】

直鎖又は分岐のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基又はオクチレン基などがあげられる。アルキレン基の好ましい置換基としてはアルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。ここで挙げたアルコキシ基、アシル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基は $R_{31} \sim R_{51}$ で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

## 【0244】

環状アルキレン基としてはシクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、などの炭素数4～8個の单環シクロアルキレン基、7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプチレン基などの炭素数5～15個の多環シクロアルキレン基が挙げられ、シクロアルキレン基の好ましい置換基としては、炭素数1～4個のアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。40

## 【0245】

ここで挙げたアルコキシ基、アシル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基は $R_{31} \sim R_{51}$ で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

## 【0246】

アリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基等が挙げられる。アリーレン基の好ましい置換基としてはアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシリル基、ホルミル基、ニトロ基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。

【0247】

ここで挙げたアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシリル基、ホルミル基、ニトロ基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基は  $R_{31} \sim R_{51}$  で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

【0248】

アルケニレン基としては炭素数 2 ~ 4 個のアルケニレン基があげられ、例えばエテニレン基、ブテニレン基等が挙げられ、アルケニレン基の好ましい置換基としてはアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシリル基、ホルミル基、ニトロ基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。ここで挙げたアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシリル基、ホルミル基、ニトロ基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基は  $R_{31} \sim R_{51}$  で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

【0249】

環状アルケニレン基としてはシクロペンテニレン基、シクロヘキセンレン基、などの炭素数 4 ~ 8 個の单環シクロアルケニレン基、7 - オキサビシクロ [2 . 2 . 1] ヘブテニレン基、ノルボルネニレン基などの炭素数 5 ~ 15 個の多環シクロアルケニレン基が挙げられる。

【0250】

アラルキレン基としては、トリレン基、キシリレン基などが挙げられ、その置換基としてはアリーレン基で挙げた置換基をあげることができる。

【0251】

以下に、これらの一般式 (A - 6) で表される化合物の具体例 (A - 6 - 1) ~ (A - 6 - 49) を示すが、これに限定されるものではない。






【0252】

【化 87】

10


20

30




【 0 2 5 3 】

【 化 8 8 】




(A-6-6)




(A-6-7)

10




(A-6-8)

20



(A-6-9)






30



(A-6-10)






【 0 2 5 4 】

【 化 8 9 】








【 0 2 5 5 】







【 化 9 0 】








【 0 2 5 6 】  
【 化 9 1 】



【 0 2 5 7 】  
【 化 9 2 】



【0258】  
【化93】



【0259】





【化94】

10

20










30

40



【 0 2 6 0 】

【 化 9 5 】



10

20

30

40

## 【0261】

一般式(A-6)で表される化合物は、G.F.Jaubert著、Ber.. 28,360(1895)の方法、D.E.Ames等著、J.Chem.Soc..3518(1955)の方法、あるいはM.A.Stolberg等著、J.Am. Chem.Soc..79,2615(1957)の方法等に従い合成されたN-ヒドロキシイミド化合物とスルホン酸クロリドとを塩基性条件下、例えばL.Bauer等著、J.Org.Chem..24,1294(1959)の方法に従い合成することが可能である。

## 【0262】

一般式(A-7)で表される酸発生剤

一般式(A-7)中、Ar<sub>1</sub>、Ar<sub>2</sub>は、同一または異なって、置換もしくは未置換のアリール基を示す。

50

**【0263】**

ここで、アリール基としては、フェニル基、トリル基、ナフチル基などが挙げられる。アリール基の置換基としては、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシリル基、ホルミル基、ニトロ基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。

**【0264】**









ここで挙げたアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシリル基、ホルミル基、ニトロ基、アシリルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基は上記R<sub>31</sub>～R<sub>51</sub>で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

10







**【0265】**

一般式(A-7)で表される酸発生剤の具体例としては以下に示す化合物(A-7-1)～(A-7-14)が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

**【0266】****【化96】**



【0267】  
【化97】



## 【0268】

上記一般式(A-7)で表される酸発生剤の合成としては、ジー・シー・デンサー・ジュニア・ら著「ジャーナル オブ オルガニックケミストリー」(G.C. Denser, Jr. ら著、「Journal of Organic Chemistry」) 31、3418~3419 (1966) 記載の方法、テー・ピー・ヒルドイッチ著「ジャーナル オブ ザ ケミカル ソサイアティ」(T.P. Hilditch著、「Journal of the Chemical Society」) 93、1524~1527 (1908) 記載の方法、あるいはオー・ヒンズベルク著「ベリヒテ デア ドイッヘン ヘミシエ ゲゼルシャフト」(O. Hinsberg著、「Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft」) 49、2593~2594 (1918) 記載の方法等にしたがい合成できる。すなわち、硫酸水溶液中において、硫酸コバルトを用い、一般式(a)で示されるスルフィン酸より合成する方法、キサントゲン酸カルルを用い、一般式(b)で示されるスルホン酸クロリドより合成する方法、あるいは塩

10

20

30

40

50

基性条件下、一般式 (a) で示されるスルフィン酸と一般式 (b) で示されるスルホン酸クロリドとを合成する方法等が挙げられる。

【0269】



(ここで、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ は一般式 (A-7) で定義されたものと同一の意味である。) 本発明においては、上記一般式 (A-1) ~ (A-7) で表される酸発生剤のうち、一般式 (A-1) ~ (A-5) で表される酸発生剤が好ましく、より好ましくは一般式 (A-1) ~ (A-4) で表される酸発生剤である。これにより、解像度、感度が一層優れるようになる。

10

【0270】

本発明において、酸発生剤(好ましくは一般式 (A-1) ~ (A-7) で表される化合物)の組成物中の含量は、全組成物の固形分に対し、0.1 ~ 25重量%が好ましく、より好ましくは1 ~ 15重量%、更に好ましくは2 ~ 10重量%である。



【0271】

また、酸発生剤 (b) が、活性放射線の照射によりフッ素含有スルホン酸を発生する化合物 a であることも好ましい。

[a] 化合物 a としては、例えば、下記の一般式 (PAG3) で表されるヨードニウム塩、又は一般式 (PAG4) で表されるスルホニウム塩を挙げることができる。

【0272】

【化98】



【0273】

30

式中、 $Ar^1$ 、 $Ar^2$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。 $R^{203}$ 、 $R^{204}$ 、 $R^{205}$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。

【0274】

$Z^-$ は、少なくとも1つのフッ素原子を有するスルホン酸アニオンを示す。

【0275】

また $R^{203}$ 、 $R^{204}$ 、 $R^{205}$ のうちの2つおよび $Ar^1$ 、 $Ar^2$ はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

【0276】

$Ar^1$ 、 $Ar^2$ 、 $R^{203}$ 、 $R^{204}$ 、 $R^{205}$ としてのアリール基としては、好ましくは、炭素数6 ~ 14のアリール基、アルキル基としては、好ましくは炭素数1 ~ 8のアルキル基である。

40

【0277】

好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1 ~ 8のアルコキシ基、炭素数1 ~ 8のアルキル基、炭素数2 ~ 9のアルコキシカルボニル基、炭素数2 ~ 9のアルキルカルボニルアミノ基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子及びフェニルチオ基であり、アルキル基に対しては炭素数1 ~ 8のアルコキシ基、炭素数5 ~ 14のアリール基、炭素数6 ~ 15のアリールカルボニル基、カルボキシル基及びハロゲン原子を挙げることができる。

【0278】

$Z^-$ のスルホン酸アニオンとしては、好ましくは、少なくとも1つのフッ素原子を有する

50











炭素数1～20の脂肪族炭化水素及び炭素数5～20の芳香族炭化水素を挙げることができる。これらは置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、炭素数1～10のフッ素置換してもよいアルコキシ基、炭素数2～11のフッ素置換してもよいアルコキカルボニル基、フェニルアミノ基、フェニルカルボニル基、ハロゲン原子、水酸基を挙げができる。芳香族炭化水素に対しては、さらに炭素数1～15のアルキル基を挙げができる。

【0279】

以下に具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

【0280】













【化99】



【0281】  
【化100】

	$\text{CF}_2\text{HSO}_3^-$	(VI-11)	
	$\text{CF}_2\text{ClSO}_3^-$	(VI-12)	
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$	(VI-13)	10
		(VI-14)	
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{SO}_3^-$	(VI-15)	20
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$	(VI-16)	
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$	(VI-17)	
		(VI-18)	30
	$\text{CF}_3\text{SO}_3^-$	(VI-19)	
		(VI-20)	40

【0282】  
【化101】








【 0 2 8 3 】  
【 化 1 0 2 】

	$\text{CF}_3\text{SO}_3^-$	(VII-1)
	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$	(VII-2)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{SO}_3^-$	(VII-3)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$	(VII-4)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$	(VII-5)
		(VII-6)
		(VII-7)
		(VII-8)
		(VII-9)






【 0 2 8 4 】  
【 化 1 0 3 】

		(VII-10)
		(VII-11)
		(VII-12)
		(VII-13)
		(VII-14)
		(VII-15)
		(VII-16)
		(VII-17)
		(VII-18)

【 0 2 8 5 】  
【 化 1 0 4 】











【0286】  
【化105】

















【 0 2 8 7 】


【 化 1 0 6 】

	$\text{CF}_2\text{ClSO}_3^-$	(VII-29)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$	10 (VII-30)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{SO}_3^-$	20 (VII-31)
		30 (VII-32)
	$\text{CF}_3\text{SO}_3^-$	(VII-33)
	$\text{CF}_2\text{HSO}_3^-$	(VII-34)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{SO}_3^-$	40 (VII-35)





【0 2 8 8】  
【化 1 0 7】

	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$	(VII-36)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$	(VII-37)
		(VII-38) 10
		(VII-39)
		(VII-40) 20
		(VII-41)
		(VII-42) 30
		(VII-43) 40


【0289】  
【化108】





10



20



30



40

【 0 2 9 0 】  
【 化 1 0 9 】

	$\text{CF}_3(\text{CH}_2)_2\text{SO}_3^-$	(VII-49)
	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{SO}_3^-$	(VII-50)
	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CF}_3)\text{SO}_3^-$	(VII-51) 10
	$\text{CH}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$	(VII-52)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{O}(\text{CF}_2)_2\text{SO}_3^-$	(VII-53) 20
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{OCF}(\text{CF}_3)\text{SO}_3^-$	(VII-54)
	$\text{F}[\text{CF}(\text{CH}_3)\text{CF}_2\text{O}]_2\text{CF}(\text{CF}_3)\text{SO}_3^-$	(VII-55)
	$\text{F}[\text{CF}(\text{CF}_3)\text{CF}_2\text{O}]_2\text{CF}(\text{CF}_3)\text{SO}_3^-$	(VII-56) 30

## 【0291】

化合物aを使用する場合、活性放射線の照射により、フッ素原子を含有しないスルホン酸を発生する化合物、又は、活性放射線の照射により、カルボン酸を発生する化合物の少なくともいずれかを併用することが好ましい。

## 【0292】








[b] 化合物aと併用することが好ましい活性放射線の照射によりフッ素原子を含有しないスルホン酸を発生する化合物(化合物b)としては、例えば、先の一般式(PAG3)及び(PAG4)において、Z<sup>-</sup>がフッ素原子を有しないスルホン酸アニオンであるヨードニウム塩及びスルホニウム塩を挙げることができる。

## 【0293】

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

## 【0294】

## 【化110】









【 0 2 9 5 】  
【 化 1 1 1 】

10



20

30



【 0 2 9 6 】


【 化 1 1 2 】




【 0 2 9 7 】

【 化 1 1 3 】


(PAG3-26)



(PAG3-27)



(PAG3-28)




10


(PAG3-29)



(PAG3-30)








(PAG3-31)



20

【 0 2 9 8 】



【 化 1 1 4 】





30

【 0 2 9 9 】


【 化 1 1 5 】








10



20



【 0 3 0 0 】  
 【 化 1 1 6 】





【 0 3 0 1 】



【 化 1 1 7 】

30



(PAG4-33)





(PAG4-34)





(PAG-35)





(PAG4-36)




(PAG4-37)



(PAG4-38)



(PAG4-39)





## 【0302】


また、下記一般式（PAG5）で表されるジスルホン誘導体又は一般式（PAG6）で表されるイミノスルホネート誘導体を挙げることができる。

## 【0303】

## 【化118】



(PAG5)



(PAG6)

## 【0304】

式中、 $\text{Ar}^3$ 、 $\text{Ar}^4$ は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。 $\text{R}^{206}$ は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

## 【0305】

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

## 【0306】














## 【化119】

10

20

30

40




【 0 3 0 7 】

【 化 1 2 0 】

10


20

30




【0 3 0 8】

【化121】



【0 3 0 9】

【化122】




(PAG6-22)

【0310】

また、下記一般式（PAG7）で表されるジアゾジスルホン誘導体を挙げることができる。

【0311】

【化123】



(PAG7)

10

20

【0312】



式中、Rは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール基を表す。

【0313】



具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0314】


【化124】



10



20

**【0315】**

上記 [ a ] 及び [ b ] で説明した化合物は、過ヨウ素酸塩を用いて芳香族化合物を反応させ、得られたヨードニウム塩を対応するスルホン酸に塩交換することにより合成可能である。

30

**【0316】**

また、アリールマグネシウムプロミドなどのアリールグリニヤール試薬と置換又は無置換のフェニルスルホキシドを反応させ、得られたトリアリールスルホニウムハライドを対応するスルホン酸と塩交換する方法で合成できる。また、置換又は無置換のフェニルスルホキシドと対応する芳香族化合物をメタンスルホン酸 / 五酸化ニリンあるいは塩化アルミニウムなどの酸触媒を用いて縮合、塩交換する方法、ジアリールヨードニウム塩とジアリールスルフィドを酢酸銅などの触媒を用いて縮合、塩交換する方法などによって合成できる。

**【0317】**

塩交換は、いったんハライド塩に導いた後に酸化銀などの銀試薬を用いてスルホン酸塩に変換する方法、あるいはイオン交換樹脂を用いることでも塩交換できる。また、塩交換に用いるスルホン酸あるいはスルホン酸塩は、市販のものを用いるか、あるいは市販のスルホン酸ハライドの加水分解などによって得ることができる。

40

**【0318】**

化合物 a と併用することが好ましい活性放射線の照射によりカルボン酸を発生する化合物としては、フッ素非含有カルボン酸を発生する化合物 c 及びフッ素含有カルボン酸を発生する化合物 d を挙げることができる。

**【0319】**


[ c ] 化合物 a と併用することが好ましい活性放射線の照射によりフッ素非含有カルボン酸を発生する化合物 c としては、例えば、下記一般式 ( A I ) ~ ( A V ) で示される化合

50


物を挙げることができる。

【 0 3 2 0 】


【化 1 2 5】




10



20



30



40

【 0 3 2 1 】

上記式において、 $R_{301}$  ~  $R_{337}$ は、各々独立に水素原子、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、直鎖、分岐あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、または- $S - R_0$ 基を表す。 $R_0$ は直鎖、分岐、環状アルキル基またはアリール基を表す。

【 0 3 2 2 】

R<sub>a</sub>、R<sub>b</sub>は、各々独立に水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、置換基を有してもよい、アルキル基、アルコキシ基を表す。R<sub>c</sub>、R<sub>d</sub>は、各々独立にハロゲン原子、置換基を有してもよい、アルキル基又はアリール基を表す。R<sub>c</sub>とR<sub>d</sub>とが結合して芳香環、単環あるいは多環の環状炭化水素（これらの環内には酸素原子、窒素原子を含んでいて

50







もよい)を形成してもよい。Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>は、炭素原子を表し、Y<sub>1</sub>-Y<sub>2</sub>結合は、単結合でも2重結合でもよい。上記X<sup>-</sup>は、下記式で示されるカルボン酸化合物がアニオンになったものを表す。

【0323】

X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>は、各々独立に、下記式で示されるカルボン酸化合物がカルボキシリル基部分でエステル基となったものを表す。





【0324】

【化126】



【0325】

【化127】



## 【0326】

上記式中、 $R_{338}$ は、炭素数1～30の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキル基（ここで、アルキル基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい）、炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルケニル基、炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキニル基、炭素数1～20の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルコキシリル基、前記アルキル基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子および／または水酸基で置換された基、前記アルケニル基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子および／または水酸基で置換された基、あるいは炭素数6～20の置換もしくは非置換のアリール基を示す。ここで、アリール基の置換基としてはアルキル基、ニトロ基、水酸基、アルコキシリル基、アシル基、アルコキカルボニル基、ハロゲン原子を挙げることができる。

## 【0327】

$R_{339}$ は、単結合あるいは、炭素数1～20の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキレン基（ここで、アルキレン基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい）、炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルケニレン基、前記アルキレン基の水素原子の

少なくとも一部がハロゲン原子および / または水酸基で置換された基、前記アルケニレン基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子で置換された基、あるいは炭素数 2 ~ 20 のアルコキアルキレン基を示し、複数存在する R<sub>338</sub>、R<sub>339</sub> は相互に同一でも異なってもよい。

#### 【0328】

R<sub>340</sub> は水酸基またはハロゲン原子を示し、複数存在する R<sub>340</sub> は相互に同一でも異なってもよい。m、n、p および q は各々独立に、0 ~ 3 の整数で、m + n = 5、p + q = 5 である。z は 0 または 1 である。

#### 【0329】

前記一般式 (A I) ~ (A V) における、R<sub>301</sub> ~ R<sub>337</sub>、R<sub>a</sub>、R<sub>b</sub>、R<sub>c</sub>、R<sub>d</sub>、R<sub>0</sub> 10 における直鎖、分岐アルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、n - ブチル基、sec - ブチル基、t - ブチル基のような炭素数 1 ~ 4 個のものが挙げられる。環状アルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシリ基のような炭素数 3 ~ 8 個のものが挙げられる。

#### 【0330】

R<sub>301</sub> ~ R<sub>337</sub>、R<sub>a</sub>、R<sub>b</sub> のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、n - ブトキシ基、イソブトキシ基、sec - ブトキシ基、t - ブトキシ基のような炭素数 1 ~ 4 個のものが挙げられる。

#### 【0331】

R<sub>301</sub> ~ R<sub>337</sub>、R<sub>a</sub>、R<sub>b</sub>、R<sub>c</sub>、R<sub>d</sub> のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子 20 、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。

#### 【0332】

R<sub>0</sub>、R<sub>c</sub>、R<sub>d</sub> のアリール基としては、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような置換基を有してもよい炭素数 6 ~ 14 個のものが挙げられる。

#### 【0333】

これらの置換基として好ましくは、炭素数 1 ~ 4 個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、沃素原子）、炭素数 6 ~ 10 個のアリール基、炭素数 2 ~ 6 個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

#### 【0334】

R<sub>c</sub> と R<sub>d</sub> とが結合して形成する、芳香環、単環あるいは多環の環状炭化水素（これらの環内には酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい）としては、ベンゼン構造、ナフタレン構造、シクロヘキサン構造、ノルボルネン構造、オキサビシクロ構造等が挙げられる。

#### 【0335】

本発明で使用される一般式 (A I) ~ (A III) で表されるスルホニウム、ヨードニウム化合物は、その対アニオン X<sup>-</sup> として、上記式 (C 1) ~ (C 10) で示されるカルボン酸化合物のうち少なくとも 1 種の化合物のカルボキシリ基 (-COOH) がアニオン (-COO<sup>-</sup>) となったものを含む。

#### 【0336】

本発明で使用される一般式 (A IV) ~ (A V) で表される化合物は、置換基 X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub> として、上記式 (C 1) ~ (C 10) で示されるカルボン酸化合物のうち少なくとも 1 種の化合物のカルボキシリ基 (-COOH) がエステル基 (-COO-) となった置換基を含む。

#### 【0337】

R<sub>338</sub> における、炭素数 1 ~ 30 の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキル基（ここで、アルキル基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい）としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシリ、シクロヘキシリ、ドデシリ、1 - エトキシリル、アダマンチル等が挙げられる。

#### 【0338】

炭素数 1 ~ 20 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルケニル基としては、エテニル、プロ 50

ペニル、イソプロペニル、シクロヘキセン等が挙げられる。

【0339】

炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキニル基としては、アセチレン、プロペニレン等が挙げられる。

【0340】

炭素数1～20の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、ブトキシ、シクロヘキシリオキシ、イソブトキシ、ドデシルオキシ等が挙げられる。

【0341】

炭素数6～20の置換もしくは非置換のアリール基としては、フェニル、ナフチル、アントラニル等が挙げられる。 10

【0342】

アリール基の置換基としてはアルキル基、ニトロ基、水酸基、アルコキシ基、アシル基、アルコキカルボニル基、ハロゲン原子を挙げることができる。

【0343】

R<sub>339</sub>における、炭素数1～20の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキレン基（ここで、アルキレン基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい）、としては、メチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、イソブチレン、エトキシエチレン、シクロヘキシレン等が挙げられる。 20

【0344】









炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルケニレン基としては、ビニレン、アリレン等が挙げられる。

【0345】

具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。









【0346】

【化128】




【 0 3 4 7 】

【 化 1 2 9 】




【0 3 4 8】  
【化 1 3 0】




(II-19)

(II-20)




(II-21)

(II-22)




(II-23)

(II-24)




(II-25)

(II-26)




(II-27)

(II-28)



(II-29)

(II-30)











(II-31)


(II-32)

【 0 3 4 9 】

【化 1 3 1】



【0 3 5 0】  
【化 1 3 2】



## 【0351】

上記光酸発生剤、すなわち一般式(AI)、一般式(AII)、一般式(AIII)で表される化合物は、米国特許第3,734,928号明細書に記載の方法、Macromolecules, vol. 10, 1307(1977), Journal of Organic Chemistry, vol. 55, 4222(1990), J. Radiat. Curing, vol. 5(1), 2(1978)に記載の方法などを用い、更にカウンターアニオンを交換することにより合成できる。

## 【0352】

一般式(AIV)、一般式(AV)で表される化合物は、N-ヒドロキシimid化合物とカルボン酸クロリドを塩基性条件で反応させる、あるいはニトロベンジルアルコールとカルボン酸クロリドを塩基性条件下反応させることにより得られる。

## 【0353】

(d) 次に、化合物aと併用することが好ましい活性放射線の照射によりフッ素含有カル

ポン酸を発生する化合物dについて説明する。

【0354】

フッ素含有カルボン酸としては、例えば、フッ素置換された脂肪族カルボン酸及び芳香族族カルボン酸を挙げることができる。


【0355】

フッ素置換された脂肪族カルボン酸としては、酢酸、プロピオン酸、n-酪酸、イソ酪酸、バレリアン酸、トリメチル酢酸、カプロン酸、ヘプタン酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ラウリル酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ウンデカン酸、ドデカン酸、トリデカン酸等の脂肪族カルボン酸のフッ素置換物が挙げられる。これらは、水酸基、アルコキシ基、ハロゲン原子を置換基として有していてもよい。また、その脂肪族鎖の中に酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、カルボキシル基、スルホニル基などの連結基を含んでいるものが好ましい。10

【0356】

好ましいフッ素置換された脂肪族カルボン酸として、下記の一般式で表されるものを挙げることができる。

【0357】



一般式中、Lは、水素原子又はフッ素原子を表す。p及びrは、各々独立に0～15の整数、qは1～15の整数を表す。この一般式におけるアルキル鎖の水素原子又はフッ素原子は、フッ素原子で置換されていてもよいアルキル基（好ましくは炭素数1～5）、フッ素原子で置換されていてもよいアルコキシ基（好ましくは炭素数1～5）、または、水酸基で置換されていてもよい。20

【0358】

上記フッ素置換された脂肪族カルボン酸としては、好ましくはその炭素数が2～20、より好ましくは4～20である飽和脂肪族カルボン酸のフッ素置換物であることが好ましい。この炭素数を4個以上とすることで、発生するカルボン酸分解性の拡散性が低下し、露光から後加熱までの経時による線幅変化をより抑制できる。なかでも、炭素数4～18個の直鎖又は分岐飽和脂肪族カルボン酸のフッ素置換物が好ましい。

【0359】

また、上記フッ素置換された芳香族族カルボン酸としては、炭素数が7～20、より好ましくは7～15であり、更に好ましくは7～11である芳香族カルボン酸のフッ素置換物であることが好ましい。具体的には、安息香酸、置換安息香酸、ナフト工酸、置換ナフト工酸、アントラセンカルボン酸、置換アントラセンカルボン酸（ここで、置換基としてはアルキル基、アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子、アリール基、アシル基、アシルオキシ基、ニトロ基、アルキルチオ基、アリールチオ基が挙げられる）等の芳香族カルボン酸のフッ素置換物が挙げられる。なかでも、安息香酸、置換安息香酸のフッ素置換物が好ましい。30

【0360】

これらフッ素原子で置換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸は、カルボキシル基以外の骨格に存在する水素原子の1個以上がフッ素原子で置換されたものであり、特に好ましくはカルボキシル基以外の骨格に存在する水素原子すべてがフッ素原子で置換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸（パーフルオロ飽和脂肪族カルボン酸あるいはパーフルオロ芳香族カルボン酸）である。これにより、感度が一層優れるようになる。40

【0361】

好ましくは、上記のようなフッ素原子で置換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸のアニオンをカウンターアニオンとして有するオニウム塩化合物（スルホニウム塩、ヨードニウム塩等）、カルボン酸エステル基を有するイミドカルボキシレート化合物あるいはニトロベンジルエ斯特ル化合物等が挙げられる。




【0362】

より好ましくは下記一般式(I)～(III)で表される化合物が挙げられる。これにより50

、感度、解像力、露光マージンが一層優れるようになる。この化合物に活性放射線を照射することより、一般式(I)～(III)のX<sup>-</sup>に相当する少なくとも1つのフッ素原子で置換された飽和脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸を発生し、光酸発生剤として機能する。

【0363】

【化133】



【0364】

(上記式中、R<sub>1</sub>～R<sub>37</sub>は、各々独立に、水素原子、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、直鎖、分岐あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、または-S-R<sub>38</sub>基を表す。ここでR<sub>38</sub>は直鎖、分岐、環状アルキル基またはアリール基を表す。X<sup>-</sup>は、少なくとも1つのフッ素原子で置換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸のアニオンである。)

X<sup>-</sup>は、好ましくはパーフルオロ脂肪族カルボン酸あるいはパーフルオロ芳香族カルボン酸のアニオンであり、特に好ましくは炭素数4個以上のフッ素置換アルキルカルボン酸のアニオンである。

【0365】

一般式(I)～(III)における、R<sub>1</sub>～R<sub>38</sub>の直鎖、分岐アルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基のような炭素数1～4個のものが挙げられる。環状アルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基のような炭素数3～8個のものが挙げられる。

【0366】

R<sub>1</sub>～R<sub>37</sub>のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基のような炭素数1～4個のものが挙げられる。

10

20

30

40

50

**【0367】**

R<sub>1</sub> ~ R<sub>37</sub> のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。

**【0368】**

R<sub>38</sub> のアリール基としては、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基等の炭素数 6 ~ 14 個のものが挙げられる。アリール基は置換基を有してもよい。

**【0369】**

これらの置換基として好ましくは、炭素数 1 ~ 4 個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、沃素原子）、炭素数 6 ~ 10 個のアリール基、炭素数 2 ~ 6 個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。10

**【0370】**

本発明で使用される一般式 (I) ~ (III) で表されるヨードニウム化合物あるいはスルホニウム化合物は、その対アニオン X<sup>-</sup> として、少なくとも 1 つのフッ素原子で置換された飽和脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸のアニオンを有する。これらのアニオンは、該カルボン酸 (-COOH) の水素原子が離脱したアニオン (-COO<sup>-</sup>) である。


**【0371】**

以下に、具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

**【0372】**












一般式 (I) で表される光酸発生剤の具体例 (I-1f) ~ (I-36f) : 20

**【0373】****【化134】**




【 0 3 7 4 】



【 化 1 3 5 】

		(I-10f)
	$\text{CF}_2\text{HCOO}^-$	(I-11f)
	$\text{CF}_2\text{ClCOO}^-$	10 (I-12f)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{COO}^-$	(I-13f)
		20 (I-14f)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{COO}^-$	(I-15f)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{COO}^-$	30 (I-16f)
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{COO}^-$	(I-17f)
		40 (I-18f)

【 0 3 7 5 】  
【 化 1 3 6 】




(I-19f)




(I-20f)


10



(I-21f)




(I-21f)



(I-23f)



20





(I-24f)

【 0 3 7 6 】



【 化 1 3 7 】





10



20





30





40

【0 3 7 7】  
【化 1 3 8】



10






20

【0378】




一般式(I)で表される光酸発生剤の具体例(I-1f)~(I-67f)：

【0379】



【化139】




10



20











30



【 0 3 8 0 】


【 化 1 4 0 】

40




【 0 3 8 1 】


【 化 1 4 1 】




$\text{CF}_3\text{CFHCOO}^-$  (II-19f)




$\text{F}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{F})_2-\text{COO}^-$  (II-20f)



$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{COO}^-$  (II-21f)



$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{COO}^-$  (II-22f)



$\text{CF}_3\text{COO}^-$  (II-23f)






【 0 3 8 2 】  
【 化 1 4 2 】

10

20

30

40










【0 3 8 3】  
【化 1 4 3】

10















20

30


40




【0 3 8 4】  
【化 1 4 4】

	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{COO}^-$	(II-36f)	
	$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{COO}^-$	(II-37f)	
		(II-38f)	10
		(II-39f)	
		(II-40f)	20
		(II-41f)	
		(II-42f)	30
		(II-43f)	40


【0 3 8 5】  
【化 1 4 5】




$\text{CF}_2\text{ClCOO}^-$  (II-44f)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{COO}^-$  (II-45f)



$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{COO}^-$  (II-46f)















$\text{F}_3\text{C}-\text{COO}^-$  (II-47f)










$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_2\text{COO}^-$  (II-48f)

【0 3 8 6】  
【化 1 4 6】



【 0 3 8 7 】  
【 化 1 4 7 】









【0388】

一般式 (III) で表される光酸発生剤の具体例 (III-1f) ~ (III-4f) :

【0389】

【化148】



【0390】

その他の光酸発生剤の具体例 (IV-1f) ~ (V~4f) :








【0391】

【化149】

10

20

30



### 【0392】

上記一般式(I)で表される化合物は、過ヨウ素酸塩を用いて芳香族化合物を反応させ、得られたヨードニウム塩を対応するカルボン酸に塩交換することにより合成可能である。

### 【0393】

一般式(II)、一般式(III)で表される化合物は、例えば、アリールマグネシウムブロミドなどのアリールグリニヤール試薬と置換又は無置換のフェニルスルホキシドを反応させ、得られたトリアリールスルホニウムハライドを対応するカルボン酸と塩交換する方法で合成できる。また、置換又は無置換のフェニルスルホキシドと対応する芳香族化合物を

メタンスルホン酸 / 五酸化ニリンあるいは塩化アルミニウムなどの酸触媒を用いて縮合、塩交換する方法、ジアリールヨードニウム塩とジアリールスルフィドを酢酸銅などの触媒を用いて縮合、塩交換する方法などによって合成できる。

【0394】

塩交換は、いったんハライド塩に導いた後に酸化銀などの銀試薬を用いてカルボン酸塩に変換する方法、あるいはイオン交換樹脂を用いることでも塩交換できる。また、塩交換に用いるカルボン酸あるいはカルボン酸塩は、市販のものを用いるか、あるいは市販のカルボン酸ハライドの加水分解などによって得ることができる。

【0395】

アニオン部分としてのフッ素置換されたカルボン酸は、テロメリゼーション法（テロマー法ともいわれる）もしくはオリゴメリゼーション法（オリゴマー法ともいわれる）により製造されたフルオロ脂肪族化合物から導かれるものを用いたものも好ましい。これらのフルオロ脂肪族化合物の製造法に関しては、例えば、「フッ素化合物の合成と機能」（監修：石川延男、発行：株式会社シーエムシー、1987）の117～118ページや、「Chemistry of Organic Fluorine Compounds II」（Monograph 187, Ed by Milos Hudlicky and Attila E. Pavlath, American Chemical Society 1995）の747～752ページに記載されている。テロメリゼーション法とは、沃化物等の連鎖移動常数の大きいアルキルハライドをテローゲンとして、テトラフルオロエチレン等のフッ素含有ビニル化合物のラジカル重合を行い、テロマーを合成する方法である（Scheme-1に例を示した）。テロマー法による合成においては炭素鎖長の異なる複数の化合物の混合物が得られるが、これを混合物のまま使用してもよいし、精製して用いてもよい。10  
20

【0396】

化合物aと化合物b～dの総量の重量比は、通常1/1～50/1、好ましくは1/1～10/1、特に好ましくは2/1～5/1である。

【0397】

化合物aと化合物b～dの合計量は、組成物全固形分に対し、通常0.5～20重量%、好ましくは0.75～1.5重量%、より好ましくは1～10重量%の範囲である。

化合物aと化合物b～dは、各々複数種含有してもよい。

【0398】

本発明の組成物には、有機塩基性化合物を用いることができる。これにより、保存時の安定性が更に向上了し、かつP.E.Dによる線巾変化が更に少なくなるため好ましい。30

【0399】

本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物とは、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。

【0400】

好ましい化学的環境として、下記式(A)～(E)構造を挙げることができる。

【0401】

【化150】




ここで、 $\text{R}^{250}$ 、 $\text{R}^{251}$ および $\text{R}^{252}$ は、同一または異なり、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数1～6のアミノアルキル基、炭素数1～6のヒドロキシアルキル基または炭素数6～20の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで $\text{R}^{251}$ と $\text{R}^{252}$ は互いに結合して環を形成してもよい。

10



20



(式中、 $\text{R}^{253}$ 、 $\text{R}^{254}$ 、 $\text{R}^{255}$ および $\text{R}^{256}$ は、同一または異なり、炭素数1～6のアルキル基を示す)

30

## 【0402】

更に好ましい化合物は、窒素含有環状化合物（環状アミン化合物ともいう）あるいは一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物である。


## 【0403】

環状アミン化合物としては、多環構造であることがより好ましい。環状アミン化合物の好ましい具体例としては、下記一般式(F)で表される化合物が挙げられる。

40

## 【0404】

## 【化151】



(F)

## 【0405】

式(F)中、Y、Zは、各々独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよく、置換してもよい直

50

鎖、分岐、環状アルキレン基を表す。

**【0406】**


ここで、ヘテロ原子としては、窒素原子、硫黄原子、酸素原子が挙げられる。アルキレン基としては、炭素数2~10個が好ましく、より好ましくは2~5個のものである。アルキレン基の置換基としては、炭素数1~6個のアルキル基、アリール基、アルケニル基の他、ハロゲン原子、ハロゲン置換アルキル基が挙げられる。

**【0407】**

更に、一般式(F)で示される化合物の具体例としては、下記に示す化合物が挙げられる。

**【0408】**

**【化152】**



10

20

**【0409】**

上記の中でも、1、8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン、1、5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エンが特に好ましい。

**【0410】**

一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物としては、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシリル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

30

**【0411】**

特に好ましい化合物として、グアニジン、1,1-ジメチルグアニジン、1,1,3,3-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミジン、2,4-ジアミノピリミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノ

40

50

モルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、トリメチルイミダゾール、トリフェニルイミダゾール、メチルジフェニルイミダゾール等が挙げられるがこれに限定されるものではない。

#### 【0412】

これらの含窒素塩基性化合物は、単独あるいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、ポジ型レジスト組成物(溶媒を除く)100重量部に対し、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部である。

#### 【0413】

0.001重量部未満では上記効果が得られない。一方、10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

10

#### 【0414】

本発明の化学增幅型ポジレジスト組成物には必要に応じて、更に界面活性剤、染料、顔料、可塑剤、光増感剤及び現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を2個以上有する化合物等を含有させることができる。

#### 【0415】

本発明のポジ型レジスト組成物には、界面活性剤を含有することが好ましい。具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤、エフトップEF301、EF303、EF352(新秋田化成(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ(株)製)、フロラードFC430、FC431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106(旭硝子(株)製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP341(信越化学工業(株)製)やアクリル酸系もしくはメタクリル酸系(共)重合ポリフローノ.75、No.95(共栄社油脂化学工業(株)製)、トロイヅルS-366(トロイケミカル(株)製)等を挙げることができる。

20

#### 【0416】

これらの界面活性剤の中でも、フッ素系またはシリコン系界面活性剤が塗布性、現像欠陥低減の点で好ましい。

30

#### 【0417】

界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の全組成物の固形分に対し、通常0.01重量%~2重量%、好ましくは0.01重量%~1重量%である。

40

#### 【0418】

これらの界面活性剤は1種単独あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

#### 【0419】

本発明の樹脂においては、特開平9-319092号など従来アセタール基を含有する樹脂に比較して、不純物として含まれる酸(これは主として酸発生剤中の不純物、あるいは本発明の樹脂合成時に使用の触媒から由来する)の含有量の影響が認められた。

#### 【0420】

即ち、本発明のレジスト組成物中に不純物として含まれる酸の含有量が500ppmよりも多い場合、本発明の効果である優れたパターンプロファイル形状および真空チャンバー

50

中の引き置き時間での少ない線幅変動が損なわれる。

**【0421】**

従って、本発明のレジスト組成物においては、レジスト組成物中に不純物として含まれる酸の含有量を 500 ppm 以下に抑えることが必要であり、好ましくは 200 ppm 以下、さらに好ましくは 100 ppm 以下である。

**【0422】**

さらに、下記に挙げるような分光増感剤を添加し、使用する酸発生剤が吸收を持たない遠紫外より長波長領域に増感させることで、本発明の化学增幅型ポジレジストを i 又は g 線に感度を持たせることができる。

**【0423】**

好適な分光増感剤としては、具体的にはベンゾフェノン、p,p'-テトラメチルジアミノベンゾフェノン、p,p'-テトラエチルエチルアミノベンゾフェノン、2-クロロチオキサントン、アントロン、9-エトキシアントラセン、アントラセン、ピレン、ペリレン、フェノチアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフラビン、セトフラビン-T、9,10-ジフェニルアントラセン、9-フルオレノン、アセトフェノン、フェナントレン、2-ニトロフルオレン、5-ニトロアセナフテン、ベンゾキノン、2-クロロ-4-ニトロアニリン、N-アセチル-p-ニトロアニリン、p-ニトロアニリン、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフチルアミン、ピクラミド、アントラキノン、2-エチルアントラキノン、2-tert-ブチルアントラキノン、1,2-ベンズアンスラキノン、3-メチル-1,3-ジアザ-1,9-ベンズアンスロン、ジベンザルアセトン、1,2-ナフトキノン、3,3'-カルボニル-ビス(5,7-ジメトキシカルボニルクマリン)及びコロネン等であるがこれらに限定されるものではない。

**【0424】**

現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性 OH 基を 2 個以上有する化合物としては、ポリヒドロキシ化合物が挙げられ、好ましくはポリヒドロキシ化合物には、フェノール類、レゾルシン、フロログルシン、フロログルシド、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、',', ''-トリス(4-ヒドロキシフェニル)-1,3,5-トリイソプロピルベンゼン、トリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1'-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサンがある。

**【0425】**

本発明の化学增幅型ポジ型レジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布するものであり、使用することのできる溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、-ブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N、N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは混合して使用する。

**【0426】**

上記化学增幅型ポジ型レジスト組成物は精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン / ニ酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーティング等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。

**【0427】**

本発明の化学增幅型ポジ型レジスト組成物の現像液としては、例えは、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、メタケイ酸

10

20

30

40

50

ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n - プロピルアミン等の第1アミン類、ジエチルアミン、ジ - n - ブチルアミン等の第2アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第3アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、ホルムアミドやアセトアミド等のアミド類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、トリメチル(2 - ヒドロキシエチル)アンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、トリブチルメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエタノールアンモニウムヒドロキシド、メチルトリエタノールアンモニウムヒドロキシド、ベンジルメチルジエタノールアンモニウムヒドロキシド、ベンジルジメチルエタノールアンモニウムヒドロキシド、ベンジルトリエタノールアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド等の第4級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン等のアルカリ類の水溶液等がある。

## 【0428】

## 【実施例】

以下、本発明によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## 【0429】

## 〔合成例I - 1 ビニルエーテルの合成〕

p - シクロヘキシリフェノール 83.1 g (0.5モル) を 300 ml のトルエンに溶解し、次いで 2 - クロロエチルビニルエーテル 150 g を加え、さらに水酸化ナトリウム 20 5 g、テトラブチルアンモニウムプロミド 5 g、トリエチルアミン 60 g を加えて、120 にて 5 時間加熱攪拌した。反応液を水洗し、減圧留去にて過剰のクロロレチルビニルエーテルとトルエンを除去した。得られたオイル分から、減圧蒸留により、目的物である p - シクロヘキシリフェノキシエチルビニルエーテル (X - 1) を得た。


## 【0430】

## 〔合成例I - 2、3、4、5、6、7、8、9〕


合成例I - 1 と同様にして、以下に示すビニルエーテル X - 2, X - 3, X - 4, X - 5, X - 6, X - 7, X - 8, X - 9 をそれぞれ得た。

## 【0431】

## 【化153】




X-1




X-2

10




X-3




X-4

20




X-5

30




X-6


【 0 4 3 2 】  
【 化 1 5 4 】



X-7



X-8



X-9

10

## 【0433】

## 〔合成例II-1〕

p - アセトキシスチレン 32.4 g (0.2モル) を酢酸ブチル 120 ml に溶解し、窒素気流および攪拌下、80 °C にてアゾビスイソブチロニトリル (AIBN) 0.033 g を 2.5 時間置きに 3 回添加し、最後に更に 5 時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン 1200 ml に投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、メタノール 150 ml に溶解した。これに水酸化ナトリウム 7.7 g (0.19 モル) / 水 50 ml の水溶液を添加し、3 時間加熱還流することにより加水分解させた。その後、水 200 ml を加えて希釈し、塩酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を濾別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン 200 ml に溶解し、5 L の超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を 3 回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で 120 °C 、12 時間乾燥し、ポリ (p - ヒドロキシスチレン) アルカリ可溶性樹脂 R - 1 を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は 15000 であった。

## 【0434】

## 〔合成例II-2〕

常法に基づいて脱水、蒸留精製した p - tert - ブトキシスチレンモノマー 35.25 g (0.2モル) およびスチレンモノマー 5.21 g (0.05モル) をテトラヒドロフラン 100 ml に溶解した。窒素気流および攪拌下、80 °C にてアゾビスイソブチロニトリル (AIBN) 0.033 g を 2.5 時間置きに 3 回添加し、最後に更に 5 時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン 1200 ml に投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、テトラヒドロフラン 150 ml に溶解した。これに 4 N 塩酸を添加し、6 時間加熱還流することにより加水分解させた後、5 L の超純水に再沈し、この樹脂を濾別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン 200 ml に溶解し、5 L の超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を 3 回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で 120 °C 、12 時間乾燥し、ポリ (p - ヒドロキシスチレン / スチレン) 共重合体アルカリ可溶性樹脂 R - 2 を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は 12000 であった。

## 【0435】

## 〔合成例II-3〕

p - アセトキシスチレン 32.4 g (0.2モル) およびメタクリル酸メチル 7.01 g (0.07モル) を酢酸ブチル 120 ml に溶解し、窒素気流および攪拌下、80 °C にてアゾビスイソブチロニトリル (AIBN) 0.033 g を 2.5 時間置きに 3 回添加し、最後に更に 5 時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン 1200 ml に投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、メタノール 200 ml に溶解した。これに水酸化ナトリウム 7.7 g (0.19 モル) / 水 50 ml の水溶液を添加し、1 時間加熱還流することにより加水分解させた。その後、水 200 ml を加えて希釈し、塩酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を濾別し、水洗・乾燥させ

40

50

た。更にテトラヒドロフラン 200 ml に溶解し、5 L の超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を 3 回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で 120 、 12 時間乾燥し、ポリ( p - ヒドロキシスチレン / メタクリル酸メチル) 共重合体アルカリ可溶性樹脂 R - 3 を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は 10000 であった。

## 【 0436 】

## 〔合成例 II - 4 〕

日本曹達株式会社製、ポリ( p - ヒドロキシスチレン) (VP 8000) をアルカリ可溶性樹脂 R - 4 とした。重量平均分子量は 9800 であった。

## 【 0437 】

10

## 〔合成例 III - 1 〕

合成例 II - 4 で得られたアルカリ可溶性樹脂 R - 4 20 g

テトラヒドロフラン 80 ml

合成例 I - 1 で得られたビニルエーテル X - 1 6.50 g

をフラスコ中で混合し、 p - トルエンスルホン酸 10 mg を添加して、室温下 18 時間攪拌した。ピリジン 50 mg を添加した後に、反応液を、超純水 5 L 中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。得られた樹脂を真空乾燥器中で 70 ℃ 下、 12 時間乾燥し、本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂 B - 1 を得た。

## 【 0438 】

## 〔合成例 III - 2 ~ III - 10 〕

20

下記表 1 に示したアルカリ可溶性樹脂とビニルエーテルを用い、合成例 III - 1 と同様にして本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂 B - 2 ~ B - 15 を得た。

## 【 0439 】

## 【表 1 】

表 1

樹脂	使用したビニルエーテル	幹ポリマー	組成比 (モル比)
B - 1	X - 1	R - 4	13/87
B - 2	X - 2	R - 4	12/88
B - 3	X - 3	R - 4	14/86
B - 4	X - 4	R - 4	13/87
B - 5	X - 5	R - 4	13/87
B - 6	X - 6	R - 4	15/85
B - 7	X - 1	R - 1	17/83
B - 8	X - 2	R - 1	15/85
B - 9	X - 3	R - 1	15/85
B - 10	X - 4	R - 1	15/85
B - 11	X - 5	R - 1	14/86
B - 12	X - 6	R - 1	17/83
B - 13	X - 7	R - 4	12/88
B - 14	X - 8	R - 4	16/84
B - 15	X - 9	R - 4	15/85

30

## 【 0440 】

## 〔合成例 IV - 1 ~ IV - 4 〕

40


下記表 2 に示したアルカリ可溶性樹脂と、下記式で示されるエチルビニルエーテル (Y - 1) 、ナフチルオキシエチルビニルエーテル (Y - 2) 、(ベンジルオキシエトキシ) エ

50


チルビニルエーテル( Y - 3 )を用い、樹脂 C - 1 ~ C - 3 を得た。

【 0 4 4 1 】


【 化 1 5 5 】



Y-1



Y-2



Y-3

10

【 0 4 4 2 】

【 表 2 】

表2

樹脂	使用したビニルエーテル	幹ポリマー
C - 1	Y - 1	R - 4
C - 2	Y - 2	R - 4
C - 3	Y - 3	R - 4
C - 4	Y - 2	R - 1

20

【 0 4 4 3 】

〔合成例 V - 1〕 <トリフェニルスルホニウムノナフロロブタンスルホネート( VII - 4 )の合成>

トリフェニルスルホニウムヨージド 20 g をメタノール 500 ml に溶解させ、これに酸化銀 12.5 g を加えて室温で 4 時間攪拌した。反応液を濾過して銀化合物を除いた後、この溶液にノナフロロブタンスルホニックアシッド 14.9 g を加え、この溶液を濃縮した。得られた油状物にジイソプロピルエーテル 300 ml を加えて十分に攪拌した後、ジイソプロピルエーテルをデカントで除く操作を 2 回繰り返した。得られた油状物を減圧乾燥すると目的物が 18 g 得られた。

【 0 4 4 4 】

〔合成例 V - 2〕 <トリフェニルスルホニウム 4 - ドデシルベンゼンスルホネート( P A G 4 - 1 )の合成>

トリフェニルスルホニウムヨージド 10 g をメタノール 500 ml に溶解させ、これに酸化銀 4.44 g を加えて室温で 4 時間攪拌した。反応液を濾過して銀化合物を除いた後、この溶液に 4 - ドデシルベンゼンスルホニックアシッド 4.67 g を加え、この溶液を濃縮した。得られた油状物にジイソプロピルエーテル 300 ml を加えて十分に攪拌した後、ジイソプロピルエーテルをデカントで除く操作を 2 回繰り返した。得られた油状物を減圧乾燥すると目的物が 6 g 得られた。

【 0 4 4 5 】

〔合成例 V - 3〕 <トリフェニルスルホニウムノナフロロペンタノエート( II - 4 f )の合成>

トリフェニルスルホニウムヨージド 20 g をメタノール 500 ml に溶解させ、これに酸化銀 12.5 g を加えて室温で 4 時間攪拌した。反応液をろ過して銀化合物を除いた後、

30

40

50

この溶液にノナフロロペンタノイックアシッド 14.9 g を加え、この溶液を濃縮した。得られた油状物にジイソプロピルエーテル 300 ml を加えて十分に攪拌した後、ジイソプロピルエーテルをデカントで除く操作を 2 回繰り返した。得られた油状物を減圧乾燥すると目的物が 18 g 得られた。

【 0 4 4 6 】

界面活性剤 (F-1) として、メガファック R 08 (大日本インキ(株)製) を使用した。

【 0 4 4 7 】

界面活性剤 (F-2) として、トロイゾル S-366 (トロイケミカル(株)製) を使用した。

10

【 0 4 4 8 】

(実施例 1 ~ 12、比較例 1 ~ 6)

[レジスト組成物の調製と評価]

下記表 3 に示す各素材を PGMEA (プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート) 8 g に溶解し、0.2 μm のフィルターで濾過してレジスト溶液を作成した。なお、界面活性剤の使用量は 0.0035 g であった。

尚、実施例 1 ~ 12 は参考例である。

【 0 4 4 9 】

このレジスト溶液を、スピンドルコーターを利用して、シリコンウエハー上に塗布し、130、60 秒間真空吸着型のホットプレートで乾燥して、膜厚 0.3 μm のレジスト膜を得た。

20

【 0 4 5 0 】

【表 3】

表3

	樹脂	樹脂の量(g)	光酸発生剤(重量比)	光酸発生剤の量(g)	有機塩基	有機塩基の量(g)	界面活性剤	界面活性剤の量(g)
実施例1	B-1	1.95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
実施例2	B-2	1.95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
実施例3	B-3	1.95	D-1/D-4(6/4)	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
実施例4	B-4	1.95	D-1/D-5(6/4)	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
実施例5	B-5	1.95	D-1	0.17	E-3	0.002	F-1	0.0035
実施例6	B-6	1.95	D-1/D-6(6/4)	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
実施例7	B-7	1.95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
実施例8	B-8	1.95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
実施例9	B-9	1.95	D-1	0.17	E-3	0.002	F-1	0.0035
実施例10	B-10	1.95	D-1/D-6(6/4)	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
実施例11	B-11	1.95	D-2	0.17	E-1	0.002	F-1	0.0035
実施例12	B-12	1.95	D-1/D-4(6/4)	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
比較例1	C-1	1.95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
比較例2	C-2	1.95	D-2	0.17	E-1	0.002	F-1	0.0035
比較例3	C-3	1.95	D-2	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
比較例4	C-4	1.95	D-2	0.17	E-3	0.002	F-2	0.0035
比較例5	B-1	1.95	D-1*	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
比較例6	C-1	1.95	D-1*	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035

D-1\*:不純物として、2,4,6-トリイソブチルベンゼンスルホン酸を970ppm含む

\*印のないD-1は上記酸含有量が500ppm以下である。

## 【0451】

また、実施例に用いた各光酸発生剤および有機塩基化合物を以下に示す。

## 【0452】



## 【化156】

10




20

30



40




10



20



30



#### 【0453】

このレジスト膜に、電子線照射装置（加速電圧50kV）を用いて照射を行った。照射後100 ホットプレートで60秒間加熱を行い、直ちに0.26Nテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)水溶液で60秒間浸漬し、30秒間水でリノスして乾燥した。このようにして得られたシリコンウェハー上のパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、レジストの性能を評価した。

40

#### 【0454】

その結果を表4に示す。

#### 【0455】

解像力は0.15μmのラインアンドスペースのマスクパターンを再現する露光量における限界解像力を表す。

#### 【0456】

50

得られたレジストパターンを光学顕微鏡あるいはS E Mで観察し、レジストパターンの逆テーザーの度合いを観察した。パターンの逆テーザーの傾きの度合いが、非常に少ないもの（殆ど矩形プロファイル）を○、少ないものを◎、パターンの逆テーザーが明らかに観察されるものを×とした。

【0457】

また、上記のように得られたレジスト膜を電子線照射装置内で高真空中下240分間放置したのち、上記と同様に、露光、現像しレジストパターンを形成した。上記のように高真空中下240分間放置して得られたパターンの限界解像線幅（A）と、高真空中で放置しないで得られたパターンの限界解像線幅（B）とを測定し、その変動率を下記のように計算した。その値は小さいほうがよい。

10

【0458】

$$\text{変動率} = \frac{\{ |(B) - (A)| / (B) \}}{100}$$

【0459】

【表4】

表4

	解像力 ( $\mu\text{m}$ )	レジストパターン 形状	線幅変動率 (%)
実施例1	0.13	○	<2
実施例2	0.12	○	<2
実施例3	0.13	◎	<2
実施例4	0.13	◎	<2
実施例5	0.13	○	<2
実施例6	0.13	◎	<2
実施例7	0.13	○	<2
実施例8	0.13	○	<2
実施例9	0.13	○	<2
実施例10	0.13	◎	<2
実施例11	0.12	◎	<2
実施例12	0.12	◎	<2
比較例1	0.14	×	9
比較例2	0.15	×	10
比較例3	0.14	×	11
比較例4	0.15	×	12
比較例5	0.15	×	16
比較例6	0.14	×	10

【0460】

40

表4の結果から明らかなように、本発明に係る各実施例のポジ型レジスト組成物は、それぞれ満足すべき結果を得たが、各比較例のレジスト組成物は、特にレジストパターン形状及び引き置き時間による線幅変動について不満足なものであった。

【0461】

（実施例13～24、比較例7～10）

下記表5に示すように、一般式(I)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び／又は、上記一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂に、更に酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物を添加した以外は実施例1～1

50

2と同様にしてレジスト液を作製し、同様にして0.3μmのレジスト膜を得た。

表5においても、D-1\*は不純物として2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホン酸を970ppm含むものであり、\*印のないD-1は上記酸含有量が500ppm以下である。

#### 【0462】

実施例1～12と同様の方法で解像力、レジストパターンプロファイル、真空チャンバー内の引き置きによる線幅変動について評価した結果を表6に示す。

#### 【0463】

#### 【表5】

表5

	樹脂 (g)	溶解阻止化合物 (g)	酸発生剤 (重量比)(g)	有機塩基 (g)	界面活性剤 (g)
実施例13	B-13 (1.50)	I-1 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例14	B-13 (1.50)	I-2 (0.50)	D-2 (0.15)	E-1 (0.002)	F-2 (0.0035)
実施例15	B-13 (1.50)	I-3 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例16	B-13 (1.50)	I-4 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-2 (0.0035)
実施例17	B-14 (1.50)	I-1 (0.50)	D-1/D-6 (6/4) (0.15)	E-1 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例18	B-14 (1.50)	I-2 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例19	B-14 (1.50)	I-3 (0.50)	D-1/D-4 (6/4) (0.15)	E-1 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例20	B-14 (1.50)	I-4 (0.50)	D-2 (0.15)	E-2 (0.002)	F-2 (0.0035)
実施例21	B-15 (1.50)	I-1 (0.50)	D-3 (0.15)	E-1 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例22	B-15 (1.50)	I-2 (0.50)	D-1/D-5 (6/4) (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例23	B-15 (1.50)	I-3 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例24	B-15 (1.50)	I-4 (0.50)	D-1/D-6 (6/4) (0.15)	E-2 (0.002)	F-2 (0.0035)
比較例7	C-1 (1.50)	I-1 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
比較例8	C-2 (1.50)	I-2 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
比較例9	B-13 (1.50)	I-1 (0.50)	D-1* (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
比較例10	C-1 (1.50)	I-1 (0.50)	D-1* (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)

10

20

30

40


#### 【0464】

また、実施例に用いた溶解阻止化合物を以下に示す。


#### 【0465】

#### 【化157】

I-1




I-2




10

I-3



20

I-4



30

【0 4 6 6】

【表6】

40

表6

	解像力 ( $\mu\text{m}$ )	レジストパターン 形状	線幅変動率 (%)
実施例 13	0.13	○	<2
実施例 14	0.13	○	<2
実施例 15	0.12	○	<2
実施例 16	0.13	○	<2
実施例 17	0.12	◎	<2
実施例 18	0.13	○	<2
実施例 19	0.12	◎	<2
実施例 20	0.12	○	<2
実施例 21	0.13	◎	<2
実施例 22	0.12	◎	<2
実施例 23	0.12	○	<2
実施例 24	0.12	◎	<2
比較例7	0.15	×	12
比較例8	0.15	×	14
比較例9	0.15	×	16
比較例10	0.15	×	13

## 【0467】

表6の結果から明らかなように、本発明に係る各実施例のポジ型レジスト組成物は、特にレジストパターンプロファイル、真空チャンバー内での引き置きによる線幅変動についてより一層の改善がなされ、それぞれ満足すべき結果を得たが、各比較例のレジスト組成物は、特にレジストパターンプロファイル、真空チャンバー内での引き置きによる線幅変動について不満足なものであった。

## 【0468】

## 【発明の効果】

本発明によれば、レジストパターンプロファイル、真空チャンバー内での引き置きによる線幅変動が改善された化学増幅型ポジ型レジスト組成物が提供される。

10

20

30

---

フロントページの続き

(72)発明者 水谷 一良  
静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内

(72)発明者 安波 昭一郎  
静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内

(72)発明者 白川 浩司  
静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内

(72)発明者 高橋 表  
静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内

(72)発明者 藤森 亨  
静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内

審査官 倉持 俊輔

(56)参考文献 特開2001-075284(JP,A)  
特開2000-075487(JP,A)  
特開平06-043651(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G03F 7/004-7/18,  
H01L 21/027