

3 sierpnia 1931 r.

A63f 1/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13752.

Adolf Piatnik sen.
(Wiedeń, Austria).

Kl. ~~77~~ 6.

77d 1/02

Sposób zwiększania wytrzymałości kart do gry.

Zgłoszono 3 czerwca 1929 r.
Udzielono 12 maja 1931 r.
Pierwszeństwo: 4 kwietnia 1929 r. (Austria).

Dotychczas krawędzie kart do gry nie zaopatrywano w ochronną powłokę, lecz arkusze apreturowane drukowanego papieru rozcinano na pojedyncze karty, wskutek czego otrzymywano krawędzie, które się bardzo szybko brudzą, a uszkodzone przez wilgoć karty nie mogą być w dalszym ciągu używane.

Niniejszy wynalazek usuwa powyższe wady w ten sposób, że przycięte karty umieszcza się w prasie (np. do złocenia), zeszkrobuje w ten sposób, iż otrzymuje się gładkie krawędzie, poczem zaokrągla się je i zaopatruje w powłokę, zapobiegającą zabrudzaniu i powstawaniu szorstkich krawędzi. Po osuszeniu karty poleruje się.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób zwiększania wytrzymałości kart, szczególnie kart do gry, znamienny tem, że przycięte karty umieszcza się w prasie do złocenia, nadaje się im zapomocą zeszkrobienia gładkie krawędzie, następnie zaokrągla się je i zaopatruje w powłokę, zapobiegającą zabrudzaniu i powstawaniu szorstkich krawędzi, a w końcu poleruje po osuszeniu.

Adolf Piatnik.
Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.