(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105711178 A
(43)申请公布日 2016.06.29

(21)申请号 201610076356.2

(22)申请日 2016.02.04

(71)申请人 江阴市杜鹃珠绣有限公司
地址 214444 江苏省无锡市江阴市西石桥西范村翟家头22号

(72)发明人 郭亚娟

(51)Int.Cl.
*B32B 5/26*(2006.01)
*B32B 9/02*(2006.01)
*B32B 23/02*(2006.01)
*B32B 27/02*(2006.01)
*D06Q 1/00*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种多层拉网闪光面料

(57)摘要

本发明涉及一种多层拉网闪光面料，属于纺织面料领域。它包括面料本体，所述面料本体的上表面设有拉网层、下表面设有提花层，所述拉网层设有若干个拉网片，所述提花层固定在面料本体的下表面，所述面料本体由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。交错叠加的拉网片和拉网片边缘镶嵌的亮丝增强了多层拉网闪光面料的层次感。




CN 105711178 A

1.一种多层拉网闪光面料，包括面料本体，其特征在于：所述面料本体的上表面设有拉网层、下表面设有提花层，所述拉网层设有若干个拉网片，所述拉网片呈网状、边缘镶嵌亮丝并微卷起，拉网片相互交错叠加，并固定在面料本体上，所述提花层固定在面料本体的下表面，所述面料本体由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形，织物下设置透气面料层，所述透气面料层包括上层面料、中层面料和下层面料，所述上层面料是粘胶纤维丝，所述中层面料是醋酯纤维丝，所述下层面料是聚丙烯腈纤维丝，透气面料层的内表面设置有柔软透气层，所述柔软透气层由菠萝叶纤维、桑皮纤维、贡缎纤维、进口长棉绒纤维四种纤维混纺编织而成，所述柔软透气层中各成分所占重量百分比分别为：所述的菠萝叶纤维占5%-11%，所述的桑皮纤维占11%-16%，所述的贡缎纤维占18%-22%，所述的进口长棉绒纤维占41%-55%。

# 一种多层拉网闪光面料

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

## 背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一，层次感差，满足不了人们的需要。且不具有闪光功能。

## 发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种层次感强的多层拉网闪光面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种多层拉网闪光面料，包括面料本体，所述面料本体的上表面设有拉网层、下表面设有提花层，所述拉网层设有若干个拉网片，所述拉网片呈网状、边缘镶嵌亮丝并微卷起，拉网片相互交错叠加，并固定在面料本体上，所述提花层固定在面料本体的下表面，所述面料本体由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。织物下设置透气面料层，所述透气面料层包括上层面料、中层面料和下层面料，所述上层面料是粘胶纤维丝，所述中层面料是醋酯纤维丝，所述下层面料是聚丙烯腈纤维丝。透气面料层的内表面设置有柔软透气层，所述柔软透气层由菠萝叶纤维、桑皮纤维、贡缎纤维、进口长棉绒纤维四种纤维混纺编织而成，所述柔软透气层中各成分所占重量百分比分别为：所述的菠萝叶纤维占5%-11%，所述的桑皮纤维占11%-16%，所述的贡缎纤维占18%-22%，所述的进口长棉绒纤维占41%-55%。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、交错叠加的拉网片、拉网片边缘镶嵌的亮丝和提花层增强了多层拉网闪光面料的层次感。

[0006] 2、当白光通过三角纱线后，会形成不则颜色的光，透过布面的光会形成较强列的反射和折射，使织物具有较高光泽度。

## 附图说明

[0007] 图1为本发明多层拉网闪光面料的结构示意图。

[0008] 图2为图1的实施例。

[0009] 其中：面料本体1、拉网层2、拉网片21、提花层3。

## 具体实施方式

[0010] 参见图1和图2，本发明涉及一种多层拉网闪光面料，包括面料本体1，所述面料本体1的上表面设有拉网层2、下表面设有提花层3。所述拉网层2设有若干个拉网片21。所述拉网片21呈网状、边缘镶嵌亮丝并微卷起。所述拉网片21相互交错叠加，并固定在面料本体1上。所述提花层3固定在面料本体1的下表面。

[0011] 所述面料本体1由织物制成，所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成，所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。织物下设置透气面料层，所述透气面料层包括

上层面料、中层面料和下层面料，所述上层面料是粘胶纤维丝，所述中层面料是醋酯纤维丝，所述下层面料是聚丙烯腈纤维丝。透气面料层的内表面设置有柔软透气层，所述柔软透气层由菠萝叶纤维、桑皮纤维、贡缎纤维、进口长棉绒纤维四种纤维混纺编织而成，所述柔软透气层中各成分所占重量百分比分别为：所述的菠萝叶纤维占5%-11%，所述的桑皮纤维占11%-16%，所述的贡缎纤维占18%-22%，所述的进口长棉绒纤维占41%-55%。





图1





图2