RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8996**

(21) Numer zgłoszenia: **7203**

(22) Data zgłoszenia: **13.01.2005**

(51) Klasyfikacja: ***05-05***

(54) **Tkanina ubraniowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL" S.A., Andrychów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Marczyńska-Zacny Krystyna, Andrychów, (PL)

Nr Rp. 8996

Klasa 05-05

Tkanina ubraniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tkanina ubraniowa wytworzona ze 100% bawełny, która po utkaniu jest barwiona.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać tkaniny ubraniowej wybarwianej spieralnymi barwnikami, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiających się oryginalnym splotem i wyglądem użytkowym uzyskiwanym poprzez spranie tkaniny.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie na fig. 1 - przedstawiono próbkę wybarwionej tkaniny ubraniowej, fig. 2 - przedstawiono spraną próbkę tkaniny ubraniowej, fig. 3 – przedstawiono na fotografii wybarwioną tkaninę ubraniową, a na fig. 4 – przedstawiono na fotografii spraną tkaninę ubraniową.

Jak pokazano na próbkach tkanina ubraniowa wytworzona jest ze 100% bawełny. Utkana tkanina barwiona jest na kolor oliwkowy o numerze S 757. Splot tkaniny tworzą cienkie, równoległe do siebie wypukłe prążki, przy czym ciężar metra kwadratowego tkaniny wynosi 220 ± 11 [g/m^2] przy gęstości osnowowej wynoszącej 445 ± 9 [l/dm] i gęstości wątkowej wynoszącej 215 ± 6 [l/dm] oraz wytrzymałości osnowowej wynoszącej nie mniej niż 30 [daN] i wytrzymałości wątkowej wynoszącej nie mniej niż 25 [daN].

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Tkanina ubraniowa wytworzona z barwionej bawełny, **znamienna tym**, że składa się ze 100% bawełny barwionej spieralnymi barwnikami w kolorze oliwkowym o numerze S 757, której splot tworzą cienkie, równoległe do siebie wypukłe prążki, przy czym ciężar metra kwadratowego tkaniny wynosi 220 ± 11 [g/m^2] przy gęstości osnowowej wynoszącej 445 ± 9 [l/dm] i gęstości wątkowej wynoszącej 215 ± 6 [l/dm] oraz wytrzymałości osnowowej wynoszącej nie mniej niż 30 [daN] i wytrzymałości wątkowej wynoszącej nie mniej niż 25 [daN], jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL" S.A., Andrychów

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

fig 1

fig 2



Fig. 3

Fig. 4

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

Andrychowskie Zakłady Przemysłu

Bawełnianego „ANDROPOL" S.A., Andrychów