

Wydano 29 marca 1941 r.

# URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

*Do 11 5/18*

Nr 28818.

Kl. 76 c, 1.

Izaak Drozdowski, Litzmannstadt.

**Sposób wytwarzania niedoprzędu z włókien sztucznych, otrzymanych sposobem chemicznym i pokrajanych na długość naturalną wełny czesankowej lub szewiotowej.**

Patent dodatkowy do patentu nr 22853.

Zgłoszono 13 listopada 1935 r.

Udzielono 7-lipca 1939 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 22 lutego 1951 r.

Sposób według patentu nr 22 853 dotyczy wytwarzania przędzy wełnianej z niedoprzędu wełny o naturalnej długości, to jest niekrajanej, na maszynach bawełniczych. Ponieważ okazało się, że sposobem według tego patentu można prząść także inne włókna, posiadające długość włókien niekrajanej wełny czesankowej lub szewiotowej, przy czym otrzymuje się przędę posiadającą zasadniczo charakter przędzy wełnianej, pomimo wytwarzania jej na maszynach bawełniczych, przeto wynala-

zek niniejszy dotyczy wytwarzania niedoprzędu z włókien sztucznych otrzymanych sposobem chemicznym i pokrajanych na długość naturalną włókien wełny czesankowej lub szewiotowej. Według wynalazku w celu wytwarzania niedoprzędu z tych włókien stosuje się przygotowawcze maszyny bawełnicze, a więc ciągarki i wrzecionarki, bawełnicze, w których wałki przyrządów wyciągowych, podobnie jak według patentu nr 22 853 wałki przyrządów wyciągowych maszyn do przędzenia

bawełny, umieszcza się w odległościach, odpowiadających długości włókien przera-  
bianych.

#### **Zastrzeżenie patentowe.**

Sposób wytwarzania niedoprzędu z  
włókien sztucznych, otrzymanych sposo-  
bem chemicznym i pokrajanych na długość  
naturalną włókien wełny czesankowej lub

szewiotowej, z zastosowaniem postępowania według patentu nr 22'853, znamien-  
nym, że postępowanie to przeprowadza się  
na ciągarkach i wrzecionarkach bawełni-  
czych.

**I z a a k D r o z d o w s k i.**

**Zastępca: inż. F. Winnicki,**  
rzecznik patentowy.