【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【公開番号】特開2012-193344(P2012-193344A)
【公開日】平成24年10月11日(2012.10.11)
【年通号数】公開・登録公報2012-041
【出願番号】特願2012-33732(P2012-33732)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｌ　67/00　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　33/04　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　23/08　(2006.01)
Ｃ０８Ｊ　 3/24　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　83/04　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｌ　67/00
Ｃ０８Ｌ　33/04
Ｃ０８Ｌ　23/08
Ｃ０８Ｊ　 3/24　　ＣＥＹＺ
Ｃ０８Ｌ　83/04

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月27日(2014.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】

表3

【表３】

			実施例									比較例					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6
組成	A－1	共重合ポリエステル樹脂	25	60	54	38	59				50	100					42
	A－3	共重合ポリエステル樹脂											100			50	
	A－4	共重合ポリエステル樹脂													40		
	A－5	共重合ポリエステル樹脂						40									
	A－6	共重合ポリエステル樹脂							40								
	A－7	共重合ポリエステル樹脂								45							
	B－1	動的架橋熱可塑性エラストマ	75	40	36	57	39	60	60					100	60	50	28
	B－2	動的架橋熱可塑性エラストマ								55							
	B－3	動的架橋熱可塑性エラストマ									50						
	C－1	耐熱剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C－2	耐熱剤	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	C－3	耐熱剤	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	D－1	ポリアミド樹脂	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	E－1	硬質ポリエステル樹脂			10	5											30
	E－2	硬質ポリエステル樹脂					2										
評価	硬度（ショアD）		48	53	57	54	54	61	52	61	44	60	55	47	66	54	66
	引張破断強度（MPa）		17	25	24	21	24	23	20	21	14	44	26	15	23	21	26
	引張破断伸び（%）		250	440	380	330	420	290	340	280	330	410	330	120	220	230	310
	耐熱性	140℃保持率半減時間	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×
		160℃保持率半減時間	○	△	○	△	△	○	○	○	○	×	×	△	×	×	×
	溶融粘度（g／10分）		5	14	17	9	17	8	15	16	12	20	9	< 1	9	7	23