

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
17. November 2011 (17.11.2011)(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2011/141368 A1

PCT

- (51) Internationale Patentklassifikation:
C08K 3/22 (2006.01) *C08K 5/50* (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01) *C08K 5/524* (2006.01)
C08K 5/13 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/057281
- (22) Internationales Anmeldedatum: 6. Mai 2011 (06.05.2011)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
 RM2010A000227 10. Mai 2010 (10.05.2010) IT
- (71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): **BAYER MATERIALSCIENCE AG** [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **MEYER, Alexander** [DE/DE]; Heinrich-Walbröhl-Weg 42, 40489 Düsseldorf (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: **BAYER MATERIALSCIENCE AG**; Law and Patents, Patents and Licensing, 51368 Leverkusen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart*): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

(54) Title: POLYMER COMPOSITION HAVING HEAT-ABSORBENT PROPERTIES AND HIGH STABILITY

(54) Bezeichnung : POLYMER-ZUSAMMENSETZUNG MIT WÄRME-ABSORBIERENDEN EIGENSCHAFTEN UND HÖHERER STABILITÄT

(57) Abstract: The invention relates to a heat-absorbent polymer composition containing a transparent thermoplastic and an inorganic infrared absorber with stabilisers, and to the production and use of the polymer compositions according to the invention, and to the products produced therefrom. The invention especially relates to the stabilising of inorganic IR absorbers from the group of the zinc-doped tungsten compounds, and to the use of the polymer composition according to the invention containing said stabilised inorganic IR absorbers for producing disks for using in buildings, motor vehicles and rail vehicles or aircraft.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Wärme-absorbierende Polymer-Zusammensetzung enthaltend einen transparenten thermoplastischen Kunststoff, einen anorganischen Infrarotabsorber mit Stabilisator sowie die Herstellung und Verwendung der erfundsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen und die daraus hergestellten Erzeugnisse. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung die Stabilisierung von anorganischen IR-Absorbern aus der Gruppe der Zink-dotierten Wolframverbindungen sowie die Verwendung der erfundsgemäßen Polymer-Zusammensetzung enthaltend diese stabilisierten anorganischen IR-Absorber zur Herstellung von Scheiben für den Einsatz in Gebäuden, Kraftfahrzeugen und Schienen- oder Luftfahrzeugen.

Polymer-Zusammensetzung mit Wärme-absorbierenden Eigenschaften und hoher Stabilität

Die Erfindung betrifft eine Wärme-absorbierende Polymer-Zusammensetzung enthaltend einen transparenten thermoplastischen Kunststoff, einen anorganischen Infrarotabsorber mit Stabilisator sowie die Herstellung und Verwendung der erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen und die daraus hergestellten Erzeugnisse. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung die Stabilisierung von anorganischen IR-Absorbern aus der Gruppe der Zink-dotierten Wolframverbindungen sowie die Verwendung der erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzung enthaltend diese stabilisierten anorganischen IR-Absorber zur Herstellung von Scheiben für den Einsatz in Gebäuden, Kraftfahrzeugen und Schienen- oder Luftfahrzeugen.

10 Verscheibungen aus Zusammensetzungen, enthaltend transparente thermoplastische Polymere wie z.B. Polycarbonat, bieten für den Fahrzeughbereich und für Gebäude viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Verscheibungen aus Glas. Hierzu zählen z.B. erhöhte Bruchsicherheit oder Gewichtersparnis, die im Fall von Automobilverscheibungen eine höhere Insassensicherheit bei Verkehrsunfällen und einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch ermöglichen. Schließlich lassen 15 transparente Werkstoffe, die transparente thermoplastische Polymere enthalten, aufgrund der einfacheren Formbarkeit eine wesentlich größere Designfreiheit zu.

Nachteilig ist allerdings, daß die hohe Wärmedurchlässigkeit (d.h. Durchlässigkeit für IR-Strahlung) von transparenten thermoplastischen Polymeren bei Sonneneinwirkung zu einer unerwünschten Erwärmung im Inneren von Fahrzeugen und Gebäuden führt. Die erhöhten 20 Temperaturen im Innenraum vermindern den Komfort für die Insassen bzw. Bewohner und können erhöhte Anforderungen an die Klimatisierung nach sich ziehen, die wiederum den Energieverbrauch steigern und so die positiven Effekte wieder aufheben. Um dennoch der Forderung nach einem geringen Energieverbrauch verbunden mit einem hohen Insassenkomfort Rechnung zu tragen, sind Scheiben erforderlich, die mit einem entsprechenden Wärmeschutz 25 ausgerüstet sind. Dies gilt insbesondere für den Automobilbereich.

Wie seit langem bekannt ist, entfällt der größte Teil der solaren Energie neben dem sichtbaren Bereich des Lichts zwischen 400 nm und 750 nm auf den Bereich des nahen Infrarots (NIR) zwischen 750 nm und 2500 nm. Eindringende Sonnenstrahlung wird z.B. im Inneren eines Automobils absorbiert und als langwellige Wärmestrahlung mit einer Wellenlänge von 5 µm bis 15 30 µm emittiert. Da in diesem Bereich übliche Verscheibungsmaterialien -insbesondere im sichtbaren Bereich transparente thermoplastische Polymere - nicht transparent sind, kann die Wärmestrahlung nicht nach außen abstrahlen. Man erhält einen Treibhauseffekt und der Innenraum heizt sich auf. Um diesen Effekt möglichst klein zu halten, sollte daher die Transmission der Verscheibungen im NIR möglichst minimiert werden. Übliche transparente thermoplastische Polymere wie z.B.

Polycarbonat sind jedoch sowohl im sichtbaren Bereich, als auch im NIR transparent. Es werden daher z.B. Zusätze benötigt, welche im NIR eine möglichst geringe Transparenz aufweisen ohne die Transparenz im sichtbaren Bereich des Spektrums nachteilig zu beeinflussen.

Unter den transparenten thermoplastischen Kunststoffen sind Polymere basierend auf Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat besonders gut für die Verwendung als Verscheibungsmaterial geeignet. Aufgrund der hohen Zähigkeit besitzt insbesondere Polycarbonat ein sehr gutes Eigenschaftsprofil für derartige Einsatzzwecke.

Um diesen Kunststoffen Wärme-absorbierende Eigenschaften zu verleihen werden daher entsprechende Infrarotabsorber als Additive eingesetzt. Insbesondere sind hierfür IR-Absorber-Systeme interessant, die über ein breites Absorptionsspektrum im NIR-Bereich (Nahes Infrarot, 750 nm – 2500 nm) bei gleichzeitig geringer Absorption im sichtbaren Bereich (geringe Eigenfarbe) verfügen. Die entsprechenden Polymer-Zusammensetzungen sollen darüber hinaus eine hohe Thermostabilität sowie eine ausgezeichnete Lichtstabilität aufweisen.

Es ist eine Vielzahl von IR-Absorbern auf Basis organischer oder anorganischer Materialien bekannt, die in transparenten Thermoplasten eingesetzt werden können. Eine Auswahl derartiger Materialien ist z.B. in J. Fabian, H. Nakazumi, H. Matsuoka, Chem. Rev. 92, 1197 (1992), in US-A 5,712,332 oder JP-A 06240146 beschrieben.

IR-absorbierende Additive auf Basis organischer Materialien haben allerdings häufig den Nachteil, dass sie eine geringe Stabilität gegenüber thermischer Belastung oder Bestrahlung aufweisen. So sind viele dieser Additive nicht genügend wärmestabil, um in transparente Thermoplaste eingearbeitet zu werden, da bei ihrer Verarbeitung Temperaturen bis zu 350°C erforderlich sind. Darüber hinaus sind die Verscheibungen im Gebrauch oft über längere Zeiträume Temperaturen von mehr als 50°C, bedingt durch die Sonneneinstrahlung, ausgesetzt, was zur Zersetzung oder zum Abbau der organischen Absorbentien führen kann. Ferner weisen die organischen IR-Absorber häufig nicht eine genügend breite Absorptionsbande im NIR-Bereich auf, so dass ihr Einsatz als IR-Absorber in Verscheibungsmaterialien ineffizient ist, wobei zusätzlich oft noch eine starke Eigenfarbe dieser Systeme auftritt, die in der Regel unerwünscht ist.

IR-absorbierende Additive auf Basis anorganischer Materialien sind im Vergleich zu organischen Additiven häufig deutlich stabiler. Auch ist der Einsatz dieser Systeme oft ökonomischer, da sie in den meisten Fällen ein deutlich günstigeres Preis/Leistungsverhältnis aufweisen. So haben Materialien auf Basis feinteiliger Boride, wie z.B. Lanthanhexaborid, sich als effiziente IR-Absorber erwiesen, da sie über eine breite Absorptionsbande verbunden mit einer hohen Thermostabilität verfügen. Derartige Boride auf Basis von La, Ce, Pr, Nd, Tb, Dy, Ho, Y, Sm, Eu,

ER, Tm, Yb, Lu, Sr, Ti, Zr, Hf, V, Ta, Cr, Mo, W und Ca sind z.B. in DE 10392543 oder EP 1 559 743 beschrieben.

5 Ein Nachteil dieser Additive ist allerdings ihre signifikante Eigenfarbe. Die Borid-haltigen Additive verleihen dem transparenten Kunststoff nach Einarbeitung eine charakteristische grüne Färbung, die häufig unerwünscht ist, da sie den Spielraum für eine neutrale Farbgebung stark einschränkt.

10 Zur Kompensation der Eigenfarbe werden oft größere Mengen weiterer Farbmittel eingesetzt, was jedoch die optischen Eigenschaften der Zusammensetzung beeinträchtigt und zu einer deutlich verringerten Transmission im sichtbaren Bereich führt. Dies ist insbesondere bei Fahrzeugverschiebungen unerwünscht oder in speziellen Fällen, in denen die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt werden darf, unzulässig.

Ferner sind IR-absorbierende Additive aus der Gruppe der Wolframverbindungen bekannt, die über eine im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten anorganischen IR-Absorbern auf Borid-Basis geringere Eigenabsorption im sichtbaren Spektralbereich verfügen.

15 Die Herstellung und der Einsatz dieser Stoffe in thermoplastischen Materialien beispielsweise in H. Takeda, K. Adachi, J. Am. Ceram. Soc. **90**, 4059 – 4061, (2007), WO 2005037932, JP 2006219662, JP 2008024902, JP 2008150548, WO 2009/059901 und JP 2008214596 beschrieben. Als nachteilig stellte sich jedoch die mangelnde Langzeitstabilität gegenüber thermischer Belastung heraus. Während die thermische Instabilität von Wolframoxiden an sich bekannt ist und beispielsweise in Romanyuk et al.; J. Phys. Chem. C **2008**, *112*, 11090 – 11092 beschrieben wurde, zeigte sich auch bei der Einarbeitung dieser Verbindungen in eine Polymermatrix, dass bei Thermolagerung bei erhöhter Temperatur der entsprechenden Polymer-Zusammensetzungen, wie z.B. bei einer Polycarbonat-Zusammensetzung, die Absorption im IR-Bereich signifikant nachlässt.

25 Für eine Anwendung der Zusammensetzungen im Glazing-Bereich, insbesondere für Autoverschiebungen, ist es jedoch unbedingt erforderlich, dass die entsprechenden IR-absorbierenden Polymerzusammensetzungen eine Langzeitstabilität gegen höhere Temperaturen aufweisen. Mit höheren Temperaturen sind z.B. Temperaturen gemeint, die ein Artikel aus Polycarbonat bei intensiver Sonneneinstrahlung annehmen kann (z.B. 50°C – 110°C). Ferner muss gewährleistet sein, dass sich die Zusammensetzung unter herkömmlichen Prozessbedingungen 30 verarbeiten lassen, ohne dass schon hierdurch die IR-absorbierenden Eigenschaften vermindert werden.

Darüber hinaus war bekannt, in thermoplastischen Materialien zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Thermostabilisatoren wie beispielsweise Phosphite, gehinderte

Phenole, aromatische, aliphatische oder aliphatisch-aromatische Phosphine, Lactone, Thioether und gehinderte Amine (HALS, Hindered Amine Light Stabilizers) zu verwenden.

Aus der WO-A 01/18101 sind Formmassen enthaltend einen thermoplastischen Kunststoff und einen Phthalo- oder Naphthalocyanin-Farbstoff bekannt, die zur Verbesserung der Verarbeitungsstabilität Antioxidantien wie Phosphite, gehinderte Phenole, aromatische, aliphatische oder gemischte Phosphine, Lactone, Thioether und gehinderte Amine enthalten können. Im Gegensatz dazu betrifft die vorliegende Erfindung Zusammensetzungen enthaltend anorganische IR-Absorber auf Wolfram-Basis.

Aus EP 1266931 sind organische IR-Absorber in Polycarbonatzusammensetzungen in Kombination mit Phosphinen bekannt. Ein Hinweis auf die Kombination anorganischer IR-Absorber, insbesondere anorganischer IR-Absorber auf Wolfram-Basis, mit Phosphinen zur Stabilisierung der Absorber in einer thermoplastischen Matrix wird in EP 1266931 jedoch nicht beschrieben.

In EP 1559743 werden Polycarbonatzusammensetzungen enthaltend anorganische IR-Absorber auf Basis von Boriden in Kombination mit Thermostabilisatoren wie Phosphoniten und Phosphinen beschrieben, wobei diese Additive zur Stabilisierung der Polycarbonatmatrix dienen. Wolfram-basierte Zusammensetzungen werden nicht beschrieben. Es ist nicht bekannt, dass die oben genannten Stabilisatoren einen Einfluss auf anorganische IR-Absorber aufweisen.

Die US 2006/0251996 offenbart mehrschichtige Platten enthaltend eine Kernschicht enthaltend ein thermoplastisches Polymer und ein IR absorbierendes Additiv, wobei das IR absorbierende Additiv ein Metalloxid ist. Darüber hinaus kann die Kernschicht zusätzlich Thermostabilisatoren enthalten. Eine Polymerzusammensetzung mit einem Zink dotierten IR-Absorber auf Wolframbasis oder mit einem durch Phosphin stabilisierten IR-Absorber gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie mit Phosphinen stabilisierte Masterbatche werden jedoch in US 2006/0251996 nicht beschrieben. Insbesondere beschreibt die US 2006/0251996 auch nicht die Verwendung eines in ein Dispergiermittel eingebetteten nanoskaligen IR-Absorbers.

Bei allen bislang publizierten thermoplastischen Zusammensetzungen mit IR-Absorbern dient der Thermostabilisator aber ausschließlich zur Stabilisierung der jeweiligen Polymermatrix – insbesondere bei der Verarbeitung. So lässt sich durch Einsatz dieser Systeme die Gelbfärbung des Polycarbonats nach Belichtung, wie in EP 1266931 beschrieben, begrenzen.

Es bestand daher die Aufgabe IR-absorbierende Systeme mit niedriger Eigenfarbe sowie gleichzeitig hoher Thermostabilität und Stabilität gegen Belichtung zu finden und entsprechende Zusammensetzungen mit thermoplastischen Materialien zur Verfügung zu stellen. Diese Additive

sollen gleichzeitig über eine breite Absorptionscharakteristik im NIR-Bereich verfügen, während sie ein ökonomisch vertretbares oder sogar interessantes Preis/Leistungsverhältnis aufweisen. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Stabilisatoren bereitzustellen, die die Langzeitstabilität bekannter IR-Absorber deutlich verbessern, sowie die Bereitstellung von
5 Zusammensetzungen mit IR-Absorber und Stabilisator in hoher Konzentration in einem thermoplastischen Polymer als Masterbatch zur weiteren Verarbeitung.

Überraschenderweise zeigte sich, dass Zink-dotierte Wolframate in Polycarbonaten eine höhere Thermostabilität im Vergleich zu anderen nicht mit Zink dotierten Wolframatene aufweisen.

Ferner hat sich überraschend gezeigt, dass diese Thermostabilität von Zink-dotierten, IR-
10 absorbierenden Wolframaten, insbesondere die von Cäsiumwolframat, durch die Zugabe bestimmter Stabilisatoren, noch weiter verbessert werden kann, so daß die Aufgabe der vorliegenden Erfindung durch Zusammensetzungen mit IR-absorbierenden Additiven aus der Gruppe der Zink-dotierten Wolframate, die über eine im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten anorganischen IR-Absorbern auf Borid-Basis geringere Eigenabsorption im
15 sichtbaren Spektralbereich verfügen und zu thermoplastischen Materialien mit geringerer Eigenfarbe führen, gelöst wird, in denen in einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die anorganischen IR-Absorber für eine höhere Langzeitstabilität gegenüber thermischer Belastung mit einem Stabilisator aus der Gruppe der Phosphine stabilisiert sind.

Dieser synergistische Effekt zwischen Zink-dotiertem Cäsiumwolframat und Phosphinen war
20 vollkommen überraschend und konnte nicht erwartet werden.

Bei den erfindungsgemäßen dotierten Wolframaten handelt es sich um Substanzen vom Typ

Zn_wM_xW_yO_z (M = mindestens ein Element ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus H, He, Alkali metall, Erdalkalimetall, Metall aus der Gruppe der Seltenen Erden, Mg, Zr, Cr, Mn, Fe, Ru, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Cd, Al, Ga, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, Sb, B, F, P, S, Se, Br, Te, Ti,
25 Nb, V, Mo, Ta, Re, Be, Hf, Os, Bi; x/y = 0,001-1,000; z/y = 2,2-3,0; w = 0,001 – 0,015), wobei als M die Elemente H, Cs, Rb, K, Tl, In, Ba, Li, Ca, Sr, Fe und Sn bevorzugt sind, wobei hiervon Cs ganz besonders bevorzugt ist. Weiterhin besonders bevorzugt ist Zink-dotiertes Ba_{0,33}WO₃, Tl_{0,33}WO₃, K_{0,33}WO₃, Rb_{0,33}WO₃, Cs_{0,33}WO₃, Na_{0,33}WO₃, Na_{0,75}WO₃, sowie deren Gemische.

In einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die alleinige Verwendung von Zn_wCs_{0,33}WO₃ (mit w = 0,001 – 0,015) als anorganischem IR Absorber ganz besonders bevorzugt. Ebenfalls bekannt sind Verbindungen mit Cs/W-Verhältnissen von 0,20 bis 0,25.

Weiterhin überraschend stellte sich dabei heraus, dass nur eine bestimmte Gruppe von Stabilisatoren synergistisch wirksam ist, wohingegen andere, ähnlich aufgebaute Stabilisatoren entweder wirkungslos oder sogar schädlich sind und die Abnahme der IR-Absorption sogar noch beschleunigen. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung konnte so gezeigt werden, dass sich 5 Phosphor-basierte Stabilisatoren in Form ihrer Phosphine als positiv erweisen und die IR-absorbierenden Wolframate noch weiter stabilisieren, wohingegen die alleinige Verwendung Phosphor-haltiger Stabilisatoren vom Typ der Phosphite, Phosphonate oder Phosphoniten sich als kaum wirksam bis wirkungslos erweist. Bei der Verwendung von Phosphaten, Phosphorsäure, 10 Phosphorsäurederivaten oder entsprechenden Stabilisatoren, die diese Verbindungen beinhalten oder bilden können, kommt es sogar zu einer schnelleren Schädigung der erfindungsgemäßen Wolframate.

Insbesondere konnte gezeigt werden, dass die Kombination von Zink-dotierten Wolframaten mit Triphenylphosphin zu besonders vorteilhaften Eigenschaften führt.

Phosphine im Sinne der vorliegenden Erfindung leiten sich von Verbindungen des allgemeinen 15 Typs P_nH_{n+2} , insbesondere von PH_3 ab, wobei bevorzugt alle Wasserstoffatome gegen aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffreste ersetzt sind, wobei die aromatischen Kohlenwasserstoffreste weitere Substituenten wie zum Beispiel Alkylgruppen aufweisen können.. Die Phosphine können hierbei ein Phosphor-Atom aufweisen oder aber mehrere, über entsprechende aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffe verbrückte Phosphor-Atome.

Unter Phosphiten im Sinne der vorliegenden Erfindung sollen Ester der Phosphorsäure (oft auch 20 als Phosphorigsäureester bezeichnet) mit der allgemeinen Struktur $P(OR)_3$ verstanden sein, wobei R für aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffreste steht, wobei die aromatischen Kohlenwasserstoffreste weitere Substituenten wie zum Beispiel Alkylgruppen aufweisen können.

Unter Phosphonaten sollen von der Grundstruktur $R-PO(OH)_2$ abgeleitet Verbindungen verstanden 25 sein, wobei R für aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffreste steht, wobei die aromatischen Kohlenwasserstoffreste weitere Substituenten wie zum Beispiel Alkylgruppen aufweisen können.. Die OH-Gruppen der Grundstruktur können teilweise oder vollständig zu OR-Funktionalitäten, wobei R wiederum für aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffreste steht, wobei die aromatischen Kohlenwasserstoffreste weitere Substituenten wie zum Beispiel 30 Alkylgruppen aufweisen können, verestert oder teilweise oder vollständig deprotoniert sein, wobei die negative Gesamtladung durch ein entsprechendes Gegenion ausgeglichen wird.

Unter Phosphoniten im Sinne der vorliegenden Erfindung sollen Ester, insbesondere Diester der Phosphonigen Säure vom Typ $R-P(OR)_2$ verstanden sein, wobei R für aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffreste steht, wobei die aromatischen Kohlenwasserstoffreste weitere

Substituenten wie zum Beispiel Alkylgruppen aufweisen können.. Die Phosphonite können hierbei ein Phosphor-Atom aufweisen oder aber mehrere, über entsprechende aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffe verbrückte Phosphor-Atome.

5 Im Rahmen der vorliegenden Erfindungen sollen unter Phosphaten Salze, Teil- bzw. Vollester und Kondensate der Phosphorsäure (H_3PO_4) verstanden sein.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird somit durch eine Polymerzusammensetzung gelöst, enthaltend

10 a) einen transparenten thermoplastischen Kunststoff, bevorzugt Polycarbonat, Copolycarbonat, Polystyrol, Styrol-Copolymere, aromatische Polyester wie Polyethylenterephthalat (PET), PET-Cyclohexandimethanol-Copolymer (PETG), Polyethylennaphtalat (PEN), Polybutylenterephthalat (PBT), cyclisches Polyolefin, Poly- oder Copolymethylmethacrylate wie Polymethylmethacrylat und thermoplastisches Polyurethan, weiter bevorzugt Polycarbonat, Copolycarbonat, aromatische Polyester oder Polymethylmethacrylat, oder Mischungen der genannten Komponenten, und besonders bevorzugt Polycarbonat und Copolycarbonat,

15 b) mindestens einen anorganischen IR Absorber aus der Gruppe der Wolframate, welcher mit Zink dotiert ist, wobei Zinkoxid als Dotierungsmittel bevorzugt ist, besonders bevorzugt $Zn_wCs_{0,33}WO_3$ ($w = 0,001-0,015$),

20 c) sowie optional in einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zusätzlich mindestens eine Phosphinverbindung enthält, vorzugsweise Triphenylphosphin (TPP), Trialkylphenylphosphin, Trinaphthylphosphin oder Bisdiphenylphosphinoethan, wobei Triphenylphosphin (TPP) besonders bevorzugt ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Verhältnis von Zinkoxid zu $Cs_{0,33}WO_3$ in der Komponente b) 22,6 zu 76,4 Gew.-%.

25 Das der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Problem der Stabilisierung von Wolframaten als anorganischer IR-Stabilisator in Polymerzusammensetzungen wird weiterhin durch die Verwendung von Phosphinverbindungen zur Stabilisierung, insbesondere zur Langzeitstabilisierung, der Zink-dotierten Wolframate gelöst, worauf im Stand der Technik keinerlei Hinweis gegeben wird.

30 Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sowie deren Verwendung und daraus hergestellte Erzeugnisse.

Der Partikeldurchmesser der erfindungsgemäßen Wolframate ist vorzugsweise kleiner als 200 nm, weiter bevorzugt kleiner als 100 nm und stärker bevorzugt kleiner als 50 nm, wobei der Partikeldurchmesser jeweils bevorzugt größer als 5 nm, weiter bevorzugt größer als 10 nm ist. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist der durchschnittliche Teilchendurchmesser zwischen 15 nm bis 25 nm. Die Partikel sind im sichtbaren Bereich des Spektrums durchlässig, wobei durchlässig bedeutet, dass die Absorption dieser IR-Absorber im sichtbaren Bereich des Lichts verglichen mit der Absorption im IR-Bereich gering ist und der IR-Absorber zu keiner deutlich erhöhten Trübung oder deutlichen Verminderung der Transmission (im sichtbaren Bereich des Lichts) der Zusammensetzung oder dem jeweiligen Endprodukt führt.

10 Die Wolframate vom Typ weisen eine amorphe, eine kubische, tetragonale oder hexagonale Wolfram-Bronze Struktur auf. Die Herstellung von dotierten Wolframaten ist in WO2005037932 beschrieben.

Zur Herstellung derartiger Materialien werden z.B. Wolframtrioxid, Wolframdioxid, ein Hydrat eines Wolframoxids, Wolframhexachlorid, Ammoniumwolframat oder Wolframsäure und ein Zinksalz, vorzugsweise Zinkoxid, und mindestens ein weiteres Salz enthaltend das Element M, wie z.B. Cäsiumcarbonat, in bestimmten stöchiometrischen Verhältnisse gemischt, so dass die molaren Verhältnisse der einzelnen Komponenten durch die Formel $Zn_wM_yWO_3$ ($w = 0,001-0,015$) wiedergegeben werden. Diese Mischung wird anschließend bei Temperaturen zwischen 100 °C und 850 °C in einer reduzierenden Atmosphäre, z.B. einer Argon-Wasserstoff-Atmosphäre, behandelt und abschließend das erhaltene Pulver bei Temperaturen zwischen 550 °C und 1200 °C unter Inertgasatmosphäre getempert.

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen anorganischen IR-Absorber Nanopartikel kann der IR-Absorber mit den unten beschriebenen Dispergiermitteln und weiteren organischen Lösemitteln, wie z.B. Toluol, Benzol oder ähnliche aromatische Kohlenwasserstoffe vermischt und in geeigneten Mühlen, wie z.B. Kugelmühlen, unter Zugabe von Zirkoniumoxid (z.B. mit einem Durchmesser von 0,3 mm) gemahlen werden, um die gewünschte Partikelgrößenverteilung herzustellen. Man erhält die Nanopartikel in Form einer Dispersion. Nach Mahlung können gegebenenfalls weitere Dispergiermittel zugesetzt werden. Das Lösungsmittel wird bei erhöhten Temperaturen und reduziertem Druck entfernt.

30 Die Größe der Partikel kann mit Hilfe der Transmissionselektronenspektroskopie (TEM) bestimmt werden. Derartige Messungen an IR-Absorber-Nanopartikeln sind z.B. in Adachi et al., J. Am. Ceram. Soc. **2008**, 91, 2897-2902, beschrieben.

Für den Einsatz in transparenten Thermoplasten werden die so erhaltenen Partikel in einer organischen Matrix dispergiert, z.B. in einem Acrylat, und ggf. wie oben beschrieben in einer

Mühle unter Verwendung geeigneter Hilfsstoffe wie z.B. Zirkoniumdioxid und ggf. unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Toluol, Benzol oder ähnlichen Kohlenwasserstoffen gemahlen.

5 Geeignete Polymer-basierte Dispergiermittel sind vor allem Dispergiermittel, die eine hohe Lichttransmission aufweisen, wie z.B. Polyacrylate, Polyurethane, Polyether, Polyester oder Polyesterurethane sowie davon abgeleitete Polymere.

10 Als Dispergiermittel bevorzugt sind Polyacrylate, Polyether und Polyester-basierte Polymere, wobei als hochtemperaturstabile Dispergiermittel Polyacrylate wie z.B. Polymethylmethacrylat oder Polymethylacrylat (zusammen benannt als Polymethyl(meth)acrylat) und Polyester besonders bevorzugt sind. Es können auch Mischungen dieser Polymere oder auch Copolymere auf Acrylatbasis eingesetzt werden. Derartige Dispergierhilfsmittel und Methoden zur Herstellung von Wolframatdispersionen sind z.B. in der JP 2008214596 sowie in Adachi et al. J. Am. Ceram. Soc. 2007, 90 4059- 4061, beschrieben.

15 Für die vorliegende Erfindung geeignete Dispergiermittel sind kommerziell erhältlich. Insbesondere sind Dispergiermittel auf Polyacrylat-Basis geeignet. Derart geeignete Dispergiermittel sind z.B. unter den Handelsnamen EFKA®, z.B. EFKA® 4500 und EFKA® 4530 bei Ciba Specialty Chemicals erhältlich. Polyesterhaltige Dispergiermittel sind ebenfalls geeignet. Sie sind beispielsweise unter den Handelsnamen Solsperse®, z.B. Solsperse® 22000, 24000SC, 26000, 27000 von Avecia erhältlich. Ferner sind polyetherhaltige Dispergiermittel z.B. unter den Handelsnamen Disparlon® DA234 und DA325 der Firma Kusumoto Chemicals bekannt. Auch Polyurethan basierte Systeme sind geeignet. Polyurethan-basierte Systeme sind unter dem Handelsnamen EFKA® 4046, EFKA® 4047 von Ciba Specialty Chemicals erhältlich. Texaphor® P60 und P63 sind entsprechende Handelsnamen der Cognis.

25 Die Menge des IR-Absorbers im Dispergiermittel beträgt 0,2 Gew.-% bis 80,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 Gew.-% – 40,0 Gew.-%, weiter bevorzugt 5 Gew.-% – 35 Gew.-%, und am stärksten bevorzugt 10 Gew.-% – 30 Gew.-% bezogen auf die erfindungsgemäß eingesetzte Dispersion des anorganischen IR-Absorbers. In der Gesamtzusammensetzung der gebrauchsfertigen IR-Absorberformulierung können neben dem IR-Absorber-Reinstoff und dem Dispergiermittel noch weitere Hilfsstoffe wie zum Beispiel Zirkoniumdioxid sowie Restlösemittel wie zum Beispiel Toluol, Benzol oder ähnliche aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten sein.

30 Hinsichtlich der Menge der erfindungsgemäßen IR-absorbierenden anorganischen Wolframate in den erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen liegen keinerlei Beschränkungen vor. Üblicherweise werden die Wolframate aber in einer Menge von 0,0001 Gew.-% – 10,0000 Gew.-%, bevorzugt 0,001 Gew.-% – 1,000 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,002 Gew.-% – 0,100

Gew.-% berechnet als Feststoffanteil an Zink-dotiertem Wolframat in der Polymer-Gesamtzusammensetzung eingesetzt.

In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung beträgt die eingesetzte Menge der erfindungsgemäßen Wolframate 0,009 Gew.-% - 0,020 Gew.-%, vorzugsweise 0,012 Gew.-% bis 5 0,018 Gew.-%, wiederum angegeben als Feststoffanteil an Wolframat in der Polymer-Gesamtzusammensetzung. Feststoffanteil an Wolframat meint in diesem Zusammenhang das Wolframat als Reinstoff und nicht eine Dispersion, Suspension oder andere Zubereitung, enthaltend den Reinstoff, wobei sich auch die folgenden Angaben für den Wolframatgehalt immer auf diesen Feststoffanteil beziehen, soweit nicht explizit anders angegeben.

10 Diese Konzentrationen finden vorzugsweise Anwendung für Fertigteile mit Dicken von 2 mm - 8 mm, bevorzugt 3,5 mm - 7,0 mm, und besonders bevorzugt 4 mm – 6 mm.

15 In weiteren besonderen Ausführungsformen, insbesondere für Anwendungen bei Schienen- und Luftfahrzeugen, kann die Dicke der Verschiebungen auch mehr als 8 mm, vorzugsweise 9 mm - 15 mm betragen, wobei hierbei die Konzentration der entsprechenden IR-Absorber und Stabilisatoren entsprechend angepaßt wird.

20 In einer weiteren Ausführungsform können optional neben den erfindungsgemäßen Zink-dotierten Wolframaten als IR-Absorber zusätzlich weitere IR-Absorber verwendet werden, wobei deren Anteil bezüglich Menge und/oder Leistung in einer derartigen Mischung aber jeweils unterhalb derer der oben beschriebenen Wolframate liegt. Bei Mischungen sind hierbei Zusammensetzungen bevorzugt, die zwei bis einschließlich fünf und besonders bevorzugt zwei oder drei unterschiedliche IR-Absorber enthalten.

Der weitere IR-Absorber ist vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe der Boride und Zinnoxide, besonders bevorzugt LaB₆ oder Antimon dotiertes Zinnoxid oder Indiumzinnoxid.

25 In einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung enthält die erfindungsgemäße Polymer-Zusammensetzung keinerlei anorganische IR-Absorber vom Typ der Metallboride wie beispielsweise Lanthanhexaborid, LaB₆.

30 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist der/die zusätzliche(n) IR-Absorber ein von dem eingesetzten Wolframat unterschiedliches Absorptionsspektrum bezogen auf die Absorptionsmaxima auf, so daß ein maximaler Absorptionsbereich durch die Maxima abgedeckt wird.

Geeignete zusätzliche organische Infrarot-Absorber sind nach Stoffklassen z.B. in M. Matsuoka, Infrared Absorbing Dyes, Plenum Press, New York, 1990 beschrieben. Besonders geeignet sind

Infrarot-Absorber aus den Klassen der Phthalocyanine, der Naphthalocyanine, der Metallkomplexe, der Azofarbstoffe, der Anthraquinone, der Quadratsäurederivate, der Immoniumfarbstoffe, der Perylene, der Quaterylene sowie der Polymethine. Davon sind ganz besonders Phthalocyanine und Naphthalocyanine geeignet.

5 Aufgrund der verbesserten Löslichkeit in Thermoplasten sind Phthalocyanine und Naphthalocyanine mit sterisch anspruchsvollen Seitengruppen vorzuziehen, wie beispielsweise Phenyl, Phenoxy, Alkylphenyl, Alkylphenoxy, tert-Butyl, (-S-Phenyl), -NH-Aryl, -NH-Alkyl und ähnliche Gruppen.

10 Weiterhin können Verbindungen wie Indiumoxid, das mit 2 bis 30 Atom%, vorzugsweise mit 4 bis 12 Atom% Zinn (ITO) oder mit 10 bis 70 Atom% Fluor dotiert ist, zugesetzt werden.

Besonders bevorzugt ist die Kombination mit Zinnoxid als weiterem IR-Absorber, welches mit 2 bis 60 Atom% Antimon (ATO) oder mit 10 bis 70 Atom% Fluor dotiert ist.

Ferner ist Zinkoxid besonders geeignet, das mit 1 bis 30 Atom%, vorzugsweise mit 2 bis 10 Atom% Aluminium oder mit 2 bis 30 Atom% Indium oder mit 2 bis 30 Atom% Gallium dotiert ist.

15 Mischungen der oben genannten Infrarot-Absorbern sind besonders geeignet, da der Fachmann durch eine gezielte Auswahl eine Optimierung der Absorption im nahen Infrarotbereich erreichen kann.

Hinsichtlich der Auswahl der Phosphine liegen keine Beschränkungen vor, wobei die Phosphinverbindungen bevorzugt aus der Gruppe ausgewählt sind, die aliphatische Phosphine, 20 aromatische Phosphine und aliphatisch-aromatische Phosphine umfasst.

Die Phosphinverbindungen können primäre, sekundäre und tertiäre Phosphine sein. Bevorzugt werden tertiäre Phosphine eingesetzt, wobei aromatische Phosphine besonders bevorzugt und tertiäre aromatische Phosphine ganz besonders bevorzugt sind.

25 In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden Triphenylphosphin (TPP), Trialkylphenylphosphin, Bisdiphenylphosphino-ethan oder ein Trinaphthylphosphin, wovon Triphenylphosphin (TPP) ganz besonders bevorzugt ist, oder Mischungen dieser Phosphine eingesetzt.

Grundsätzlich können Mischungen aus verschiedenen Phosphinen eingesetzt werden.

30 In einer weiteren speziellen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die erfindungsgemäßen Phosphinverbindungen gemeinsam mit einem Phosphit oder einem

phenolischen Antioxidans oder einer Mischung aus den beiden letztgenannten Verbindungen eingesetzt.

5 In einer weiteren besonderen Ausführungsform wird der erfindungsgemäße IR-Absorber vor der Einarbeitung in die thermoplastische Polymermatrix mit dem erfindungsgemäßen Phosphinstabilisator oder einer Mischung enthaltend eine erfindungsgemäße Phosphinverbindung gemeinsam mit einem Phosphit oder einem phenolischen Antioxidans oder einer Mischung aus den beiden letztgenannten Verbindungen vermischt.

10 Die Herstellung und Eigenschaften von Phosphinverbindungen sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise in der EP-A 0 718 354 und "Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie", 4. Aufl., Bd. 18, S. 378-398 und Kirk-Othmer, 3. Aufl., Bd. 17, S. 527-534 beschrieben.

15 Hinsichtlich der Menge der in der Polymer-Zusammensetzung enthaltenen Phosphinverbindungen liegen keine Beschränkungen vor. Vorzugsweise werden die Phosphine in einer Menge von 0,0001 Gew.-% bis 10,0000 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,01 Gew.-% bis 0,20 Gew.-%, bezogen auf die Masse der Polymer-Gesamtzusammensetzung, eingesetzt. In einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die Phosphine in einer Menge von 0,05 Gew.-% bis 0,15 Gew.-% bezogen auf die Masse der Polymer-Gesamtzusammensetzung, eingesetzt. Bei der Einsatzmenge der Phosphinverbindung ist zu berücksichtigen, dass unter bestimmten Verarbeitungsbedingungen in Abhängigkeit von Temperatur und Verweilzeit die Substanz oxidiert wird. Der oxidierte Anteil steht nicht mehr zur Stabilisierung des anorganischen IR-Absorber auf Wolframat-basis zur Verfügung. Deshalb sind die Zahl der Verarbeitungsschritte und die jeweiligen Prozessbedingungen zu berücksichtigen.

20 Bevorzugt liegt die Menge an nicht oxidierten Phosphinverbindung im Endprodukt bei >0,01 Gew.-%, weiter bevorzugt bei > 0,02 Gew.-%.

25 Durch die Verwendung der vorgenannten Phosphinstabilisatoren können die Zink-dotierten Wolframat-IR-Absorber der vorliegenden Erfindung, insbesondere $Zn_wCs_{0,33}WO_3$ ($w = 0,001 - 0,015$) in der Polymermatrix noch weiter langzeitstabilisiert und ein Abfall der IR-Absorption verhindert werden. Besonders bevorzugt wird hierbei Triphenylphosphin (TPP) als Stabilisator eingesetzt.

30 Um die thermoplastische Matrix zu stabilisieren, können weitere Phosphor-basierte Stabilisatoren eingesetzt werden, solange diese den Effekt der oben beschriebenen Stabilisierung nicht negativ beeinflussen.

Während Phosphine die IR-absorbierenden Zink-dotierten Wolframate offensichtlich stabilisieren, hat sich überraschenderweise herausgestellt, daß Phosphate, Phosphorsäure, Phosphorsäurederivate oder entsprechende Stabilisatoren, die diese Verbindungen beinhalten oder bilden können, zu einer schnelleren Schädigung der erfindungsgemäßen Wolframate und somit zu einem Abfall der IR-
5 Absorption führen.

Geeignete zusätzliche Stabilisatoren sind Phosphite oder phenolischen Antioxidantien oder deren Mischungen, die ohne negative Auswirkungen auf die Beständigkeit der IR-Absorber in Verbindung mit den oben beschriebenen Phosphinen eingesetzt werden können.

Kommerziell erhältliche geeignete Phosphitstabilisatoren sind beispielsweise Irgafos® 168
10 (Tris(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-phosphit / CAS-Nr. 31570-04-4), Irgafos® TPP (CAS-Nr. 101-02-0) und Irgafos® TNPP (CAS-Nr. 26523-78-4), wobei Irgafos® 168 besonders bevorzugt ist.

Kommerziell erhältliche geeignete phenolische Antioxidantien sind beispielsweise Irganox® 1076 (2,6-Di-tert-butyl-4-(octadecanoxy carbonyl ethyl)phenol) und Irganox® 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8).

15 In einer besonderen Ausführungsform ist die Dreier-Kombination von Zink-dotiertem Cäsiumwolframat und Triphenylphosphin sowie Irgafos® 168 bevorzugt.

In einer weiteren Ausführungsform ist die Vierer-Kombination von Zink-dotiertem Cäsiumwolframat und Triphenylphosphin sowie Irgafos 168® und Irganox 1076® bzw. Irganox® 1010 (Pentaerythrit- 3-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionat; CAS: 6683-19-8) bevorzugt.

20 In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Verhältnis von Phosphit-Stabilisator zu phenolischem Antioxidanz von 1: 10 bis 10:1, weiter bevorzugt von 1:5 bis 5:1 und besonders bevorzugt 4:1.

Die Menge an optional eingesetzten Phosphiten beträgt bevorzugt 0,20 Gew.-% - 0,01 Gew.-%, insbesondere bevorzugt 0,10 Gew.-% - 0,02 Gew.-% bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.

25 Die Menge an optional eingesetzten phenolischen Antioxidantien beträgt bevorzugt 0,100 Gew.-% - 0,001 Gew.-%, insbesondere bevorzugt 0,075 Gew.-% - 0,025 Gew.-% bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.

30 In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße Polymer-Zusammensetzung weiterhin einen Ultraviolett-Absorber. Zum Einsatz in der erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzung geeignete Ultraviolett-Absorber sind Verbindungen, die eine möglichst geringe Transmission unterhalb 400 nm und eine möglichst hohe Transmission oberhalb von 400 nm besitzen. Derartige Verbindungen und deren Herstellung sind literaturbekannt und sind

beispielsweise in den EP-A 0 839 623, WO-A 96/15102 und EP-A 0 500 496 beschrieben. Für den Einsatz in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung besonders geeignete Ultraviolett-Absorber sind Benzotriazole, Triazine, Benzophenone und/oder arylierte Cyanoacrylate.

5 Besonders geeignete Ultraviolett-Absorber sind Hydroxy-Benzotriazole, wie 2-(3',5'-Bis-(1,1-dimethylbenzyl)-2'-hydroxy-phenyl)-benzotriazol (Tinuvin® 234, Ciba Spezialitätenchemie, Basel), 2-(2'-Hydroxy-5'-(tert.-octyl)-phenyl)-benzotriazol (Tinuvin® 329, Ciba Spezialitätenchemie, Basel), 2-(2'-Hydroxy-3'-(2-butyl)-5'-(tert.butyl)-phenyl)-benzotriazol (Tinuvin® 350, Ciba Spezialitätenchemie, Basel), Bis-(3-(2H-benztriazolyl)-2-hydroxy-5-tert.-octyl)methan, (Tinuvin® 360, Ciba Spezialitätenchemie, Basel), (2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)-phenol (Tinuvin® 1577, Ciba Spezialitätenchemie, Basel), sowie der Benzophenone 2,4-Dihydroxy-benzophenon (Chimasorb® 22 , Ciba Spezialitätenchemie, Basel) und 2-Hydroxy-4-(octyloxy)-benzophenon (Chimassorb® 81, Ciba, Basel), 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, 2,2-bis[[2-cyano-1-oxo-3,3-diphenyl-2-propenyl)oxy]-methyl]-1,3-propanediyl ester (9CI) (Uvinul® 3030, BASF AG Ludwigshafen), 2-[2-hydroxy-4-(2-ethylhexyl)oxy]phenyl-4,6-di(4-phenyl)phenyl-1,3,5-triazine (CGX UVA 006, Ciba Spezialitätenchemie, Basel) oder Tetra-ethyl-2,2'-(1,4-phenylene-dimethylidene)-bismalonate (Hostavin® B-Cap, Clariant AG).

10

15

Es können auch Mischungen dieser Ultraviolett-Absorber eingesetzt werden.

Hinsichtlich der Menge des in der Zusammensetzung enthaltenen Ultraviolett-Absorbers liegen 20 keine besonderen Beschränkungen vor, solange die gewünschte Absorption von UV-Strahlung sowie eine ausreichende Transparenz des aus der Zusammensetzung hergestellten Formkörpers gewährleistet sind. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält die Zusammensetzung Ultraviolett-Absorber in einer Menge von 0,05 Gew.-% bis 20,00 Gew.-%, insbesondere von 0,07 Gew.-% bis 10,00 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,10 Gew.-% bis 1,00 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.

25 Transparente thermoplastische Kunststoffe im Sinne der Erfindung sind z.B. Polymerivate von ethylenisch ungesättigten Monomeren und/oder Polykondensate von bifunktionellen reaktiven Verbindungen. Beispiele für transparente thermoplastische Polymere sind z.B. Polycarbonate oder Copolycarbonate auf Basis von Diphenolen, Poly- oder Copolyacrylate und Poly- oder Copolymethacrylat wie z.B. Poly- oder Copolymethylmethacrylate (wie PMMA) sowie Copolymere mit Styrol wie z.B. transparentes Polystyrolacrylnitril (PSAN) oder Polymere auf der Basis von Ethylen und/oder Propylen sowie aromatische Polyester wie Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethylennapthalat (PEN) oder Polyethylenterephthalat-Cyclohexandimethanol-Copolymer (PETG) , transparente thermoplastische Polyurethane und

30

Polystyrole. Ferner können auch Polymere auf Basis von zyklischen Olefinen (z.B. TOPAS TM , ein Handelsprodukt der Firma Ticona) eingemischt werden.

Auch Mischungen von mehreren transparenten thermoplastischen Polymeren sind möglich.

Besonders bevorzugte Polycarbonate sind das Homopolycarbonat auf Basis von Bisphenol A, das
5 Homopolycarbonat auf Basis von 1,3-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan und die Copolycarbonate auf Basis der beiden Monomere Bisphenol A und 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan.

Polycarbonate im Sinn der vorliegenden Erfindung sind sowohl Homopolycarbonate als auch Copolycarbonate; die Polycarbonate können in bekannter Weise linear oder verzweigt sein.

10 Die Herstellung der Polycarbonate erfolgt in bekannter Weise aus Diphenolen, Kohlensäurederivaten, gegebenenfalls Kettenabbrüchern und Verzweigern.

Einzelheiten der Herstellung von Polycarbonaten sind in vielen Patentschriften seit etwa 40 Jahren niedergelegt. Beispielhaft sei hier nur auf Schnell, "Chemistry and Physics of Polycarbonates",
15 Polymer Reviews, Volume 9, Interscience Publishers, New York, London, Sydney 1964, auf D. Freitag, U. Grigo, P.R. Müller, H. Nouvertne', BAYER AG, "Polycarbonates" in Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Volume 11, Second Edition, 1988, Seiten 648-718 und schliesslich auf Dres. U. Grigo, K. Kirchner und P.R. Müller "Polycarbonate" in Becker/Braun, Kunststoff-Handbuch, Band 3/1, Polycarbonate, Polyacetale, Polyester, Celluloseester, Carl Hanser Verlag München, Wien 1992, Seiten 117-299 verwiesen.

20 Für die Herstellung der Polycarbonate geeignete Diphenole sind beispielsweise Hydrochinon, Resorcin, Dihydroxydiphenyle, Bis-(hydroxyphenyl)-alkane, Bis(hydroxyphenyl)-cycloalkane, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfide, Bis-(hydroxyphenyl)-ether, Bis-(hydroxyphenyl)-ketone, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfone, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfoxide, alpha - alpha '-Bis-(hydroxyphenyl)-diisopropylbenzole, Phtalimidine abgeleitet von Isatin- oder Phenolphthaleinderivaten sowie deren
25 kernalkylierte und kernhalogenierte Verbindungen.

Bevorzugte Diphenole sind 4,4'-Dihydroxydiphenyl, 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan, 2,4-Bis-(4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-p-diisopropylbenzol, 2,2-Bis-(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-propan, 2,2-Bis-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-propan, Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-methan, 2,2-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-propan, Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-sulfon, 2,4-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1,1-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-p-diisopropylbenzol, 2,2-Bis-(3,5-dichlor-4-hydroxyphenyl)-propan,
30

2,2-Bis-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-propan und 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan.

Besonders bevorzugte Diphenole sind 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan, 2,2-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-propan, 2,2-Bis-(3,5-dichlor-4-hydroxyphenyl)-propan, 2,2-Bis-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-propan, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-cyclohexan und 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan.

Diese und weitere geeignete Diphenole sind z.B. in US-A 3 028 635, US-A 2 999 825, US-A 3 148 172, US-A 2 991 273, US-A 3 271 367, US-A 4 982 014 und US-A 2 999 846, in DE-A 1 570 703, DE-A 2063 050, DE-A 2 036 052, DE-A 2 211 956 und DE-A 3 832 396, in FR-A 1 561 518, in der Monographie "H. Schnell, Chemistry and Physics of Polycarbonates, Interscience Publishers, New York 1964" sowie in JP-A 62039/1986, JP-A 62040/1986 und JP-A 105550/1986 beschrieben.

Im Fall der Homopolycarbonate wird nur ein Diphenol eingesetzt, im Fall der Copolycarbonate werden mehrere Diphenole eingesetzt.

15 Geeignete Kohlensäurederivate sind beispielsweise Phosgen oder Diphenylcarbonat.

Geeignete Kettenabbrecher, die bei der Herstellung der Polycarbonate eingesetzt werden können, sind sowohl Monophenole als auch Monocarbonsäuren. Geeignete Monophenole sind Phenol selbst, Alkylphenole wie Kresole, p-tert.-Butylphenol, Cumylphenol, p-n-Octylphenol, p-iso-Octylphenol, p-n-Nonylphenol und p-iso-Nonylphenol, Halogenphenole wie p-Chlorphenol, 2,4-Dichlorphenol, p-Bromphenol und 2,4,6-Tribromphenol, 2,4,6-Trijodphenol, p-Jodphenol, sowie deren Mischungen.

Bevorzugte Kettenabbrecher sind Phenol, Cumylphenol und/oder p-tert.-Butylphenol.

Geeignete Monocarbonsäuren sind weiterhin Benzoesäure, Alkylbenzoesäuren und Halogenbenzoesäuren.

25 Bevorzugte Kettenabbrecher sind ferner die Phenole welche ein oder mehrfach mit C1 bis C30-Alkylresten, linear oder verzweigt, bevorzugt unsubstituiert oder mit tert.-Butyl substituiert sind.

Die Menge an einzusetzendem Kettenabbrecher beträgt bevorzugt 0,1 bis 5 Mol%, bezogen auf Mole an jeweils eingesetzten Diphenolen. Die Zugabe der Kettenabbrecher kann vor, während oder nach der Phosgenierung erfolgen.

Geeignete Verzweiger sind die in der Polycarbonatchemie bekannten tri- oder mehr als trifunktionellen Verbindungen, insbesondere solche mit drei oder mehr als drei phenolischen OH-Gruppen.

Geeignete Verzweiger sind beispielsweise Phloroglucin, 4,6-Dimethyl-2,4,6-tri-(4-

- 5 hydroxyphenyl)-hepten-2 , 4 , 6-Dimethyl-2,4,6-tri(4-hydroxyphenyl)-heptan, 1,3,5-Tri(4-hydroxyphenyl)-benzol, 1,1,1-Tri-(4-hydroxyphenyl)-ethan, Tri-(4-hydroxyphenyl)-phenylmethan, 2,2-Bis-[4,4-bis-(4-hydroxyphenyl)-cyclohexyl]-propan , 2 , 4-Bis-(4-hydroxyphenylisopropyl)-phenol, 2 , 6-Bis-(2-hydroxy-5'-methyl-benzyl)-4-methylphenol, 2-(4-hydroxyphenyl)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-propan, Hexa-(4(4-hydroxyphenylisopropyl)-phenyl)-orthoterephthalsäureester, 10 Tetra-(4-hydroxyphenyl)-methan, Tetra-(4-(4-hydroxyphenylisopropyl)-phenoxy)-methan und 1,4-Bis((4',4"-dihydroxytriphenyl)-methyl)-benzol sowie 2,4-Dihydroxybenzoësäure, Trimesinsäure, Cyanurchlorid und 3,3-Bis-(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-oxo-2,3-dihydroindol.

Die Menge der gegebenenfalls einzusetzenden Verzweiger beträgt bevorzugt 0,05 Mol% bis 2,00 Mol%, bezogen wiederum auf Mole an jeweils eingesetzten Diphenolen.

- 15 Die Verzweiger können entweder mit den Diphenolen und den Kettenabbruchern in der wässrig alkalischen Phase vorgelegt werden, oder in einem organischen Lösungsmittel gelöst vor der Phosgenierung zugegeben werden. Im Fall des Umesterungsverfahrens werden die Verzweiger zusammen mit den Diphenolen eingesetzt.

- 20 Die aromatischen Polycarbonate der vorliegenden Erfindung besitzen Gewichtsmittelmolekulargewichte Mw (ermittelt durch Gelpermeationschromatographie und Eichung mit Polycarbonateichung) zwischen 5000 und 200.000, vorzugsweise zwischen 10.000 und 80.000 und besonders bevorzugt zwischen 15.000 und 40.000 (dies entspricht in etwa zwischen 12.000 und 330.000, vorzugsweise zwischen 20.000 und 135.000 und besonders bevorzugt zwischen 28.000 und 69.000 ermittelt durch Eichung mittels Polystyrolstandard).

- 25 Die erfindungsgemäßen Polycarbonate können nach jedem bekannten Verfahren hergestellt werden, z.B. durch das Phasengrenzflächenverfahren oder durch das Schmelzeumsterungsverfahren, wobei aber Polycarbonate aus dem Phasengrenzflächenverfahren bevorzugt sind.

- 30 Die erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen können neben den erfindungsgemäßen Stabilisatoren optional noch weitere übliche Polymeradditive enthalten, wie z.B. die in EP-A 0 839 623, WO-A 96/15102, EP-A 0 500 496 oder „Plastics Additives Handbook“, Hans Zweifel, 5th Edition 2000, Hanser Verlag, München) beschriebenen Entformungsmittel, Flammschutzmittel, Farbmittel, , oder optische Aufheller in den für die jeweiligen Thermoplasten üblichen Mengen,

wobei von den genannten optional enthaltenen weiteren üblichen Polymeradditiven Farbmittel in einer speziellen Ausführungsform der Erfindung besonders bevorzugt sind.

Bevorzugt werden die weiteren Polymeradditive in Mengen von 0 Gew.-% bis zu 5 Gew.-%, weiter bevorzugt 0,1 Gew.-% bis 1,0 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Menge der jeweiligen Polymer-
5 Gesamtzusammensetzungen. Auch Mischungen mehrerer Zusatzstoffe sind geeignet.

In einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Polymerzusammensetzung frei von Phosphaten, Phosphorsäure, Phosphorsäurederivaten oder entsprechende Stabilisatoren, die diese Verbindungen beinhalten oder bilden können.

Farbmittel oder Pigmente im Sinne der vorliegenden Erfindung sind, Schwefel-haltige Pigmente wie Cadmium Red and Cadmium Gelb, Eisencyanid basierte Pigmente wie Berliner Blau, Oxid-Pigmente wie Titandioxid, Zinkoxid, rotes Eisenoxid, schwarzes Eisenoxid, Chromoxid, Titangelb, Zink-Eisen basiertes Braun, Titan-Cobalt basiertes Grün, Cobaltblau, Kupfer-Chrom basiertes Schwarz und Kupfer-Eisen basiertes Schwarz oder Chrom-basierte Pigmente wie Chromgelb, Phthalocyanin-abgeleitete Farbstoffe wie Kupfer-Phthalocyanin Blau und Kupfer Phthalocyanin
10 Grün, kondensierte polycyclische Farbstoffe und Pigmente wie Azo-basierende (z.B. Nickel-Azogelb), Schwefel-Indigo-Farbstoffe, Perynon-basierte, Perylene-basierte, Chinacridon-abgeleitete, Dioxazin-basierte, Isoindolinon-basierte und Chinophthalon-abgeleitete Derivate, Anthrachinon-basierte, heterocyclische Systeme.
15

Konkrete Beispiele für Handelsprodukte sind z.B. MACROLEX® Blau RR, MACROLEX® Violett
20 3R, MACROLEX® Violett B (Lanxess AG, Deutschland), Sumiplast® Violett RR, Sumiplast® Violett B, Sumiplast® Blau OR, (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), Diaresin® Violett D, Diaresin® Blau G, Diaresin® Blau N (Mitsubishi Chemical Corporation), Heliogen® Blau oder Heliogen® Grün (BASF AG, Deutschland).

Von diesen sind Cyaninderivate, Chinolinderivate, Anthrachinonderivate, Phthalocyaninderivate
25 bevorzugt.

Besonders geeignete Entformungsmittel für die erfindungsgemäßen Zusammensetzung sind z.B. Pentaerythrittetraestearat (PETS) oder Glycerinmonostearat (GMS) sowie deren Carbonate und Mischungen dieser Entformungsmittel.

Methoden zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen sind dem
30 Fachmann bekannt.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen enthaltend einen thermoplastischen Kunststoff und einen anorganischen IR-Absorber aus der Gruppe der Zink-

dotierten Wolframverbindungen sowie in einer besonderen Ausführungsform eine Phosphinverbindung sowie optional weitere übliche Polymeradditive erfolgt mit gängigen Einarbeitungsverfahren durch Zusammenführung, Vermischen und Homogenisieren der einzelnen Bestandteile, wobei insbesondere die Homogenisierung bevorzugt in der Schmelze unter Einwirkung von Scherkräften stattfindet. Gegebenenfalls erfolgt das Zusammenführen und Vermischen vor der Schmelzehomogenisierung unter Verwendung von Pulvervormischungen.

Es können auch Vormischungen verwendet werden, die aus Lösungen der Mischungskomponenten in geeigneten Lösungsmitteln, wobei gegebenenfalls in Lösung homogenisiert wird und das Lösungsmittel anschließend entfernt wird, hergestellt worden sind.

10 Insbesondere können hierbei die IR-Absorber, Phosphinverbindungen, Ultraviolett-Absorber und sonstigen Additive der erfindungsgemäßen Zusammensetzung durch bekannte Verfahren oder als Masterbatch eingebracht werden.

Die Verwendung von Masterbatchen ist insbesondere zum Einbringen des IR-Absorbers bevorzugt, wobei insbesondere Masterbatche auf Basis von Polycarbonat verwendet werden, in die die IR-Absorber in Form einer gebrauchsfertigen IR-Absorberformulierung enthaltend Dispergiermittel, vorzugsweise Polyacrylat-, Polyether- oder Polyester-basierte Dispergiermittel, hiervon vorzugsweise hochtemperaturstabile Dispergiermittel, wie einem Polyacrylat (Homo- oder Copolymer), wie z.B. Polymethylmethacrylat, und/oder Polyester oder deren Mischungen, weiterhin enthaltend Hilfsstoffe wie zum Beispiel Zirkoniumdioxid und ggf. Restlösemittel wie zum Beispiel Toluol, Benzol oder ähnliche aromatische Kohlenwasserstoffe eingetragen worden sind. Durch Verwendung dieser Masterbatche in Kombination mit den entsprechenden IR-Absorberformulierungen wird eine Agglomeration des IR-Absorbers in der Polymerzusammensetzung wirksam verhindert.

25 In diesem Zusammenhang kann die Zusammensetzung in üblichen Vorrichtungen wie Schneckenextrudern (zum Beispiel Zweischneckenextruder, ZSK), Knetern, Brabender- oder Banbury-Mühlen zusammengeführt, vermischt, homogenisiert und anschließend extrudiert werden. Nach der Extrusion kann das Extrudat abgekühlt und zerkleinert werden. Es können auch einzelne Komponenten vorgemischt werden und dann die restlichen Ausgangsstoffe einzeln und/oder ebenfalls gemischt hinzugegeben werden.

30 In einer besonderen Ausführungsform wird der erfindungsgemäße IR-Absorber vor der Einarbeitung in die thermoplastische Polymermatrix und optional mit dem erfindungsgemäßen Phosphinstabilisator oder einer Mischung enthaltend eine erfindungsgemäße Phosphinverbindung gemeinsam mit einem Phosphit und/oder einem phenolischen Antioxidans oder einer Mischung aus den beiden letztgenannten Verbindungen zu einem Masterbatch vermischt, wobei die Vermischung

bevorzugt in der Schmelze unter Einwirkung von Scherkräften (zum Beispiel in einem Kneter oder Zweischneckenextruder) stattfindet. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, daß der IR-Absorber auch schon während des Compoundierens geschützt und eine Schädigung desselben vermieden wird. Zur Herstellung de Masterbatches wird als Polymermatrix bevorzugt der thermoplastische Kunststoff gewählt, der auch die Hauptkomponente der letztlichen Polymer-Gesamtzusammensetzung darstellt.

Der so hergestellte Masterbatch enthält

- a. 85,00 Gew.-% – 98,90 Gew.-%, bevorzugt 93,00 Gew.-% – 98,90 Gew.-% eines transparenten thermoplastischen Kunststoffs;
- 10 b. 0,10 Gew.-% – 2,00 Gew.-% Zink-dotiertes Wolframat als anorganischen IR-Absorber, vorzugsweise $Zn_wCs_{0,33}WO_3$ ($w = 0,001 – 0,015$); und
- c. 1,00 Gew.-% - 4,80 Gew.-% Dispergiermittel
- d. optional 0,00 Gew.-%– 0,20 Gew.-%, bevorzugt 0,01 Gew.-% - 0,10 Gew.-%, eines Stabilisators auf Phosphinbasis
- 15 e. optional 0,00 – 8,00 Gew.-% mindestens eines weiteren Hilfsstoffs und/oder Additivs, wie z. B. Zirkondioxid,

wobei sich die Summe der Komponenten a-e zu 100 Gew.-% addiert.

In einer bevorzugten Ausführungsform liegt der anorganische IR-Absorber in einer Acrylat- Matrix vor. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist der transparente thermoplastische Kunststoff ein Polycarbonat. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform sieht Triphenylphosphin (TPP) als Stabilisator vor.

Die erfindungsgemäßen Polymer-Zusammensetzungen können zu Erzeugnissen oder Formkörpern verarbeitet werden, in dem man beispielsweise die Polymer-Zusammensetzungen zunächst wie beschrieben zu Granulat extrudiert und dieses Granulat durch geeignete Verfahren zu verschiedenen Erzeugnissen oder Formkörpern in bekannter Weise verarbeitet.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können in diesem Zusammenhang beispielsweise durch Heißpressen, Spinnen, Blasformen, Tiefziehen, Extrudieren oder Spritzgiessen in Erzeugnisse oder Formkörper, geformte Gegenstände wie Spielzeugteile, Fasern, Folien, Bändchen, Platten wie Massivplatten, Stegplatten, Doppelstegplatten oder Wellplatten, Gefäße, Rohre oder sonstige Profile, überführt werden. Von Interesse ist auch die Verwendung von Mehrschichtsystemen. Das Aufbringen kann zugleich oder unmittelbar nach der Formgebung des

Grundkörpers geschehen, z.B. durch Coextrusion oder Mehrkomponentenspritzguss. Das Aufbringen kann aber auch auf den fertig geformten Grundkörper geschehen, z.B. durch Lamination mit einem Film oder durch Beschichtung mit einer Lösung.

5 Platten aus Basis- und optionaler Deckschicht / optionalen Deckschichten werden jedoch bevorzugt durch (Co)extrusion hergestellt.

Zur Extrusion wird die gegebenenfalls z.B. mittels Trocknung vorbehandelte Polymer-
10 Zusammensetzung dem Extruder zugeführt und im Plastifizierungssystem des Extruders aufgeschmolzen. Die Kunststoffschmelze wird dann durch eine Breitschlitzdüse oder eine Stegplattendüse gedrückt und dabei verformt, im Walzenspalt eines Glättkalanders in die gewünschte endgültige Form gebracht und durch wechselseitige Kühlung auf Glättwalzen und der Umgebungsluft formfixiert. Es werden die zur Extrusion der Polymer-Zusammensetzung
15 notwendigen Temperaturen eingestellt, wobei üblicherweise den Herstellerangaben gefolgt werden kann. Enthalten die Polymerzusammensetzungen beispielsweise Polycarbonate mit hoher Schmelzeviskosität, so werden diese normalerweise bei Schmelztemperaturen von 260 °C bis
350 °C verarbeitet, entsprechend werden die Zylindertemperaturen des Plastifizierzylinders sowie
die Düsentemperaturen eingestellt.

Durch Einsatz von einem oder mehreren Seitenextrudern und einer Mehrkanal-Düse oder
20 gegebenenfalls geeigneten Schmelzeadapters vor einer Breitschlitzdüse lassen sich thermoplastische Schmelzen verschiedener Zusammensetzung übereinander legen und somit mehrschichtige Platten oder Folien erzeugen (für die Coextrusion siehe beispielsweise EP-A 0 110 221, EP-A 0 110 238 und EP-A 0 716 919, für Details des Adapter- und Düsenverfahrens siehe Johannaber/Ast: „Kunststoff- Maschinenführer“, Hanser Verlag, 2000 und in Gesellschaft Kunststofftechnik: „Coextrudierte Folien und Platten: Zukunftsperspektiven, Anforderungen, Anlagen und Herstellung, Qualitätssicherung“, VDI-Verlag, 1990).

25 Erfindungsgemäß bevorzugte Erzeugnisse oder Formkörper sind Platten, Folien, Verscheibungen, beispielsweise Autofenster, Fenster von Schienen- und Luftfahrzeugen, Autosonnendächer, Panoramadächer, Bedachungen oder Gebäudeverglasungen, die die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen enthalten. Dabei können neben Massivplatten auch Doppelstegplatten oder Multistegplatten verwendet werden. Als weitere Komponenten der erfindungsgemäßen Erzeugnisse
30 neben den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können beispielsweise weitere Werkstoffteile in den erfindungsgemäßen Erzeugnissen enthalten sein. Beispielsweise können Verscheibungen Dichtungsmaterialien am Rand der Verscheibungen aufweisen. Bedachungen können beispielsweise Metallkomponenten wie Schrauben, Metallstifte oder ähnliches aufweisen, die zur Befestigung oder Führung (bei Falt- oder Schiebedächern) der Bedachungselemente dienen können. Ferner

können weitere Materialien mit den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen verbunden werden, z.B. im 2-Komponenten-Spritzguss. So kann das entsprechende Bauteil mit IR-absorbierenden Eigenschaften mit einem Rand versehen werden, welcher z.B. dem Verkleben dient.

Die Artikel enthaltend die Polymer-Zusammensetzung der vorliegenden Erfindung haben
5 Trübungswerte von weniger als 4 %, bevorzugt weniger als 3 %, weiter bevorzugt weniger als 2,5 %, und besonders bevorzugt 2 %, wobei schon ein Wert von weniger als 4 % keiner deutlichen Trübung entspricht. Trübungswerte sind hierbei auf eine Anfangstrübung nicht gealterter Produkte bezogen.

Darüber hinaus weisen die Artikel einen T_{DS} Wert von bevorzugt < 80 % auf (T_{DS} : Direct Solar
10 Transmittance; Werte werden gemessen an optischen Farbmusterplatten mit einer Dicke von 4 mm. Die Berechnung der Gesamttransmission T_{DS} wird nach ISO 13837, computational convention "A" durchgeführt).

In einer besonderen Ausführungsform werden die Artikel aus der Zusammensetzung der
15 vorliegenden Erfindung beschichtet. Diese Beschichtung dient dem Schutz des thermoplastischen Materials gegenüber allgemeinen Witterungseinflüssen (z.B. Schädigung durch Sonnenlicht) sowie gegenüber mechanischer Beeinträchtigung der Oberfläche (z.B. Verkratzen) und erhöht somit die Beständigkeit der entsprechend ausgerüsteten Artikel.

Es ist bekannt, dass Polycarbonat gegenüber UV-Strahlung mittels verschiedener Beschichtungen
20 geschützt werden kann. Üblicherweise enthalten diese Beschichtungen UV-Absorber. Diese Schichten erhöhen ebenso die Kratzfestigkeit des entsprechenden Artikels. Die Artikel aus der vorliegenden Erfindung können Einschicht oder Mehrschichtsysteme tragen. Sie können ein- oder beidseitig beschichtet sein. In einer bevorzugten Ausführungsform enthält der Artikel einen Kratzfestlack enthaltend UV-Absorber. In einer besonderen Ausführungsform enthält das
25 Mehrschichterzeugnis mindestens eine Schicht enthaltend die erfindungsgemäße Zusammensetzung, mindestens eine UV-Schutzschicht und optional eine Kratzfestbeschichtung.

Bei Verscheibungsmaterialien trägt der Artikel mindestens eine Kratzfest- bzw.
Antireflexbeschichtung auf mindestens einer Seite.

Die Herstellung der Beschichtung, z.B. einer Anti-Reflexbeschichtung, kann über verschiedene
30 Methoden erfolgen. Beispielsweise kann über verschiedene Methoden des Aufdampfens, z.B. über Elektronenstrahlverfahren, Widerstandserhitzung sowie über Plasmaabscheidung oder verschiedener Sputtermethoden wie Hochfrequenz-Sputtern, Magnetron-Sputtern, Ionenstrahl-Sputtern usw., Ionenplattieren mittels DC-, RF-, HCD-Methoden, Reaktiv-Ionenplattieren usw.

oder chemischer Gasphasenabscheidung eine Beschichtung erfolgen. Ferner kann eine Antireflexbeschichtung auch aus Lösung aufgebracht werden. So kann über eine Dispersion eines Metalloxids mit hohen Brechungsindex wie ZrO_2 , TiO_2 Sb_2O_5 oder WO_3 in einen Silicon-basierten Lack eine entsprechende Beschichtungslösung hergestellt werden, welche zur Beschichtung von Kunststoffartikeln geeignet ist und thermisch oder UV-gestützt ausgehärtet werden kann.

Es sind verschiedene Methoden bekannt, um eine Kratzfestbeschichtung auf Kunststoffartikeln herzustellen. Beispielsweise können Epoxy-, Acryl-, Polysiloxan-, kolloidales Kieselgel-, oder anorganisch/organisch (Hybridsysteme) basierte Lacke verwendet werden. Diese Systeme können über beispielsweise über Tauchverfahren, Spincoating, Sprühverfahren, oder Fließbeschichtung aufgebracht werden. Die Aushärtung kann thermisch oder mittels UV-Bestrahlung erfolgen. Es können Ein- oder Mehrschichtsysteme verwendet werden. Die Kratzfestbeschichtung kann z.B. direkt oder nach Vorbereitung der Substratoberfläche mit einer Grundierung (Primer) aufgetragen werden. Ferner kann eine Kratzfestbeschichtung über Plasma-gestützte Polymerisationsverfahren aufgebracht werden, z.B. über ein SiO_2 -Plasma. Antibeschlags- oder Antireflex-Beschichtungen können ebenfalls über Plasmaverfahren hergestellt werden. Weiterhin ist es möglich, über bestimmte Spritzgussverfahren, wie z.B. das Hinterspritzen von oberflächenbehandelten Folien, eine Kratzfestbeschichtung auf den resultierenden Formkörper aufzubringen. In der Kratzfestschicht können verschiedene Additive, wie z.B. UV-Absorber, abgeleitet z.B. von Triazolen oder Triazinen, vorhanden sein. Ferner können IR-Absorber organischer oder anorganischer Natur enthalten sein. Diese Additive können im Kratzfestlack selbst oder in der Primerschicht enthalten sein. Die Dicke der Kratzfestschicht beträgt 1 μm , – 20 μm , bevorzugt 2 μm , – 15 μm . Unterhalb von 1 μm ist die Beständigkeit der Kratzfestschicht ungenügend. Oberhalb von 20 μm treten häufiger Risse im Lack auf. Das erfindungsgemäße Basismaterial, welches in der vorliegenden Erfindung beschrieben wird, wird bevorzugt nach Fertigstellung des Spritzgussartikels mit einer oben beschriebenen Kratzfest- und/oder Antireflexschicht versehen, da der bevorzugte Einsatzbereich im Bereich von Fenster- oder- Automobilverscheibung liegt.

Für Polycarbonate wird bevorzugt ein UV-Absorber enthaltener Primer eingesetzt, um die Haftung des Kratzfestlackes zu verbessern. Der Primer kann weitere Stabilisatoren wie z.B. HALS-Systeme (Stabilisatoren auf Basis sterisch gehinderter Amine), Haftvermittler, Fließhilfsmittel enthalten. Das jeweilige Harz kann aus einer Vielzahl von Materialien ausgewählt werden und ist z.B. in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edition, Vol. A18, pp. 368-426, VCH, Weinheim 1991 beschrieben. Es können Polyacrylate, Polyurethane, Phenol-basierte, Melamin-basierte, Epoxy- und Alkyd-Systeme oder Mischungen dieser Systeme eingesetzt werden. Das Harz wird meist in geeigneten Lösemitteln gelöst – häufig in Alkoholen. Abhängig vom gewählten Harz kann die Aushärtung bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen erfolgen. Bevorzugt werden Temperaturen zwischen 50°C und 130°C eingesetzt – häufig nach dem ein-

Großteil des Lösemittels kurzzeitig bei Raumtemperatur entfernt wurde. Kommerziell erhältliche Systeme sind z.B. SHP470, SHP470FT2050 und SHP401 der Firma Momentive Performance Materials. Derartige Beschichtungen sind z.B. in US 6350512 B1, US 5869185, EP 1308084, WO 2006/108520 beschrieben.

- 5 Kratzfest-Lacke (Hard-Coat) sind bevorzugt aus Siloxanen aufgebaut und enthalten bevorzugt UV-Absorber. Sie werden bevorzugt über Tauch- oder Fließverfahren aufgebracht. Die Aushärtung erfolgt bei Temperaturen von 50°C – 130°C. Kommerziell erhältliche Systeme sind z.B. AS4000, SHC5020 und AS4700 von Momentive Performance Materials. Derartige Systeme sind z.B. in US 5041313, DE 3121385, US 5391795, WO 2008/109072 beschrieben. Die Synthese dieser Materialien erfolgt meist über Kondensation von Alkoxy- und/oder Alkylakoxysilanen unter Säure- oder Basenkatalyse. Optional können Nanopartikel eingearbeitet werden. Bevorzugte Lösemittel sind Alkohole wie Butanol, Isopropanol, Methanol, Ethanol und deren Mischungen.
- 10 15 Anstatt von Primer / Kratzfestbeschichtungs-Kombinationen können Einkomponenten-Hybrid-Systeme eingesetzt werden. Diese sind z.B. in EP0570165 oder WO 2008/071363 oder DE 2804283 beschrieben. Kommerziell erhältlich Hybrid-Systeme sind z.B. unter den Namen PHC587 oder UVHC 3000 von Momentive Performance Materials erhältlich.

Beispiele

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher beschrieben, wobei die hier beschriebenen Bestimmungsmethoden für alle korrespondierenden Größen in der vorliegenden Erfindung zur Anwendung kommen, sofern nichts Gegenteiliges beschrieben worden ist.

- 5 Die Bestimmung des Schmelzvolumenrate (MVR) erfolgt nach ISO 1133 (bei 300 °C; 1,2 kg).

Bestimmung des T_{DS} -Wertes (Direct Solar Transmittance):

Die Transmissions- und Reflexionsmessungen wurden an einem Perkin Elmer Lambda 900 Spektralphotometer mit Photometerkugel durchgeführt (d.h. Bestimmung der Gesamttransmission sowohl durch Messung der diffusen und direkten Transmission als auch der diffusen und direkten Reflektion). Alle Werte wurden von 320 nm bis 2300 nm bestimmt.

10 Die Berechnung der Gesamttransmission T_{DS} wurde nach ISO 13837, computational convention "A" durchgeführt.

15 Die Thermolagerung der Proben erfolgt in einem Umluftofen. Die Thermolagerung erfolgte bei 110 °C bzw. 120 °C. Die Veränderung der TDS-Werte ($\Delta TDS = TDS_{528 \text{ h}}/1000 \text{ h} - TDS_0 \text{ h}$) ist in Tabellen 1 und 3 gezeigt. Aus den gemessenen Werten wurde die prozentuale Veränderung der entsprechenden Werte bezogen auf $TDS_0 \text{ h}$ berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabellen 2 und 4 dargestellt.

20 Zur Herstellung der Probekörper wird additivfreies Polycarbonat Makrolon® 2608 (lineares Bisphenol-A Polycarbonat) der Firma Bayer MaterialScience mit einem Schmelzvolumenindex (MVR) von 12 cm³/10 min bei 300 °C und 1,2 kg Belastung gemäß ISO 1133 verwendet.

25 Die Compoundierung der Additive erfolgte auf einem Zweiwellenextruder der Firma KrausMaffei Berstorff TYP ZE25 bei einer Gehäusetemperatur von 260°C bzw. einer Massetemperatur von 270°C und einer Drehzahl von 100 Upm mit den in Beispielen angegebenen Mengen an Additiven.

Das Granulat wird bei 120 °C für 3 Stunden im Vakuum getrocknet und anschließend auf einer Spritzgussmaschine vom Typ Arburg 370 mit einer 25-Spritzeinheit bei einer Massetemperatur von 300°C und einer Werkzeugtemperatur von 90 °C zu Farbmusterplatten mit den Abmessungen 60 mm x 40 mm x 4 mm verarbeitet.

30 Als IR-Absorber in den Vergleichsbeispielen wird eine Cäsiumwolframat ($Cs_{0,33}WO_3$)-Dispersion, (YMDS 874 der Firma Sumitomo Metal Mining, Japan, Acrylat-Dispersion) eingesetzt, wobei der

Feststoffgehalt an Cäsiumwolframat in der Dispersion 25 Gew.-% beträgt. Die Gewichtsangaben in den Beispielen beziehen sich auf das Cäsiumwolframat als Reinstoff.

- Als IR-Absorber der erfindungsgemäßen Beispiele wird ein Zink-dotiertes Cäsiumwolframat $Zn_wCs_{0,33}WO_3$ ($w = 0,001 - 0,015$) eingesetzt, wobei der Feststoffgehalt an dotiertem
5 Cäsiumwolframat in der Dispersion 25 Gew.-% beträgt. Die Gewichtsangaben in den Beispielen beziehen sich auf das Zink-dotierte Cäsiumwolframat als Reinstoff.

Bevorzugt ist das Gewichtsverhältnis von $Cs_{0,33}WO_3$ zu ZnO im dotierten Wolframat 77,4 : 22,6.

Als Stabilisatoren zur Stabilisierung des anorganischen IR-Absorbers wurden folgende Verbindungen eingesetzt:

- 10 T1: Triphenylphosphin (TPP, Sigma-Aldrich, 82018 Taufkirchen, Deutschland)
T2: Irganox® B900 (Gemisch aus 80% Irgafos® 168 (CAS 31570-04-4) und 20% Irganox® 1076 (CAS 2082-79-3); BASF AG; Ludwigshafen)

UV-Absorber:

- 15 Als UV-Absorber wurde TINUVIN® 329 (nachfolgend TIN 329) (2-(benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol / CAS-Nr. 3147-75-9) der Firma BASF AG, Ludwigshafen, verwendet

Entformer:

Als Entformer wurde Pentaerythrityltrastearat (Fa. Cognis Oleochemicals GmbH Düsseldorf) verwendet.

Beispiel 1 (Vergleichsbeispiel)

- 20 Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Cäsiumwolframat, $Cs_{0,33}WO_3$, (entspricht 0,060 Gew.-% YMDS 874-Dispersion) wie oben beschrieben compoundiert. Die Ergebnisse der Thermolagerung sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 2 (Erfindungsgemäß)

- 25 Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Zink-dotiertem Cäsiumwolframat, , (entspricht 0,060 Gew.-% Zink-dotiertem Cäsiumwolframat-Dispersion) wie oben beschrieben compoundiert. Die Ergebnisse der Thermolagerung sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 3 (Vergleichsbeispiel)

Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Cäsiumwolframat, Cs_{0,33}WO₃, (entspricht 0,060 Gew.-% YMDS 874-Dispersion) sowie 0,050 Gew-% Triphenylphosphin (T1) unter oben beschriebenen Bedingungen versetzt.

5 Beispiel 4 (Erfindungsgemäß)

Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Zink-dotiertem Cäsiumwolframat (entspricht 0,060 Gew. % Zink-dotiertem Cäsiumwolframat-Dispersion) sowie 0,050 Gew-% Triphenylphosphin (T1) wie oben beschrieben compoundiert. Die Ergebnisse der Thermolagerung sind in Tabelle 1 aufgeführt.

10 Beispiel 5 (Vergleichsbeispiel)

Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Cäsiumwolframat, Cs_{0,33}WO₃, (entspricht 0,060 Gew.-% YMDS 874-Dispersion) sowie 0,050 Gew-% Triphenylphosphin (T1), 0,200 Gew-% PETS und 0,200 Gew-% TINUVIN® 329 unter oben beschriebenen Bedingungen versetzt.

Beispiel 6 (Erfindungsgemäß)

15 Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Zink-dotiertem Cäsiumwolframat (entspricht 0,060 Gew.-% Zink-dotiertem Cäsiumwolframat-Dispersion) sowie 0,050 Gew-% Triphenylphosphin (T1), 0,200 Gew-% PETS und 0,200 Gew-% TINUVIN® 329 unter oben beschriebenen Bedingungen versetzt.

Beispiel 7 (Vergleichsbeispiel)20 Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Cäsiumwolframat, Cs_{0,33}WO₃, (entspricht 0,060 Gew.-% YMDS 874-Dispersion) sowie 0,050 Gew-% Triphenylphosphin (T1) sowie 0,050 Gew-% Irganox® B900 (T2) unter oben beschriebenen Bedingungen versetzt.Beispiel 8 (Erfindungsgemäß)

25 Makrolon® 2608 wird mit 0,015 Gew.-% Zink-dotiertem Cäsiumwolframat (entspricht 0,060 Gew. % Zink-dotiertem Cäsiumwolframat-Dispersion) sowie 0,050 Gew-% Triphenylphosphin (T1) sowie 0,050 Gew-% Irganox® B900 (T2) wie oben beschrieben compoundiert.

Die aus den Beispielen 1 bis 8 resultierenden Formkörper werden bei 110 °C, die aus den Beispielen 7 und 8 resultierenden Formkörper zusätzlich bei 120 °C im Umluftofen gelagert. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bis 4 aufgeführt.

Tabelle 1: Veränderung der IR-Eigenschaften nach Thermolagerung (110 °C soweit nicht anders angegeben)

Beispiel Nr.	Eingesetzter Stabilisator	ΔT_{DS} (528 h)	ΔT_{DS} (1000 h)
1 (Vergleich)	-	5,4	6,2
2 (Erfindungsgemäß)	-	4,9	5,6
3 (Vergleich)	T1	2,0 2,4 (120°C)	2,4 5,4 (120°C)
4 (Erfindungsgemäß)	T1	0,8 1,1 (120°C)	0,9 4,8 (120°C)
5 (Vergleich)	T1 Entformer UV-Absorber	2,0	2,4
6 (Erfindungsgemäß)	T1 Entformer UV-Absorber	1,0	1,2

Tabelle 2: Veränderung der IR-Eigenschaften nach Thermolagerung in % (110 °C soweit nicht anders angegeben)

Beispiel Nr.	Eingesetzter Stabilisator	ΔT_{DS} (528 h) [%]	ΔT_{DS} (1000 h) [%]
1 (Vergleich)	-	9,3	10,7
2 (Erfnungsgemäß)	-	8,3	9,7
3 (Vergleich)	T1	3,7 4,3 (120°C)	4,3 9,6 (120°C)
4 (Erfnungsgemäß)	T1	1,2 1,9 (120°C)	1,6 8,4 (120°C)
5 (Vergleich)	T1 Entformer UV-Absorber	3,7	4,4
6 (Erfnungsgemäß)	T1 Entformer UV-Absorber	1,8	2,2

Tabelle 3: Veränderung der IR-Eigenschaften nach Thermolagerung

Beispiel Nr.	Eingesetzter Stabilisator	ΔT_{DS} (528 h)	ΔT_{DS} (1000 h)
7 (Vergleich)	T1 / T2	1,0 (110°C)	1,2 (110°C)
		1,5 (120°C)	2,8 (120°C)
8 (Erfindungsgemäß)	T1 / T2	0,9 (110°C)	1,1 (110°C)
		1,3 (120°C)	1,8 (120°C)

Tabelle 4: Veränderung der IR-Eigenschaften nach Thermolagerung in %

5

Beispiel Nr.	Eingesetzter Stabilisator	ΔT_{DS} (528 h) [%]	ΔT_{DS} (1000 h) [%]
7 (Vergleich)	T1 / T2	1,9 (110°C)	2,1 (110°C)
		2,6 (120°C)	4,9 (120°C)
8 (Erfindungsgemäß)	T1 / T2	1,6 (110°C)	1,9 (110°C)
		2,3 (120°C)	3,2 (120°C)

Der Vergleich von Beispiel 1 und 2 zeigt, dass das erfindungsgemäße Zink-dotierte Wolframat in der Polymermatrix an sich schon ein stabileres Verhalten über die Zeit aufweist, als das nicht dotierte Wolframat.

- 5 Der Zusatz von Stabilisator T1 führt sowohl bei herkömmlichen Cäsiumwolframat als auch bei dem Zink-dotiertem Cäsiumwolframat zu einem stabileren Verhalten über die Zeit. Allerdings ist dieser Effekt bei dem mit Zink-dotierten Cäsiumwolframat stärker ausgeprägt. Dies war überraschend und konnte nicht erwartet werden. So kann mittels Stabilisator T1 und Zinkdotiertem Cäsiumwolframat der ΔT_{DS} -Wert nochmals um fast 50 % (bei 110°C) gegenüber der Kombination
10 von herkömmlichen Cäsiumwolframat und T1 gesenkt werden. Auch die entsprechende erfindungsgemäße Zusammensetzung mit UV-Absorber zeigt diesen positiven Effekt.

Der T_{DS} -Wert der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen erhöht sich nach Thermolagerung deutlich weniger gegenüber dem Ausgangswert vor Thermolagerung als der der Vergleichsbeispiele, was eine bessere IR-Absorptionseigenschaft nach der Thermolagerung
15 bedeutet.

Die Beispiele 7 und 8 zeigen, dass durch die Kombinationen des Zink-dotierten Wolframats mit einer Stabilisatorkombination aus erfindungsgemäßem Phosphin, Phosphit und phenolischem Antioxidanz die Stabilität des IR-Absorbers auch bei erhöhten Lagertemperaturen (120°C / 1000 h) signifikant verbessern lässt.

20

Patentansprüche

1. Polymer-Zusammensetzung enthaltend

a. mindestens einen transparenten thermoplastischen Kunststoff;

b. Zink-dotiertes Cäsiumwolframat als anorganischen IR-Absorber; und

c. optional mindestens einen Stabilisator auf Phosphinbasis;

5

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stabilisator ein Phosphin ist, ausgewählt aus der Gruppe der aliphatische Phosphine, aromatische Phosphine und aliphatisch-aromatische Phosphine.

10

3. Zusammensetzung nach Anspruch 2 wobei der Stabilisator ein Phosphin ausgewählt aus aus der Gruppe, die Triphenylphosphin (TPP), Trialkylphenylphosphin, Bisdiphenylphosphinoethan, Trinaphthylphosphin und Mischungen dieser Phosphinen umfaßt.

4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Phosphinverbindung in einer Menge von 0,01 Gew.-% bis 0,20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, enthalten ist.

15

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Infrarotabsorber in einer Menge von 0,0001 Gew.-% – 10,0000 Gew.-% (Feststoffgehalt basierend auf Zink-dotiertem Wolframat), bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, enthalten ist.

20

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung neben dem Phosphin mindestens einen Stabilisator aus der Gruppe der Phosphite und mindestens einen Stabilisator aus der Gruppe der phenolischen Antioxidantien enthält.

7. Zusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Phosphit (Tris(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-phosphit) und das phenolische Antioxidanz (2,6-Di-tert-butyl-4-(octadecanoxycarbonyl)ethyl)phenol), ist.

25

8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das transparente thermoplastische Material ein Polycarbonat ist.

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung als weiteren Bestandteil mindestens eine Verbindung aus der Gruppe der Ultraviolett-Absorber, Farbmittel, Entformer und Flammenschutzmittel enthält.

10. Masterbatch enthaltend

- a. 85,00 Gew.-% – 98,90 Gew.-% eines transparenten thermoplastischen Kunststoffs;
- b. 0,10 Gew.-% – 2,00 Gew.-% Zink-dotiertes Wolframat als anorganischen IR-Absorber; und
- 5 c. 1,00 Gew.-% - 4,80 Gew.-% Dispergiermittel
- d. 0,00 Gew.-% – 0,20 Gew.-% einen Stabilisator auf Phosphinbasis,
- e. 0,00 – 8,00 Gew.-% mindestens eines weiteren Hilfsstoffs und/oder Additivs,

wobei sich die Summe der Komponenten a-e zu 100 Gew.-% addiert.

10 11. Masterbatch nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der anorganische IR-Absorber in einer Acrylat- Matrix vorliegt, der transparente thermoplastische Kunststoff ein Polycarbonat und der Stabilisator Triphenylphosphin ist.

12. Verwendung eines Phosphins zur Stabilisierung eines Zink-dotierten Wolframats als IR-Absorber in einer Polymer-Zusammensetzung.

15 13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Phosphin Triphenylphosphin (TPP), das Wolframat $Zn_wCs_{0,33}WO_3$ ($w = 0,001-0,015$) und das Polymer Polycarbonat ist.

14. Verwendung einer Polymer-Zusammensetzung nach Anspruch 1 zur Herstellung von Platten, Automobil-, Schienenfahrzeug-, Luftfahrzeug- und Architekturverscheibungen.

20 15. Verwendung einer Stabilistorkombination, mindestens enthaltend einen Stabilisator auf Phosphinbasis und einen Stabilisator auf Phosphitbasis sowie mindestens ein phenolisches Antioxidanz zur Stabilisierung von anorganischen IR-Absorbern in thermoplastischen Polymerzusammensetzungen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2011/057281

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER	INV. C08K3/22	C08L69/00	C08K5/13	C08K5/50	C08K5/524
ADD.					

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C08K C08L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2009 258581 A (SUMITOMO METAL MINING CO) 5 November 2009 (2009-11-05) the whole document	1-3,5, 8-11,14 4,6,7, 12,13,15
A	----- US 2003/022967 A1 (DOBBLER MARTIN [DE] ET AL) 30 January 2003 (2003-01-30)	1-15
X	----- US 2006/251996 A1 (BOGERD JOS V D [NL] ET AL BOGERD JOS VAN DEN [NL] ET AL) 9 November 2006 (2006-11-09)	15
A	claims 1,9	1-14
X	----- EP 2 009 057 A1 (IDEMITSU KOSAN CO [JP]) 31 December 2008 (2008-12-31) examples 8,9 Vergleichsbeispiel 8; tables 1,2	15



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
21 September 2011	18/10/2011
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Lohner, Pierre

INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/EP2011/057281**Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see extra sheet

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-3, 5, 8-11, 14

Composition containing a zinc-doped caesium tungstate IR absorber.

2. Claims 4, 12, 13

Composition containing a zinc-doped caesium tungstate IR absorber and a phosphine.

3. Claims 6, 7, 15

Composition containing a zinc-doped caesium tungstate IR absorber, a phosphine, a phosphite and a phenolic antioxidant.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2011/057281

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)			Publication date
JP 2009258581	A 05-11-2009	NONE			
US 2003022967	A1 30-01-2003	BR 0202203 A CN 1390886 A DE 10128704 A1 EP 1266931 A1 HK 1050545 A1 JP 2003012947 A KR 20020094918 A SG 98483 A1			01-04-2003 15-01-2003 19-12-2002 18-12-2002 21-07-2006 15-01-2003 18-12-2002 19-09-2003
US 2006251996	A1 09-11-2006	AU 2005203334 A1 CN 1857917 A EP 1724110 A1 JP 4638295 B2 JP 2006312302 A KR 20060115560 A			23-11-2006 08-11-2006 22-11-2006 23-02-2011 16-11-2006 09-11-2006
EP 2009057	A1 31-12-2008	CN 101421353 A JP 2007284540 A WO 2007119742 A1			29-04-2009 01-11-2007 25-10-2007

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/057281

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES	INV. C08K3/22	C08L69/00	C08K5/13	C08K5/50	C08K5/524
ADD.					

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

C08K C08L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	JP 2009 258581 A (SUMITOMO METAL MINING CO) 5. November 2009 (2009-11-05) das ganze Dokument	1-3,5, 8-11,14 4,6,7, 12,13,15
A	----- US 2003/022967 A1 (DOBBLER MARTIN [DE] ET AL) 30. Januar 2003 (2003-01-30)	1-15
X	----- US 2006/251996 A1 (BOGERD JOS V D [NL] ET AL BOGERD JOS VAN DEN [NL] ET AL) 9. November 2006 (2006-11-09)	15
A	Ansprüche 1,9	1-14
X	----- EP 2 009 057 A1 (IDEMITSU KOSAN CO [JP]) 31. Dezember 2008 (2008-12-31) Beispiele 8,9 Vergleichsbeispiel 8; Tabellen 1,2	15



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

21. September 2011

18/10/2011

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lohner, Pierre

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich
eines Widerspruchs

- Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- Die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN	PCT/ISA/ 210
	Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:
1.	Ansprüche: 1-3, 5, 8-11, 14 Zusammensetzung enthaltend einen Zink-dotiertes Cäsiumwolframat IR-Absorber. ---
2.	Ansprüche: 4, 12, 13 Zusammensetzung enthaltend einen Zink-dotiertes Cäsiumwolframat IR-Absorber und ein Phosphin. ---
3.	Ansprüche: 6, 7, 15 Zusammensetzung enthaltend einen Zink-dotiertes Cäsiumwolframat IR-Absorber, ein Phosphin, ein Phosphit und ein phenolisches Antioxidanz. ---

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/057281

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
JP 2009258581	A	05-11-2009	KEINE		
US 2003022967	A1	30-01-2003	BR	0202203 A	01-04-2003
			CN	1390886 A	15-01-2003
			DE	10128704 A1	19-12-2002
			EP	1266931 A1	18-12-2002
			HK	1050545 A1	21-07-2006
			JP	2003012947 A	15-01-2003
			KR	20020094918 A	18-12-2002
			SG	98483 A1	19-09-2003
US 2006251996	A1	09-11-2006	AU	2005203334 A1	23-11-2006
			CN	1857917 A	08-11-2006
			EP	1724110 A1	22-11-2006
			JP	4638295 B2	23-02-2011
			JP	2006312302 A	16-11-2006
			KR	20060115560 A	09-11-2006
EP 2009057	A1	31-12-2008	CN	101421353 A	29-04-2009
			JP	2007284540 A	01-11-2007
			WO	2007119742 A1	25-10-2007