

7 grudnia 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



C107, 7/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 4146.

Kl. 10 b 3.

Benjamin Boruch Sterdiner
(Warszawa, Polska).

Sposób wyrobu brykietów opałowych.

Zgłoszono 1 sierpnia 1923 r.
Udzielono 6 lutego 1926 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego są brykiety, nadające się do wszelkiego rodzaju opalania i zastępujące w zupełności węgiel i o wiele od niego tańsze.

Skład proponowanych brykietów jest następujący: 92% torfu mielonego, 2% węgla kamiennego, 2% trocin, 2% smoły i 2% ropy naftowej.

Mieszaninę tę poddaje się w odpowiednich maszynach stłaczaniu na dowolnej wielkości brykiety.

Zastrzeżenie patentowe.

Brykiety opałowe, znamienne tem, że składają się z 92% torfu mielonego, 2% węgla kamiennego, 2% trocin, 2% smoły i 2% ropy naftowej.

Benjamin Boruch Sterdiner.
Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.