



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105019097 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 04

(21) 申请号 201410160679. 0

(22) 申请日 2014. 04. 22

(71) 申请人 陆秋亚

地址 214413 江苏省徐州市江阴市顾山镇濠
南村钟家堂 21 号

(72) 发明人 陆秋亚

(51) Int. Cl.

D03D 15/00(2006. 01)

D02G 3/04(2006. 01)

D06Q 1/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

提花绒毛条弹性面料

(57) 摘要

本发明涉及一种提花绒毛条弹性面料,它包括面料本体(1),面料本体(1)的上表面设有提花条(2)和绒毛条(3)、下表面设有绒毛层(4),所述提花条(2)和绒毛条(3)间隔排列,绒毛条(3)的上表面设有装饰物(5),面料本体(1)由纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维经混合后纺成纱,再将混纺纱进行纺织而成,所述纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维所占的质量百分比分别为65%–75%、17%–23%和8%–12%。凸起的绒毛条、提花条和绒毛层增强了提花绒毛条弹性面料的层次感,同时装饰物的点缀,突出了个性。本发明制成的织物弹力轻松、舒适、长久。织物柔软、挺括、悬垂性好。



1. 一种提花绒毛条弹性面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的上表面设有提花条(2)和绒毛条(3)、下表面设有绒毛层(4),所述提花条(2)和绒毛条(3)间隔排列,所述提花条(2)、绒毛条(3)和绒毛层(4)均固定于面料本体(1),所述绒毛条(3)的上表面设有装饰物(5),所述装饰物(5)固定在绒毛条(3)上,所述面料本体(1)由纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维经混合后纺成纱,再将混纺纱进行纺织而成,所述纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维所占的质量百分比分别为 65%-75%、17%-23% 和 8%-12%。

提花绒毛条弹性面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一,层次感差,满足不了人们的需要。且存在织物弹力不轻松、不舒适、不长久等不足。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种层次感强的提花绒毛条弹性面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种提花绒毛条弹性面料,包括面料本体,所述面料本体的上表面设有提花条和绒毛条、下表面设有绒毛层,所述提花条和绒毛条间隔排列,所述提花条、绒毛条和绒毛层均固定于面料本体,所述绒毛条的上表面设有装饰物,所述装饰物固定在绒毛条上,所述面料本体由织物制成,所述织物由纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维经混合后纺成纱,再将混纺纱进行纺织而成,所述纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维所占的质量百分比分别为 65%-75%、17%-23% 和 8%-12%。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、凸起的绒毛条、提花条和绒毛层增强了提花绒毛条弹性面料的层次感,同时装饰物的点缀,突出了个性。

[0006] 2、本发明制成的织物弹力轻松、舒适、长久。织物柔软、挺括、悬垂性好。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明提花绒毛条弹性面料的结构示意图。

[0008] 图 2 为图 1 的实施例。

[0009] 其中:面料本体 1、提花条 2、绒毛条 3、绒毛层 4、装饰物 5。

具体实施方式

[0010] 参见图 1 和图 2,本发明涉及一种提花绒毛条弹性面料,包括面料本体 1,所述面料本体 1 的上表面设有提花条 2 和绒毛条 3、下表面设有绒毛层 4。所述提花条 2 和绒毛条 3 间隔排列。所述提花条 2、绒毛条 3 和绒毛层 4 均固定于面料本体 1。所述绒毛条 3 的上表面设有装饰物 5,所述装饰物 5 固定在绒毛条 3 上。图 2 实施例中的装饰物 5 为亮线。

[0011] 所述面料本体 1 由纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维经混合后纺成纱,再将混纺纱进行纺织而成,所述纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维所占的质量百分比分别为 65%-75%、17%-23% 和 8%-12%。




图 1




图 2