


Opublikowano dnia 2 kwietnia 1957 r.



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 38651

Kl. 22 g, 6/02

Spółdzielnia Pracy „Hydrochemia“*)
Warszawa, Polska

22 h² 3/00
C09 g 3/00

Parafina narciarska

Patent trwa od dnia 8 marca 1955 r.

Przedmiotem wynalazku jest parafina nadająca się do nakładania na ślizgi nart.

Jak wiadomo powierzchnię ślizgową nart pokrywa się parafiną w celu zmniejszenia tarcia nart o śnieg, co pozwala na przyspieszenie szybkości przy zjeździe.

Istnieje kilka rodzajów parafin, które stosuje się zależnie od rodzaju śniegu i warunków atmosferycznych. Wiadomo, że zasadniczymi składnikami parafin narciarskich są parafina, воск pszczeli i ozokeryt. Dobroć parafin zależy nie tylko od składu jakościowego, ale przede wszystkim od odpowiedniego składu ilościowego. Stwierdzono, że szczególnie dobre właściwości posiada parafina o następującym składzie jakościowym i ilościowym:

Parafina biała	62 części wagowych
wosk pszczeli	10 „ „

cerezyzna biała	5 „ „
olej parafinowy	4 „ „
asfalt	19 „ „

Parafina według wynalazku należy do kategorii parafin narciarskich stosowanych do zjazdów na suchym i świeżym śniegu. Parafina ta dobrze trzyma się narty i minimalnie zużywa się w czasie zjazdu.

Zastrzeżenie patentowe

Parafina narciarska, znamieną tym, że składa się z 62 części wagowych parafiny białej, 10 części wagowych wosku pszczelego, 5 części wagowych cerezyzny białej, 4 części wagowych oleju parafinowanego i 19 części wagowych asfaltu.

Spółdzielnia Pracy
„Hydrochemia“

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wynalazku są Jan Pawlikowski i Zbigniew Lopuszyński.

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych