

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁵
C04B 28/04

(11) 공개번호 특 1993-0017841
(43) 공개일자 1993년 09월 20일

(21) 출원번호	특 1992-0002229
(22) 출원일자	1992년 02월 14일
(71) 출원인	최상규 서울특별시 강서구 화곡동 409-248 미성아파트 1동 1202호 조석형 서울특별시 송파구 송파동 166 삼익맨션 207동 603호 성덕모 서울특별시 마포구 연남동 384-7 (2통 5반)
(72) 발명자	최상규 서울특별시 강서구 화곡동 409-248 미성아파트 1동 1202호 조석형 서울특별시 송파구 송파동 166 삼익맨션 207동 603호 성덕모 서울특별시 마포구 연남동 384-7 (2통 5반)
(74) 대리인	구자덕

심사청구 : 있음

(54) 건축용 포틀랜드 시멘트 조성물의 제조방법

요약

본 발명은 건축물 시공에 사용되는 골재에 대해 내충격성, 투습성 및 굴곡성과 내구성등의 각종 물리적 특성이 우수한 목적물인 골재를 제공하기 위한 제조방법으로서, 특정한 원료와 배합비의 조건과 일련의 단위공정으로된 제조방법을 제공하게 된 것이다.

명세서

[발명의 명칭]

건축용 포틀랜드 시멘트 조성물의 제조방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

이온교환수지에 정수를 희석하는 제1공정과, 별도로준비된 펄프분말에 중량비율 5(제1공정희석물):1(펄프분말)정도로 침투시켜 불건성조성물을 얻는 제2공정과, 상기 제2공정으로 얻어진 불건성조성물과 별도로 준비된 유색 또는 무색을 지니면서 파라핀이 희석된 오래핀계 수지 조성물을 중량비율 6:1.5정도로 혼합하여 복합조성물을 얻는 제3공정과, 상기 제3공정으로 얻어진 복합조성물과 별도로 준비된 포틀랜드 시멘트와 트리폴리인산소오다가 배합된 혼합물을 중량비율 7.5:2.5정도로 혼합교반하여 제조(여기서, 중량비율 정도는 ±3임)하는 일련의 공정을 특징으로 하는 건축용 포틀랜드 시멘트 조성물의 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.